

บทที่ 5

ผลการทดสอบและวิจารณ์ผล

5.1 ทัวไป

ในบทนี้เป็นการนำเสนอผลการทดสอบและการวิเคราะห์ผลซึ่งได้แก่ คุณสมบัติพื้นฐานของเก้าอี้พับด้ามเปรียบเทียบกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1, 5 และปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์ คุณสมบัติทางกลของมอร์ต้าผสมเก้าอี้พับด้าม การเปลี่ยนแปลงความยาว การสูญเสียน้ำหนักของมอร์ต้า การสูญเสียกำลังอัด และปริมาณคลอไรด์อิสระ (Free Chloride) ในมอร์ต้า

5.2 การประเมินศักยภาพเบื้องต้นของเก้าอี้พับด้ามที่เวลา 1 – 6 ชั่วโมง

การประเมินศักยภาพเบื้องต้นของเก้าอี้พับด้ามผ่านกระบวนการบดเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติตามมาตรฐาน ASTM C 618 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

5.2.1 องค์ประกอบทางเคมีของเก้าอี้พับด้ามซึ่งผ่านการบดเป็นเวลา 1 – 6 ชั่วโมง

จากตารางสรุปผลการทดสอบองค์ประกอบทางเคมีของเก้าอี้พับด้ามในตารางที่ 5.1 เมื่อผ่านกระบวนการบดค่าองค์ประกอบทางเคมี ค่าที่ได้มีปริมาณใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงว่ากระบวนการบดเก้าอี้พับด้ามไม่มีผลทำให้องค์ประกอบทางเคมีของเก้าอี้พับด้ามเกิดความเปลี่ยนแปลง


ตารางที่ 5.1

องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าแกลบดำซึ่งผ่านการบดเป็นเวลา 1 – 6 ชั่วโมง

องค์ประกอบทางเคมี (ร้อยละโดยน้ำหนัก)	ASTM C 618 (Class N)	เวลาที่ทำการบด (ชั่วโมง)					
		1	2	3	4	5	6
1. ซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO ₂)	-	90.61	91.84	91.02	90.63	93.10	90.62
2. อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al ₂ O ₃)	-	0.50	0.50	0.53	0.52	0.52	0.50
3. ไอรอนออกไซด์ (Fe ₂ O ₃)	-	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
SiO ₂ + Al ₂ O ₃ + Fe ₂ O ₃	ร้อยละ ต่ำสุด 70	92.51	93.74	92.95	92.55	95.02	92.52
4. แคลเซียมออกไซด์ (CaO)	-	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8
5. แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)	-	0.5	0.5	0.5	0.2	0.4	0.3
6. โพแทสเซียมออกไซด์ (K ₂ O)	-	1.9	1.9	2.0	1.9	2.0	1.9
7. โซเดียมออกไซด์ (Na ₂ O)	ร้อยละ สูงสุด 1.5	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02
8. ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO ₃)	ร้อยละ สูงสุด 4.0	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04
10. ปูนขาวอิสระ (Free CaO)	-	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06

5.2.2 คุณสมบัติทางกายภาพของถ้ำเกลบดำซึ่งผ่านการบดเป็นเวลา 1 – 6 ชั่วโมง

ในตารางที่ 5.2 พบว่า เมื่อเพิ่มเวลาการบดค่าความละเอียด (พื้นที่ผิวจำเพาะ) ของถ้ำเกลบดำผ่านการบดเป็นเวลา 1 – 6 ชั่วโมง โดยมีค่าเท่ากับ 2700, 3000, 4800, 5400, 5500 และ 5700 ซม.²/ก. ตามลำดับ มีค่าเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นความต้องการน้ำของถ้ำเกลบดำบด 1 – 6 ชั่วโมง เมื่อเทียบกับตัวแปรควบคุม (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน) โดยมีค่าการไหลผ่านเท่ากัน ถ้ำเกลบดำบดที่เวลา 1 – 6 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับร้อยละ 112, 110, 110, 103, 103 และ 103 ตามลำดับ ค่าความต้องการน้ำที่ลดลงเป็นผลมาจากถ้ำเกลบดำมีลักษณะพื้นที่ผิวที่หยาบ ขรุขระ และเป็นโพรงมากซึ่งโพรงเหล่านั้นมีความสามารถดูดซับและเก็บกักน้ำไว้ เมื่อผ่านกระบวนการบดถ้ำเกลบดำทำให้ปริมาณโพรงเหล่านั้นลดลงทำให้ความสามารถดูดซับและเก็บกักน้ำลดลงเป็นสาเหตุให้ค่าความต้องการน้ำมีค่าลดลง



ภาพที่ 5.1 ค่าความต้องการน้ำของถ้ำเกลบดำบดที่เวลา 1 - 6 ชั่วโมง


สำหรับดัชนีกำลังที่ 7 วัน ของถ้ำเกลบดำบดที่เวลา 1 – 6 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับร้อยละ 71, 77, 77, 79, 87 และ 91 ตามลำดับ ในขณะที่ดัชนีกำลังที่ 28 วัน ของถ้ำเกลบดำบดที่เวลา 1 – 6 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับร้อยละ 63, 73, 73, 77, 88 และ 91 ตามลำดับ ความละเอียดของถ้ำเกลบดำมีผลต่อการพัฒนากำลัง และเมื่อบดถ้ำเกลบดำนานขึ้นทำให้อนุภาคเล็กลง พื้นที่ผิวที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาปอซโซลานเพิ่มขึ้นทำให้มีการพัฒนากำลังที่เพิ่มขึ้น (บุรฉัตรและอนัญญ์, 2549)

ตารางที่ 5.2

คุณสมบัติทางกายภาพของเถ้าแกลบดำบดเป็นเวลา 1 - 6 ชั่วโมง

คุณสมบัติทางกายภาพ	ASTM C 618 (Class N)	เวลาที่ทำการบด (ชั่วโมง)					
		1	2	3	4	5	6
1. การสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากการเผาไหม้ (ร้อยละ)	ร้อยละสูงสุด 10	0.82	0.65	0.58	0.84	0.64	0.62
2. ปริมาณความชื้น (ร้อยละ)	ร้อยละสูงสุด 3	1.09	1.23	1.02	1.13	0.98	0.98
3. พื้นที่ผิว (ตร.ซม./กรัม)	-	2700	3000	4800	5400	5500	5700
4. ความถ่วงจำเพาะ	-	2.13	2.18	2.30	2.30	2.35	2.38
5. ความละเอียด (ขนาดของอนุภาค, ร้อยละผ่าน)							
- ≥ 75 ไมโครเมตร	-	15.63	11.32	7.88	0.95	0.56	0.34
- 75 ไมโครเมตร	-	23.0	20.76	20.47	6.06	6.34	3.51
- 45 ไมโครเมตร	-	7.89	7.04	7.18	5.50	4.63	3.82
- ≤ 36 ไมโครเมตร	-	53.48	60.88	64.47	87.49	88.47	92.33
6. ความละเอียด (ปริมาณค้ำตะแกรงเบอร์ 325) ร้อยละ	ร้อยละสูงสุด 34	38.63	32.08	28.35	7.01	6.90	3.85
7. ดัชนีกำลัง (เทียบกับมอร์ตาร์ทาร์ผสมปูนซีเมนต์ลิ้น)							
ที่อายุ 7 วัน (ร้อยละ)	ร้อยละต่ำสุด 75	71	77	77	79	87	91
ที่อายุ 28 วัน (ร้อยละ)	ร้อยละต่ำสุด 75	63	73	73	75	88	91
8. ความต้องการปริมาณน้ำ (ร้อยละ)	ร้อยละสูงสุด 115	112	110	110	103	103	103
9. ค่าความหนาแน่น (กก./ลิตร)		0.66	0.67	0.68	0.70	0.71	0.72

เมื่อพิจารณาผลการทดสอบการกระจายขนาดคละของอนุภาคเถ้าแกลบโดยใช้เครื่อง Laser Particle Size Analyzer ดังภาพที่ 5.2 สามารถแบ่งกราฟออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 การกระจายอนุภาคของเถ้าแกลบบดที่เวลา 4 - 6 ชั่วโมง มีค่าการกระจายขนาดคละใกล้เคียงกัน โดยมีค่าประมาณ 1 - 100 ไมโครเมตร ส่วนที่ 2 การกระจายขนาดคละของเถ้าแกลบบดที่เวลา 1 - 3 ชั่วโมง มีค่าประมาณ 1 - 1000 ไมโครเมตร



ภาพที่ 5.2 การกระจายขนาดคละของเถ้าแกลบบด 1 - 6 ชั่วโมง

จากตารางที่ 5.2 เมื่อเปรียบเทียบเถ้าแกลบบดที่เวลา 1 - 6 ชั่วโมง กับมาตรฐาน ASTM C 618 พบว่าเถ้าแกลบบดที่เวลา 1 ชั่วโมง มีค่าความละเอียดและดัชนีกำลังมีค่าต่ำกว่ามาตรฐาน ความต้องการน้ำสูงกว่ามาตรฐาน เถ้าแกลบบดที่เวลา 2 ชั่วโมง ค่าดัชนีกำลังมีค่าต่ำกว่ามาตรฐาน ในขณะที่เถ้าแกลบบด 4 - 6 ชั่วโมง จัดอยู่ในหมวด N ซึ่งเป็นสารปอชโซลานที่มีแหล่งมาจากธรรมชาติโดยมีองค์ประกอบทางเคมีส่วนใหญ่เป็นซิลิคอนไดออกไซด์หรืออะลูมิเนียมออกไซด์ จากผลการทดสอบและการพิจารณาเวลาที่ใช้ในการบดเถ้าแกลบ สรุปได้ว่าเถ้าแกลบบดเท่ากับ 4 ชั่วโมง และมีอนุภาคค้ำบนตะแกรงเบอร์ 325 ร้อยละ 7 เป็นเวลาที่น่ามาใช้ในงานวิจัย

5.3 คุณสมบัติพื้นฐานของเก้าอี้แบบพับได้เป็นเวลา 4 ชั่วโมง

ผลการทดสอบคุณสมบัติของเก้าอี้แบบพับได้เป็นเวลา 4 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 และปูนซีเมนต์ประเภททนทานต่อการกระทำของ คลอไรด์อิสระประกอบด้วย องค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ปริมาณซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO_2) อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al_2O_3) แคลเซียมออกไซด์ (CaO) เป็นต้น คุณสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ความถ่วงจำเพาะ พื้นที่ผิวจำเพาะในรูปของความละเอียดโดยวิธีเบลน ปริมาณความชื้น และการกระจายขนาดผลึกของอนุภาค เป็นต้น การวิเคราะห์ทางจุลภาค ได้แก่ ภาพขยายลักษณะ อนุภาคและการกระจายขนาดผลึกของอนุภาค

5.3.1 องค์ประกอบทางเคมี

จากการเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของเก้าอี้แบบพับได้กับปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1, 5 และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภททนทานต่อการกระทำของคลอไรด์ แสดงในตารางที่ 5.3 พบว่าองค์ประกอบทางเคมีของเก้าอี้แบบพับได้มีปริมาณซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO_2) เป็นองค์ประกอบหลัก ในขณะที่มีปริมาณอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al_2O_3) และแคลเซียม ออกไซด์ (CaO) เท่ากับร้อยละ 0.50 และ 0.90 ตามลำดับ ในขณะที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1, 5 และปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภททนคลอไรด์มีค่าซิลิคอนไดออกไซด์ (SiO_2) เท่ากับร้อยละ 20.80, 18.40 และ 24.1 ตามลำดับ ในขณะที่อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al_2O_3) เท่ากับ ร้อยละ 5.20, 4.80 และ 8.61 ตามลำดับ และแคลเซียมออกไซด์ (CaO) เท่ากับร้อยละ 66.30, 60.5 และ 55.05 ตามลำดับ

5.3.2 คุณสมบัติทางกายภาพของเก้าอี้แบบพับได้

ในการเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของเก้าอี้แบบพับได้กับปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดทนคลอไรด์ ดังแสดงในตารางที่ 5.4 พบว่าความละเอียด (พื้นที่ผิวจำเพาะ) โดยวิธีเบลนมีค่าเท่ากับ 5400, 3300, 3400 และ 3800 cm^2/g . ตามลำดับ ทั้งนี้การบดเก้าอี้แบบพับได้มีผลทำให้อนุภาคเล็กลง แต่กระนั้นความพรุน ภายในอนุภาคของเก้าอี้แบบพับได้มีผลต่อค่าดังกล่าวตามเวลาที่ใช้ในการกักเก็บอากาศในระหว่าง การทดสอบ

ตารางที่ 5.3

องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าแกลบดำบดและปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

องค์ประกอบทางเคมี (ร้อยละ)	เถ้าแกลบดำบด	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์		
		ประเภทที่ 1	ประเภทที่ 5	ประเภททนคลอไรด์
1. ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO_2)	90.63	20.8	18.4	24.14
2. อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al_2O_3)	0.52	5.20	4.80	8.61
3. ไอรอนออกไซด์ (Fe_2O_3)	1.40	3.20	3.50	6.15
4. แคลเซียมออกไซด์ (CaO)	0.85	66.3	60.5	55.05
5. แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)	0.37	1.20	1.00	1.90
6. โพแทสเซียมออกไซด์ (K_2O)	1.95	0.20	0.40	0.74
7. โซเดียมออกไซด์ (Na_2O)	0.01	0.10	0.30	0.53
8. ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO_3)	0.03	2.40	2.60	2.05
9. ปูนขาวอิสระ (Free CaO)	0.06	1.00	1.30	1.08


ตารางที่ 5.4

คุณสมบัติทางกายภาพของเถ้าแกลบดำบดและปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์


คุณสมบัติทางกายภาพ	เถ้าแกลบดำบด	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์		
		ประเภทที่ 1	ประเภทที่ 5	ชนิดทนคลอไรด์
1. การสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากการเผาไหม้ (ร้อยละ)	0.84	1.57	1.82	0.65
2. ปริมาณความชื้น (ร้อยละ)	1.13	0.19	0.46	0.35
3. พื้นที่ผิว (ตร.ซม./ ก.)	5400	3300	3400	3800
4. ความถ่วงจำเพาะ	2.3	3.11	3.17	2.87
5. ความละเอียด (ขนาดของอนุภาค, ร้อยละผ่าน)				
- ≥ 75 ไมโครเมตร	0.95	0.5	0.75	0.68
- 75 ไมโครเมตร	6.06	5.25	8.54	6.76
- 45 ไมโครเมตร	5.5	3.6	5.1	5.0
- ≤ 36 ไมโครเมตร	87.49	90.62	85.61	90.01
6. ดัชนีกำลัง (ร้อยละเทียบกับมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ประเภทที่ 1)				
ที่อายุ 7 วัน (ร้อยละ)	79	100	96	84
ที่อายุ 28 วัน (ร้อยละ)	77	100	94	100
7. ความต้องการปริมาณน้ำ (ร้อยละ)	103	100	100	100
8. ค่าความหนาแน่น (กก./ล.)	0.70	1.03	1.07	1.04

5.3.3 ลักษณะของอนุภาคปูนซีเมนต์และเถ้าแกลบดَابด

เมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่กำลังขยาย 2000 เท่าของเถ้าแกลบดَابดที่เวลา 4 ชั่วโมง แสดงในภาพที่ 5.3 พบว่าอนุภาคของเถ้าแกลบดَابดมีลักษณะรูปร่างเป็นเหลี่ยมมุม มีขนาดอนุภาคเล็กใหญ่คละกันพื้นที่ผิวขรุขระมีลักษณะเป็นโพรง ในขณะที่อนุภาคปูนซีเมนต์มีความขรุขระน้อยและไม่มีรูโพรงด้วยเหตุนี้ทำให้เถ้าแกลบสามารถกักเก็บน้ำโดยการดูดซึมน้ำเข้าไปในอนุภาคและการดูดซับน้ำเนื่องจากแรงดึงที่ผิวของอนุภาค (Pongporncharoen S., 1997) เข้าไปในอนุภาคมากกว่าปูนซีเมนต์ทำให้ความต้องการน้ำของเถ้าแกลบสูงกว่าเมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์



(ก) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1



(ข) เถ้าแกลบดَابด


ภาพที่ 5.3 ภาพถ่ายขยายลักษณะผิวของอนุภาคเถ้าแกลบดَابดที่เวลา 4 ชั่วโมง

5.3.4 ค่าการไหลแผ่ของมอร์ตาร์ผสมเถ้าแกลบดَابด


การทดสอบค่าปริมาณน้ำที่ทำให้เกิดการไหลแผ่ร้อยละ 110 ± 5 ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 ผสมเถ้าแกลบดَابด ที่อัตราส่วนการแทนที่ร้อยละ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 โดยน้ำหนัก พบว่าอัตราส่วนการแทนที่ของเถ้าแกลบดَابดในปูนซีเมนต์ที่เพิ่มขึ้นมีผลทำให้ความต้องการน้ำมีค่าเพิ่มขึ้นเนื่องจากเถ้าแกลบมีลักษณะเป็นอนุภาคที่เป็นเหลี่ยม พื้นที่ผิวขรุขระเป็นโพรงและมีรูพรุนมีความสามารถในการกักเก็บน้ำ เมื่ออัตราส่วนของเถ้าแกลบดَابดเพิ่มขึ้นทำให้มีค่า การกักเก็บน้ำในโพรงเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ำอิสระมีค่าลดลง นอกจากนั้นอนุภาคที่เป็นเหลี่ยมและขรุขระของเถ้าแกลบดَابด เมื่อผสมกับปูนซีเมนต์จึงทำให้เกิดการเสียดสีของอนุภาคเถ้าแกลบดَابดกับอนุภาคปูนซีเมนต์มีมากขึ้น ทำให้ปริมาณน้ำที่ใช้ของเถ้าแกลบดَابดเพื่อทำให้ค่าการไหลแผ่เท่ากันมีค่าเพิ่มขึ้น

5.3.5 ระยะเวลาการก่อตัวเริ่มต้นและสุดท้าย

ผลการทดสอบระยะเวลาการก่อตัวเริ่มต้นและสุดท้ายของมอร์ตาร์ผสมเถ้าแกลบดำ โดยควบคุมปริมาณน้ำในการผสมมอร์ตาร์ให้มีการไหลแผ่ร้อยละ 110 ± 5 ตามมาตรฐาน ASTM C 807 แสดงในภาพที่ 5.4 พบว่าระยะเวลาการก่อตัวเริ่มต้นและสุดท้ายของมอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราส่วนการแทนที่เถ้าแกลบดำใน ปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้น เนื่องจากระยะเวลาการก่อตัวแปรผกผันตามปริมาณของปูนซีเมนต์และแปรผัน ตามปริมาณน้ำ กล่าวคือ เมื่อปริมาณปูนซีเมนต์ลดลงทำให้ระยะเวลาการก่อตัวเพิ่มขึ้นตามอัตรา การเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันที่ลดลง ประกอบกับปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากการดูดซับของเถ้าแกลบทำให้ ระยะเวลาในการก่อตัวเพิ่มขึ้นทำให้น้ำที่ใช้ในละลายและตกผลึกของไฮดรอกไซด์ของสารประกอบหลัก ของปูนซีเมนต์ ต่อเนื่องไปถึงการตกผลึกของแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (C-S-H) ลดลงจึงทำให้ ระยะเวลาการก่อตัวเพิ่มขึ้น



ภาพที่ 5.4 ระยะเวลาการก่อตัวของมอร์ตาร์ที่ค่าการไหลแผ่เท่ากับร้อยละ 110 ± 5



ภาพที่ 5.4 (ต่อ) ระยะเวลาการก่อตัวของมอร์ตาร์ด้าที่ค่าการไหลแม่เท่ากับร้อยละ 110 ± 5

5.4 คุณสมบัติทางกลของมอร์ตาร์ด้า

5.4.1 ระยะเวลาของการพัฒนากำลัง


จากผลการทดสอบระยะเวลาที่ใช้ในการบ่มตัวอย่างในน้ำปูนใสอิมมิตัวของมอร์ตาร์ด้า ผสมเถ้าแกลบดำจนมีค่ากำลังอัดในช่วง 20.0 ± 1.0 เมกะปาสคาล พบว่าการแทนที่เถ้าแกลบดำในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 ในอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นทำให้ระยะเวลาของการพัฒนากำลังเพิ่มขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 5.5 เนื่องจากการที่ปริมาณปูนซีเมนต์ลดลงทำให้เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันลดลง ประกอบกับปฏิกิริยาปอซโซลานของเถ้าแกลบต้องใช้เวลาช่วงหนึ่งเพื่อให้ความเข้มข้นของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่ได้จากปฏิกิริยาไฮเดรชันอิมมิตัวที่ระดับหนึ่ง (Hewlett, P.C., 1998) จึงส่งผลให้การพัฒนากำลังมีค่าต่ำลงไปด้วย นอกจากนั้นจะสังเกตได้ว่ามอร์ตาร์ด้าที่ทำจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ผสมเถ้าแกลบดำบดมีอัตราการพัฒนากำลังที่ช้ากว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เป็นผลมาจากองค์ประกอบที่เป็นไตรแคลเซียมซิลิเกตที่มีผลต่อการพัฒนากำลังในช่วงต้นมีปริมาณต่ำกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1

ตารางที่ 5.5

ระยะเวลาบ่มในน้ำปูนใสอิมตัวของมอร์ตาร์จันมีกำลังอัด 20.0 ± 1.0 เมกะปาสคาล

ร้อยละ การแทนที่	เวลาบ่มในน้ำปูนใสอิมตัว (ชั่วโมง)	ร้อยละ การแทนที่	เวลาบ่มในน้ำปูนใสอิมตัว (ชั่วโมง)
I-RHA0	95	V-RHA0	115
I-RHA10	105	V-RHA10	180
I-RHA20	130	V-RHA20	230
I-RHA30	180	V-RHA30	350
I-RHA40	270	V-RHA40	370
I-RHA50	430	V-RHA50	530


จากภาพที่ 5.5 แสดงความสัมพันธ์จากการวิเคราะห์ค่าความถดถอยระหว่างระยะเวลาที่ใช้ในการบ่มน้ำปูนใสอิมตัวของมอร์ตาร์ที่ค่ากำลังอัดเท่ากับ 20.0 ± 1.0 เมกะปาสคาล และอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุผง (w/b) (ปูนซีเมนต์แทนที่ด้วยเถ้าแกลบ) พบว่าการพัฒนาดังกล่าวของมอร์ตาร์ปกติและเถ้าแกลบเป็นสัดส่วนเชิงเอกโพเนนเชียลของอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุผง



ภาพที่ 5.5 ความสัมพันธ์ของระยะเวลาที่ใช้ในการบ่มน้ำปูนใสอิมตัวของมอร์ตาร์ที่ค่ากำลังอัดเท่ากับ 20.0 ± 1.0 เมกะปาสคาล


5.4.2 ดัชนีกำลังที่อายุ 7 และ 28 วัน ของมอร์ตาร์ผสมเถ้ากลบดำ

ดัชนีกำลังเป็นการทดสอบการพัฒนากำลังอัดโดยเปรียบเทียบกับตัวแปรควบคุม (มอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5) โดยการแทนที่เถ้ากลบดำทำให้ปริมาณปูนซีเมนต์ลดลง และปฏิกิริยาปอซโซลานต้องใช้เวลาที่ทำให้ความเข้มข้นของสารประกอบแคลเซียมไฮดรอกไซด์สูงถึงระดับหนึ่งจากปฏิกิริยาไฮเดรชันทำให้การพัฒนากำลังในระยะแรกมีค่าน้อยกว่าตัวแปรควบคุม จากภาพที่ 5.6 ค่าดัชนีกำลังที่อายุ 7 วัน ของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมเถ้ากลบดำบดอัตราส่วนการแทนที่ร้อยละ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 โดยน้ำหนัก เท่ากับ 100, 92.3, 79.2, 69.5, 64.7 และ 47.4 ตามลำดับ และค่าดัชนีกำลังที่อายุ 7 วัน ของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ผสมเถ้ากลบดำบดอัตราส่วนการแทนที่ร้อยละ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 โดยน้ำหนักเท่ากับ 100, 87.5, 74.8, 65.2, 59.6 และ 45.2 ตามลำดับ ในขณะที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดทนคลอไรด์มีค่าดัชนีกำลังที่อายุ 7 วัน เท่ากับ 84 พบว่ากำลังอัดที่ได้มีค่าน้อยกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 เนื่องจากปริมาณไดแคลเซียมซิลิเกต (C_2S) ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดทนคลอไรด์มีค่าสูงทำให้เกิดกำลังอัดเพิ่มขึ้นในระยะหลัง




ภาพที่ 5.6 ค่าดัชนีกำลังที่อายุ 7 วัน ของมอร์ตาร์ผสมเถ้ากลบดำบด

จากภาพที่ 5.7 ค่าดัชนีกำลังที่อายุ 28 วัน ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสม เถ้าแกลบด้าบดอัตราส่วนการแทนที่ร้อยละ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 โดยน้ำหนักเท่ากับ 100.0, 89.4, 77.4, 66.7, 62.7 และ 45.3 ตามลำดับ และค่าดัชนีกำลังที่อายุ 28 วัน ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ผสมเถ้าแกลบด้าบดอัตราส่วนการแทนที่ร้อยละ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 โดยน้ำหนักเท่ากับ 100.0, 82.6, 68.9, 62.8, 55.7 และ 42.1 ตามลำดับ พบว่าค่าดัชนีกำลังที่อายุ 7 และ 28 วัน ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมเถ้าแกลบด้าบดที่อัตราส่วนการแทนที่ 10 และ 20 โดยน้ำหนัก มีค่ากำลังอัดใกล้เคียงกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน เมื่อเทียบอัตราส่วนการแทนที่ร้อยละ 30, 40 และ 50 โดยน้ำหนัก กำลังอัดที่ได้มีค่าน้อยกว่า ส่วนค่าดัชนีกำลังที่อายุ 7 และ 28 วัน ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ผสมเถ้าแกลบด้าบดที่อัตราส่วนการแทนที่ 10 และ 20 โดยน้ำหนัก มีค่ากำลังอัดใกล้เคียงกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ล้วน เมื่อเทียบอัตราส่วนการแทนที่ร้อยละ 30, 40 และ 50 โดยน้ำหนัก ค่ากำลังอัดที่ได้มีค่าน้อยกว่าเมื่ออัตราส่วนการแทนที่เถ้าแกลบด้าในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 เพิ่มขึ้นค่าดัชนีกำลังที่ได้มีค่าลดลง เนื่องจากการทำปฏิกิริยาปอซโซลานที่ต้องใช้แคลเซียม ไฮดรอกไซด์มีปริมาณลดลง



ภาพที่ 5.7 ค่าดัชนีกำลังที่อายุ 28 วัน ของมอร์ต้าร์ผสมเถ้าแกลบด้าบด

ภาพที่ 5.8 ได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนา กำลังอัดและอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน (w/b) ของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 ผสมเถ้าแกบลดำ บด ซึ่งพบว่า การพัฒนา กำลังอัดจะแปรผกผันกับค่าอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุผง โดยสามารถอธิบาย ดังสมการที่ (5.7) และ (5.8)



ภาพที่ 5.8 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุและกำลังอัดของมอร์ตาร์

$$Strength_{Type\ I} = \frac{Rel. Strength^{7\ days}}{Rel. Strength^{28\ days}} = 1.25(w/b)^{0.94} \quad (5.7)$$

$$Strength_{Type\ V} = \frac{Rel. Strength^{7\ days}}{Rel. Strength^{28\ days}} = 1.30(w/b)^{0.90} \quad (5.8)$$

เมื่อกำหนดให้

$Strength_{Type\ I}$ = กำลังอัดของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1, (กก./ซม.²)

$Strength_{Type\ V}$ = กำลังอัดของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5, (กก./ซม.²)

(w/b) = อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน

5.5 คุณสมบัติทางด้านการทนทานซัลเฟต

5.5.1 การขยายตัวเนื่องจากซัลเฟต


ผลการทดสอบการขยายตัวของมอร์ตาร์ผสมเถ้าแกลบดำบด 4 ชั่วโมง ที่อัตราส่วนการแทนที่โดยน้ำหนักที่ร้อยละ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 ตามลำดับ แห้ในสารละลายโซเดียมซัลเฟตและแมกนีเซียมซัลเฟตความเข้มข้นร้อยละ 5 โดยน้ำหนักเปรียบเทียบกับมอร์ตาร์ที่ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 โดยควบคุมปริมาณน้ำในการผสมมอร์ตาร์ให้มีค่าการไหลแผ่เท่ากับร้อยละ 110 ± 5

การขยายตัวของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ซึ่งแห้ในสารละลายโซเดียมซัลเฟต จากภาพที่ 5.9 แสดงให้เห็นว่ามอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ซึ่งใช้เป็นตัวเปรียบเทียบมีการขยายตัวร้อยละ 0.058 ที่อายุ 540 วัน ส่วนมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมเถ้าแกลบในอัตราส่วนการแทนที่ร้อยละ 10 และ 20 โดยน้ำหนัก มีค่าการขยายตัวร้อยละ 0.042 และ 0.034 หรือลดลงร้อยละ 27.6, 41.4 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน แต่เมื่อแทนที่เถ้าแกลบดำบดร้อยละ 30, 40 และ 50 โดยน้ำหนัก ค่าการขยายตัวจะสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เนื่องจากความพรุนของเถ้าแกลบทำให้มีความต้องการปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นทำให้โพรงน้ำอิสระที่เหลือจากปฏิกิริยามีปริมาณเพิ่มขึ้น เมื่อโพรงและช่องว่างเพิ่มขึ้นทำให้การซึมของซัลเฟตอิออนเข้าสู่ภายในง่ายขึ้นเป็นการเพิ่มการกัดกร่อนจากซัลเฟต (Khatri R.P. and Sirivivatnanon V., 1997)


จากภาพที่ 5.10 แสดงการขยายตัวของมอร์ตาร์โดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แห้ในสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต พบว่าที่อายุ 540 วัน มอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน มีค่าการขยายตัวร้อยละ 0.044 ส่วนมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมเถ้าแกลบดำบดอัตราส่วนการแทนที่ร้อยละ 10 และ 20 โดยน้ำหนัก มีค่าการขยายตัวร้อยละ 0.030 และ 0.025 ตามลำดับ หรือลดลงร้อยละ 31.8, 43.2 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน และเมื่อแทนที่เถ้าแกลบดำบดร้อยละ 30, 40 และ 50 โดยน้ำหนัก จะมีค่าการขยายตัวร้อยละ 0.054, 0.063 และ 0.066 ตามลำดับ ซึ่งจะมีค่าการขยายตัวสูงกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เนื่องจากความพรุนของเถ้าแกลบทำให้มีความต้องการปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นทำให้โพรงน้ำอิสระที่เหลือจากปฏิกิริยามีปริมาณเพิ่มขึ้น เมื่อโพรงและช่องว่างเพิ่มขึ้นทำให้การซึมของซัลเฟตอิออนเข้าสู่ภายในง่ายขึ้นเป็นการเพิ่มการกัดกร่อนจากซัลเฟต (Khatri R.P. and Sirivivatnanon V., 1997)

จากภาพที่ 5.11 แสดงการขยายตัวของมอร์ตาร์โดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 แคลิฟอร์เนียชนิดซัลเฟต พบว่าที่อายุ 540 วัน มอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ล้วน มีค่าการขยายตัวร้อยละ 0.044 ส่วนมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ผสมเถ้าแกลบดำบดอัตราส่วนการแทนที่ร้อยละ 10 และ 20 โดยน้ำหนัก มีค่าการขยายตัวร้อยละ 0.041 และ 0.029 ตามลำดับ หรือลดลงร้อยละ 22.6, 45.3 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ล้วน และเมื่อแทนที่เถ้าแกลบดำบดร้อยละ 30, 40 และ 50 โดยน้ำหนัก จะมีค่าการขยายตัวร้อยละ 0.069, 0.076 และ 0.093 ตามลำดับ ซึ่งจะมีค่าการขยายตัวสูงกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 เนื่องจากความพรุนของเถ้าแกลบทำให้มีความต้องการปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นทำให้โพรงน้ำอิสระที่เหลือจากปฏิกิริยามีปริมาณเพิ่มขึ้น เมื่อโพรงและช่องว่างเพิ่มขึ้นทำให้การซึมของซัลเฟตไอออนเข้าสู่ภายในง่ายขึ้นเป็นการเพิ่มการกัดกร่อนจากซัลเฟต (Khatri R.P. and Sirivivatnanon V., 1997)


จากภาพที่ 5.12 แสดงการขยายตัวของมอร์ตาร์โดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 แคลิฟอร์เนียชนิดซัลเฟต พบว่าที่อายุ 540 วัน มอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ล้วน มีค่าการขยายตัวร้อยละ 0.035 ส่วนมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ผสมเถ้าแกลบดำบดอัตราส่วนการแทนที่ร้อยละ 10 และ 20 โดยน้ำหนัก มีค่าการขยายตัวร้อยละ 0.025 และ 0.021 ตามลำดับ หรือลดลงร้อยละ 28.6, 40.0 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ล้วน และเมื่อแทนที่เถ้าแกลบดำบดร้อยละ 30, 40 และ 50 โดยน้ำหนัก จะมีค่าการขยายตัวร้อยละ 0.048, 0.053 และ 0.057 ตามลำดับ ซึ่งจะมีค่าการขยายตัวสูงกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้เถ้าแกลบดำบดแทนที่ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ได้ในอัตราส่วนร้อยละ 10 และ 20 โดยน้ำหนัก จะลดการขยายตัวเนื่องจากซัลเฟตไอออนและแมกนีเซียมซัลเฟตได้




ภาพที่ 5.9 การขยายตัวของมอร์ต้ารูปปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมเถ้าแกลบดำบด แห้สสารละลายโซเดียมซัลเฟต




ภาพที่ 5.10 การขยายตัวของมอร์ต้ารูปปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมเถ้าแกลบดำบด แห้สสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต




ภาพที่ 5.11 การขยายตัวของมอร์ต้ารปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5
ผสมเถ้าแกลบดำบด แช่สารละลายโซเดียมซัลเฟต



ภาพที่ 5.12 การขยายตัวของมอร์ต้ารปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5
ผสมเถ้าแกลบดำบด แช่สารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต



ภาพที่ 5.13 เปรียบเทียบการขยายตัวของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมเถ้าแกลบดำบด กับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 แช่สารละลายโซเดียมซัลเฟต



ภาพที่ 5.14 เปรียบเทียบการขยายตัวของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมเถ้าแกลบดำบด กับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 แช่สารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต

จากภาพที่ 5.13 และ 5.14 เมื่อเปรียบเทียบการขยายตัวของมอร์ตาร์ดปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมเถ้าแกลบดำบด กับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ล้วน ที่แช่ในสารละลายโซเดียมซัลเฟตและแมกนีเซียมซัลเฟต พบว่าการขยายตัวของมอร์ตาร์ดปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมเถ้าแกลบดำบดในอัตราส่วนการแทนที่ร้อยละ 30, 40 และ 50 มีการขยายตัวมากกว่ามอร์ตาร์ดปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 เนื่องจากความพรุนของเถ้าแกลบทำให้มีความต้องการปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นทำให้โพรงน้ำอิสระที่เหลือจากปฏิกิริยามีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อโพรงและช่องว่างเพิ่มขึ้นทำให้การซึมของซัลเฟตไอออนเข้าสู่ภายในง่ายขึ้นเป็นการเพิ่มการกัดกร่อนจากซัลเฟต (Khatri R.P. and Sirivivatnanon V., 1997) แต่ในขณะที่อัตราส่วนการแทนที่เถ้าแกลบดำบดร้อยละ 10 และ 20 โดยน้ำหนัก มีค่าการขยายตัวต่ำกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ล้วน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้เถ้าแกลบดำบดแทนที่ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 บางส่วนจะลดการขยายตัวเนื่องจากโซเดียมซัลเฟตและแมกนีเซียมซัลเฟตได้

ดังนั้นการใช้เถ้าแกลบดำบดแทนที่ในปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนร้อยละ 10 และ 20 โดยน้ำหนักสามารถช่วยลดการขยายตัวเนื่องจากสารละลายโซเดียมและแมกนีเซียมซัลเฟตเนื่องจากการแทนที่เถ้าแกลบดำทำให้ปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่ได้จากปฏิกิริยาไฮเดรชันมีปริมาณลดลงส่งผลให้เกิดของยิปซัมและเอ็ทพริงไท์ที่มีปริมาณลดลง การขยายตัวที่เกิดขึ้นในสารละลายโซเดียมซัลเฟตมีค่าสูงกว่าการขยายตัวที่เกิดในสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟตซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ (Omar S. Baghabra Al-Moudi et al, 1995)

5.5.2 การสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากซัลเฟต

ผลการทดสอบการสูญเสียน้ำหนักของมอร์ตาร์ดผสมเถ้าแกลบดำบด 4 ชั่วโมง อัตราส่วนการแทนที่ของเถ้าแกลบที่ร้อยละ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 ตามลำดับ แช่ในสารละลายโซเดียมซัลเฟตและแมกนีเซียมซัลเฟตความเข้มข้นร้อยละ 5 โดยน้ำหนักเปรียบเทียบกับมอร์ตาร์ดที่ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 ควบคุมปริมาณน้ำในการผสมมอร์ตาร์ดให้มีค่าการไหลแผ่ร้อยละ 110 ± 5

จากภาพที่ 5.15 แสดงการสูญเสียน้ำหนักของมอร์ตาร์ดโดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แช่ในสารละลายโซเดียมซัลเฟต พบว่าที่อายุ 540 วัน มอร์ตาร์ดปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน มีค่าการสูญเสียน้ำหนักร้อยละ 6.35 ส่วนมอร์ตาร์ดปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมเถ้าแกลบดำบดอัตราส่วนการแทนที่ร้อยละ 10 และ 20 โดยน้ำหนัก มีค่า

การสูญเสียน้ำหนักร้อยละ 4.41 และ 3.38 ตามลำดับ หรือลดลงร้อยละ 30.6, 46.8 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน และเมื่อแทนที่เถ้าแกลบดำบดร้อยละ 30, 40 และ 50 โดยน้ำหนัก จะมีค่าการสูญเสียน้ำหนักร้อยละ 7.88, 9.78 และ 11.38 ตามลำดับ ซึ่งจะมีค่าการสูญเสียน้ำหนักมากกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน


จากภาพที่ 5.16 แสดงการสูญเสียน้ำหนักของมอร์ตาร์โดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แห้ในสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต พบว่าที่อายุ 540 วัน มอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน มีค่าการสูญเสียน้ำหนักร้อยละ 9.85 ส่วนมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมเถ้าแกลบดำบดอัตราส่วนการแทนที่ร้อยละ 10 และ 20 โดยน้ำหนัก มีค่าการสูญเสียน้ำหนักร้อยละ 7.51 และ 5.49 ตามลำดับ หรือลดลงร้อยละ 23.8, 44.3 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน และเมื่อแทนที่เถ้าแกลบดำบดร้อยละ 30, 40 และ 50 โดยน้ำหนัก จะมีค่าการสูญเสียน้ำหนักร้อยละ 12.66, 13.88 และ 16.47 ตามลำดับ ซึ่งจะมีค่าการสูญเสียน้ำหนักมากกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน เนื่องจากความพรุนของเถ้าแกลบทำให้มีความต้องการปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นทำให้โพรงน้ำอิสระที่เหลือจากปฏิกิริยามีปริมาณเพิ่มขึ้น เมื่อโพรงและช่องว่างเพิ่มขึ้นทำให้การซึมของซัลเฟตไอออนเข้าสู่ภายในง่ายขึ้นเป็นการเพิ่มการกัดกร่อนจากซัลเฟต (Khatri R.P. and Sirivivatnanon V., 1997)

การสูญเสียน้ำหนักของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ซึ่งแห้ในสารละลายโซเดียมซัลเฟต จากภาพที่ 5.17 แสดงให้เห็นว่ามอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ล้วน ซึ่งใช้เป็นตัวแทนเปรียบเทียบมีการสูญเสียน้ำหนักร้อยละ 6.16 ที่อายุ 540 วัน ส่วนมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ผสมเถ้าแกลบในอัตราส่วนการแทนที่ร้อยละ 10 และ 20 โดยน้ำหนัก มีค่าการสูญเสียน้ำหนักร้อยละ 4.61 และ 2.92 หรือลดลงร้อยละ 25.2, 52.6 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ล้วน แต่เมื่อแทนที่เถ้าแกลบดำบดร้อยละ 30, 40 และ 50 โดยน้ำหนัก ค่าการสูญเสียน้ำหนักจะสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ล้วน เนื่องจากกลไกการสูญเสียน้ำหนักในสารละลายโซเดียมซัลเฟตเกิดจากการยิปซัมและเอ็ทพริงไกท์ในสภาวะแข็งตัวของมอร์ตาร์ (Santhanam M., 2003)


จากภาพที่ 5.18 แสดงให้เห็นว่ามอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ล้วน แห้ในสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟตมีค่าการสูญเสียน้ำหนักร้อยละ 9.57 ที่อายุ 540 วัน ส่วนมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ผสมเถ้าแกลบดำบดในอัตราส่วนร้อยละ 10 และ 20 สามารถลดการสูญเสียน้ำหนักได้ร้อยละ 6.49 และ 4.99 ตามลำดับ แต่เมื่อแทนที่เถ้าแกลบดำบดในอัตราส่วนร้อยละ 30, 40 และ 50 ที่อายุเดียวกันพบว่าค่าการสูญเสียน้ำหนักมีค่าเพิ่มมากขึ้นที่

ร้อยละ 12.69, 14.57 และ 16.35 ตามลำดับ เนื่องจากปฏิกิริยาเคมีระหว่างแมกนีเซียมซัลเฟต และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ได้ยิปซัมและแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์มีผลต่อค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของสารละลายลดลงทำให้เกิดความไม่เสถียรของแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตและเอ็ทพริงไกท์ เกิดการแตกตัวของแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตเพื่อทำให้ความเป็นกรดเป็นด่างสูงขึ้นได้แคลเซียมไฮดรอกไซด์และสารละลายซิลิคอน การลดลงของปริมาณแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์นั้นมาจากการที่แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ทำปฏิกิริยากับสารละลายซิลิคอนได้แมกนีเซียมซิลิเกตไฮเดรตซึ่งไม่มีความสามารถในการเชื่อมประสาน การกักกร่อนดังกล่าวทำให้เกิดการอ่อนตัวและเสื่อมสภาพของผิวซีเมนต์ที่แข็งตัว (Hekal E.E., al et., 2002)


จากภาพที่ 5.19 และ 5.20 พิจารณาได้ว่าการสูญเสียน้ำหนักมอร์ตาร์แทนที่เถ้าแกลบ คำนวณร้อยละ 10 และ 20 มีค่าน้อยกว่ามอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ด้วย ยกเว้นในมอร์ตาร์ที่แทนที่เถ้าแกลบด้วยอัตราส่วนร้อยละ 30, 40 และ 50 ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 พบว่าการสูญเสียน้ำหนักมีค่ามากกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้เถ้าแกลบแทนที่ในปูนซีเมนต์ได้บางส่วน เพื่อลดการสูญเสียน้ำหนักจากสารละลายซัลเฟต




ภาพที่ 5.15 การสูญเสียน้ำหนักของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมเถ้าแกลบค้ำบด แช่สารละลายโซเดียมซัลเฟต




ภาพที่ 5.16 การสูญเสียน้ำหนักของมอริด้ารูปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1
ผสมเถ้าแกลบดำบด แช่สารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต




ภาพที่ 5.17 การสูญเสียน้ำหนักของมอริด้ารูปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5
ผสมเถ้าแกลบดำบด แช่สารละลายโซเดียมซัลเฟต



ภาพที่ 5.18 การสูญเสียน้ำหนักของมอร์ต้ารปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ผสมเถ้าแกลบดำบด แห้สารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต



ภาพที่ 5.19 เปรียบเทียบการสูญเสียน้ำหนักของมอร์ต้ารปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมเถ้าแกลบดำบดกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 แห้สารละลายโซเดียมซัลเฟต



ภาพที่ 5.20 เปรียบเทียบการสูญเสียน้ำหนักของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมเถ้าแกลบดำบดกับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 แช่สารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต

5.5.3 การสูญเสียกำลังอัดเนื่องจากซัลเฟต

ผลการทดสอบการสูญเสียกำลังอัดของมอร์ตาร์ผสมเถ้าแกลบดำบด 4 ชั่วโมง ที่อัตราส่วนการแทนที่ร้อยละ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 ตามลำดับ แช่ในสารละลายโซเดียมซัลเฟตและแมกนีเซียมซัลเฟตความเข้มข้นร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก เปรียบเทียบกับมอร์ตาร์ที่ผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 ควบคุมปริมาณน้ำในการผสมมอร์ตาร์ให้มีค่าการไหลแผ่ร้อยละ 110 ± 5

จากภาพที่ 5.21 แสดงการสูญเสียกำลังอัดของมอร์ตาร์โดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แช่ในสารละลายโซเดียมซัลเฟต พบว่าที่อายุ 540 วัน มอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน มีค่าการสูญเสียกำลังอัดร้อยละ 32.4 ส่วนมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมเถ้าแกลบดำบดอัตราส่วนการแทนที่ร้อยละ 10 และ 20 โดยน้ำหนัก สามารถลดการสูญเสียกำลังอัดเหลือเพียงร้อยละ 27.2 และ 21.1 ตามลำดับ และเมื่อแทนที่เถ้าแกลบดำบดร้อยละ 30, 40 และ 50 โดยน้ำหนัก จะมีค่าการสูญเสียกำลังอัดร้อยละ 40.6, 45.4 และ 51.2 ตามลำดับ ซึ่งจะมีค่าการสูญเสียกำลังอัดมากกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน


จากภาพที่ 5.22 แสดงการสูญเสียกำลังอัดของมอร์ตาร์โดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 แห้ในสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต พบว่าที่อายุ 540 วัน มอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน มีค่าการสูญเสียกำลังอัดร้อยละ 65.2 ส่วนมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมเถ้าแกลบดำนดอัตราส่วนการแทนที่ร้อยละ 10 และ 20 โดยน้ำหนัก สามารถลดการสูญเสียกำลังอัดเหลือเพียงร้อยละ 43.3 และ 40.9 ตามลำดับ และเมื่อแทนที่เถ้าแกลบดำบดร้อยละ 30, 40 และ 50 โดยน้ำหนัก จะมีค่าการสูญเสียกำลังอัดร้อยละ 59.4, 63.1 และ 70.4 ตามลำดับ ซึ่งจะมีค่าการสูญเสียกำลังอัดมากกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน เมื่อเปรียบเทียบกับมอร์ตาร์ซึ่งแห้ในสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟตที่มีอัตราการสูญเสียกำลังอัดมากกว่ามอร์ตาร์แห้ในสารละลายโซเดียมซัลเฟตตั้งแต่อายุเริ่มต้น ทั้งนี้เนื่องจากการที่แมกนีเซียมซัลเฟตละลายน้ำได้ดีกว่าโซเดียมซัลเฟตจึงทำให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้ดีกว่าประกอบทั้งปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างสารประกอบแคลเซียมและแมกนีเซียมซัลเฟตจะเปลี่ยนโครงสร้างของแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตไปเป็นแมกนีเซียมซิลิเกตไฮเดรตที่ไม่มีคุณสมบัติในการเชื่อมประสานจึงมีผลทำให้กำลังอัดของมอร์ตาร์ลดลง (Omar S. Baghabra Al-Moudi, 1995)

จากภาพที่ 5.23 แสดงการสูญเสียกำลังอัดของมอร์ตาร์โดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 แห้ในสารละลายโซเดียมซัลเฟต พบว่าที่อายุ 540 วัน มอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ล้วน มีค่าการสูญเสียกำลังอัดร้อยละ 30.1 ส่วนมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ผสมเถ้าแกลบดำบดอัตราส่วนการแทนที่ร้อยละ 10 และ 20 โดยน้ำหนัก สามารถลดการสูญเสียกำลังอัดเหลือเพียงร้อยละ 25.4 และ 20.3 ตามลำดับ และเมื่อแทนที่เถ้าแกลบดำบดร้อยละ 30, 40 และ 50 โดยน้ำหนัก จะมีค่าการสูญเสียกำลังอัดร้อยละ 39.4, 41.5 และ 44.3 ตามลำดับ ซึ่งจะมีค่าการสูญเสียกำลังอัดมากกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ล้วน ดังนั้นการใช้เถ้าแกลบดำบดแทนที่ในปูนซีเมนต์บางส่วนสามารถช่วยลดการสูญเสียกำลังอัดเนื่องจากสารละลายโซเดียมซัลเฟต


จากภาพที่ 5.24 แสดงการสูญเสียกำลังอัดของมอร์ตาร์โดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 แห้ในสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต พบว่าที่อายุ 540 วัน มอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ล้วน มีค่าการสูญเสียกำลังอัดร้อยละ 28.1 ส่วนมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ผสมเถ้าแกลบดำบดอัตราส่วนการแทนที่ร้อยละ 10 และ 20 โดยน้ำหนัก สามารถลดการสูญเสียกำลังอัดเหลือเพียงร้อยละ 31.0 และ 24.4 ตามลำดับ และเมื่อแทนที่เถ้าแกลบดำบดร้อยละ 30, 40 และ 50 โดยน้ำหนัก จะมีค่าการสูญเสียกำลังอัดร้อยละ 43.1,

51.2 และ 55.5 ตามลำดับ ซึ่งจะมีค่าการสูญเสียกำลังอัดมากกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ล้วน ดังนั้นการใช้เถ้าแกลบดำนทดแทนที่ในปูนซีเมนต์บางส่วนสามารถช่วยลดการสูญเสียกำลังอัดเนื่องจากสารละลายโซเดียมซิลิเฟต


กลไกการสูญเสียกำลังอัดในสารละลายโซเดียมซิลิเฟตเกิดจากการขยายตัวของยิปซัมและเอ็ททริงไกท์ที่มีปริมาตรเพิ่มขึ้นจากเดิม เมื่อแรงต้านแรงดึงน้อยกว่าแรงดึงที่เกิดจากการขยายตัวทำให้เกิดการแตกร้าว เกิดความไม่ต่อเนื่องของพื้นที่ผิวทำให้กำลังอัดมีค่าลดลง ในส่วนของสารละลายแมกนีเซียมซิลิเฟตการเปลี่ยนโครงสร้างสารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตเกิดการสลายตัวแล้วเปลี่ยนไปเป็นแมกนีเซียมอออนแทน ทำให้สารประกอบอัลคาไลน์แมกนีเซียมซิลิเกตไฮเดรตในที่สุดซึ่งสารประกอบดังกล่าวไม่มีความสามารถในการเชื่อมประสานทำให้เกิดการกร่อนของพื้นที่ผิวรับแรงเมื่อพื้นที่ผิวมีปริมาณลดลงทำให้ความสามารถรับกำลังอัดลดลง (Gollop R.S., and Taylor H.F.W., 1995)




ภาพที่ 5.21 อัตราการสูญเสียกำลังอัดของมอร์ต้ารปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมเถ้าแกลบดำทดแทน สารละลายโซเดียมซิลิเฟต



ภาพที่ 5.22 อัตราการสูญเสียกำลังอัดของปุ๋ยหมักที่ผลิตจากปุ๋ยคอกและมูลสัตว์ประเภทที่ 1 ผสมเถ้าแกลบดำบด แ่สสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต




ภาพที่ 5.23 อัตราการสูญเสียกำลังอัดของปุ๋ยหมักที่ผลิตจากปุ๋ยคอกและมูลสัตว์ประเภทที่ 5 ผสมเถ้าแกลบดำบด แ่สสารละลายโซเดียมซัลเฟต



ภาพที่ 5.24 อัตราการสูญเสียกำลังอัดของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ผสมเถ้าแกลบดำบด แพร่สารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต

เมื่อเปรียบเทียบการสูญเสียกำลังอัดของมอร์ต้าร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 ผสมเถ้าแกลบดำบดที่อัตราส่วนการแทนที่ร้อยละ 30, 40 และ 50 โดยน้ำหนัก มีค่าอัตราการสูญเสียกำลังอัดมากกว่ามอร์ต้าร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 ล้วน โดยปริมาณการแทนที่เถ้าแกลบดำบดในปูนซีเมนต์ที่เพิ่มขึ้นทำให้การสูญเสียกำลังอัดมีค่าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากการทำปฏิกิริยาปอซโซลานต้องใช้เวลาปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์ทำปฏิกิริยาร่วมกับซิลิกอนไดออกไซด์และน้ำ ซึ่งปกติในโพรงจะมีแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca^{2+}) และไฮดรอกไซด์ (OH^-) ละลายอยู่ เมื่อปฏิกิริยาดำเนินไปในระยะยาวไฮดรอกไซด์ทั้งสองชนิดมีปริมาณลดลงระบบจึงพยายามรักษาสมดุลโดยเหนี่ยวนำให้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ละลายจากภายในโครงสร้างแคลเซียมซิลิเกตไฮดรตออกมาเพื่อทำปฏิกิริยา จากผลดังกล่าวทำให้โครงสร้างแคลเซียมซิลิเกตไฮดรตมีความไม่เสถียรจึงทำให้ไฮดรอกไซด์ของแมกนีเซียม (Mg^{2+}) ซึ่งมีความสามารถในการแทนที่แคลเซียมไฮดรอกไซด์ของโครงสร้างแคลเซียมซิลิเกตไฮดรตได้สูงมากและมีบทบาทมากขึ้น ผลที่ตามมา คือโครงสร้างแคลเซียมซิลิเกตไฮดรตถูกเปลี่ยนเป็นแมกนีเซียมซิลิเกตไฮดรตทำให้กำลังของมอร์ต้าร์ลดลงมาก (Bebdsted J. and Barnes P., 2002) ในขณะที่พิจารณาในกรณีของการกระทำของโซเดียมซัลเฟต ข้อสังเกตประการหนึ่งที่สำคัญคือ โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Na^+) ซึ่งมีวาเลนซ์อิเล็กตรอน (จำนวนอิเล็กตรอนวงนอกสุดของโครงสร้างอะตอม โดยอะตอมของโซเดียมมี

ค่า +1 ในขณะที่อะตอมของแมกนีเซียมมีค่า +2 (Mg^{2+}) ไม่เท่ากับแคลเซียม (จำนวนวาเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับ +2 (Ca^{2+})) ดังนั้นความสามารถในการแทนที่ในโครงสร้างของแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต จึงต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ เมื่อโครงสร้างดังกล่าวเปลี่ยนไปเป็นแมกนีเซียมซิลิเกตไฮเดรตซึ่งมีความสามารถในการยึดประสานต่ำจึงทำให้กำลังอัดลดลงตามไปด้วย (Cohen M. D. and Benter A., 1998) ดังนั้นการใช้เถ้าแกลบดำทดแทนที่ในปูนซีเมนต์บางส่วนมีผลต่อการสูญเสียกำลังอัดโดยในสารละลายโซเดียมซัลเฟตการใช้เถ้าแกลบดำทดแทนที่ในปูนซีเมนต์บางส่วนทำให้ค่าการสูญเสียกำลังอัดมีค่าลดลง ในทางตรงกันข้ามการสูญเสียกำลังอัดมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อแช่ในสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต




(ก) แช่ในสารละลายโซเดียมซัลเฟต



(ข) แช่ในสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต

ภาพที่ 5.25 มอร์ต้าร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมเถ้าแกลบดำบด



(ก) แท่งในสารละลายโซเดียมซัลเฟต



(ข) แท่งในสารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต

ภาพที่ 5.26 มอร์ตาร์ที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ผสมเถ้าแกลบดำบด

5.6 การประเมินศักยภาพระดับความทนทานต่อซัลเฟตตามมาตรฐาน ASTM C 1157

เมื่อเปรียบเทียบระดับความทนทานต่อการกระทำของสารละลายโซเดียมซัลเฟตตามมาตรฐาน ASTM C 1157 โดยการประเมินค่าการขยายตัวที่อายุ 6 เดือน ซึ่งกำหนดระดับของความทนทานปานกลางไม่เกินร้อยละ 0.10 และระดับของความทนทานสูงไม่เกินร้อยละ 0.05 พบว่าการแทนที่เถ้าแกลบดำในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 ถึงร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก ให้ค่าการขยายตัวไม่เกินร้อยละ 0.10 ซึ่งเป็นระดับความทนทานซัลเฟตปานกลาง ส่วนระดับความทนทานสูงไม่เกินร้อยละ 0.05 พบว่าเมื่อแทนที่เถ้าแกลบดำในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ร้อยละ 0, 10, 20, 30 และ 40 โดยน้ำหนัก ให้ค่าการขยายตัวใกล้เคียงและไม่เกิน 0.05 ซึ่งเป็นระดับความทนทานสูง ส่วนการแทนที่เถ้าแกลบดำในปูนซีเมนต์

ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 อัตราส่วนร้อยละ 0, 10, 20 และ 30 โดยน้ำหนัก ให้ค่าการขยายตัวไม่เกินร้อยละ 0.05

ในส่วนของการประเมินค่าการขยายตัวที่อายุ 1 ปี ซึ่งกำหนดระดับความทนทานสูงไม่เกินร้อยละ 0.10 พบว่าการแทนที่เถ้าแกลบดำในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 ร้อยละ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 โดยน้ำหนัก ให้ค่าการขยายตัวไม่เกินร้อยละ 0.10

ตารางที่ 5.6

การประเมินศักยภาพระดับความทนทานต่อซัลเฟตตามมาตรฐาน ASTM C 1157

ชั้นของความทนทานต่อการกระทำของซัลเฟต			ค่าการขยายตัวของมอร์ตาร์ (ร้อยละ)		
			6 เดือน	12 เดือน	
ปานกลาง			0.10	-	
สูง			0.05	0.10	
ค่าการขยายตัวของมอร์ตาร์ (ร้อยละ) ที่ระดับชั้นของความทนทานต่อการกระทำของซัลเฟต					
มอร์ตาร์ที่ทำจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1			มอร์ตาร์ที่ทำจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5		
ร้อยละการแทนที่ของเถ้าแกลบ (โดยน้ำหนัก)	6 เดือน	12 เดือน	ร้อยละการแทนที่ของเถ้าแกลบ (โดยน้ำหนัก)	6 เดือน	12 เดือน
0	0.036	0.055	0	0.033	0.046
10	0.028	0.038	10	0.021	0.033
20	0.015	0.028	20	0.010	0.020
30	0.044	0.065	30	0.042	0.062
40	0.051	0.080	40	0.046	0.070
50	0.073	0.094	50	0.063	0.084

ตารางที่ 5.6 (ต่อ)

การประเมินศักยภาพระดับความทนทานต่อซัลเฟตตามมาตรฐาน ASTM C 1157

ค่าการขยายตัวของมอร์ตาร์ (ร้อยละ) ที่ระดับชั้นของความทนทานต่อการกระทำของซัลเฟต ปานกลาง					
มอร์ตาร์ที่ทำจาก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1			มอร์ตาร์ที่ทำจาก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5		
ร้อยละการแทนที่ ของเถ้าแกลบ (โดยน้ำหนัก)	6 เดือน	12 เดือน	ร้อยละการแทนที่ ของเถ้าแกลบ (โดยน้ำหนัก)	6 เดือน	12 เดือน
0	ผ่าน	-	0	ผ่าน	-
10	ผ่าน	-	10	ผ่าน	-
20	ผ่าน	-	20	ผ่าน	-
30	ผ่าน	-	30	ผ่าน	-
40	ผ่าน	-	40	ผ่าน	-
50	ผ่าน	-	50	ผ่าน	-
ค่าการขยายตัวของมอร์ตาร์ (ร้อยละ) ที่ระดับชั้นของความทนทานต่อการกระทำของซัลเฟต สูง					
มอร์ตาร์ที่ทำจาก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1			มอร์ตาร์ที่ทำจาก ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5		
ร้อยละการแทนที่ ของเถ้าแกลบ (โดยน้ำหนัก)	6 เดือน	12 เดือน	ร้อยละการแทนที่ ของเถ้าแกลบ (โดยน้ำหนัก)	6 เดือน	12 เดือน
0	ผ่าน	ผ่าน	0	ผ่าน	ผ่าน
10	ผ่าน	ผ่าน	10	ผ่าน	ผ่าน
20	ผ่าน	ผ่าน	20	ผ่าน	ผ่าน
30	ผ่าน	ผ่าน	30	ผ่าน	ผ่าน
40	ไม่ผ่าน	ผ่าน	40	ผ่าน	ผ่าน
50	ไม่ผ่าน	ผ่าน	50	ไม่ผ่าน	ผ่าน

5.7 คุณสมบัติทางด้านการทนทานคลอไรด์


ในหัวข้อนี้เป็นการนำเสนอผลการทดสอบหาปริมาณการซึมผ่านคลอไรด์ในเนื้อมอร์ตาร์ที่ผสมและไม่ผสมเถ้ากลบดำบดด้วยอัตราส่วนการแทนที่ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 ร้อยละ 10, 20, 30, 40 และ 50 โดยน้ำหนัก ซึ่งทำการแช่ในสารละลายไฮเดียมคลอไรด์ (NaCl) ที่ความเข้มข้นร้อยละ 3 โดยน้ำหนัก เปรียบเทียบกับมอร์ตาร์ซึ่งทำจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภททนคลอไรด์ ปริมาณคลอไรด์ที่ได้จากการวิเคราะห์นี้เป็นคลอไรด์อิสระ (Free Chloride) ซึ่งสามารถซึมผ่านเข้าไปในเนื้อมอร์ตาร์ได้โดยไม่ถูกจับยึดทั้งทางกายภาพและเคมี ปริมาณคลอไรด์ในมอร์ตาร์ที่อายุ 28, 90 และ 180 วัน เมื่อเวลาการบ่มนานขึ้นปริมาณการซึมผ่านคลอไรด์มีมากขึ้นในทุกอัตราส่วน แต่จะมีปริมาณมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

5.7.1 ผลกระทบจากระดับความลึกจากผิวหน้า


5.7.1.1 ปริมาณคลอไรด์ที่อายุ 28 วัน

จากภาพที่ 5.27 (ก) เมื่อพิจารณาปริมาณของคลอไรด์ในเนื้อมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1, 5 และปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์ พบว่ามอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 มีปริมาณคลอไรด์ทุกระดับความลึกสูงกว่ามอร์ตาร์ซึ่งทำจากปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์ เช่น ที่ระดับความลึก 15 มม. ของปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์มีปริมาณคลอไรด์เท่ากับ 2.50 มก./ลิตร ส่วนมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 มีปริมาณคลอไรด์เท่ากับ 9.64 มก./ลิตร และ 10.03 มก./ลิตร ตามลำดับ เนื่องจากในปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์มีปริมาณไตรแคลเซียมอะลูมิเนต (C_3A) และเตตระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต์ (C_4AF) ที่มากกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 ทำให้มีความสามารถในการดูดซับคลอไรด์ได้มากขึ้น (Neville, A.M., 1995)


จากภาพที่ 5.27 (ข) เมื่อพิจารณาปริมาณของคลอไรด์ในเนื้อมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1, 5 ผสมเถ้ากลบดำบดอัตราส่วนร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก และปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์ พบว่ามอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 ผสมเถ้ากลบดำบดมีปริมาณคลอไรด์ในเนื้อมอร์ตาร์ทุกระดับความลึกสูงกว่ามอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์ เช่น ที่ระดับความลึก 15 มม. ของปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์มีปริมาณคลอไรด์เท่ากับ 2.50 มก./ลิตร ส่วนมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 มีปริมาณคลอไรด์เท่ากับ 8.25 มก./ลิตร และ 9.00 มก./ลิตร ตามลำดับ




(ก) อัตราส่วนการแทนที่เถ้าแกลบร้อยละ 0 โดยน้ำหนัก




(ง) อัตราส่วนการแทนที่เถ้าแกลบร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก




(ข) อัตราส่วนการแทนที่เถ้าแกลบร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก



(จ) อัตราส่วนการแทนที่เถ้าแกลบร้อยละ 40 โดยน้ำหนัก



(ค) อัตราส่วนการแทนที่เถ้าแกลบร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก



(ฉ) อัตราส่วนการแทนที่เถ้าแกลบร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก

ภาพที่ 5.27 ปริมาณการซึมผ่านของคลอไรด์ ที่อายุ 28 วัน

จากภาพที่ 5.27 (ค) เมื่อพิจารณาปริมาณของคลอไรด์ในเนื้อมอร์ตาร์ทปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1, 5 ผสมเถ้าแกลบดำบดที่อัตราส่วนร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก และปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์ พบว่ามอร์ตาร์ทปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 ผสมเถ้าแกลบดำบด มีปริมาณคลอไรด์ในเนื้อมอร์ตาร์ททุกระดับความลึกสูงกว่ามอร์ตาร์ทปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์ เช่น ที่ระดับความลึก 15 มม. ของปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์มีปริมาณคลอไรด์เท่ากับ 2.50 มก./ลิตร ส่วนมอร์ตาร์ทปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 มีปริมาณคลอไรด์เท่ากับ 7.00 มก./ลิตร และ 8.50 มก./ลิตร ตามลำดับ

จากภาพที่ 5.27 (ง) เมื่อพิจารณาปริมาณของคลอไรด์ที่ซึมผ่านในมอร์ตาร์ทปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1, 5 ผสมเถ้าแกลบดำบดอัตราส่วนร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก และปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์ พบว่ามอร์ตาร์ทปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 ผสมเถ้าแกลบดำบด มีปริมาณคลอไรด์ที่ซึมผ่านเข้าไปในมอร์ตาร์ททุกระดับความลึกสูงกว่ามอร์ตาร์ทปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์ เช่น ที่ระดับความลึก 15 มม. ของปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์มีปริมาณคลอไรด์เท่ากับ 2.50 มก./ลิตร ส่วนมอร์ตาร์ทปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 มีปริมาณคลอไรด์เท่ากับ 6.25 มก./ลิตร และ 7.00 มก./ลิตร ตามลำดับ

จากภาพที่ 5.27 (จ) - (ข) เมื่อพิจารณาปริมาณคลอไรด์ในเนื้อมอร์ตาร์ทปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 ผสมเถ้าแกลบดำบด พบว่าเมื่อแทนที่เถ้าแกลบดำบดร้อยละ 40 และ 50 โดยน้ำหนัก ปริมาณคลอไรด์ที่ซึมเข้าไปในมอร์ตาร์ททุกระดับความลึกมีปริมาณมากกว่ามอร์ตาร์ทของปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์มีปริมาณไตรแคลเซียมอะลูมิเนต (C_3A) สูงกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 และ C_3A มีคุณสมบัติในการยึดจับคลอไรด์ (Rasheeduzzafar, P., et al., 1991) เช่น ที่ระดับความลึก 15 มม. ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 ผสมเถ้าแกลบดำบดมีปริมาณคลอไรด์เท่ากับ 5.62, 6.25, 5.37 และ 5.25 มก./ลิตร ซึ่งจะสังเกตได้ว่าปริมาณคลอไรด์มีแนวโน้มลดลงเมื่ออัตราส่วนการแทนที่เถ้าแกลบดำบดมากขึ้น ดังนั้นระดับความลึกที่ใช้ในการพิจารณาก็มีผลที่ทำให้ทราบถึงแนวโน้มของปริมาณคลอไรด์ได้แตกต่างกัน


5.7.1.2 ปริมาณคลอไรด์ที่อายุ 90 วัน (แช่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์)

จากภาพที่ 5.28 (ก) เมื่อพิจารณาปริมาณของคลอไรด์ในเนื้อมอร์ตาร์ทปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1, 5 ผสมเถ้าแกลบดำบดและปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์ พบว่ามอร์ตาร์ทปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 มีปริมาณคลอไรด์ในเนื้อมอร์ตาร์ททุกระดับความลึกสูง


กว่ามอร์ตาร์ซึ่ง ทำจากปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์ เช่น ที่ระดับความลึก 15 มม. ของปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์มีปริมาณคลอไรด์เท่ากับ 106.59 มก./ลิตร ส่วนมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 มีปริมาณคลอไรด์เท่ากับ 121.94 มก./ลิตร และ 138.00 มก./ลิตร ตามลำดับ เนื่องจากในปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์มีปริมาณไตรแคลเซียมอะลูมิเนต (C_3A) และเตตระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต์ (C_4AF) ที่มากกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 ทำให้มีความสามารถในการเก็บกักคลอไรด์ได้มากขึ้น (Neville, A.M., 1995)

จากภาพที่ 5.28 (ข) เมื่อพิจารณาปริมาณสารประกอบคลอไรด์ในเนื้อมอร์ตาร์ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1, 5 และปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์ ทุกระดับความลึก พบว่ามอร์ตาร์ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 มีปริมาณคลอไรด์น้อยกว่ามอร์ตาร์ซึ่งทำจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 และปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์ เช่น ที่ระดับความลึก 15 มม. ปริมาณคลอไรด์ในเนื้อมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมเถ้าแกลบดำบดมีค่าเท่ากับ 78.35 มก./ลิตร ส่วนมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ผสมเถ้าแกลบดำบดและปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์มีปริมาณคลอไรด์เท่ากับ 95.00 มก./ลิตร และ 106.59 มก./ลิตร ตามลำดับ และที่ระดับความลึกมากขึ้นมีแนวโน้มค่อนข้างชัดเจนว่าการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ด้วย เถ้าแกลบดำบดในปริมาณที่มากขึ้นให้ผลในการต้านทานการซึมผ่านของคลอไรด์ดีขึ้น เนื่องจากเถ้าแกลบดำบดมีคุณสมบัติเป็นวัสดุพอซโซลานทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์และน้ำได้สารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต เป็นผลให้มอร์ตาร์มีการซึมผ่านน้ำต่ำและสามารถลดการ ซึมผ่านของคลอไรด์ได้ (Thomas M.D.A., 2007)


จากภาพที่ 5.28 (ค) ที่อัตราส่วนการแทนที่เถ้าแกลบดำบดร้อยละ 20 โดยน้ำหนักในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 พบว่าเมื่อเปรียบเทียบปริมาณคลอไรด์ในเนื้อมอร์ตาร์ซึ่งทำจากปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์ ที่ระดับความลึก 5, 15 และ 25 มม. จะเห็นว่ามอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 มีปริมาณคลอไรด์อิสระที่น้อยกว่ามอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์ โดยปริมาณคลอไรด์ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เท่ากับ 151.62, 64.50 และ 13.50 มก./ลิตร ตามลำดับ มอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 มีปริมาณคลอไรด์เท่ากับ 160.96, 67.48 และ 14.40 มก./ลิตร ตามลำดับ ส่วนมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์มีปริมาณคลอไรด์เท่ากับ 197.00, 106.59 และ 37.83 มก./ลิตร ตามลำดับ




(ก) อัตราส่วนการแทนที่เถ้าแกลบร้อยละ 0 โดยน้ำหนัก




(ง) อัตราส่วนการแทนที่เถ้าแกลบร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก




(ข) อัตราส่วนการแทนที่เถ้าแกลบร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก



(จ) อัตราส่วนการแทนที่เถ้าแกลบร้อยละ 40 โดยน้ำหนัก



(ค) อัตราส่วนการแทนที่เถ้าแกลบร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก



(ฉ) อัตราส่วนการแทนที่เถ้าแกลบร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก

ภาพที่ 5.28 ปริมาณการซึมผ่านของคลอไรด์ที่อายุ 90 วัน
(แก้ไขในสารละลายโซเดียมคลอไรด์)

จากภาพที่ 5.28 (ง) – (จ) เมื่อพิจารณาปริมาณของคลอไรด์ในเนื้อมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 ผสมเถ้ากลบดำบด พบว่าเมื่อแทนที่เถ้ากลบดำน้อยละ 30, 40 และ 50 โดยน้ำหนัก ปริมาณคลอไรด์ในเนื้อมอร์ตาร์ที่ทุกระดับความลึกมีปริมาณน้อยกว่ามอร์ตาร์ของปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์ โดยพบว่าเมื่อแทนที่เถ้ากลบดำบดในปริมาณที่เพิ่มขึ้น คลอไรด์ที่ซึมผ่านเข้าไปจะมีค่าน้อยลง เช่น เมื่อพิจารณาที่ระดับความลึกจากผิวหน้า 15 มม. ของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมเถ้ากลบดำบดที่อัตราส่วนร้อยละ 30, 40 และ 50 โดยน้ำหนัก มีปริมาณคลอไรด์เท่ากับ 54.73, 37.24 และ 19.37 มก./ลิตร ตามลำดับ และมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ผสมเถ้ากลบดำบดที่อัตราส่วนร้อยละ 30, 40 และ 50 โดยน้ำหนัก มีปริมาณคลอไรด์เท่ากับ 55.50, 38.92 และ 19.37 มก./ลิตร ตามลำดับ ดังนั้นมอร์ตาร์ที่ผสมเถ้ากลบดำบดมีความสามารถในการลดการแทรกซึมของคลอไรด์ได้ เนื่องจากปฏิกิริยาปอซโซลานจะสร้างแคลเซียมซิลิเกตไฮดรต (C-S-H) เจลไปแทรกในช่องว่างของโพรง ซึ่งทำให้อัตราส่วนของความพรุนต่อซีเมนต์เพสต์ลดลง และมอร์ตาร์มีความหนาแน่นขึ้นทำให้การซึมผ่านลดลง (Naik T.R. and Singh S.S., 1994)

5.7.1.3 ปริมาณคลอไรด์ที่อายุ 180 วัน (แช่ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์)

จากภาพที่ 5.29 (ก) เมื่อพิจารณาปริมาณคลอไรด์ในเนื้อมอร์ตาร์ซึ่งทำจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1, 5 และปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์ พบว่ามอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 มีปริมาณคลอไรด์ทุกระดับความลึกสูงกว่ามอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์ เช่น ที่ระดับความลึกจากผิวหน้า 15 มม. ของปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์มีปริมาณคลอไรด์เท่ากับ 615.10 มก./ลิตร ส่วนมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 มีปริมาณคลอไรด์เท่ากับ 688.97 มก./ลิตร และ 714.95 มก./ลิตร ตามลำดับ เนื่องจากในปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์มีปริมาณไตรแคลเซียมอะลูมิเนต (C_3A) และเตตระแคลเซียมอะลูมิโนเฟอร์ไรต์ (C_4AF) ที่มากกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 ทำให้ความสามารถในการต้านทานการซึมผ่านของคลอไรด์ได้ดี (Neville, A.M., 1995)

จากภาพที่ 5.29 (ข) เมื่อพิจารณาปริมาณสารประกอบคลอไรด์ในเนื้อมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1, 5 และปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์ ทุกระดับความลึก พบว่ามอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 มีปริมาณคลอไรด์น้อยกว่ามอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 และปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์ เช่น ที่ระดับความลึก 15 มม. ปริมาณคลอไรด์ในมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมเถ้ากลบดำบดมีค่าเท่ากับ 581.79 มก./ลิตร หรือเทียบ

เป็นร้อยละกับมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์แล้วมีปริมาณคลอไรด์ลดลงร้อยละ 5.4 ส่วนมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 และปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์มีปริมาณคลอไรด์เท่ากับ 591.79 มก./ลิตร หรือลดลงร้อยละ 3.8 ซึ่งจะเห็นว่าการแทนที่เถ้าแกลบดำบดทำให้ความสามารถในการจับยึดคลอไรด์ (Chloride Binding Capacity) ของมอร์ตาร์เพิ่มขึ้น เนื่องจากคลอไรด์บางส่วนจะถูกจับยึดทางกายภาพ (Physical Binding) จากแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรตที่เกิดจากปฏิกิริยาปอซโซลาน และการจับยึดทางเคมี (Chemical Binding) ในรูปของ Friedel's salt ($3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{CaCl}_2 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) (Yuan, Q., et al., 2008) แสดงดังภาพที่ 3.1


จากภาพที่ 5.29 (ค) ที่อัตราส่วนการแทนที่เถ้าแกลบดำบดร้อยละ 20 โดยน้ำหนักในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 พบว่าเมื่อเปรียบเทียบปริมาณคลอไรด์ในมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์ ที่ระดับความลึก 5, 15 และ 25 มม. จะเห็นว่ามอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 มีปริมาณคลอไรด์ที่น้อยกว่ามอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์ โดยปริมาณคลอไรด์ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เท่ากับ 577.00, 411.10 และ 91.64 มก./ลิตร ตามลำดับ มอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 มีปริมาณคลอไรด์เท่ากับ 617.00, 459.00 และ 99.92 มก./ลิตร ตามลำดับ เนื่องจากปฏิกิริยาปอซโซลานจะสร้างแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (C-S-H) เจลไปแทรกในช่องว่างของโพรง ซึ่งทำให้อัตราส่วนของความพรุนต่อซีเมนต์เฟสลดลง และมอร์ตาร์มีความหนาแน่นขึ้นทำให้การซึมผ่านลดลง (Naik T.R. and Singh S.S., 1994)

จากภาพที่ 5.29 (ง) เมื่อพิจารณาปริมาณสารประกอบคลอไรด์ในเนื้อมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1, 5 และปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์ ทุกระดับความลึก พบว่ามอร์ตาร์ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 มีปริมาณคลอไรด์ที่น้อยกว่ามอร์ตาร์ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 และปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์ เช่น ที่ระดับความลึก 15 มม. ปริมาณคลอไรด์ในเนื้อมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมเถ้าแกลบดำบดมีค่าเท่ากับ 309.64 มก./ลิตร หรือเทียบเป็นร้อยละกับมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์แล้วมีปริมาณคลอไรด์ลดลงร้อยละ 49.7 ส่วนมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 และปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์มีปริมาณคลอไรด์เท่ากับ 324.06 มก./ลิตร หรือลดลงร้อยละ 47.3


ซึ่งปริมาณคลอไรด์ทั้งหมดในเนื้อมอร์ตาร์เป็นผลรวมของคลอไรด์ที่ถูกจับยึดอยู่ในผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยาไฮเดรชัน และที่เกิดปฏิกิริยาเปลี่ยนไปในรูปของแคลเซียมคลอไรด์อะลูมิเนตไฮเดรต (Calcium chloroaluminate hydrate) หรือ (Friedel's salt) และในส่วนของคลอไรด์อิสระ (Free chloride) ที่ละลายอยู่ในโพรงของมอร์ตาร์ซึ่งสามารถแพร่เข้าไปยังมอร์ตาร์ที่มีความเข้มข้น

ของคลอไรด์ที่ต่ำกว่า และเป็นส่วนที่ทำให้ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ลดลง (Ramachandran, VS., 1971)


จากภาพที่ 5.29 (จ) – (ข) เมื่อพิจารณาปริมาณของคลอไรด์ในเนื้อมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 ผสมเถ้าแกลบดิบ พบว่าเมื่อแทนที่เถ้าแกลบดิบร้อยละ 40 และ 50 โดยน้ำหนัก ปริมาณคลอไรด์ที่ซึมเข้าไปในมอร์ตาร์ที่ทุกระดับความลึกมีปริมาณน้อยกว่ามอร์ตาร์ของปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์ โดยพบว่าเมื่อแทนที่เถ้าแกลบดิบในปริมาณที่เพิ่มขึ้น คลอไรด์ที่ซึมผ่านเข้าไปจะมีค่าน้อยลง เนื่องจากเถ้าแกลบดิบมีคุณสมบัติเป็นวัสดุปอซโซลาน ทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์และน้ำได้สารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต เป็นผลให้มอร์ตาร์มีการซึมผ่านน้ำต่ำและสามารถลดการซึมผ่านของคลอไรด์ได้ (Thomas M.D.A., 2007) เมื่อพิจารณาที่ระดับความลึกจากผิว 15 มม. ของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมเถ้าแกลบดิบที่อัตราส่วนร้อยละ 40 และ 50 โดยน้ำหนัก มีปริมาณคลอไรด์เท่ากับ 258.00 และ 163.63 มก./ลิตร ตามลำดับ หรือเทียบเป็นร้อยละกับมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์มีปริมาณคลอไรด์ลดลงร้อยละ 58.1 และ 73.4 ตามลำดับ และมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ผสมเถ้าแกลบดิบที่อัตราส่วนร้อยละ 40 และ 50 โดยน้ำหนัก มีปริมาณคลอไรด์เท่ากับ 260.00 และ 167.98 มก./ลิตร ตามลำดับ และเปรียบเทียบกับมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์มีปริมาณคลอไรด์ลดลงร้อยละ 57.7 และ 72.7 ตามลำดับ




(ก) อัตราส่วนการแทนที่เถ้าแกลบร้อยละ 0 โดยน้ำหนัก




(ง) อัตราส่วนการแทนที่เถ้าแกลบร้อยละ 30 โดยน้ำหนัก




(ข) อัตราส่วนการแทนที่เถ้าแกลบร้อยละ 10 โดยน้ำหนัก



(จ) อัตราส่วนการแทนที่เถ้าแกลบร้อยละ 40 โดยน้ำหนัก



(ค) อัตราส่วนการแทนที่เถ้าแกลบร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก




(ฉ) อัตราส่วนการแทนที่เถ้าแกลบร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก


ภาพที่ 5.29 ปริมาณการซึมผ่านของคลอไรด์ที่อายุ 180 วัน
(แก้ไขในสารละลายโซเดียมคลอไรด์)

5.7.2 ผลกระทบเนื่องจากอัตราส่วนการแทนที่ของเถ้าแกลบดำบด

จากภาพที่ 5.30 – 5.31 เมื่อพิจารณาปริมาณคลอไรด์ในเนื้อมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 ที่อัตราส่วนการแทนที่เถ้าแกลบดำบดร้อยละ 0, 10, 20, 30, 40 และ 50 โดยน้ำหนัก พบว่าปริมาณคลอไรด์ในมอร์ตาร์จะลดลงตามอัตราส่วนการแทนที่เถ้าแกลบดำบดในปูนซีเมนต์ ซึ่งจะเห็นว่ามอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ผสมเถ้าแกลบดำบดที่อัตราส่วนร้อยละ 0 – 10 โดยน้ำหนัก มีปริมาณของคลอไรด์ที่ซึมผ่านมากกว่ามอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ทุกระดับความลึก กล่าวคือองค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 มีปริมาณของไตรแคลเซียมอะลูมิเนต (C_3A) สูงกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 และ C_3A มีคุณสมบัติในการยึดจับคลอไรด์ส่งผลให้เหลือปริมาณคลอไรด์ลดน้อยลง (Rasheeduzzafar P., et al., 1991) แต่เมื่ออัตราส่วนการแทนที่เถ้าแกลบดำบดเพิ่มขึ้นร้อยละ 20, 30, 40 และ 50 โดยน้ำหนัก พบว่าสามารถลดปริมาณคลอไรด์ได้ เนื่องจากเถ้าแกลบดำบดมีคุณสมบัติเป็นวัสดุปอซโซลานทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์และน้ำได้สารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต เป็นผลให้มอร์ตาร์มีการซึมผ่านน้ำต่ำและสามารถลดการซึมผ่านของคลอไรด์ได้ (Thomas M.D.A., 2007)




ภาพที่ 5.30 ปริมาณการซึมผ่านของคลอไรด์ที่อายุ 90 วัน
(ใช้ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์)




ภาพที่ 5.31 ปริมาณการซึมผ่านของคลอไรด์ที่อายุ 180 วัน
(แท่งในสารละลายโซเดียมคลอไรด์)

5.7.3 ปริมาณคลอไรด์อิสระเปรียบเทียบกับปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์

จากภาพที่ 5.32 – 5.33 แสดงผลการทดสอบปริมาณคลอไรด์ของมอร์ต้าร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 และ 5 เปรียบเทียบกับปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์ พบว่าเมื่อปริมาณร้อยละการแทนที่เถ้าแกลบสูงขึ้นมีผลทำให้ปริมาณคลอไรด์ลดลง เนื่องจากองค์ประกอบทางเคมีของเถ้าแกลบด้าบดมีซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO_2) เป็นองค์ประกอบหลักเท่ากับร้อยละ 90.63 ซึ่งทำปฏิกิริยาปอซโซลานกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่ได้จากปฏิกิริยาไฮเดรชันของปูนซีเมนต์กับน้ำเกิดสารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต (C-S-H) ทำให้มอร์ต้าร์มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้น และความทึบน้ำเพิ่มขึ้นทำให้การซึมผ่านของคลอไรด์ลดลง (Yuan, Q. et al., 2008)



ภาพที่ 5.32 ร้อยละของคลอไรด์เปรียบเทียบกับปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์
ที่อายุ 90 วัน




ภาพที่ 5.33 ร้อยละของคลอไรด์เปรียบเทียบกับปูนซีเมนต์ทนคลอไรด์
ที่อายุ 180 วัน


5.7.4 ระยะเวลาในการแช่สารละลายโซเดียมคลอไรด์

จากภาพที่ 5.34 แสดงระยะเวลาการแช่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ที่ระดับความลึก 5, 15 และ 25 มม. ตามลำดับ โดยการเปรียบเทียบระหว่างมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน และมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมเถ้าแกลบดำบดที่อัตราส่วนร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก พบว่าที่ระยะเวลา 90 วัน มอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ล้วน ที่ระดับความลึก 5, 15 และ 25 มม. มีปริมาณคลอไรด์เท่ากับ 208.00, 121.94 และ 49.11 มก./ลิตร ตามลำดับ ส่วนมอร์ตาร์ผสมเถ้าแกลบดำบดที่อัตราส่วนร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก มีปริมาณคลอไรด์เท่ากับ 88.14, 19.37 และ 7.62 มก./ลิตร ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อแทนที่เถ้าแกลบดำบดในปูนซีเมนต์จะทำให้ปริมาณคลอไรด์ลดลง เนื่องจากเถ้าแกลบดำบดมีคุณสมบัติเป็นวัสดุปอซโซลานทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์และน้ำได้สารประกอบแคลเซียมซิลิเกตไฮเดรต ส่งผลให้มอร์ตาร์มีการซึมผ่านน้ำต่ำและสามารถลดการซึมผ่านของคลอไรด์ได้ (Thomas M.D.A., 2007) และที่ระยะเวลา 180 วัน พบว่าปริมาณคลอไรด์เพิ่มขึ้น โดยที่มอร์ตาร์ปกติที่ระดับความลึก 5, 15 และ 25 มม. มีปริมาณคลอไรด์เท่ากับ 758.00, 688.97 และ 194.14 มก./ลิตร ตามลำดับ ส่วนมอร์ตาร์ที่ผสมเถ้าแกลบดำบดที่อัตราส่วนร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก มีปริมาณคลอไรด์เท่ากับ 468.02, 163.63 และ 88.19 มก./ลิตร ตามลำดับ

จากภาพที่ 5.35 แสดงระยะเวลาการแช่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ที่ระดับความลึก 5, 15 และ 25 มม. ตามลำดับ โดยการเปรียบเทียบระหว่างมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ที่ไม่ผสมเถ้าแกลบดำบด และมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ผสมเถ้าแกลบดำบดที่อัตราส่วนร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก พบว่าที่ระยะเวลา 90 วัน มอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ที่ไม่ผสมเถ้าแกลบดำบดที่ระดับความลึก 5, 15 และ 25 มม. มีปริมาณคลอไรด์เท่ากับ 218.93, 151.67 และ 80.97 มก./ลิตร ตามลำดับ ส่วนมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ที่ผสมเถ้าแกลบดำบดที่อัตราส่วนร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก มีปริมาณคลอไรด์เท่ากับ 89.24, 19.37 และ 8.62 มก./ลิตร ตามลำดับ และที่ระยะเวลา 180 วัน พบว่าปริมาณคลอไรด์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยที่มอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ที่ไม่ผสมเถ้าแกลบดำบดที่ระดับความลึก 5, 15 และ 25 มม. มีปริมาณคลอไรด์เท่ากับ 800, 714.95 และ 224.53 มก./ลิตร ตามลำดับ ในส่วนของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์ที่ผสมเถ้าแกลบดำบดที่อัตราส่วนร้อยละ 50 โดยน้ำหนัก มีปริมาณคลอไรด์เท่ากับ 474, 167.98 และ 87.96 มก./ลิตร ตามลำดับ



ภาพที่ 5.34 ปริมาณคลอไรด์ที่ซึมผ่านของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ผสมเถ้าแกลบดำบด



ภาพที่ 5.35 ปริมาณคลอไรด์การซึมผ่านของมอร์ตาร์ปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ผสมเถ้าแกลบดำบด