

บรรณานุกรม

- A. FERAILLE, A. DIMASSI, V. H. NGUYEN, R. L. ROY, L. A. ALAOUI. (2007).
Experimental study of sulfoaluminate concrete based materials. *CONSEC'07 Tours*. Paris,
France.
- J. Pera and J. Ambroise. (17 October 2004). New application of calcium sulfoaluminate
cement. *Cement and Concrete Research* 34, (หน้า 671-676).
- K. Quillin. (2001). Performance of belite-sulfoaluminate cements. *Cement and Concrete Research*
31, (p. 1341-1349).
- M. Monteiro. (1993). *Concrete Microstructure, Properties, and Materials third edition*. New
York: The McGraw-Hill Companies.
- R. Sahamitmongkol, D. N. Tien, L. N. Trong and S. Tangtermsirikul (2553). Shrinkage cracking
age of shrinkage compensating concrete with and without fly ash. *การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15*. อุบลราชธานี.
- R. F. Rathbone, K. R. Henke and R. B. J. T. Duvallet. (2009). Low-Energy, Low CO₂-Emitting
Cements Produced from Coal Combustion By-Products and Red Mud. *World of Coal Ash
(WOCA) Conference*. Lexington, KY, USA.
- S. Courtois, S. Peysson, J. Ambroise, J. Pera. (27 May 2009). Calcium sulfoaluminate cement
blended with OPC: A potential binder to encapsulate low-level radioactive slurries of
complex chemistry. *Cement and Concrete Research* 39, (p. 740-747).

T. Duvallet, R. F. Rathbone, K. R. Henke and R. B. Jewell.(2009). Low-Energy, Low CO₂-Emitting Cements Produced from Coal Combustion By-Products and Red Mud.Lexington, KY, USA.

V. Zivica. (2000). Properties of blended sulfoaluminate belite cement.*Construction and Building Materials 14*, (p. 433-437).

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2548). *การใช้ SPSS for windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล*. กรุงเทพฯ: บริษัทธรรมสาร จำกัด.

ไพบุลย์ เข้มเพื่อน. (2548). *เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม*. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดดูเคชั่น.

จุฑา มีพฤกษ์, รักติพงษ์ สหมิตรมงคล และ วิทิต ปานสุข. (2553). อิทธิพลของสารก่อการขยายตัวที่มีต่อการหดตัวของคอนกรีตสมรรถนะสูงมากเสริมเส้นใย. *การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15*. อุบลราชธานี.

ชนากา วรรณศรี. (2551). *การประเมินวัฏจักรชีวิตและต้นทุนของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแก๊ซซีพีเคชั่นของไม้โตเร็ว*. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ณัฐวุฒิ ริมวิทย์กร. (2553). *การวิเคราะห์ต้นทุนและผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวลของโรงไฟฟ้าต้นแบบจังหวัดลำพูน*. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

บุรฉัตร ฉัตรวีระ. (2543). คุณสมบัติด้านความต้านทานและกำลังรับแรงอัดของมอร์ต้าร์ผสมเถ้าลอยแม่เมาะ. *วารสารวิจัยและพัฒนา มจร. ปีที่ 23*, (หน้า 17-29).

ชัย จาตุรพิทักษ์กุล. (2547). *การใช้เถ้าลอยในงานคอนกรีต*. กรุงเทพฯ: วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์.

ปริญญา จินดาประเสริฐ และ ชัย จาตุรพิทักษ์กุล. (2549). *Cement Pozzolan and Concrete*. สมาคมคอนกรีตไทย.

วิศวะ จักรไพศาล. (2544). การพัฒนาปูนซีเมนต์ชดเชยการหดตัว. วิทยานิพนธ์ปริญญาคุษฎ์บัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สมนึก ตั้งเดิมศิริกุล และคณะ. (2548). คู่มือสารเคมีผสมเพิ่มสำหรับงานคอนกรีต. กรุงเทพฯ: สมาคม
คอนกรีตไทย (ส.ค.ท.).

สารพล ตีร์สุวรรณ และ คมสัน มาลีสี. (2553). ผลกระทบของวัสดุอนินทรีย์ผสมเพิ่มต่อการหดตัว
ของมอร์ต้าสด. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15. อุบลราชธานี.

อินทรา อ้นเทียน. (2545). ส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับคอนกรีตผสมเถ้าลอยในงานท่อคอนกรีต
สำเร็จรูป. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ข้อมูลคุณสมบัติวัสดุ

และตารางแสดงสัดส่วนส่วนผสมของมอร์ต้าร์ชนิดเซกการหดตัว

ตาราง ก-1 ตารางคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ชนิดที่ 3 - คราซ้าง

ปูนซีเมนต์กำลังอัดเร็ว

เป็นปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกประเภท 3 มีคุณสมบัติให้กำลังอัดสูงได้เร็วในช่วงต้น ซึ่งช่วยให้งานทำงานเสร็จ เร็วขึ้น โดยเฉพาะสำหรับใช้ผลิตถนนที่มีค่าเชิงอุบรูนิคดแรง อาทิ แผ่นพื้น เสาเข็ม เสาไฟฟ้า

ข้อกำหนดคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก. 15-2547 ACCORDING TO THE THAI INDUSTRIAL STANDARD SPECIFICATION FOR PORTLAND CEMENTS, TIS 15-2547		TEST RESULTS
คุณสมบัติทางเคมี (CHEMICAL REQUIREMENTS)		
แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)	เปอร์เซ็นต์ (%), สูงสุด (max)	6.0
ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO ₃)	เปอร์เซ็นต์ (%), สูงสุด (max)	3.8
เมื่อมีไตรซิลิเคียมอัลูมิเนต (C ₃ A) ≤ 8 %	เปอร์เซ็นต์ (%), สูงสุด (max)	4.5
เมื่อมีไตรซิลิเคียมอัลูมิเนต (C ₃ A) > 8 %	เปอร์เซ็นต์ (%), สูงสุด (max)	3.0
การสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากเผา (LOSS ON IGNITION)	เปอร์เซ็นต์ (%), สูงสุด (max)	0.75
กากที่ไม่ละลายในกรดและด่าง (INSOLUBLE RESIDUE)	เปอร์เซ็นต์ (%), สูงสุด (max)	15
ไตรซิลิเคียมอัลูมิเนต (C ₃ A)	เปอร์เซ็นต์ (%), สูงสุด (max)	8.5
คุณสมบัติทางฟิสิกส์ (PHYSICAL REQUIREMENTS)		
ความอูญตัว (SOUNDNESS)		
การขยายตัวของโอโตคลอว์ (Autoclave expansion)	เปอร์เซ็นต์ (%), สูงสุด (max)	-0.03

ตาราง ก-1 ตารางคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ชนิดที่ 3 - ตราช้าง (ต่อ)

ระยะเวลาการก่อตัว (TIME OF SETTING) ทดสอบแบบไวเคต (Vicat test) การก่อตัวระยะต้น (Initial Set) การก่อตัวระยะปลาย (Final Set)	นาที (minutes). นาที (minutes).	ต่ำสุด (min) สูงสุด (max)	45 375	75 110
ปริมาณอากาศในmortar (AIR CONTENT OF MORTAR)	เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร (Volume %).	สูงสุด (max)	12	5
แรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ก่อนสุกบดก้อนยัด (Mortar cubes) : 1 วัน (1 days) 3 วัน (3 days)	กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร(kg/cm ²). กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร(kg/cm ²).	ต่ำสุด (min) ต่ำสุด (min)	120 240	220 350

มาตรฐานปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 มอก. 15-2547

ตาราง ก-2 ตารางแสดงคุณสมบัติของสารผสมเพิ่มที่ใช้ทดสอบ ยี่ห้อ HI-FLOW CC9

ชนิดของสารเคมี	เนฟทาลีน (Naphthalene Based)
ลักษณะ/สี	ของเหลวสีน้ำตาลเข้ม
ความถ่วงจำเพาะ	1.18-2.0
PH	8.50-10.50 (ประมาณ)
สารผสมเพิ่มชนิด	F

ตาราง ก-3 ตารางแสดงคุณสมบัติของสารเพิ่มการขยายตัว แคลเซียมซัลโฟลูมิเนต

ลักษณะ/สี	ผงสีขาวออกเทา
ความหนาแน่น	2600-2900 kg/m ³
PH	11.5-12.5
องค์ประกอบทางเคมี	
4CaO.3Al ₂ O ₃ บริสุทธิ์	85% Min
CaO	35% Min
Al ₂ O ₃	36% Min
SO ₃	15% Max
Fe	0.1% Max
SiO ₂	0.5% Max
TiO ₂	0.5% Max
NaO ₂	10% Max

ตาราง ก-4 ตารางแสดงคุณสมบัติของเถ้าลอย

วัตถุดิบ	ปริมาณ
Free Lime	1.43
SO ₃	2.48

ตาราง ก-5 ตารางแสดงสัดส่วนส่วนผสมของมอร์ตาร์ชนิดเซกการหดตัว

ร้อยละส่วนผสมที่ใช้ในการทดสอบ		ส่วนผสมหลัก (100 Kg)				ส่วนผสมเพิ่ม		
เถ้า ลอย	สารผสม เพิ่มประเภท F	แคลเซียม ซัลโฟลูมิเนต	ปูนซีเมนต์	เถ้าลอย	ทราย	น้ำ	สารผสมเพิ่มประเภท F	แคลเซียม ซัลโฟลูมิเนต
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
0	4	0	33.33	0.00	66.67	10.67	1.33	0.00
0	4	5	33.33	0.00	66.67	10.67	1.33	1.67
0	4	10	33.33	0.00	66.67	10.67	1.33	3.33
0	4	15	33.33	0.00	66.67	10.67	1.33	5.00
15	4	0	28.33	5.00	66.67	10.67	1.33	0.00
15	4	5	28.33	5.00	66.67	10.67	1.33	1.67
15	4	10	28.33	5.00	66.67	10.67	1.33	3.33
15	4	15	28.33	5.00	66.67	10.67	1.33	5.00
25	4	0	25.00	8.33	66.67	10.67	1.33	0.00
25	4	5	25.00	8.33	66.67	10.67	1.33	1.67

ตาราง ก-5 ตารางแสดงสัดส่วนผสมของมอร์ตาร์ชนิดขยายการหดตัว (ต่อ)

ร้อยละส่วนผสมที่ใช้ในการทดสอบ		ส่วนผสมหลัก (100 Kg)				ส่วนผสมเพิ่ม		
เถ้า ลอย	สารผสม เพิ่มประเภท F	แคลเซียม ซัลโฟลูมิเนต	ปูนซีเมนต์	เถ้าลอย	ทราย	น้ำ	สารผสมเพิ่มประเภท F	แคลเซียม ซัลโฟลูมิเนต
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
25	4	10	25.00	8.33	66.67	10.67	1.33	3.33
25	4	15	25.00	8.33	66.67	10.67	1.33	5.00
35	4	0	21.67	11.67	66.67	10.67	1.33	0.00
35	4	5	21.67	11.67	66.67	10.67	1.33	1.67
35	4	10	21.67	11.67	66.67	10.67	1.33	3.33
35	4	15	21.67	11.67	66.67	10.67	1.33	5.00
0	8	0	33.33	0.00	66.67	10.67	2.67	0.00
0	8	5	33.33	0.00	66.67	10.67	2.67	1.67
0	8	10	33.33	0.00	66.67	10.67	2.67	3.33
0	8	15	33.33	0.00	66.67	10.67	2.67	5.00

ตาราง ก-5 ตารางแสดงสัดส่วนผสมของวัสดุสารเชื่อมของวัสดุ (ต่อ)

ร้อยละส่วนผสมที่ใช้ในการทดสอบ		ส่วนผสมหลัก (100 Kg)				ส่วนผสมเพิ่ม		
เข้า ลอย	สารผสมเพิ่ม ประเภท F	แคลเซียม ซัลโฟลูมิเนต	ปูนซีเมนต์ kg	เถ้าลอย kg	ทราย kg	น้ำ kg	สารผสมเพิ่มประเภท	แคลเซียม ซัลโฟลูมิเนต
							F	kg
15	8	0	28.33	5.00	66.67	10.67	2.67	0.00
15	8	5	28.33	5.00	66.67	10.67	2.67	1.67
15	8	10	28.33	5.00	66.67	10.67	2.67	3.33
15	8	15	28.33	5.00	66.67	10.67	2.67	5.00
25	8	0	25.00	8.33	66.67	10.67	2.67	0.00
25	8	5	25.00	8.33	66.67	10.67	2.67	1.67
25	8	10	25.00	8.33	66.67	10.67	2.67	3.33
25	8	15	25.00	8.33	66.67	10.67	2.67	5.00
35	8	0	21.67	11.67	66.67	10.67	2.67	0.00
35	8	5	21.67	11.67	66.67	10.67	2.67	1.67



ตาราง ก-5 ตารางแสดงสัดส่วนการใช้สารผสมของมอร์ตาร์ชนิดขยายการหดตัว (ต่อ)

ร้อยละส่วนผสมที่ใช้ในการทดสอบ		ส่วนผสมหลัก (100 Kg)					ส่วนผสมเพิ่ม	
เจ้า ลอย	สารผสมเพิ่ม ประเภท F	แคลเซียม ซัลโฟลูมิเนต	ปูนซีเมนต์ kg	เถ้าลอย kg	ทราย kg	น้ำ kg	สารผสมเพิ่มประเภท F	แคลเซียม ซัลโฟลูมิเนต kg
35	8	10	21.67	11.67	66.67	10.67	2.67	3.33
35	8	15	21.67	11.67	66.67	10.67	2.67	5.00
0	12	0	33.33	0.00	66.67	10.67	4.00	1.67
0	12	5	33.33	0.00	66.67	10.67	4.00	3.33
0	12	10	33.33	0.00	66.67	10.67	4.00	5.00
0	12	15	33.33	0.00	66.67	10.67	4.00	0.00
15	12	0	28.33	5.00	66.67	10.67	4.00	1.67
15	12	5	28.33	5.00	66.67	10.67	4.00	3.33
15	12	10	28.33	5.00	66.67	10.67	4.00	5.00
15	12	15	28.33	5.00	66.67	10.67	4.00	0.00

ตาราง ก-5 ตารางแสดงสัดส่วนผสมของมอร์ตาร์ชนิดเซกการหดตัว (ต่อ)

ร้อยละส่วนผสมที่ใช้ในการทดสอบ		ส่วนผสมหลัก (100 Kg)				ส่วนผสมเพิ่ม		
เถ้าลอย	สารผสมเพิ่มประเภท F	แคลเซียมซัลโฟลูมิเนต	ปูนซีเมนต์	เถ้าลอย	ทราย	น้ำ	สารผสมเพิ่มประเภท F	แคลเซียมซัลโฟลูมิเนต
			kg	kg	kg	kg	kg	kg
25	12	0	25.00	8.33	66.67	10.67	4.00	5.00
25	12	5	25.00	8.33	66.67	10.67	4.00	0.00
25	12	10	25.00	8.33	66.67	10.67	4.00	1.67
25	12	15	25.00	8.33	66.67	10.67	4.00	3.33
35	12	0	21.67	11.67	66.67	10.67	4.00	5.00
35	12	5	21.67	11.67	66.67	10.67	4.00	0.00
35	12	10	21.67	11.67	66.67	10.67	4.00	1.67
35	12	15	21.67	11.67	66.67	10.67	4.00	3.33

ภาคผนวก ข

การวิเคราะห์สมการทำนายค่ากำลังอัดและค่าความเครียดการขยายตัวจาก SPSS

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Fly ash		Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter \leq .050, Probability-of-F-to-remove \geq .100).
2	Day		Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter \leq .050, Probability-of-F-to-remove \geq .100).
3	Superplasticizer		Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter \leq .050, Probability-of-F-to-remove \geq .100).
4	Calcium Sulfoaluminate		Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter \leq .050, Probability-of-F-to-remove \geq .100).

a. Dependent Variable: Compressive Strength

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.562 ^a	.316	.313	122.2916
2	.764 ^b	.584	.580	95.5962
3	.850 ^c	.723	.720	78.1259
4	.913 ^d	.834	.831	60.6756

a. Predictors: (Constant), Fly ash

b. Predictors: (Constant), Fly ash, Day

c. Predictors: (Constant), Fly ash, Day, Superplasticizer

d. Predictors: (Constant), Fly ash, Day, Superplasticizer, Calcium Sulfoaluminate

e. Dependent Variable: Compressive Strength

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1645131.078	1	1645131.078	110.004	.000 ^a
	Residual	3559343.811	238	14955.226		
	Total	5204474.889	239			
2	Regression	3038616.992	2	1519308.496	166.251	.000 ^b
	Residual	2165857.898	237	9138.641		
	Total	5204474.889	239			
3	Regression	3764012.765	3	1254670.922	205.561	.000 ^c
	Residual	1440462.124	236	6103.653		
	Total	5204474.889	239			
4	Regression	4339315.021	4	1084828.755	294.668	.000 ^d
	Residual	865159.868	235	3681.531		
	Total	5204474.889	239			

a. Predictors: (Constant), Fly ash

b. Predictors: (Constant), Fly ash, Day

c. Predictors: (Constant), Fly ash, Day, Superplasticizer

d. Predictors: (Constant), Fly ash, Day, Superplasticizer, Calcium Sulfoaluminate

e. Dependent Variable: Compressive Strength

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	589.118	13.903		42.372	.000
	Fly ash	-19.207	1.831	-.562	-10.488	.000
2	(Constant)	506.440	12.765		39.673	.000

a. Dependent Variable: Compressive Strength

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
2	Fly ash	-19.207	1.431	-.562	-13.417	.000
	Day	7.800	.632	.517	12.348	.000
3	(Constant)	640.938	16.157		39.670	.000
	Fly ash	-19.207	1.170	-.562	-16.417	.000
	Day	7.800	.516	.517	15.110	.000
	Superplasticizer	-50.437	4.627	-.373	-10.902	.000
4	(Constant)	575.224	13.605		42.281	.000
	Fly ash	-19.207	.909	-.562	-21.139	.000
	Day	7.800	.401	.517	19.455	.000
	Superplasticizer	-50.437	3.593	-.373	-14.037	.000
	Calcium Sulfoaluminate	26.285	2.103	.332	12.501	.000

a. Dependent Variable: Compressive Strength

Excluded Variables^a

Model		Beta In	t	Sig.	Partial Correlation	Collinearity Statistics
						Tolerance
1	Portland Cement	-63.863 ^a	-.823	.411	-.053	4.780E-7
	Water	-.044 ^a	-.801	.424	-.052	.966
	Superplasticizer	-.373 ^a	-7.789	.000	-.451	1.000
	Calcium Sulfoaluminate	.332 ^a	6.760	.000	.402	1.000
	Day	.517 ^a	12.348	.000	.626	1.000
2	Portland Cement	-63.863 ^b	-1.054	.293	-.068	4.780E-7
	Water	-.044 ^b	-1.026	.306	-.067	.966
	Superplasticizer	-.373 ^b	-10.902	.000	-.579	1.000
	Calcium Sulfoaluminate	.332 ^b	9.239	.000	.515	1.000
3	Portland Cement	-63.863 ^c	-1.291	.198	-.084	4.780E-7
	Water	.026 ^c	.735	.463	.048	.935
	Calcium Sulfoaluminate	.332 ^c	12.501	.000	.632	1.000
4	Portland Cement	-63.863 ^d	-1.666	.097	-.108	4.780E-7
	Water	-.045 ^d	-1.623	.106	-.106	.896

a. Predictors in the Model: (Constant), Fly ash

b. Predictors in the Model: (Constant), Fly ash, Day

c. Predictors in the Model: (Constant), Fly ash, Day, Superplasticizer

d. Predictors in the Model: (Constant), Fly ash, Day, Superplasticizer, Calcium Sulfoaluminate

e. Dependent Variable: Compressive Strength

Residuals Statistics^a


	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	157.138	857.963	469.077	134.7447	240
Residual	-2.2422E2	131.0510	.0000	60.1657	240
Std. Predicted Value	-2.315	2.886	.000	1.000	240
Std. Residual	-3.695	2.160	.000	.992	240


a. Dependent Variable: Compressive Strength


Charts

Histogram

Dependent Variable: Compressive Strength



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**Dependent Variable: Compressive Strength**

Scatterplot**Dependent Variable: Compressive Strength**

Regression

Notes

Output Created		14-...-2554, 21 34
Comments		
Input	Data	C:\Documents and Settings\Stat User\My Documents\ \pink\data_for_model2.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	240
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.
Syntax		REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT y2M /METHOD=STEPWISE X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 /SCATTERPLOT=(*ZPRED , *ZRESID) /RESIDUALS HIST(ZRESID) NORM(ZRESID).
Resources	Processor Time	0 0 0
	Elapsed Time	0 0 0

Variables Entered/Removed^a

Mode	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Day		Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter \leq .050, Probability-of-F-to-remove \geq .100).
2	Calcium Sulfoaluminate		Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter \leq .050, Probability-of-F-to-remove \geq .100).
3	Superplasticizer		Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter \leq .050, Probability-of-F-to-remove \geq .100).

a. Dependent Variable: y2M

Model Summary^d

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.775 ^a	.600	.598	130.13372
2	.846 ^b	.716	.714	109.87108
3	.866 ^c	.751	.747	103.20538

a. Predictors: (Constant), Day

b. Predictors: (Constant), Day, Calcium Sulfoaluminate

c. Predictors: (Constant), Day, Calcium Sulfoaluminate, Superplasticizer

d. Dependent Variable: y2M

ANOVA^d

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6044818.563	1	6044818.563	356.947	.000 ^a
	Residual	4030478.932	238	16934.785		
	Total	1.008E7	239			
2	Regression	7214315.383	2	3607157.691	298.812	.000 ^b
	Residual	2860982.113	237	12071.654		
	Total	1.008E7	239			
3	Regression	7561578.845	3	2520526.282	236.639	.000 ^c
	Residual	2513718.650	236	10651.350		
	Total	1.008E7	239			

a. Predictors: (Constant), Day

b. Predictors: (Constant), Day, Calcium Sulfoaluminate

c. Predictors: (Constant), Day, Calcium Sulfoaluminate, Superplasticizer

d. Dependent Variable: y2M

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	77.723	12.395		6.271	.000
	Day	16.245	.860	.775		
2	(Constant)	-15.969	14.147		-1.129	.260
	Day	16.245	.726	.775		
	Calcium Sulfoaluminate	37.477	3.808	.341		
3	(Constant)	-109.027	21.028		-5.185	.000
	Day	16.245	.682	.775		
	Calcium Sulfoaluminate	37.477	3.577	.341		
	Superplasticizer	34.897	6.112	.186		

a. Dependent Variable: y2M

Excluded Variables^d

Model		Beta In	t	Sig.	Partial Correlation	Collinearity Statistics
						Tolerance
1	Portland Cement	-.001 ^a	-.025	.980	-.002	1.000
	Fly ash	.001 ^a	.025	.980	.002	1.000
	Water	.148 ^a	3.694	.000	.233	1.000
	Superplasticizer	.186 ^a	4.727	.000	.294	1.000
	Calcium Sulfoaluminate	.341 ^a	9.843	.000	.539	1.000

a. Predictors in the Model: (Constant), Day

b. Predictors in the Model: (Constant), Day, Calcium Sulfoaluminate

c. Predictors in the Model: (Constant), Day, Calcium Sulfoaluminate, Superplasticizer

d. Dependent Variable: y2M

Excluded Variables^d

Model		Beta In	t	Sig.	Partial Correlation	Collinearity Statistics
						Tolerance
2	Portland Cement	-.001 ^b	-.030	.976	-.002	1.000
	Fly ash	.001 ^b	.030	.976	.002	1.000
	Water	.084 ^b	2.406	.017	.155	.962
	Superplasticizer	.186 ^b	5.710	.000	.348	1.000
3	Portland Cement	-.001 ^c	-.032	.974	-.002	1.000
	Fly ash	.001 ^c	.032	.975	.002	1.000
	Water	.051 ^c	1.527	.128	.099	.930

a. Predictors in the Model: (Constant), Day

b. Predictors in the Model: (Constant), Day, Calcium Sulfoaluminate

c. Predictors in the Model: (Constant), Day, Calcium Sulfoaluminate, Superplasticizer

d. Dependent Variable: y2M

Residuals Statistics^a


	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	-46.3694	672.8060	2.4992E2	177.87188	240
Residual	-2.3419E2	2.92386E2	.00000	102.55560	240
Std. Predicted Value	-1.666	2.377	.000	1.000	240
Std. Residual	-2.269	2.833	.000	.994	240

a. Dependent Variable: y2M


Charts

Histogram

Dependent Variable: y2M




Mean = -1.03E-15
Std. Dev. = 0.994
N = 240

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Scatterplot

Dependent Variable: y2M



ภาคผนวก ค

การคำนวณผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและพลังงานของมอร์ตาร์ชุดเซยการหดตัว

ตาราง ก-1 แสดงถึงขั้นตอนการคำนวณปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปกติ (แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์, 2554)

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต	ปริมาณ (Kg)	ค่า Emission Factor	ปริมาณ (Kg CO ₂ /Kg)
หินปูน	1280	1.0676	1367
ดินเหนียว	240	0.0029	0.696
แร่เหล็ก	80	0.00472	0.3776
ยิปซัม	5	0.00203	0.01015
รวม			1368

หมายเหตุ : ใช้สัดส่วนส่วนผสมของวัตถุดิบต่อซีเมนต์ 1 ตัน และข้อมูลของปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ อ้างอิงจาก Life Cycle Assessment of Cement in Malaysia (Ong Chin How, 2007)

ตาราง ก-2 แสดงถึงขั้นตอนการคำนวณปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากการผลิตสารเพิ่มการขยายตัว (แนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์, 2554)

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต	ปริมาณ (Kg)	ค่า Emission Factor	ปริมาณ (Kg CO ₂ /Kg)
CaCO ₃	404.3	1.0676	432
Al ₂ O ₃	412.4	0.0029	1.20
CaSO ₄	183.3	0.00203	0.37
รวม			434

หมายเหตุ : ใช้สัดส่วนส่วนผสมของวัตถุดิบต่อสารเพิ่มการขยายตัว 1 ตัน

ประวัติผู้เขียน



ชื่อ – สกุล

นางสาว ภัณฑิรา ชนะชมภู

วัน เดือน ปีเกิด

14 กรกฎาคม พ.ศ.2530

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโพธิสารศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2541

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2547

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2551

ผลงานทางวิชาการ

บทความวิจัยเรื่อง "ผลกระทบของแคลเซียมซัลโฟลูมิเนตที่มีต่อซีเมนต์ชดเชยการหดตัว" ตีพิมพ์ในงานวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16 ปีพ.ศ. 2554

