

วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาผลของสัดส่วนของแข็ง เวลาและแอมพลิจูดจากการสั่นสะเทือนทางกลเพื่อลดขนาดซิลิคอนปฐมภูมิของอะลูมิเนียมผสมแมกนีเซียม A390 ในสภาวะกึ่งของแข็ง โดยทำการทดลองสั่นสะเทือนอะลูมิเนียม-ซิลิคอนผสมแมกนีเซียม A390 ในสภาวะกึ่งของแข็งที่สัดส่วนของแข็งร้อยละ 3.9, 5.0 และ 7.8 ในเบ้าสแตนเลสที่คงอุณหภูมิคงที่ในอ่างเกลือหลอมเหลว มีการปรับแอมพลิจูดที่ค่าต่างๆ ทั้งหมด 6 ค่า ในช่วงตั้งแต่ 17.65 ถึง 151.38 ไมครอน เป็นเวลา 1, 3 และ 5 นาที โดยคงค่าความถี่ไว้ที่ 200 เฮิรตซ์ จากการทดลองพบว่า การสั่นสะเทือนทางกลที่แอมพลิจูด 19.73 และ 45.86 ไมครอน ทำให้ซิลิคอนปฐมภูมิมีความละเอียด 29 ถึง 30 ไมครอน ในปริมาณมากที่สุด ทั้งนี้คาดว่า การสั่นสะเทือนทางกลที่เหมาะสมทำให้ผลึกซิลิคอนปฐมภูมิเกิดการแตกหัก และกระจายตัวอยู่ในโครงสร้างพื้นฐาน โดยโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นยูเทคติกและปรากฏเด่นชัดที่อะลูมิเนียมรอบๆผลึกของซิลิคอนปฐมภูมิ เมื่อเพิ่มค่าแอมพลิจูดเป็น 151.38 ไมครอน พบว่าซิลิคอนปฐมภูมิโดยส่วนมากมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นช่วง 50 ถึง 115 ไมครอน ซึ่งอาจเกิดจากผลึกซิลิคอนเกิดรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ขึ้น

## Abstract

214195

This research studied the effects of mechanical vibration in semi-solid state on primary silicon of A390 aluminum alloy. The molten aluminum alloy was mechanically vibrated in a stainless steel mold with six different amplitudes ranging from 17.65 to 151.38  $\mu\text{m}$  and constant frequency of 200 Hz. The stainless steel mold was held in molten salt bath at fraction of solid of 3.9, 5.0 and 7.8%. Vibration durations were set at 1, 3, or 5 min. It was found that samples with amplitudes of 19.73 and 45.86  $\mu\text{m}$  had primary silicon particles mainly within 29 to 30  $\mu\text{m}$  in diameter. It was believed that mechanical vibration caused the primary silicon fragmentation. The main microstructures were eutectic structures surrounded by aluminum dendrite. However, samples from vibration with an amplitude of 151.38  $\mu\text{m}$  have primary silicon mostly in diameters of 50 to 115  $\mu\text{m}$ . That might be a result from the agglomerations of silicon particles.