

หัวข้อวิทยานิพนธ์	ผลกระทบของแคลเซียมคลอไรด์ในคอนกรีตที่ใช้กากแคลเซียมคาร์บอเนตและถ้าเกลนเป็นวัสดุประสาน
หน่วยกิตของวิทยานิพนธ์	12 หน่วย
โดย	นายศรารุษ เริงฤทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา	รศ.ดร. ชัย ชาตรพิทักษ์กุล
ระดับการศึกษา	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
ภาควิชา	วิศวกรรมโยธา
ปีการศึกษา	2544

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นการศึกษาผลกระทบของแคลเซียมคลอไรด์ที่มีต่อกำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้กากแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตก้าชอเชทลีนมาเฟสนกับถ้าเกลนเพื่อเป็นวัสดุประสานแทนปูนซีเมนต์ โดยมีอัตราส่วนผสมระหว่างกากแคลเซียมคาร์บอเนตต่อถ้าเกลนเท่ากัน 50:50 โดยนำหัวนักทั้งนี้ไปเก็บแคลเซียมคาร์บอเนตที่ใช้ในการทดสอบได้บดละเอียด โดยกำหนดความละเอียดจากปริมาณที่ถ้างบนตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 ไม่เกินร้อยละ 30 โดยนำหัวนักส่วนถ้าเกลนได้จากการเผาถ้าเกลนข้าวในระบบเปิดแล้วนำไปบนตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 325 ไม่เกินร้อยละ 10 โดยนำหัวนักหลังจากนั้นจึงทดสอบคุณสมบัติทางเคมีและการพอกของวัสดุทั้งสองชนิด และใช้เป็นวัสดุประสานเพื่อหล่อทำคอนกรีตปูท้องกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร ทำการทดสอบกำลังอัดที่อายุ 1, 3, 7, 14, 28, 60, 90 และ 180 วัน นอกจากนี้ยังทำการวัดค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตที่อายุ 28 และ 180 วันด้วย

ผลการทดสอบพบว่าเพสต์ที่ใช้กากแคลเซียมคาร์บอเนตและถ้าเกลนเป็นวัสดุประสานมีระยะเวลาการก่อตัวที่นานกว่าเพสต์ที่ใช้ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสานมาก นอกจากนี้กำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้กากแคลเซียมคาร์บอเนตและถ้าเกลนเป็นวัสดุประสาน มีค่าต่ำกว่าคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสาน โดยมีกำลังอัดที่อายุ 28 วัน ประมาณร้อยละ 25 ของคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสานในอัตราส่วนผสมเดียวกัน และกำลังอัดสูงสุดที่อายุ 28 วันมีค่าเท่ากัน 177 กก./ซม.² คอนกรีตที่ใช้กากแคลเซียมคาร์บอเนตและถ้าเกลนเป็นวัสดุประสานมีการพัฒนากำลังอัดจนกระทั่งมีอายุ 180 วัน โดยมีกำลังอัดสูงสุดเท่ากัน 192 กก./ซม.² เมื่อเปรียบเทียบการพัฒนากำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้กากแคลเซียมคาร์บอเนตและถ้าเกลนกับคอนกรีตปกติพบว่า การ

พัฒนากำลังอัคจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันกล่าวคือ อัตราการพัฒนากำลังอัคในช่วงอายุก่อน 14 วันจะสูง และอัตราการพัฒนาลดลงเมื่ออายุของคุณครีมมากขึ้น นอกจากนั้นผลการทดลองยังแสดงให้เห็นว่า กำลังอัคของคุณครีมที่ใช้กากแคลเซียมคาร์บอเนตและถ่านแกลนเป็นวัสดุประสานจะสูงขึ้นเมื่ออตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานลดลง และการใช้แคลเซียมคลอไรด์ผสมเพิ่มในคุณครีมทำให้คุณครีมมีค่าญุบตัวเพิ่มขึ้น, ระยะเวลาการก่อตัวทั้งเริ่มต้นและระปalayanan ขึ้น และกำลังอัคของคุณครีมลดลงตามปริมาณแคลเซียมคลอไรด์ที่เพิ่มขึ้น จากการทดสอบค่าโนรูสตีดหยุ่นของคุณครีมพบว่าคุณครีมที่ใช้กากแคลเซียมคาร์บอเนตและถ่านแกลนเป็นวัสดุประสาน มีค่าโนรูสตีดหยุ่นมากกว่าคุณครีมที่ใช้ปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสานเมื่อกำลังอัคใกล้เคียงกัน แต่จะมีค่าต่ำกว่าในกรณีที่มีการใช้แคลเซียมคลอไรด์เป็นสารผสมเพิ่ม โดยจะมีค่าต่ำลงตามปริมาณแคลเซียมคลอไรด์ที่เพิ่มขึ้น จากการศึกษาพบว่าคุณครีมนี้ค่ากำลังอัคสูงในระดับหนึ่ง โดยไม่ต้องอาศัยปูนซีเมนต์เป็นวัสดุประสาน และเป็นค่ากำลังอัคที่สูงพอที่จะนำไปใช้ในงานก่อสร้างบางประเภทได้

คำสำคัญ (Keywords) : กากแคลเซียมคาร์บอเนต / ถ่านแกลน / แคลเซียมคลอไรด์ / วัสดุประสาน / สารผสมเพิ่ม