

บทที่ 1

บทนำ

เคลือบสีแดงของทองแดง (Copper red glaze) มีหลายสีหลายโทนแตกต่างกันไป และรู้จักกันในชื่อต่าง ๆ เช่นสีแดงเข้มเลือดวัว (Ox-blood) สีแดงสดโต สว่างสะดูดตา(Sang-de-boeuf) สีดอกท้อบานคล้ายดอกซากุระมีสีชมพู อมม่วง มีจุดสีแดงเรื่อ ๆ (Peach bloom) สีแดงเพลิง (Flambé) สีแดงอมม่วง (Aubergine) ผลิตภัณฑ์เซรามิกเคลือบสีแดงของทองแดง เป็นผลิตภัณฑ์เคลือบที่ให้ความสนใจประเภทหนึ่ง ราคาค่อนข้างแพง แต่ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เป็นที่ยอมรับกันว่าทำขึ้นได้ยาก โดยเฉพาะการเกิดสีแดงอย่างเด่นชัด อันเนื่องมาจากการใช้ทองแดงเป็นหลักในการให้สีแดงที่ปรากฏขึ้น แต่การทดลองในโรงงานหลาย ๆ แห่ง ยังไม่ประสบผลสำเร็จที่ดี ซึ่งเป็นปัญหาในวงการอุตสาหกรรมเซรามิกของไทย ถึงแม้จะมีผู้ทำการทดลอง ค้นคว้าอย่างต่อเนื่องก็ตาม ทั้งนี้เนื่องจากทองแดงในเคลือบสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายรูปแบบ ซึ่งเกิดขึ้นเป็นปฏิกิริยาเคมีเมื่อให้ความร้อนและมีบรรยากาศแตกต่างกันในการเผา รูปแบบเหล่านั้นยังสงสัยกันว่าจะจะเป็นทองแดงชนิดใด ได้แก่ CuO , Cu_2O และ Cu ซึ่งการเกิดสีแดงที่ดึ้นยังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น อุณหภูมิการเผา บรรยากาศการเผา อัตราการขึ้นลงอุณหภูมิในรอบการเผาและชนิดของเคลือบ เป็นต้น

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำผลิตภัณฑ์เคลือบสีแดงของทองแดง จะขอนำมากล่าวเพื่อให้เกิดที่มาและความสำคัญของปัญหาเกี่ยวข้อง ด้วยเห็นว่าปัญหาของเคลือบสีแดงของทองแดงจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้

1.1.1 องค์ประกอบหรือส่วนผสมของเคลือบทองแดง (Glaze composition)

การพิจารณาเริ่มต้นถึงองค์ประกอบหรือส่วนผสมของเคลือบชนิดนี้ ต้องยอมรับว่าการศึกษาสูตรเคลือบจากเซเกอร์ [1] ผู้ที่ให้ความสำคัญขององค์ประกอบเคลือบ ด้วยการพิจารณาเริ่มต้นจากสูตรเคลือบที่เป็นพื้นฐาน (Basic glaze) จากนั้นได้เพิ่มเติมให้มีการใช้สารให้สีเข้าไปรวมในเคลือบกลายเป็นเคลือบสี (Colored glaze) จนในที่สุดให้มีการเติมสารตัวเติม (Additives) อื่น ๆ จนได้เคลือบมีลักษณะพิเศษ (Special glaze) เกิดขึ้นมากมายหลายประเภทของเคลือบ ดังนั้นเคลือบสีแดงของทองแดงจึงมีองค์ประกอบหรือส่วนผสมของเคลือบที่เป็นพื้นฐานและสาร

ให้สีใช้เป็นทองแดงออกไซด์ (CuO) หรือทองแดงคาร์บอเนต (CuCO_3) นอกจากนี้ยังให้มีดีบุกออกไซด์ (SnO_2) เป็นตัวเติม และให้มีผู้นำเอา $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$, Fe_2O_3 ธาตุ Si ฯลฯ [2] เป็นตัวเติมอีกด้วย

ส่วนผสมสูตรเคลือบพื้นฐานนั้น ได้เห็นว่าเคลือบพื้นฐานที่มีอยู่ในสูตรเซเกอร์ สามารถนำมาใช้เป็นเคลือบทองแดงได้เกือบทั้งหมด แต่จะให้ผลดีขึ้นตามที่มีการทดลอง จะนิยมใช้เคลือบพื้นฐานที่เป็น Lime barium glazes และ Lime barium - magnesium glazes ดังตัวอย่างองค์ประกอบเคลือบสีแดงของทองแดง ตั้งต้นจากเคลือบเซเกอร์ ดังตารางที่ 1.1

ตารางที่ 1.1 องค์ประกอบเคลือบสีแดงของทองแดง

(1) Seger (1883) Copper Red Composition

75% Porcelain Glaze

0.3 moles Potash

0.7 moles Lime

0.5 moles Alumina

0.7 moles Silica

0.5% Copper Oxide

0.5% Ferric Oxide

0.5% Tin Oxide

(2) Lauth & Dutailly (1888) Copper Red Composition

	I	II
Pegmatite	40	31.2
Sand	40	36.4
Limestone	18	0.0
Fused Borax	12	12.9
Soda Ash	0	4.8
Baryta	0	10.4
Zinc Oxide	0	4.3
Copper Oxide	6	5.0
Tin Oxide	6	2.5

(3) **Vogt (1899) Copper Red Composition**

Lead Frit	20
Copper-Lead-Iron	20
Pegmatite	30
Silica	20
Limestone	13
Kaolin	4
Magnesite	3

(4) **Tichane (1983) Copper Red Composition**

Custer Feldspar	39
Pulverized Flint	23
Limestone	15
#25 Frit	21
Copper Carbonate	1
Tin Oxide	2

(5) **Currie (1985) Copper Red Composition**

Ferro Flint 3191	13
Whiting	14
Soda Feldspar	44
Silica	25
Kaolin	3.0
Tin Oxide	1
Cupric Oxide	0.2

(6) **Wakamtsu (1986) Copper Red Composition**

SiO ₂	58.44
Al ₂ O ₃	4.10
Na ₂ O	18.19
K ₂ O	0.75
CaO	0.45
PbO	11.53
SnO ₂	2.60
CuCO ₃	3.54

จะเห็นได้ว่าเคลือบทองแดงที่ใช้ในอดีต จะใช้ส่วนผสมของฟritเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เนื่องจากความต้องการลดอุณหภูมิเผา เพื่อให้เคลือบหลอมตัวได้ต่ำลง ยังพบอีกว่าสูตรเคลือบทองแดงมีตัวช่วยหลอมที่เป็นตะกั่วร่วมในสูตรเคลือบอีกด้วย [6] แต่อย่างไรก็ตามส่วนผสมของเคลือบที่เหมาะสม ย่อมต้องขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเผาตามแต่ละผู้ผลิตจะใช้ ซึ่งผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ในอุตสาหกรรมเซรามิกของไทยนิยมการเผาอุณหภูมิ 1250°C จึงทำให้ส่วนผสมของเคลือบหลอมตัวได้ดีที่อุณหภูมินี้

เมื่อส่วนผสมของเคลือบมีความเหมาะสม ปัจจัยที่ตามมาได้แก่ความละเอียดที่มีขนาดอนุภาคเหมาะสม (Particle size) ผ่านการบดส่วนผสมเคลือบ เพื่อต้องการให้การหลอมส่วนผสมเคลือบทั้งหมดเกิดขึ้นพร้อมกันทุกอนุภาค และตรงตามอุณหภูมิที่กำหนด จึงจำเป็นต้องมีการบดเคลือบ (Grinding) เพื่อให้ได้การกระจายตัวขนาดอนุภาค (Particle distribution) อย่างเหมาะสม และขั้นตอนเตรียมน้ำเคลือบ (Glaze solution) ให้มีความเข้มข้นของน้ำเคลือบ โดยเป็นส่วนผสมระหว่างตัวเคลือบกับน้ำ วัดค่าความเข้มข้นได้เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการนำไปใช้ชุบผลิตภัณฑ์ (Glaze Application) ค่าความเหมาะสมวัดค่าความถ่วงจำเพาะอยู่ในระหว่าง 1.50 - 1.80 เป็นต้น

ได้ทำการทดลองถึงความเหมาะสมระหว่างเคลือบกับดินปั้น (Body) การทดลองครั้งนี้ใช้เนื้อดินคอมพาวด์ผลิตในประเทศไทย เนื่องจากเป็นดินปั้นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกของประเทศไทย มีความเหมาะสมต่อการมีค่าขยายตัวเนื่องด้วยความร้อน (Thermal expansion) ทั้งนี้เพื่อไม่ทำให้เคลือบเกิดการแตก (Crack) หรือราน (Crazing) ได้ลักษณะของผิวเคลือบไม่สวยงาม


1.1.2 อุณหภูมิเผา (Firing temperature)

กำหนดใช้อุณหภูมิเผาเป็นปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่ง เช่นอุณหภูมิเผาที่เหมาะสมจะทำให้เคลือบหลอมตัวได้พอดี ซึ่งเรียกว่าถึงจุดสุกตัวของเคลือบ และเป็นอุณหภูมิที่ทำให้ดินปั้น (Body) เข้าสู่จุดสุกตัวอีกด้วย ความหมายของดินปั้นสุกตัวคือการปรากฏรูพรุนหลังเผา (Porosity) จะมีค่าน้อยที่สุด 1-2 % ของรูพรุน ด้วยเหตุนี้สูตรเคลือบที่นำมาใช้จะสุกตัวได้ที่อุณหภูมิโดยย้อมต้องมีการทดสอบ และอาจนำไปสู่การพิจารณาปรับสูตรเคลือบให้สุกตัวตามอุณหภูมิต้องการ หากอุณหภูมิเผาผลิตภัณฑ์เคลือบสูงเกินไป (Over firing) จะพบว่าเคลือบสีแดงของทองแดงไหลตัวมาก เป็นเหตุให้ความปรากฏของสีแดงจางลงไป และไหลตัวติดพื้นบนแผ่นรอง (Plate) ผลิตภัณฑ์เกาะติดแน่นยากต่อการดึงออก แต่ถ้าอุณหภูมิเผาเคลือบต่ำกว่าปกติ (Under firing) หมายถึงเคลือบหลอมตัวได้ไม่ดี ทำให้ผิวเคลือบขุ่นไม่สามารถให้สีแดงเป็นไปตามกลไกเกิดสีในเนื้อแก้ว ด้วยเหตุนี้การเลือกใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมต้องทำการทดลองให้สอดคล้องกับส่วนผสมเคลือบ ด้วยเหตุนี้

การศึกษาทดลองเคลือบสีแดงของทองแดงจึงได้กำหนดแผนการทดลอง ทั้งในกรณีปรับสูตรเคลือบ และอุณหภูมิเผาในช่วงของอุณหภูมิระหว่าง 1230°C - 1250°C

1.1.3 บรรยากาศการเผา (Firing atmosphere)

พบว่าการผลิตภัณฑ์เคลือบสีแดงของทองแดง มีปัจจัยเกี่ยวกับบรรยากาศ (Atmosphere) เป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากบรรยากาศจะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาเคมี ทำให้สถานะของธาตุถูกเปลี่ยนไปด้วยบรรยากาศ นั่นคือบรรยากาศออกซิเดชัน (Oxidation atmosphere) ซึ่งเป็นบรรยากาศมีการเติมออกซิเจนเข้าไปในปฏิกิริยา ทำให้เกิดสารประกอบออกไซด์ของธาตุที่มีเลขออกซิเดชันสูงขึ้น และในทางกลับกันด้วยการเผาเป็นบรรยากาศรีดักชัน (Reduction) จะทำให้เกิดออกไซด์ของธาตุที่มีเลขออกซิเดชันลดลง หรือปริมาณออกซิเจนถูกลดลงโดยมีสารช่วยลด (Reducing agent) ซึ่งเป็นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศ ได้แสดงบทบาทของการเกิดปฏิกิริยาเคมี และหากเคลือบอยู่ในสภาพหลอมละลายการปรากฏของธาตุจะอยู่ในสภาพเป็นไอออน ด้วยบรรยากาศทั้งออกซิเดชันและรีดักชันแตกต่างกัน ดังแสดงปฏิกิริยาเคมี



การเผาผลิตภัณฑ์เคลือบสีแดงของทองแดง พบว่าจำเป็นต้องใช้ทั้ง 2 บรรยากาศมาร่วมกัน โดยแยกบรรยากาศการเผาในช่วงแรกของการขึ้นอุณหภูมิ (Heating up period) และช่วงลดอุณหภูมิ (Cooling down period) มาประกอบกันเป็น 2 บรรยากาศคู่ (Coupled atmosphere) ได้มีการทดลองบรรยากาศคู่ประกอบด้วยบรรยากาศรีดักชัน และบรรยากาศออกซิเดชัน เรียกเป็นสัญลักษณ์ย่อว่า R-O Atmosphere นอกจากนี้ยังมีบรรยากาศ O-R, O-O, R-R นอกจากนี้ยังมีผู้นำเอาบรรยากาศที่เป็นกลาง (Neutral atmosphere) ซึ่งหมายถึงบรรยากาศที่ปราศจากออกซิเจน (Oxidizing agent) และปราศจากแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ (Reducing agent) บรรยากาศชนิดนี้จะช่วยรักษาสถานะของธาตุให้อยู่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นการทดลองโดยใช้บรรยากาศเป็นกลาง ยังมีผู้สนใจนำมาปฏิบัติบรรยากาศคู่ที่เป็น N-R, R-N, N-O และ O-N เป็นต้น การเลือกใช้บรรยากาศต่าง ๆ ที่กล่าวมาจะสามารถพบได้ถึงบรรยากาศคู่ที่เหมาะสมของการเกิดสีแดง ด้วยเหตุผลว่าธาตุทองแดงเป็นสารประกอบออกไซด์ หรือละลายอยู่ในเนื้อเคลือบหลอม จะให้สีแตกต่างกันเป็นไปตามสถานะเลขออกซิเดชันของทองแดง โดยมีการเชื่อว่า Cu_2O หรือ Cu^+ เป็นสารให้สีแดงและ CuO หรือ Cu^{2+} จะให้สีเขียวเป็นต้น บทบาทของบรรยากาศยังต้องคำนึงถึงความอ่อน-แก่ของบรรยากาศที่นำมาใช้ในการเผา กรณีเมื่อบรรยากาศอย่างอ่อนของออกซิเดชัน

(Weakly oxidation atmosphere) หรือบรรยากาศอย่างแก่ของ Oxidation จะมีผลในปฏิกิริยาเคมีของการเปลี่ยนแปลงสารทองแดงได้อีกด้วย โดยเฉพาะเมื่อเผาเป็นบรรยากาศรีดักชันอย่างแก่จะพบว่าบรรยากาศในเตาเกิดควันดำเนื่องด้วยมีธาตุคาร์บอนเกิดขึ้น มีผลทำให้ธาตุคาร์บอน (Carbon) ไปจับผลิตภัณฑ์จนเกิดผิวสีดำ (Black texture) ไม่เป็นผลดีต่อผลิตภัณฑ์สีแดงของเคลือบทองแดง

1.1.4 อัตราการเผาของการขึ้นอุณหภูมิและการลดอุณหภูมิลง

(Rate of heating up and cooling down)

ปัจจัยในเรื่องนี้ได้เห็นว่าบทบาทที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการเผาผลิตภัณฑ์เคลือบสีแดงของทองแดงเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้ผู้ศึกษาเผาเคลือบชนิดนี้จำเป็นต้องใช้อัตราการเผาให้เกิดความเหมาะสมกับการเผาผลิตภัณฑ์ ซึ่งอัตราการเผาที่เหมาะสมนั้นคือการทำให้เกิดระยะปฏิกิริยาเคมีดำเนินไปได้ตามความต้องการ ทำให้การสิ้นสุดของปฏิกิริยาเกิดอย่างสมบูรณ์ ยกตัวอย่างการเผาสารคอปเปอร์ออกไซด์ ที่เริ่มต้นด้วยบรรยากาศรีดักชัน จะต้องให้มีอัตราการเผาของการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสมบูรณ์ของการเกิดโลหะทองแดง และเมื่อเข้าสู่การเย็นตัวลงด้วยบรรยากาศออกซิเดชันให้มีอัตราเร็วระดับหนึ่ง

ด้วยเหตุนี้สิ่งที่ควรนำมาพิจารณา ทั้ง 2 ช่วงอุณหภูมิขึ้นและลง อัตราการเผาที่เหมาะสมควรเป็นสิ่งที่ควรเลือกใช้ แต่ถ้าอัตราเร็วมากเกินไปอาจพบว่าในช่วงอุณหภูมิขึ้น เคลือบหลอมตัวไม่สมบูรณ์ และช่วงอุณหภูมิลดลงด้วยอัตราความเร็วสูงอาจทำให้ทองแดงถูกเปลี่ยนเป็นสารประกอบออกไซด์ (CuO) หรือไอออนในเนื้อแก้ว (Cu^{2+}) จะปรากฏสีเขียวที่พบจากการทดลอง ดังนั้นอัตราที่เหมาะสมอาจเป็นอัตราเร็วกลางๆ ด้วยแสดงค่าอยู่ในระหว่าง 4 - 5°C/นาที่ เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นอัตราการเผาไม่ช้าหรือเร็วเกินไป การศึกษาทดลองในเรื่องนี้ทำให้ทราบผลของความแตกต่าง ๆ เกี่ยวกับสีแดงของทองแดง

1.1.5 การแช่ไฟหรือเย็นไฟ (Soaking)

การเย็นไฟรวมทั้งบรรยากาศให้คงที่เมื่ออุณหภูมิสูงสุดของการเผา ทั้งนี้มีเหตุผลต้องการให้เกิดความสมบูรณ์ของปฏิกิริยาเคมีที่สมบูรณ์ (Complete chemical reaction) หรือทำให้เคลือบหลอมตัวอย่างสมบูรณ์ (Complete melt) ในทางปฏิบัติการเย็นไฟอาจพิจารณาในระยะเวลา 5 - 20 นาที ตามแต่จะเห็นสมควรเนื่องมาจาก ณ ที่มีอุณหภูมิสูงสุดของการเผา อาจเกี่ยวข้องกับบรรยากาศที่เป็นเหตุทำให้เคลือบระเหย (Volatility) จนทำให้เคลือบมีสีจางลง ดังที่ปรากฏบนผิวเคลือบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนปลายบนรูปร่างผลิตภัณฑ์ (Tip)

1.1.6 สารตัวเติม (Additives)

องค์ประกอบของเคลือบสีแดงของทองแดง ได้มีการศึกษาและทดลองมานานแล้ว และพบถึงความจำเป็นต้องมีสารตัวเติมเช่น SnO_2 , $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$, Fe_2O_3 , Si ฯลฯ สารตัวเติมเหล่านี้นำมาใช้โดยมีบทบาทของการไปสนับสนุนหรือร่วมปฏิกิริยาทางเคมีกับทองแดงในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง จนทำให้การปรากฏของสีแดงในเคลือบทองแดง เสริมความชัดเจนของสีแดงได้ดีขึ้นด้วยเหตุนี้จึงเป็นจุดสนใจของผู้ศึกษาเคลือบสีแดงของทองแดงในเอกสารฉบับนี้ ต้องการทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของสารตัวเติม การใช้ดีบุกออกไซด์ในสูตรเคลือบ เปรียบเทียบสูตรเคลือบทองแดงที่ปราศจาก SnO_2 เป็นตัวเติม ทำให้เห็นว่าการเกิดสีแดงของทองแดงนั้น สีเคลือบจะเปลี่ยนไปไม่น่าสนใจ เป็นต้น


1.2 การปรากฏสีแดงของเคลือบทองแดงในความคาดหวัง

การเห็นสีแดงที่เกิดในเคลือบทองแดงมีชื่อเรียกตามโทนสีที่ปรากฏ เช่น สีแดงเข้มเลือดวัว (Ox-blood) สีดอกท้อบานสะพรั่งคล้ายดอกซากุระมีสีชมพู อมม่วง อมเทา มีจุดสีแดงเรื่อ ๆ (Peach bloom) สีแดงเพลิง (Flambé) ทำให้ดูด้วยตาเปล่าปรากฏสีแดงในเคลือบ จะเห็นการจัดวางหรือแสดงเป็นลักษณะภายในชั้นเคลือบเป็นสีแดง หรือกล้องไมโครสโคป (Microscope) ตรงบริเวณผิวสัมผัสระหว่างผิวเคลือบและผิวดินปั้น จนในที่สุดการมองผิวเคลือบหรือการมองผลิตภัณฑ์โดยรวม จนได้เห็นสีแดงเป็นที่พอใจ และได้แสดงการร่างแบบมาเพื่อพิจารณาถึงการเกิดสีแดงของเคลือบทองแดง เป็นแบบร่างอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังรูป 1.1




ลิขสิทธิ์ © by Chiang Mai University
All rights reserved

(2)



(3)




(4)



รูป 1.1 แบบร่างการเกิดสีแดงมองด้วยตา เป็นการจัดวางลักษณะภายในชั้นเคลือบเป็นสีแดง[3]

1.3 แนวคิดการเกิดสีแดงของเคลือบทองแดงในหลักการ


ผลิตภัณฑ์เซรามิกเคลือบสีแดงของทองแดง ผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เป็นที่ยอมรับกันว่าทำขึ้นได้ยาก โดยเฉพาะการปรากฏของสีแดงอย่างเด่นชัดของทองแดง ทั้งนี้เนื่องจากทองแดงในเคลือบสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลายรูปแบบ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีเมื่อให้ความร้อนและมีบรรยากาศแตกต่างกันในการเผา รูปแบบเหล่านั้นอาจมาจากการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบทองแดงได้แก่ CuO , Cu_2O และ Cu -โลหะ ดังการแสดงการเปลี่ยนแปลงไปกลับปฏิกิริยาเคมีของทองแดงออกไซด์และโลหะทองแดง ภายใต้การเผาด้วยบรรยากาศรีดักชันและออกซิเดชัน ทำให้ความคาดหมายของสีปรากฏดังต่อไปนี้



เมื่อสารตั้งต้นของออกไซด์ทองแดงในรูปแบบของคิวปริคออกไซด์ (CuO) ถูกเผาด้วยบรรยากาศรีดักชัน (RF) ได้รูปแบบคิวปริสออกไซด์ (Cu_2O) เมื่อการเผาด้วยบรรยากาศรีดักชันอย่างต่อเนื่องจะได้โลหะทองแดง (Cu) ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเผาในเตา โดยมีอุณหภูมิสูง $1230 - 1300^\circ\text{C}$ หรือมากกว่า ด้วยบรรยากาศรีดักชันตลอดกระบวนการเผา (Heating-up process) ครั้นเมื่อเสร็จสิ้นการเผาปล่อยอุณหภูมิให้เย็นตัวลง (Cooling-down process) โดยให้ในเตามีบรรยากาศเป็นออกซิเดชัน (OF) จึงทำให้มีความเป็นไปได้ในช่วงของขั้นตอนลดอุณหภูมิลงนี้กล่าวคือที่โลหะทองแดง (Cu) จะถูกเปลี่ยนเป็นรูปแบบของคิวปริส (Cu_2O) และคิวปริค (CuO) ตามลำดับ การประเมินสีเคลือบหลังเผาว่าจะปรากฏเป็นสีใด ดังที่กล่าวไว้คือ CuO จะให้สีเขียว Cu_2O ให้สีแดง และโลหะ Cu ให้สีเทา [4] เป็นประเด็นสำคัญในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะการทำเคลือบสีแดงจากทองแดง เพื่อให้เกิดรูปแบบคิวปริสของทองแดง (Cu_2O) ได้อย่างไร โดยเชื่อว่าหากปริมาณ Cu_2O เกิดขึ้นในเคลือบหลังเผาได้มากเท่าใด นั่นคือการปรากฏเด่นชัดของสีแดงบนผลิตภัณฑ์เคลือบทองแดง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่รูปแบบของทองแดงปรากฏทุกรูปแบบภายในเคลือบหลังการเผาเมื่อเย็นตัวลง ซึ่งอาจเกิดสีผสมผสานระหว่างเขียว-แดง-เทา จนทำให้ได้สีเช่น เขียวอมแดงผสมม่วง จนอาจถึงสีม่วงดำ เมื่อเป็นเช่นนี้จะไม่ได้อธิบายสีเคลือบทองแดงที่พึงปรารถนา ด้วยเหตุนี้ผู้ทำเคลือบสีแดงจากทองแดงจะพิจารณาหาสารเติมแต่ง (Additives) เข้ามาร่วมในส่วนผสมของเคลือบ สารเติมแต่งที่กล่าวนี้จึงต้องมีบทบาทช่วยให้ได้สีแดงของเคลือบ โดยมีกลไกร่วมในบรรยากาศทั้งรีดักชันและออกซิเดชัน สารเติมแต่งที่สำคัญคือดีบุกออกไซด์ (SnO_2) นอกจากนี้อาจพิจารณาให้มีสารเติมแต่งอื่นมาช่วย (Co-additives) เพื่อเสริม

ความสามารถให้กับการเกิดสีแดงของทองแดงที่เด่นชัดขึ้น เช่น เติมธาตุซิลิคอน(Si) เป็นส่วนผสมอีกตัวหนึ่ง [10]

เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนรูปแบบออกไซด์ของทองแดงจากคิวปริก (CuO) ให้เป็นคิวปรัส (Cu_2O) ด้วยบรรยากาศรีดักชัน โดยมีตัวเติมคีนอกออกไซด์เข้ามาเป็นส่วนผสมของการศึกษา การปรากฏของ Cu_2O รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของคีนอกออกไซด์ อาจเขียนได้ดังแสดงเป็นสมมติฐานดังสมมติฐานที่ 1




ปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงเป็นสมมติฐานที่ 1 ขั้นตอนการขึ้นอุณหภูมิ (Heating-up process) มีความเห็นว่าการเกิด Cu_2O อาจไม่สามารถควบคุมปริมาณ Cu_2O ให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้จะมีปฏิกิริยาต่อเนื่องให้เกิดโลหะทองแดง (Cu) ซึ่งเป็นผลให้ Cu_2O หายไป เมื่อกล่าวถึงบทบาทของคีนอกออกไซด์ในปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงของ SnO_2 ดำเนินไปทำให้เกิด SnO และโลหะ Sn ด้วยบรรยากาศรีดักชันอีกเช่นกัน

เมื่อปฏิกิริยาผันกลับอุณหภูมิลดลงภายใต้บรรยากาศออกซิเดชัน จึงเป็นเหตุผลที่เชื่อว่าสีแดงของเคลือบทองแดงเพราะ Cu_2O นั้นเกิดขึ้นในช่วงอุณหภูมิลดลง ทั้งนี้เกิดคำถามถึงความสามารถในการเกิดและการสะสมปริมาณ Cu_2O ให้มีมากที่สุดโดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของบรรยากาศออกซิเดชันเพื่อไม่ให้ Cu_2O เปลี่ยนเป็น CuO จะกระทำได้อย่างไรเกี่ยวข้องกับบทบาทของตัวเติมคีนอกออกไซด์ซึ่งมีปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องและเป็นไปตามปฏิกิริยาของการเผาด้วยบรรยากาศรีดักชันและออกซิเดชันตามลำดับ ทำให้เกิด SnO เมื่ออุณหภูมิลดลงมีบทบาทเกิดขึ้น ขณะที่ทองแดงอยู่ในรูปแบบของ Cu_2O และคีนอกออกไซด์อยู่ในรูปแบบของ SnO ดังแสดงในกรอบเส้นประตามสมมติฐานที่ 1 SnO ซึ่งเป็นออกไซด์ที่มีประสิทธิภาพในการรับออกซิเจน[4] หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า SnO เป็นตัวรีดิวซ์อย่างแก่ จึงสามารถรับออกซิเจนรอบบริเวณนั้น ทำให้ไม่มีออกซิเจนหลงเหลือไปสู่ Cu_2O ไม่มีปฏิกิริยาเคมีของ Cu_2O ถูกเปลี่ยนแปลงไป ด้วย SnO ทำหน้าที่ช่วยปกป้องและล้อมรอบ โดย SnO ร่วมกับปฏิกิริยาออกซิเดชันเป็น SnO_2 แต่อย่างไรก็ตามอาจมีออกซิเจนอิสระจำนวนน้อยหลงเหลือ เข้า

ร่วมกับ Cu_2O จะทำให้เกิด CuO เป็นสีเขียวปะปนอยู่ในเคลือบบ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคในภาคปฏิบัติของการเผาเคลือบ

อีกแนวคิดหนึ่งการเกิดสีแดงของเคลือบทองแดง[5] อาจไม่เป็นไปตามคำอธิบายถึงการเกิดสีแดงตามเหตุผลของสมมติฐานที่ 1 นั่นคือสีแดงของเคลือบทองแดงอาจมาจากโลหะทองแดง (Cu) และอาจรวมมีโลหะผสม (Alloy) ของ Cu-Sn เป็นตัวทำให้เกิดสีแดงขึ้น ที่เป็นเช่นนี้เพราะได้สังเกตและดูพื้นผิวของผลิตภัณฑ์เคลือบเห็นว่ามียาจุดสีแดงเล็ก ๆ จำนวนมากมายลอยอยู่ในเนื้อแก้วของเคลือบดูคล้ายผลึก โลหะให้สีแดงกล่าวนี้นี้เรียกกันว่าสารคอลลอยด์ (Colloidal matter) ดังนั้นปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงทำนองเดียวกับสมมติฐานที่ 1 แต่มีจุดเน้นแสดงในกรอบเส้นประของของตำแหน่งที่เกิดสีแดงแตกต่างกัน ดังสมมติฐานที่ 2


สมมติฐานที่ 2



สีแดงในเคลือบเกิดจากรูปแบบของทองแดงในสภาพโลหะ (Cu) เพราะการเกิดโลหะหรือโลหะผสมของ Cu-Sn ย่อมเกิดขึ้นได้ เมื่อเคลือบถูกเผาด้วยบรรยากาศรีดักชันที่เปลี่ยน CuO เป็น Cu_2O และเป็น Cu ในที่สุด รวมทั้งการเกิดโลหะ Sn ด้วยเช่นกัน ครั้นเมื่อเผาเคลือบสุกตัว ซึ่งหมายถึงขณะนั้นเคลือบหลอมตัวมีสภาพคล้ายแก้ว (Glassy material) จึงเป็นไปได้ที่โลหะทองแดงหรือโลหะผสมจะไม่ละลายในน้ำแก้วและสามารถลอยตัวอยู่ได้ในน้ำแก้วเหลว ครั้นเมื่อปิดเตาอุณหภูมิเย็นลง ภายในเตาจะมีบรรยากาศเป็นออกซิเดชันอย่างอ่อน (Slightly oxidation) ซึ่งหมายถึงการมีปริมาณออกซิเจนจำนวนน้อยเข้าไปร่วมในปฏิกิริยาของเคลือบ ตั้งแต่อุณหภูมิลดลงจากจุดหลอมตัวของแก้ว ขณะที่โลหะผสม (Cu-Sn) ลอยตัวในน้ำแก้ว Sn ซึ่งเป็นธาตุที่รับออกซิเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพจะเป็นตัวรับออกซิเจนเข้ามาเชื่อมโยงกับตัวมันเองก่อน ซึ่งขณะนั้นโลหะผสมอาจมีโครงสร้าง (ดูการแสดงเป็นมโนภาพประกอบ) มีคิโนกเชื่อมโยงระหว่างโลหะ Cu และออกซิเจน ทำให้เห็นว่าคิโนกจะอยู่ล้อมรอบและปกป้อง Cu ไม่ให้สัมผัสกับออกซิเจนได้ง่าย จึงเป็นเหตุผลให้เข้าใจได้ว่ากลุ่มของโลหะผสมดังกล่าวนี้ คือจุดสีแดงที่ลอยตัวอยู่ในเคลือบ ซึ่งถ้ามีตัวเติมร่วมเช่นธาตุ Si มาช่วยรับออกซิเจนก็ยิ่งทำให้การปกป้องออกซิเจนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังเป็นสมมติฐานที่ 3 [12]


สมมติฐานที่ 2

กลไกที่เป็นไปได้ของโลหะผสม (Alloy) ที่ทำให้เกิดสีแดงในเคลือบทองแดง



โลหะผสมในน้ำเคลือบขณะหลอม จุดสีแดงในเคลือบ

ตามเอกสารวิชาการ [4,6,7] เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของสมมติฐานทั้งสองร่วมกัน ของการเกิดสีแดงในเคลือบทองแดง บางกลุ่ม [17,18] ลงความเห็นว่าสอดคล้องตามสมมติฐานที่ 1 กล่าวคือ ทองแดงในเคลือบพร้อมการมีดินบุกออกไซด์เป็นสารตัวเติม จาก ESR (Electron spin resonance) และ ESCA (Electron spectroscopy for chemical analysis) ได้พบปริมาณของ Cu_2O ซึ่งอยู่ในสถานะกึ่งปรวิสต์ (Cu^{1+}) ในเคลือบหลอมเป็นจำนวนมากของเคลือบทองแดง พบปริมาณของ CuO ในรูปแบบของกึ่งปรวิสต์หรือ Cu^{2+} จำนวนเล็กน้อย รวมทั้งพบโลหะทองแดง (Cu) จำนวนเล็กน้อยอีกด้วย ทำให้คณะผู้วิจัยมีความเห็นว่า การเกิดสีแดงของทองแดงน่าจะเป็นเหตุผลมาจากการเกิด Cu_2O เป็นปริมาณมากในเคลือบ ส่วนดินบุกออกไซด์บทความนี้รายงาน ก็ยังได้กล่าวถึงการพบปริมาณของ SnO_2 เป็นส่วนใหญ่ พร้อมด้วยปริมาณของ SnO และ Sn รวมอยู่ด้วยแต่เพียงเล็กน้อย ผลการศึกษาและวิจัยสอดคล้องกับเอกสารวิชาการ [8] ที่รายงานเกี่ยวกับปฏิกิริยารีดอกซ์ (Redox reaction) ในแก้วหลอมเหลวที่มีทองแดงและดินบุกอยู่ในเนื้อแก้ว เป็นปฏิกิริยาเคมีดังนี้



สำหรับสมมติฐานที่ 3 มีรายงานว่าจุดสีแดงจำนวนมากลอยตัวอยู่ในเนื้อแก้วของเคลือบดูคล้ายเป็นผลึกสีแดง จุดสีแดงเหล่านั้นแสดงถึงการไม่ละลายในน้ำแก้ว เห็นได้ด้วยตาเปล่า [10] หากทองแดงละลายในน้ำแก้วขณะหลอมเหลวจนกระทั่งเย็นตัว การปรากฏของโลหะทองแดงและโลหะดินบุก รวมถึงโลหะผสมของ Cu-Sn จะสามารถตรวจสอบได้ด้วยเครื่องเอกซเรย์ดิฟแฟรคชัน (XRD) สอดคล้องกับเอกสารวิชาการ [6] รายงานการตรวจพบโลหะทองแดงและดินบุกในเคลือบสีแดง เมื่อมีทองแดงและดินบุกเป็นส่วนผสมในเคลือบ แต่ไม่ได้ลงความเห็นแน่ชัดว่าเป็นตัวทำให้เกิดสีแดง

1.4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- 1.4.1 หาปริมาณที่เหมาะสมของสารเติมแต่งดีบุกออกไซด์ในเคลือบทองแดง เพื่อให้เกิดสีแดงเด่นชัดของเคลือบทองแดงมากที่สุด
- 1.4.2 ทราบกลไกของดีบุกออกไซด์ ที่ทำให้เกิดสีแดงของเคลือบทองแดง

1.5 ขอบเขตของการวิจัย

1.5.1 ขอบเขต

- 1.5.1.1 ใช้สูตรเคลือบทองแดงที่มีการทดลองเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการมาทำการปรับปรุง โดยมีดีบุกออกไซด์เป็นสารเติมแต่ง
- 1.5.1.2 ทดลองเคลือบที่อุณหภูมิ 1230° , 1250° , 1280° และ 1300°C และการปรับบรรยากาศในเตาเผาให้มีทั้ง OF, RF และ NF พร้อมด้วยความอ่อน – แก่ ของบรรยากาศ
- 1.5.1.3 เนื้อดินที่ใช้ทดลองและผลิตภัณฑ์ ใช้เนื้อดินสำเร็จคอมพาวด์เคลย์

1.5.2 แผนการดำเนินการและวิธีการวิจัย

- 1.5.2.1 รวบรวมวัตถุดิบและการทดสอบวัตถุดิบ
- 1.5.2.2 ทดลองสูตรเคลือบทองแดงเพื่อหาความเหมาะสมของปริมาณทองแดงออกไซด์ในเคลือบ
- 1.5.2.3 หาอัตราส่วนผสมของตัวเติมคือดีบุกออกไซด์ ทำให้เกิดสีแดงเด่นชัดของเคลือบทองแดง
- 1.5.2.4 ขึ้นรูปชิ้นงานทดลองด้วยเนื้อดินสำเร็จคอมพาวด์เคลย์ นำชิ้นงานทดสอบตากแห้งแล้วเผาปีสกิตเพื่อชุบเคลือบ
- 1.5.2.5 นำชิ้นงานทดสอบเผาในบรรยากาศต่าง ๆ OF, RF และ NF ในช่วงอุณหภูมิ 1230 , 1250 , 1280 และ 1300°C
- 1.5.2.6 นำชิ้นงานหลังเผามาวัดค่าความเข้มของสีด้วยเครื่องวัดสี
- 1.5.2.7 นำชิ้นงานหลังเผามาวิเคราะห์ปริมาณออกไซด์ของธาตุด้วยเครื่องเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์, เอกซเรย์ดีฟแฟรคชัน เป็นต้น
- 1.5.2.8 ประเมินผลการทดลอง จากชิ้นทดสอบที่ให้สีแดงเด่นชัดของเคลือบทองแดง โดยมีดีบุกออกไซด์เป็นตัวเติม
- 1.5.2.9 หาคำอธิบายด้วยเหตุผลของดีบุกออกไซด์ ที่ทำให้เกิดการพัฒนาสีแดงของเคลือบทองแดง

1.5.2.10 เตรียมเคลือบสีแดงของทองแดงจากสูตรเคลือบที่ดีที่สุดจำนวนปริมาณ 20 กิโลกรัม ชุบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นขนาดใหญ่ เช่น แจกัน แก้วน้ำ นำไปเผาที่อุณหภูมิและบรรยากาศซึ่งให้ผลดีกับเคลือบทองแดง พร้อม การประเมินผล

1.5.2.11 สรุปผลงานและเขียนรายงาน

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.6.1 ทางทฤษฎี เพื่อให้ทราบถึงกลไกในปฏิกิริยาเคมีของเคลือบทองแดงที่ทำให้สีแดงเกิดขึ้น โดยมีบทบาทดินบุกออกไซด์ร่วมกับทองแดง
- 1.6.2 เชิงประยุกต์ ได้ส่วนของดินบุกออกไซด์ ที่สามารถนำมาใช้ในเคลือบทองแดงที่มีสีแดงเข้มชัด เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการผลิตในอุตสาหกรรมเซรามิก



ลิขสิทธิ์ © มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © Chiang Mai University
All rights reserved

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เคลือบสีแดงของทองแดงในระหว่างการทดลอง