

บทที่3

วิธีการดำเนินการวิจัย

วิธีการดำเนินการวิจัยนี้ได้รับการดูแลโดย ซึ่งเป็นของเสียที่เกิดจากการเผาหินในโรงงานผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต ทำให้เป็นการนำเถ้าลอยที่จะถูกนำไปฝังกลบมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ ในการทดลองได้ทำการทดสอบด้วยการนำเถ้าลอยมาผสมแทนปูนซีเมนต์ในอัตราส่วนต่างๆ กัน โดยที่มีปริมาณเถ้าลอยแทนที่ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ร้อยละ 0 5 15 20 25 50 100 ตามลำดับ โดยจะทดสอบกับคอนกรีตที่มีการออกแบบให้มีกำลังรับแรงอัดไว้ที่ 240 กก./ตร.ซม. ซึ่งเป็นกำลังรับแรงอัดที่เป็นมาตรฐานสำหรับใช้ในงานโครงสร้างต่างๆ ส่วนมาก และ 400 กก./ตร.ซม. ซึ่งเป็นกำลังรับแรงอัดที่สูงเป็นพิเศษสำหรับโครงสร้างพิเศษ ตามลำดับ และจะทำการทดสอบกำลังรับแรงอัดที่อายุแท่งคอนกรีตรูปลูกบาศก์ 3 7 14 และสุดท้ายที่ 28 วัน ตามลำดับ ทั้งนี้ขั้นตอนในการทดลองสามารถสรุปได้ดังภาพที่ 3.1 และ 3.2 โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนในการทดลองดังนี้

3.1 การเตรียมเถ้าลอย

3.1.1 วัสดุและอุปกรณ์

- (1) เถ้าลอยที่ได้จากโรงงานผลิตแอสฟัลท์คอนกรีต
- (2) ตู้อบอุณหภูมิ 103 – 105 องศาเซลเซียส
- (3) ตู้ดูดความชื้น (desicator)

3.1.2 วิธีการเตรียมเถ้าลอย


- (1) นำเถ้าลอยที่ได้จากโรงงานผลิตแอสฟัลท์คอนกรีตมาเข้าตู้อบที่อุณหภูมิ 103 – 105 องศาเซลเซียสเพื่อให้แห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
- (2) นำเถ้าลอยที่เข้าตู้อบเรียบร้อยแล้วไปเข้าตู้ดูดความชื้น เพื่อให้เย็นและดูดความชื้นที่เหลืออยู่ เป็นเวลา 12 ชั่วโมง
- (3) เก็บไว้ในภาชนะที่ปลอดความชื้นเพื่อใช้ทดลองต่อไป

3.2 การเตรียมตัวอย่างหิน ทราบ และน้ำ


3.2.1 วัสดุและอุปกรณ์

- (1) หินขนาด 3/4 นิ้ว ได้จากโรงม่ศรีบุรี อ.ชุมแพ
- (2) ทราบหยาบ ได้จาก ทำทราบ ป.รุ่งเรือง อ.ชุมพวง
- (3) น้ำ ใช้น้ำประปา

(4) หินและทราย ผึ่งแห้งที่อุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส



ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการดำเนินการทดลองของคอนกรีตกำลังรับแรงอัดที่ 240 กก./ตร.ซม.



ภาพที่ 3.2 ขั้นตอนการดำเนินการทดลองของคอนกรีตกำลังรับแรงอัดที่ 400 กก./ตร.ซม.

3.3 การผสมคอนกรีต

3.3.1 วัสดุและอุปกรณ์

- (1) etailoy
- (2) หิน
- (3) ทราย
- (4) น้ำ
- (5) ถาดผสมคอนกรีต
- (6) ช้อนสำหรับตักคอนกรีต
- (7) เครื่องมืออื่นๆประกอบด้วย พลั่ว เกรียง ถังมือยาง

3.3.2 วิธีการผสมคอนกรีต

(1) เตรียมetailoy หิน ทรายและน้ำ ตามตารางที่ 3.1 (ตารางแสดงส่วนผสมโดยน้ำหนักทั้งหมด อยู่ในภาคผนวก ข.)

(2) ผสมคอนกรีตโดยใช้มาตรฐานการเก็บตัวอย่างคอนกรีตสดในห้องทดลอง มาตรฐานที่ ทล.-ม. 3.1/2532 เทียบเท่ามาตรฐาน AASHTO T 126-86 และ BS 1881 : Part 125 : 1986

ตารางที่ 3.1 ส่วนผสมโดยน้ำหนักของetailoyแทนที่ในปูนซีเมนต์ร้อยละ 0 สำหรับรับแรงอัดที่240 กก./ตร.ซม.

อายุคอนกรีต	etailoy (กก.)	ปูนซีเมนต์ (กก.)	หิน 3 / 4 (กก.)	ทราย (กก.)	น้ำ (ลิตร)	จำนวนตัวอย่าง
3 วัน	0	1	3.82	2.72	0.53	3
7 วัน	0	1	3.82	2.72	0.53	3
14 วัน	0	1	3.82	2.72	0.53	3
28 วัน	0	1	3.82	2.72	0.53	3

3.4 การหล่อแท่งคอนกรีตรูปลูกบาศก์

ใช้มาตรฐานการหล่อแท่งคอนกรีตรูปลูกบาศก์ มาตรฐานที่ ทล.-ม. 303/2532 เทียบเท่ามาตรฐาน ASTM C 31-85 , C192-81 และ BS 1881 : Part 108 : 1983 รวมทั้ง มอก. 409-2525

3.5 การทดลองหาค่าแรงอัดของแท่งคอนกรีตรูปลูกบาศก์

3.5.1 วัสดุและอุปกรณ์

เครื่องทดสอบ Compression Testing Machine แสดงดังภาพที่ 3.3



ภาพที่ 3.3 เครื่องทดสอบเพื่อหาค่ากำลังรับแรงอัด

3.5.2 การทดสอบหาค่าแรงอัด

ใช้มาตรฐานวิธีการทดสอบหาค่าแรงอัดของแท่งคอนกรีตรูปทรงแปดเหลี่ยม การทดสอบที่
ทล.-ท. 302/2531 เทียบเท่ามาตรฐาน AASHTO T 22-66 และ British Standard 1881 : Part 4 : 1974

3.6 สถานที่ทำการวิจัย

ในงานวิจัยนี้สถานที่ทำการทดสอบคือ ห้องปฏิบัติการเคมีภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
และห้องปฏิบัติการโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น