K 45301203: สาขาวิชาเคมีศึกษา

คำสำคัญ : CHITIN / CHITOSAN / DERIVATIZATION / CROSS-LINK/ GLUTARDIALDEHYDE /

ADSORPTION

สราวุทธ แสงอุไร : การสกัดแยกพอลิเมอร์ชีวภาพจากครัสเตเซียน การเตรียมอนุพันธ์ และการใช้ดูดซับ สารเคมีบางชนิด (ISOLATION OF A BIOPOLYMER FROM CRUSTACEANS, ITS DERIVATIZATION AND USES IN ADSORPTION OF SOME CHEMICALS.) อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ : รศ. คร. ธนิต ผิวนิ่ม. และ อ. คร. กลางพล กมลโชดิ. 71 หน้า.

ใคติน (Chitin) เป็นพอลิเมอร์ชีวภาพที่พบในโครงสร้างของสัตว์ในกลุ่มครัสเตเซียน (Crustaceans) และ แมลง ในการทดลองนี้ได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบปริมาณของไคตินในเปลือกของ กุ้งก้ามกราม กุ้งกูลาคำ กุ้งขาว และตั๊กแตนพบว่ามีใคตินอยู่ปริมาณ 0.21, 0.28, 0.24, และ 0.24 กรัม/กรัม ของน้ำหนักเปลือกแห้งตามลำคับ และ สามารถเปลี่ยนใคตินเหล่านี้ให้เป็นใคโตซาน (Chitosan) ได้ด้วยกระบวนการกำจัดหม่อะเซทิล (Acetyl) โดยใช้ สารละลาย โซเคียมไฮครอกไซค์ (NaOH) เข้มข้น เราสามารถใช้ประโยชน์จากไคโตซานได้มากมายในทาง อุตสาหกรรม เนื่องจากในใคโตซานมีหมู่เอมีน (-NH₂) จึงสามารถสร้างอนุพันธ์กับสารอื่นได้ดี ในการทคลองนี้ ได้นำไกโตซานละลายลงใน 1% (w/v) CH,COOH ได้สารละลายไกโตซาน นำมาหยดลงในสารละลาย 0.2 M NaOH สารละลายใกโตซานจะเปลี่ยนเป็นเม็ดเจลาเรียก Chitosan beads (CB) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 🕜 ต่างๆกันตกมงนาคงองเข็มที่ใช้และอัตราเร็วงองการบีบผ่านเข็ม จากนั้นนำ CB 🛮 มาทำการเชื่อมใจวัด้วย สารสะลาย Glutardialdehyde โดยที่หมู่เอมีนในไกโตซานจะเกิดปฏิกิริยากับหมูฮัลดีไฮด์ (-COH) ที่ปลายทั้งสอง ด้านของ Glutardialdehyde ใค้เป็น Glutardialdehyde cross-linked chitosan (GCB) จากนั้นนำบางส่วนของ GCB โดยหม่อัลดีไฮด์ของ มาทำปฏิกิริยาเติมหม่ฟังชันก์ โดยทำปฏิกิริยากับเบนซัลดีไฮด์ (Benzaldehyde) จะเกิดปฏิกิริยากับหมู่เอมีนที่เหลือของใคโตซาน ได้เป็น Benzaldehyde Benzaldehyde derivatizedglutardialdehyde cross-linked chitosan (BGCB) ทำการทดสอบความสามารถในการดูดซับสารเคมีบางชนิดของ อนุพันธ์ CB, GCB, และ BGCB โดยแบ่งเป็นกลุ่มโลหะไอออนประจุบวกได้แก่ Cu^{2+} , Ni^{2+} , $^{232}Th^{2+}$, ไอออนประจุ ลบ $\mathrm{PO_4}^{3^*}$ และสีอินทรีย์ Rhodamine B พบว่าอนุพันธ์ใคโตซานทั้งสามชนิด สามารถดูดซับโลหะ ใอออนได้อย่าง รวดเร็ว และ ไม่แตกต่างกัน ส่วนการดูดซับ PO 3 BGCB สามารถดูดซับ PO 3 ได้ดีกว่า GCB และ CB อย่างเห็น ได้ชัดเจนและการดูดซับสีอินทรีย์ Rhodamine B นั้นแม้ให้ผลการดูดซับที่ไม่แตกต่างกันมากนักแต่มีแนวโน้มที่ BGCB จะดูคซับได้ดีกว่าGCB และCB ตามลำดับ

ภาควิชาเคมี	บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปาก:	ĵ	ปีการศึกษา 2549
ลายมือชื่อนักศึกษา			
ลายมือชื่ออาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนร์	í 1	2	

K 45301204: MAJOR: CHEMICAL STUDIES

KEYWORD: CHITIN / CHITOSAN / DERIVATIZATION / CROSS-LINK/ GLUTARDIALDEHYDE /

ADSORPTION

SARAWOOT SANG-URAI : ISOLATION OF A BIOPOLYMER FROM CRUSTACEANS, ITS DERIVATIZATION AND USES IN THE ADSORPTION OF SOME CHEMICALS. THESIS ADVISORS : ASSOC. PROF. THANIT PEWNIM, Ph.D. AND KLANGPOL KAMOLCHOTE, Ph.D. 71 pp.

Chitin is a natural biopolymer found abundantly as a major constituent of the exoskeleton of crustaceans and insects. In the present study, preparation of chitin from various type of shrimps and an insect were carried out. It was found that giant river prawns, giant tiger prawns, white shrimps and grasshoppers contained crude chitin at the level of 0.21, 0.28, 0.24, and 0.24 g/g dried shell weight respectively. It is well established that deacetylation of chitin into chitosan results in a modified polymer having wide applications. These include agriculture, food industry, biotechnology, pharmaceutical industry, textiles, polymers, and water treatment. Once the acetyl group is removed from each building block of chitin; the N-acetyl- β-glucosamine, the new polymer that has a large number of amino groups will available for derivatization. In this study, chitosan was first dissolved in 1.0 % (w/v) acetic acid before being forced to drop from a syringe tip into a solution of 0.2M NaOH to obtain chitosan beads (CB). The size of chitosan beads could be controlled by using different needle sizes as well as varying the speed in which chitosan flowed from the syringe. The polymers of chitosan beads were cross-linked using glutardialdehyde, resulted to glutardialdehyde cross-linked chitosan beads (GCB), whereby one aldehyde group of glutardialdehyde formed a covalent bond to another amino group of chitosan.

while another aldehyde group of the glutardialdehyde formed another covalent bond to another amino group of chitosan. Some of the GCB beads were further derivatized using benzaldehyde to form benzaldehyde derivatized-glutardialdehyde cross-linked chitosan beads (BGCB). In this case the aldehyde groups of benzaldehyde molecules formed covalent bonds to the remaining amino groups of chitosan and left many aromatic groups protruding out from the polymer chains. CB, GCB, and BGCB were tested for their abilities to adsorb chemical species of different type, namely, cations (Cu²⁺, Ni²⁺, and ²³²Th²⁺), anion (PO₄³⁻), and an organic dye (Rhodamine B). It was found that CB, GCB, and BGCB could rapidly adsorb Cu²⁺, Ni²⁺, and ²³²Th²⁺. However, the adsorption abilities that performed by CB, GCB, and BGCB for each cation was not different. For the adsorption of PO₄³⁻, BGCB was the most effective. When these three chitosan beads were tested to adsorb the organic dye, it was found that BGCB could trap Rhodamine B slightly better than GCB, while CB was the least effective. This implicates the role of additional functional groups of chitosan in facilitating the adsorption of Rhodamine B.

Department of Chemistry	Graduate School, Silpakorn U	niversity	Academic Year 2006
Student's signature			
Thesis Advisor's signature. 1		2	

กิตติกรรมประกาศ

ในการทำงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รศ. คร. ชนิต ผิวนิ่ม อาจารย์ คร. กลางพล กมลโชติ อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้คำปรึกษา แนวความคิด คำแนะนำ ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่และให้กำลังใจมาโดยตลอด

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ คร. โอภา บางเจริญพรพงค์ ที่ได้ให้ความกรุณามาเป็นประธาน กรรมการในการสอบวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณ ผศ. คร.จันทร์ฉาย ทองปิ่น ที่ได้กรุณามาเป็น กรรมการตรวจสอบข้อผิดพลาดในการสอบวิทยานิพนธ์ครั้งนี้

ขอขอบพระคุณ คร.ธงชัย ชิวปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่ได้ให้การ สนับสนุนให้ทุนการศึกษาในครั้งนี้

ขอขอบคุณเพื่อนครูสาขาวิชาเคมี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ทุกท่านที่ส่งเสริม สนับสนุนการทำงานวิจัย ให้ความช่วยเหลือ คำปรึกษา และให้กำลังใจมาโดยตลอด

ของอบคุณน้องอมลรุจี นาคพลายพันธุ์ ที่ให้ความช่วยเหลือค้านข้อมูลและแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การวิจัยและอำแนะนำทำให้งานวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สุดท้ายขอขอบคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศิลปากรทุกท่าน ที่กรุณาให้ความรู้ ความเอื้อเฟื้อและความสะควกในค้านอุปกรณ์ สารเคมี และ สถานที่ในการทำงานวิจัยครั้งนี้