

ภาคผนวก ข

ผลการทดสอบคุณสมบัติของเหล็กและลวดเชื่อม

ตารางที่ ข.1 ผลการทดสอบคุณสมบัติของเหล็กและลวดเชื่อม

ลำดับที่	วัสดุตัวอย่างทดสอบ	กำลังรับแรงดึง ที่จุดครากต่ำสุด (MPa)	กำลังรับแรงดึง ประลัย (MPa)
1	เหล็กฉาก 120x120x8 mm	316	442
2	เหล็กฉาก 120x120x8 mm	323	447
3	เหล็กฉาก 120x120x8 mm	339	470
1	เหล็กฉาก 65x65x8 mm	301	426
2	เหล็กฉาก 65x65x8 mm	294	431
3	เหล็กฉาก 65x65x8 mm	289	428
1	แผ่นเหล็ก	270	406
2	แผ่นเหล็ก	269	406
3	แผ่นเหล็ก	273	410
1	ลวดเชื่อม	465	543
2	ลวดเชื่อม	416	494
3	ลวดเชื่อม	460	555