


บทที่ 4

ผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลอง

โครงสร้างนาโนของสารซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยอะลูมิเนียมที่สังเคราะห์ได้ด้วยวิธี อาร์เอฟ สปีดเตอริง ตามวิธีการทดลองในบทที่ 3 ลงบนแผ่นรองรับ (Substrates) ต่างๆ โดยได้นำมาวิเคราะห์ลักษณะสภาพพื้นผิว ขนาด และรูปร่างต่าง ๆ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM), กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทะลุผ่าน (TEM), เทคนิคสเปกโทรสโคปีพลังงานกระจาย (EDS), รวมถึงการศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าโดยการวัดค่าสภาพต้านทานและการวัดฮอลล์เพื่อหาความหนาแน่นของพาหะและค่าโมบิลิตี รวมถึงการบ่งบอกชนิดของสารกึ่งตัวนำว่าเป็นชนิดเอ็นหรือชนิดพี สุดท้ายศึกษาสมบัติทางแสงเมื่อเกิดการสั่นด้วยการใช้เทคนิค รามาน สเปกโตรสโคปี ซึ่งผลการทดลองและวิเคราะห์ผลการทดลองมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 ผลการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)

เมื่อทำการสปีดเตอสารซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยอะลูมิเนียมลงบนแผ่นรองรับต่าง ๆ แล้วปรากฏว่าส่วนใหญ่จะเป็นการเคลือบสารที่เป็นฟิล์มบางที่โปร่งใส หรือมีสีดํา แต่ว่าเมื่อทดลองด้วยเงื่อนไขที่เหมาะสมตามที่ได้อธิบายไว้ในบทที่ 3 ปรากฏว่าสารที่สปีดเตอได้จะปรากฏเป็นฟิล์มหนามีลักษณะเป็นสีขาว บางครั้งอาจจะเป็นสีขาวปนเทา ดังรูปที่ 4.1 (ก) และ (ข)



(ก)




(ข)



รูปที่ 4.1 แสดงสารซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยอะลูมิเนียมซึ่งเคลือบลงบนแผ่นรองรับต่างๆ

ซึ่งเมื่อนำสารที่เคลือบบนแผ่นรองรับต่างๆ ไปวิเคราะห์ด้วยภาพถ่ายจากกล้อง SEM ได้ผลการทดลอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ด้วยเงื่อนไขของการสปีดเตอริงที่แตกต่างกันไปจากวิธีการทดลองในบทที่ 3 ซึ่งเมื่อดูจากรูปที่ 4.1 (ก) มีลักษณะเป็นสีออกทองแดงและมีสีดำ โดยเกิดจากการใช้ กำลังของการ สปีดเตอริง หรือ ความดันที่ใช้ในการสปีดเตอริงที่ไม่เหมาะสม ซึ่งลักษณะพื้นผิวประกอบไปด้วยผลึกของสารที่มีขนาดในระดับไมโครเมตรซ้อนทับกันอยู่อย่างหนาแน่น แสดงดังรูปที่ 4.2 (ก)-(ง)




รูปที่ 4.2 (ก)-(ง) แสดงลักษณะพื้นผิวของสารซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยอะลูมิเนียม

จากรูปที่ 4.2 (ก)-(ค) เป็นพื้นผิวของสารตัวอย่างที่มองจากภายนอกเป็นลักษณะสีทองแดงเหมือนกันหมดแต่จะมีขนาดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการสปีดเตอริง เช่น เวลา และกำลัง โดยในรูป 4.2 (ก) ถ้าสังเกตตรงส่วนปลายมีลักษณะเป็นเฮกซะโกนอนของสารซิงค์ออกไซด์อยู่ และขนาดค่อนข้างใหญ่ ส่วนในรูป 4.2 (ง) เป็นรูปของสารซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยอะลูมิเนียมซึ่ง


เมื่อมองจากภายนอกมีลักษณะเป็นสีดำ รูปที่ถ่ายได้จะแตกต่างจากในส่วนของสีทองแดง โดยมีลักษณะเริ่มก่อตัวเป็นโครงสร้างที่ชัดเจน แต่ยังมีขนาดใหญ่

แต่ด้วยเงื่อนไขการสปีดเตอริงที่เหมาะสม สำหรับการสังเคราะห์โครงสร้างนาโนซึ่งคือออกไซด์ที่เจือด้วยอะลูมิเนียม คือ ที่กำลังการสปีดเตอริง 300 วัตต์ ในความดันก๊าซอาร์กอน 40 มิลลิทอร์ ความดันสุญญากาศต่ำกว่า 5×10^{-6} ทอร์ โดยใช้แผ่นรองรับคือ ทองแดง คิวทซ์ และแผ่นอะลูมินา โดยในส่วนของแผ่นทองแดงนั้นหลังการสปีดเตอริงเมื่อสังเกตด้วยตาเปล่าปรากฏสองลักษณะคือเป็นสีขาวทั้งด้านหน้าแผ่นรองรับและด้านหลังแผ่นรองรับ โดยผลที่อยู่หลังแผ่นรองรับอาจจะเป็นโครงสร้างนาโนซึ่งคือออกไซด์ที่เจือด้วยอะลูมิเนียม เมื่อวิเคราะห์ด้วยภาพถ่าย SEM ปรากฏว่า ด้านหลังแผ่นรองรับก็มีลักษณะเป็นโครงสร้างนาโนเช่นเดียวกับที่อยู่ด้านหน้าแผ่นรองรับ โดยผล SEM ด้านหน้าแผ่นรองรับทองแดง แสดงในรูปที่ 4.3 (ก) และ (ข) ซึ่งโครงสร้างนาโนที่สังเคราะห์ได้เป็นลักษณะคล้ายคันสนอยู่รวมกันอย่างหนาแน่น มีความยาวในระดับหลายไมโครเมตร จากนั้นมีปลายแหลมยื่นออกมาโดยมีความยาวประมาณ 100 นาโนเมตร ถึง ในระดับ 1 ไมโครเมตร ส่วนขนาดนั้นอยู่ในช่วง 30-100 นาโนเมตร




รูปที่ 4.3 แสดงโครงสร้างนาโนที่อยู่ด้านหน้าแผ่นรองรับทองแดง

ในส่วนของสารซึ่งคือออกไซด์ที่เจือด้วยอะลูมิเนียมที่อยู่หลังแผ่นรองรับนั้นแสดงผล SEM ในรูปที่ 4.4 (ก) และ (ข) ผลที่ได้ปรากฏว่ามีโครงสร้างเล็กอยู่ในระดับนาโนเหมือนกับด้านหน้าแผ่นรองรับ มีลักษณะเป็นเส้นและมีความยาวหลายไมโครเมตรอยู่รวมกันเป็นกลุ่มไม่ค่อยแน่นอน เมื่อวิเคราะห์หาขนาดปรากฏว่าอยู่ในช่วง 10-100 นาโนเมตร โดยจะเล็กกว่าที่อยู่ด้านหน้าแผ่นรองรับ




รูปที่ 4.4 แสดงโครงสร้างนาโนที่อยู่ด้านหลังแผ่นรองรับทองแดง



รูปที่ 4.5 แสดงภาพตัดขวางของโครงสร้างนาโนบนแผ่นรองรับทองแดง


เมื่อวิเคราะห์ด้วยภาพตัดขวางของสารซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยอะลูมิเนียม ที่เคลือบลงบนแผ่นรองรับทองแดงเพื่อวิเคราะห์ความหนา ซึ่งสารซิงค์ออกไซด์ที่เคลือบอยู่มีความหนาประมาณ 5 ไมโครเมตร โดยที่ส่วนล่างสุด เป็นสารซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยอะลูมิเนียมที่มีลักษณะเป็นฟิล์มบางก่อนที่จะก่อตัวเป็นโครงสร้างในระดับนาโนโดยจะทับถมซ้อนทับกันไปเรื่อยๆ จนกระทั่งส่วนบนสุดเป็นโครงสร้างนาโนที่มีลักษณะคล้ายต้นสน แสดงดังรูปที่ 4.5



รูปที่ 4.6 แสดงโครงสร้างนาโนที่อยู่บนแผ่นรองรับอะลูมินา

เมื่อวิเคราะห์ผลจากแผ่นรองรับอะลูมินาซึ่งมีโครงสร้างอยู่ในระดับนาโน แต่มีลักษณะโครงสร้างที่แตกต่างจากแผ่นรองรับทองแดง โดยในส่วนของแผ่นรองรับอะลูมินามีลักษณะคล้ายเป็นเส้นซึ่งมีขนาด 20-80 นาโนเมตร ดังแสดงในรูปที่ 4.6 (ก) และ (ข) มีความยาวในระดับไมโครเมตรเหมือนกัน และมีความหนาแน่นของสารมาก

และสุดท้ายเป็นแผ่นรองรับคอปเปอร์ซึ่งแสดงภาพ SEM ในรูปที่ 4.7 (ก) และ (ข) มีลักษณะเป็นเส้นแต่มีขนาดใหญ่ โดยมีขนาดประมาณ 200 นาโนเมตร มีความยาวในระดับไมโครเมตร โดยโครงสร้างและการวางตัวมีความไม่สม่ำเสมอ อย่างไรก็ตามในงานวิจัยนี้เน้นไปทางสารที่สปีดเตออยู่ด้านหน้าแผ่นรองรับทองแดงและแผ่นรองรับคอปเปอร์ โดยในส่วนของแผ่นรองรับคอปเปอร์นั้นนำไปวัดสมบัติทางไฟฟ้า เนื่องจากแผ่นรองรับทองแดงนำไฟฟ้าได้ดีทำให้ไม่สามารถนำไปวัดค่าสภาพต้านทานและวัดฮอลล์ได้




รูปที่ 4.7 แสดงโครงสร้างนาโนที่อยู่บนแผ่นรองรับคอปเปอร์

4.2 ผลการวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM)


โครงสร้างนาโนซึ่งค้ำออกไซด์ที่เจือด้วยอะลูมิเนียมบนแผ่นรองรับทองแดง ได้ถูกแยกออกมาเพื่อวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน ซึ่งผลการทดลองมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การวิเคราะห์ด้วย TEM ภาพที่ได้จะมี 2 ลักษณะคือ ภาพถ่ายของสารตัวอย่าง (bright field image) และ อิเล็กตรอนดิฟแฟรกชัน (Selected Area electron Diffraction Pattern, SADP) ดังแสดงในรูปที่ 4.8



รูปที่ 4.8 แสดงภาพถ่ายจาก TEM พร้อมทั้งอิเล็กตรอนดิฟแฟรกชัน


จากภาพถ่ายอิเล็กตรอนดิฟแฟรกชันของสารตัวอย่างในรูปที่ 4.8 นำมาวิเคราะห์หาทิศของผลึกได้แสดงดังรูปที่ 4.9 (รายละเอียดการวิเคราะห์อยู่ในภาคผนวก)



รูปที่ 4.9 การวิเคราะห์ระนาบของโครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยอะลูมิเนียมจากอิเล็กตรอนดิฟแฟรกชัน


ผลึกที่ได้มีโครงสร้างเป็นแบบเฮกซะโกนอล ซึ่งทิศการโตของโครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยอะลูมิเนียมหาได้จากโปรแกรมวิเคราะห์ โดยจะได้แบบจำลองทิศการโตโครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยอะลูมิเนียมซึ่งที่เรียกว่า Stereo Graphic ดังนั้นเมื่อนำมาเทียบกับรูป

ถ่าย TEM ก็จะได้ทิศการโตของโครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยอะลูมิเนียม คือ $[11\bar{2}0]$ และ $[0001]$ แสดงในรูปที่ 4.9 ทิศการโตของโครงสร้างทั้งสองแบบจะไม่เหมือนกัน โดยจะตั้งฉากกัน ทิศการโตในระนาบ $[11\bar{2}0]$ อยู่ในแนวระนาบ ab ส่วนทิศการโตในระนาบ $[0001]$ อยู่ในแนวแกน c ดังแสดงในรูปที่ 4.10



รูปที่ 4.10 แสดงแบบจำลองการเรียงตัวของอะตอมของในทิศ $[11\bar{2}0]$ และ $[0001]$

เมื่อนำผลการวิเคราะห์ด้วย TEM ไปเทียบกับผลของ SEM ซึ่งการโตของผลึกในทิศทาง $[0001]$ และ $[11\bar{2}0]$ แสดงดังรูปที่ 4.11




รูปที่ 4.11 แสดงทิศการ โตของ โครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยอะลูมิเนียมเมื่อพิจารณาจาก ภาพ SEM


เมื่อพิจารณาจากภาพ SEM ปรากฏว่ามุมของโครงสร้างตรงกลางกับส่วนที่ยื่นออกมาทำมุม 90 องศาพอดี ซึ่งสอดคล้องกับแบบจำลองทิศการโตของโครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์ที่แสดงในรูปที่ 4.10

4.3 ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคเอกซเรย์พลังงานกระจาย (EDS)

การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของโครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยอะลูมิเนียมด้วย EDS มีรายละเอียดดังนี้



รูปที่ 4.12 แสดงกราฟ EDS สเปกตรัมของโครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยอะลูมิเนียม ด้านหน้าแผ่นรองรับ



รูปที่ 4.13 แสดงกราฟ EDS สเปกตรัมของโครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยอะลูมิเนียม ด้านหลังแผ่นรองรับ

ตาราง 4.1 แสดงองค์ประกอบทางเคมีของโครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วย อะลูมิเนียม

	Atomic %	
	ด้านหน้า	ด้านหลัง
ออกซิเจน (O)	49.79	49.30
สังกะสี (Zn)	50.21	50.70


จากกราฟ 4.12, 4.13 และตารางที่ 4.1 เป็นผลการวิเคราะห์ EDS และองค์ประกอบของธาตุจากเครื่อง SEM พบว่าโครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยอะลูมิเนียมมีองค์ประกอบของธาตุสังกะสี (Zn), ออกซิเจน (O) แต่ไม่ปรากฏธาตุอะลูมิเนียม (Al) ทำให้ได้สมมติฐาน 2 ประเด็นคือ 1. อาจจะเป็นเพราะว่าสารเจืออะลูมิเนียมที่เติมลงไปอาจจะมีปริมาณน้อยเกินไป โดยในงานวิจัยนี้เติมไป 1% โดยโมล ทำให้ผล EDS ไม่สามารถจะพบธาตุอะลูมิเนียม 2. ธาตุอะลูมิเนียมอาจไม่ได้เข้าไปแทนที่สังกะสีจริง ดังนั้นต้องนำสารตัวอย่างที่ได้ไปวิเคราะห์หาสมบัติทางไฟฟ้าเพื่อเป็นการทดสอบสมมติฐานที่สอง เพราะถ้าธาตุอะลูมิเนียมเข้าไปแทนที่สังกะสีได้ สารตัวอย่างจะต้องมีสมบัติในการนำไฟฟ้าได้ดีกว่าสารซิงค์ออกไซด์บริสุทธิ์ รวมทั้งค่าความหนาแน่นพาหะที่ต้องสูงกว่าเมื่อมีการเติมสารเจือลงไป

4.4 ผลการวิเคราะห์สมบัติทางไฟฟ้า

ผลการทดลองที่อุณหภูมิ 300 เคลวิน เพื่อหาค่าสภาพต้านทานเมื่อจ่ายกระแสและวัดความต่างศักย์ดังรูปที่ 2.3 จะได้ข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 4.2


ตาราง 4.2 แสดงผลการวัดความต้านทานที่อุณหภูมิ 300 เคลวิน

กระแส (μA)	ความต่างศักย์ (mV)
50	0.54532
75	0.81766
100	1.08995
125	1.36315
150	1.6352
175	1.90848
200	2.18116




รูปที่ 4.14 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและความต่างศักย์

เมื่อเขียนกราฟระหว่างกระแสและความต่างศักย์ดังรูปที่ 4.14 จะได้ความสัมพันธ์เป็น $V = 0.01245I$ โดย V เป็นความต่างศักย์ และ I เป็นกระแส ทำให้ได้ความต้านทานเป็น $0.01245 \text{ k}\Omega$ จากนั้นคำนวณค่าสภาพต้านทานและ Sheet resistance จากสมการที่ 2.14 และ 2.15 โดยสารตัวอย่างมีความหนา 3 ไมโครเมตร เมื่อวัดหลายๆ อุณหภูมิ จะทำให้ได้ความสัมพันธ์ดังรูปที่ 4.15




รูปที่ 4.15 แสดงผลการวัดค่าสภาพต้านทานที่อุณหภูมิต่าง ๆ ของโครงสร้างนาโนซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยอะลูมิเนียม

จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่า ค่าสภาพต้านทานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ค่าสภาพต้านทานที่อุณหภูมิห้องมีค่า $1.69 \times 10^{-2} \text{ }\Omega \cdot \text{cm}$ ซึ่งมีค่าน้อยกว่าสาร ZnO ที่ยังไม่ได้เติมสารเจือที่มีค่า $1 \text{ }\Omega \cdot \text{cm}$ และมีค่า Sheet resistance เท่ากับ $56 \text{ }\Omega / \text{Square}$ แสดงว่ามีอะตอมของธาตุอะลูมิเนียมเข้าไปแทนที่ในอะตอมของสังกะสี (Zn) ทำให้ค่าสภาพต้านทานมีค่าลดลงจากเดิมและยิ่งเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นค่าสภาพต้านทานยังมีค่าลดลง ซึ่งเป็นสมบัติของสารกึ่งตัวนำโดยทั่วไปดังแสดงในรูปที่ 4.15 ค่าสภาพต้านทานที่เตรียมได้อาจจะมีค่าสูงเมื่อเทียบกับงานวิจัยอื่น ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าวิธีที่ใช้วัดค่าสภาพต้านทานเป็นวิธีที่เหมาะสมกับการวัดสารตัวอย่างที่เป็นฟิล์ม ดังนั้นค่าที่ได้ อาจจะมีค่าสูงกว่าความเป็นจริง จากค่าสภาพต้านทานที่หาได้ถ้านำมาเขียนกราฟระหว่าง $\ln(\sigma)$ (เมื่อ σ คือค่าสภาพนำไฟฟ้า มีหน่วยเป็น $(\Omega \cdot \text{cm})^{-1}$) กับอุณหภูมิ ดังแสดงในรูปที่ 4.16 และ 4.17



รูปที่ 4.16 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าสภาพนำไฟฟ้าและอุณหภูมิ




รูปที่ 4.17 แสดง Linear Fit ที่อุณหภูมิสูงเพื่อหาค่าพลังงานกระตุ้น (Activation energy)

จากกราฟในรูปที่ 4.16 และ 4.17 จะหาพลังงานกระตุ้นที่อุณหภูมิสูงได้โดยมีค่าเท่ากับ 0.128 eV ซึ่งมีค่าน้อยกว่าเดิมเมื่อเทียบกับสาร ZnO ที่ยังไม่ได้เติมสารเจือที่มีค่า 0.94 eV⁽⁵³⁾

จากผลการวัดฮอลล์โดยวิธี Van der Pauw โดยการจ่ายกระแสและวัดความต่างศักย์รูปแบบต่างๆ ดังกล่าวมาแล้วในบทที่ 2 ซึ่งผลการทดลองแสดงดังรูปที่ 4.18-4.21 (ที่อุณหภูมิ 300 เคลวิน)

กรณีที่ 1




รูปที่ 4.18 แสดงการวัดฮอลล์ในกรณีที่ 1

ตาราง 4.3 แสดงผลการวัดฮอลล์ในกรณีที่ 1

	I(mA)	B(kG)	V(mV)
1	+1	+6	30.102
2	-1	+6	-30.104
3	+1	-6	30.124
4	-1	-6	-30.124

$$V_H = (V_1 - V_2 - V_3 + V_4) \frac{1}{4} = -0.0105 \text{ mV}$$

กรณีที่ 2




รูปที่ 4.19 แสดงการวัดฮอลล์ในกรณีที่ 2

ตาราง 4.4 แสดงผลการวัดฮอลล์ในกรณีที่ 2

	I(mA)	B(kG)	V(mV)
1	+1	+6	28.321
2	-1	+6	-28.323
3	+1	-6	28.345
4	-1	-6	-28.342

$$V_H = (V_1 - V_2 - V_3 + V_4) \frac{1}{4} = -0.01075 \text{ mV}$$

กรณีที่ 3




รูปที่ 4.20 แสดงการวัดฮอลล์ในกรณีที่ 3

ตาราง 4.5 แสดงผลการวัดฮอลล์ในกรณีที่ 3

	I(mA)	B(kG)	V(mV)
1	+1	+6	-35.624
2	-1	+6	35.625
3	+1	-6	-35.603
4	-1	-6	35.601

$$V_H = (V_1 - V_2 - V_3 + V_4) \frac{1}{4} = -0.01125 \text{ mV}$$

กรณีที่ 4



I V


รูปที่ 4.21 แสดงการวัดฮอลล์ในกรณีที่ 4

ตาราง 4.6 แสดงผลการวัดฮอลล์ในกรณี ที่ 4

	I(mA)	B(kG)	V(mV)
1	+1	+6	-33.830
2	-1	+6	33.832
3	+1	-6	-33.811
4	-1	-6	33.807

$$V_H = (V_1 - V_2 - V_3 + V_4) \frac{1}{4} = -0.011 \text{ mV}$$

ปรากฏว่าได้ค่าความต่างศักย์ฮอลล์เป็นเครื่องหมายลบ แสดงว่าสารตัวอย่างที่ได้เป็นสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น (n-type semiconductor) เมื่อนำไปคำนวณหาค่าความหนาแน่นของพาหะและค่าโมบิลิตีโดยวัดหลายๆ อุณหภูมิและนำไปเขียนกราฟ จะได้ดังรูปที่ 4.22




รูปที่ 4.22 แสดงค่าความหนาแน่นของพาหะและค่าฮอลล์โมบิลิตีที่อุณหภูมิต่าง ๆ

ที่อุณหภูมิค่าความหนาแน่นของพาหะจะคงที่เนื่องจากว่า พลังงานที่ให้จากภายนอกไม่มากพอที่จะทำให้ไอเล็กตรอนที่มีพลังงานในระดับโคเนอร์ ถูกกระตุ้นให้ไปอยู่ในชั้นคอนดักชันได้ ที่อุณหภูมิสูงความหนาแน่นของพาหะจะเพิ่มขึ้นแบบ Exponential เนื่องจากว่าไอเล็กตรอนที่มีพลังงานในระดับโคเนอร์ถูกกระตุ้นให้ไปอยู่ในแถบคอนดักชันได้ โดยมีความสัมพันธ์เป็น $\exp(-E_g / 2k_B T)$ ⁽⁸⁾ และค่าความหนาแน่นของพาหะที่คำนวณได้ที่อุณหภูมิห้องคือ $1.23 \times 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ นอกจากนี้เมื่อคำนวณค่าโมบิลิตีปรากฏว่ามีค่า $3 \text{ cm}^2 / \text{V} \cdot \text{s}$ และค่าโมบิลิตีจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น แต่ที่อุณหภูมิค่าโมบิลิตีจะคงที่อันเป็นผลเนื่องมาจากการกระจายของแลตทิซที่เรียกว่า Lattice scattering โดยที่ Lattice scattering เกี่ยวข้องกับการสั่นของแลตทิซที่อุณหภูมิมากกว่าอุณหภูมิจึงสั่นรุนแรงขึ้น ที่อุณหภูมิค่าแลตทิซสั่นได้น้อยมากทำให้ค่าโมบิลิตีจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง แต่เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นการสั่นของแลตทิซจะแรงขึ้น ทำให้ค่าโมบิลิตีมีค่าลดลง⁽⁸⁾ นอกจากนี้ค่าโมบิลิตียังเกี่ยวข้องกับค่าความหนาแน่นของพาหะอีกด้วยกล่าวคือ ในสารซึ่งค็อกซ์ที่เจือด้วยอะลูมิเนียมจะมีความหนาแน่นของพาหะที่มาก ดังนั้นโอกาสที่จะเกิดการ Scatter ของพาหะก็มีมากด้วยเช่นกัน ซึ่งส่งผลต่อ Mean time (τ) ของพาหะ ถ้าความหนาแน่นของพาหะมาก Mean time จะมีค่าน้อยดังสมการ⁽⁵⁴⁾ $\sigma = (ne\mu_e + pe\mu_h)$ โดยที่ $\mu_e = e\tau_e / m_e$ และ $\mu_h = e\tau_h / m_h$ ทำให้ได้ความสัมพันธ์ $\tau_e \propto 1/n$ และ $\tau_h \propto 1/p$ จึงทำให้ค่าโมบิลิตีลดลงเมื่อความหนาแน่นของพาหะเพิ่มขึ้น

4.5 ผลการวิเคราะห์ รามานสเปกโตรสโคปี

จากผลของรามานสเปกโตรสโคปี ได้กราฟดังแสดงในรูปที่ 4.23 โดยผลที่ได้จะเทียบกับ ZnO powder เพื่อเป็นตัวเปรียบเทียบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากการเติมสารเจือหรือจากการที่โครงสร้างมีขนาดเล็กลงในระดับนาโน



รูปที่ 4.23 แสดง รามานสเปกตรัม ของสาร ZnO powder และ ZnO:Al

จากที่กล่าวมาว่า สาร ZnO มีโครงสร้างเป็นแบบ Wurtzite hexagonal ด้วยเหตุนี้ทำให้มี Space group เป็นแบบ C_{6v}^4 หรือ $6mm$ โดยมี 4 อะตอมต่อ Primitive cell เมื่อโหมดการสั่นที่เป็นไปได้ทั้งหมดของสารที่มี s อะตอมต่อ Primitive cell มีค่าเป็น 3s แบ่งเป็นโหมด Acoustic phonon เท่ากับ 3 โหมดและโหมด Optical phonon เท่ากับ 3s-3 โหมด ดังนั้นสาร ZnO มีโหมดการสั่นที่เป็นไปได้ทั้งหมด 12 โหมด แยกเป็น 3 โหมด สำหรับ Acoustic phonon และ 9 โหมดสำหรับ Optical phonon กลุ่มทฤษฎีที่จะอธิบายโหมดการสั่นของ Optical phonon คือ $A_1 + 2E_2 + E_1 + 2B_1$ โดยที่โหมดของ A_1 และ E_1 เป็น Polar phonon สามารถแยกเป็น TO และ LO ทั้งสองจะแอกทีฟกับทั้งรามานและอินฟราเรด ส่วน E_2 เป็น Non-polar phonon จะแอกทีฟเฉพาะกับรามานเท่านั้น และสุดท้าย B_1 โดยปกติจะไม่แอกทีฟกับทั้งรามานและอินฟราเรด

โหมดการสั่นของสาร ZnO แสดงดังตารางที่ 4.7 เมื่อเทียบกับผลการทดลองที่ได้จากงานวิจัยนี้ทำให้กล่าวได้ว่าสาร ZnO powder ที่ปรากฏตรงตำแหน่ง 333 cm^{-1} เป็นโหมดที่เกิดจาก E_2 (high)- E_2 (low), 382 cm^{-1} เป็นโหมด A_1 (TO), 410 cm^{-1} เป็นโหมด E_1 (TO), 439 cm^{-1} เป็นโหมด E_2 (high) และที่ 585 cm^{-1} เป็นโหมด E_1 (LO)

ตาราง 4.7 แสดงตำแหน่งเส้นสเปกตรัมของสาร ZnO และ ZnO:Al

ZnO powder	ZnO:Al	Symmetry	อ้างอิง ⁽⁵⁵⁾	อ้างอิง ⁽⁵⁶⁾
-	280	B_1	-	-
333	336	E_2 (High)- E_2 (Low)	331	331
382	380	A_1 (TO)	383	382
410	412	E_1 (TO)	410	414
439	442	E_2 (High)	438	439
-	514	-	-	-
-	-	A_1 (LO)	540	574
585	583	E_1 (LO)	584	580

ในส่วนของสารซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยอะลูมิเนียมนั้นปรากฏ E_2 (high)- E_2 (low) ที่ตำแหน่ง 336 cm^{-1} , A_1 (TO) ที่ 380 cm^{-1} , E_1 (TO) ที่ 412 cm^{-1} , E_2 (high) ที่ 412 cm^{-1} และ E_1 (LO) ที่ 583 cm^{-1} นอกจากนี้สารซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยอะลูมิเนียมยังปรากฏเส้นสเปกตรัมที่ตำแหน่ง 280 cm^{-1} และ 514 cm^{-1} โดยสองตำแหน่งนี้แสดงถึง Defect ที่เกิดจากสิ่งเจือปนเข้าไป⁽⁵⁷⁾ แสดงว่ามีอะตอมของอะลูมิเนียมเข้าไปอยู่ในสาร ZnO ทำให้ปรากฏตำแหน่งที่ว่ามี เมื่อพิจารณาตำแหน่ง E_2 (high) จะสังเกตว่าในกรณีของสารซิงค์ออกไซด์ที่เจือด้วยอะลูมิเนียมนั้นจะเกิดการ Shift ไปในค่าที่มากกว่าคือ 442 cm^{-1} ซึ่งเรียกว่า Blue shift นอกจากนี้ตำแหน่งที่ 583 cm^{-1} หรือ E_1 (LO)

โหมค ซึ่งโหมคนี้จะแสดงถึง Oxygen vacancy หรือ Oxygen deficiency รวมถึงยังเกี่ยวข้องกับขนาดของสารที่สังเคราะห์ได้ ถ้าขนาดเล็กลงสเปกตรัมที่ตำแหน่งนี้จะเด่นจากเดิม⁽⁵⁵⁾ ดังนั้นจากการวิเคราะห์ รามาน สเปกโตรสโคปี ทำให้ทราบว่าสารเจือที่เดิมเข้าไปสามารถที่จะเข้าไปแทนที่อะตอมได้ นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์ถึงสมบัติทางแสงที่น่าสนใจหลังจากเติมสารเจือแล้วทำให้เกิดการ Shift ของโหมคการสั่น



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Copyright © by Chiang Mai University
All rights reserved