

ภาคผนวก ก

คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของวัสดุผสม

ตารางที่ ก-1

องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุผสมที่ใช้ในการศึกษา

รายการวิเคราะห์	ปูนซีเมนต์	ฝุ่นหินปูน	เถ้าชานอ้อย
ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO_2)	20.8	12.2	88.6
อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al_2O_3)	5.2	1.0	3.8
ไอรอนออกไซด์ (Fe_2O_3)	3.2	0.4	2.2
แคลเซียมออกไซด์ (CaO)	66.3	46.7	3
แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO)	1.2	0.3	0.9
โพแทสเซียมออกไซด์ (K_2O)	0.2	0	2.3
โซเดียมออกไซด์ (Na_2O)	0.1	0	0
ซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ (SO_3)	2.4	0.2	0.3
ไททาเนียมออกไซด์ (TiO_2)	0.2	0.1	0.2
แคลเซียมอิสระ (Free CaO)	0.9	0	0

ตารางที่ ก-2
คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุผสมที่ใช้ในการศึกษา

รายการวิเคราะห์	ปูนซีเมนต์	ฝุ่นหินปูน	เถ้าซังอ้อย
การสูญเสียน้ำหนักเนื่องจากการเผาไหม้ (ร้อยละ)	0.96	37.19	0.24
ปริมาณความชื้น (ร้อยละ)	0.19	2.31	5.47
พื้นที่ผิวจำเพาะ โดยวิธีเบลน (ตร.ซม./กรัม)	3248	5088	1718
ความถ่วงจำเพาะ	3.11	2.70	1.80
ความละเอียด (ขนาดอนุภาค, ร้อยละผ่าน)			
$\geq$ 75 ไมโครเมตร	0.50	9.36	38.54
75 ไมโครเมตร	5.25	9.28	49.06
45 ไมโครเมตร	3.60	2.04	66.06
$\leq$ 36 ไมโครเมตร	90.62	78.78	70.76
ดัชนีกำลัง			
ที่อายุ 7 วัน	100	98.2	52.7
ที่อายุ 28 วัน	100	80.5	52.6
ค่าความต้องการน้ำ (ร้อยละ)	100	102	111
ความหนาแน่นรวม (กก./ลิตร)	1.03	0.94	0.30

ตารางที่ ก-3

การเปรียบเทียบความเป็นปอซโซลานของวัสดุผสมที่ใช้ในการศึกษา

ตามมาตรฐาน ASTM C 618

องค์ประกอบทางเคมี	หมวดวัสดุปอซโซลาน			ฝุ่นหินปูน	เถ้าขาน้อย
	N	F	C		
ร้อยละต่ำสุดของซิลิคอนไดออกไซด์+ อะลูมิเนียมออกไซด์+ไอรอนออกไซด์	70	70	50	13.5	94.6
ร้อยละสูงสุดของซัลเฟอร์ไตรออกไซด์	4	5	5	0.04	0.30
ร้อยละสูงสุดของอัลคาไลน์ในรูปของ โซเดียมออกไซด์เทียบเท่า($\text{Na}_2\text{O} + 0.658\text{K}_2\text{O}$)	1.5	1.5	1.5	0.1	1.5
คุณสมบัติทางกายภาพ	N	F	C	ฝุ่นหินปูน	เถ้าขาน้อย
ความละเอียด(ร้อยละค้ำสูงสุดบน ตะแกรงขนาด 45 ไมโครเมตร)	34	34	34	19.2	49.1
ดัชนีกำลัง					
ที่อายุ 7 วัน	75	75	75	98.2	52.7
ที่อายุ 28 วัน	75	75	75	80.5	52.6
ความต้องการน้ำสูงสุด (ร้อยละ)	115	105	105	102	111
การสูญเสียเนื่องจากการเผาไหม้ สูงสุด (ร้อยละ)	10	6	6	37.19	0.24
ปริมาณความชื้นสูงสุด (ร้อยละ)	3	3	3	2.31	5.47

ตามมาตรฐาน ASTM C 618 ได้จำแนกประเภทของวัสดุปอซโซลานออกเป็น 3 ชนิด ซึ่งแสดงในตารางที่ ก.3 กล่าวคือ

หมวด N ใช้สำหรับพิจารณาวัสดุปอซโซลานที่มีแหล่งที่มาจากรธรรมชาติ โดยมีองค์ประกอบทางเคมีส่วนใหญ่เป็นซิลิคอนไดออกไซด์หรืออะลูมิเนียมออกไซด์

ตารางที่ ก-6

ค่าโมดูลัสความละเอียดของทราย


การทดสอบค่าโมดูลัสความละเอียด (Fineness Modulus) ของทราย						
ตะแกรงเบอร์	น.น.ตะแกรง (g.)	น.น.ตะแกรง + น.น.ตัวอย่าง (g.)	น.น.ตัวอย่าง คงค้าง (g.)	ร้อยละที่ ค้างบน ตะแกรง	ร้อยละสะสม ที่ค้างบน ตะแกรง	ร้อยละที่ ผ่าน ตะแกรง
4	447.08	447.08	0.00	0.000	0.000	100.000
8	430.69	430.72	0.03	0.026	0.026	99.974
16	411.05	412.23	1.18	1.008	1.033	98.967
30	352.30	361.94	9.64	8.232	9.266	90.734
50	317.01	361.55	44.54	38.036	47.301	52.699
100	308.33	348.46	40.13	34.270	81.571	18.429
200	305.28	322.38	17.10	14.603	96.174	3.826
PAN	287.12	291.60	4.48	3.826	100.00	0.000
Σ	2858.86	2975.96	117.10	100.00	-	-
Δ	-	117.10	-	-	139.197	-
ค่าโมดูลัสความละเอียด (Fineness Modulus) = 1.39						

ตารางที่ ก-7
ปริมาณน้ำตาลคงเหลือในเก๋าชานอ้อย


ลำดับที่	ชนิดของสารที่ตรวจ	หน่วย	ผลการวิเคราะห์			วิธีการวิเคราะห์
			ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	เฉลี่ย	
1	ค่า Reducing Sugar	$\mu g / g$ sample	913.60	862.50	888.00	สกัดด้วย alcohol และตรวจหา reducing sugar ด้วย Dinitrosalicylic colorimetric method
2	ค่า Reducing Sugar	$\mu g / g$ sample	50.00	43.80	46.90	สกัดด้วย alcohol และตรวจหา reducing sugar ด้วย Dinitrosalicylic colorimetric method

หมายเหตุ ลำดับที่ 1 กากชานอ้อย


ลำดับที่ 2 เก๋าชานอ้อย




ภาพที่ ก-1 อนุภาคของเถ้าขาน้อย (กำลังขยาย 500 เท่า)



ภาพที่ ก-2 อนุภาคของเถ้าขาน้อย (กำลังขยาย 1000 เท่า)



ภาพที่ ก-3 อนุภาคของฝุ่นหินปูนกำลังขยาย 100 เท่า (บุรฉัตร ฉัตรวีระ, 2550)



ภาพที่ ก-4 อนุภาคของฝุ่นหินปูนกำลังขยาย 2000 เท่า (บุรฉัตร ฉัตรวีระ, 2550)