

ก.2 ผลการทดสอบขนาดคละของมวลรวมทั้ง 3 โรงงาน

ตารางที่ ก.2.1

ผลการทดสอบขนาดคละของมวลรวมหยาบทั้ง 3 โรงงาน

ขนาดของตะแกรง	ตัวอย่างมวลรวมหยาบตามแหล่งที่ใช้ทดสอบ		
	ศูนย์นิคม อุตสาหกรรม อิตาเลียน-ไทย	บริษัท เอเชีย ผลิตภัณฑ์ ซีเมนต์ จำกัด	บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด
1" (25.00)	0.00	0.00	0.00
3/4" (19.00)	280.42	532.04	476.69
3/8" (9.50)	2,900.50	1,819.45	1,841.43
No. 4 (4.75)	1,821.84	2,576.28	2,621.61
No. 8 (2.36)	11.97	19.20	77.55
ถาด	7.78	54.00	32.11
รวมทั้งหมด	5,022.51	5,000.97	5,049.39

ตารางที่ ก.2.2

ผลการทดสอบขนาดคละของมวลรวมละเอียดทั้ง 3 โรงงาน

ขนาดของตะแกรง	ตัวอย่างมวลรวมหยาบตามแหล่งที่ใช้ทดสอบ		
	ศูนย์นิคม อุตสาหกรรม อิตาเลียน-ไทย	บริษัท เอเชีย ผลิตภัณฑ์ ซีเมนต์ จำกัด	บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด
3/8" (9.50)	0.00	0.00	0.00
No. 4 (4.75)	0.00	0.00	1.32
No. 8 (2.36)	39.72	4.23	30.25
No. 16 (1.18)	281.59	267.81	298.35
No. 30 (0.600)	209.91	292.24	210.49
No. 50 (0.300)	197.36	297.61	215.53
No. 100 (0.150)	229.81	116.96	192.36
ถาด	42.19	24.33	52.22
รวมทั้งหมด	1,000.58	1,003.18	1,000.52