

ตารางที่ ค.23

ผลการทดสอบค่าโมดูลัสยืดหยุ่นที่อายุ 28 วันของคอนกรีตตัวอย่าง
ทดสอบน้ำสลัดจ์จากศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียน-ไทย

ช่วงที่	ชุดที่	ตัวอย่างที่	ค่าโมดูลัสยืดหยุ่น ที่อายุ 28 วัน (กก./ซม ²)	ค่าเฉลี่ยของค่าโมดูลัส ยืดหยุ่นที่อายุ 28 วัน (กก./ซม ²)
ช่วงที่ 1	ชุดที่ 1	ตัวอย่างที่ 1	340,548	344,322
		ตัวอย่างที่ 2	341,581	
		ตัวอย่างที่ 3	350,837	
	ชุดที่ 2	ตัวอย่างที่ 1	329,229	327,461
		ตัวอย่างที่ 2	329,918	
		ตัวอย่างที่ 3	323,237	
	ชุดที่ 3	ตัวอย่างที่ 1	403,212	401,950
		ตัวอย่างที่ 2	402,067	
		ตัวอย่างที่ 3	400,571	
	ชุดที่ 4	ตัวอย่างที่ 1	302,315	301,715
		ตัวอย่างที่ 2	299,403	
		ตัวอย่างที่ 3	303,428	
	ชุดที่ 5	ตัวอย่างที่ 1	315,261	311,896
		ตัวอย่างที่ 2	311,222	
		ตัวอย่างที่ 3	309,204	
	ชุดที่ 6	ตัวอย่างที่ 1	393,674	386,751
		ตัวอย่างที่ 2	384,425	
		ตัวอย่างที่ 3	382,154	

ตารางที่ ค.23 (ต่อ)

ผลการทดสอบค่าโมดูลัสยืดหยุ่นที่อายุ 28 วันของคอนกรีตตัวอย่าง
ทดสอบน้ำสลัดจ์จากศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียน-ไทย

ช่วงที่	ชุดที่	ตัวอย่างที่	ค่าโมดูลัสยืดหยุ่น ที่อายุ 28 วัน (กก./ซม ²)	ค่าเฉลี่ยของค่าโมดูลัส ยืดหยุ่นที่อายุ 28 วัน (กก./ซม ²)
ช่วงที่ 2	ชุดที่ 7	ตัวอย่างที่ 1	311,428	307,495
		ตัวอย่างที่ 2	299,878	
		ตัวอย่างที่ 3	311,179	
	ชุดที่ 8	ตัวอย่างที่ 1	354,493	357,612
		ตัวอย่างที่ 2	353,409	
		ตัวอย่างที่ 3	364,933	
ช่วงที่ 3	ชุดที่ 9	ตัวอย่างที่ 1	319,211	320,844
		ตัวอย่างที่ 2	316,190	
		ตัวอย่างที่ 3	327,133	
	ชุดที่ 10	ตัวอย่างที่ 1	323,107	326,684
		ตัวอย่างที่ 2	336,461	
		ตัวอย่างที่ 3	320,483	