

ตารางที่ ค.24

ผลการทดสอบค่ากำลังตัดของชุดการทดสอบที่ 1
ของตัวอย่างทดสอบน้ำสลัดจากศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียน-ไทย

| ชุดการ ทดสอบที่ | อายุ (วัน) | ตัวอย่าง ที่ | ขนาด (ซม.) | | | น้ำหนัก กดสูงสุด (กก.) | กำลังตัด (กก./ซม ²) | กำลังตัด เฉลี่ย (กก./ซม ²) |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-------|-------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| | | | กว้าง | ลึก | ยาว | | | |
| 1 | 1 | 1 | 15.10 | 15.10 | 50.10 | 1,630 | 21.30 | 21.73 |
| | | 2 | 15.03 | 15.00 | 50.30 | 1,560 | 20.76 | |
| | | 3 | 15.11 | 15.10 | 50.00 | 1,770 | 23.12 | |
| | 3 | 1 | 15.12 | 15.20 | 50.10 | 2,420 | 31.17 | 32.21 |
| | | 2 | 15.10 | 15.15 | 50.10 | 2,560 | 33.24 | |
| | | 3 | 15.11 | 15.17 | 50.10 | 2,490 | 32.22 | |
| | 7 | 1 | 15.20 | 15.20 | 50.20 | 2,800 | 35.88 | 36.00 |
| | | 2 | 15.17 | 15.20 | 50.10 | 2,860 | 36.72 | |
| | | 3 | 15.18 | 15.20 | 50.20 | 2,760 | 35.41 | |
| | 28 | 1 | 15.12 | 15.21 | 50.10 | 3,170 | 40.78 | 41.20 |
| | | 2 | 15.06 | 15.20 | 50.00 | 3,240 | 41.90 | |
| | | 3 | 15.05 | 15.17 | 50.10 | 3,150 | 40.93 | |
| | 56 | 1 | 15.10 | 15.07 | 50.00 | 3,360 | 44.09 | 44.76 |
| | | 2 | 15.12 | 15.00 | 50.20 | 3,420 | 45.24 | |
| | | 3 | 15.08 | 15.11 | 50.20 | 3,440 | 44.96 | |
| | 91 | 1 | 15.01 | 15.14 | 50.20 | 3,480 | 45.52 | 46.28 |
| | | 2 | 15.00 | 15.15 | 50.00 | 3,520 | 46.01 | |
| | | 3 | 15.00 | 15.15 | 50.10 | 3,620 | 47.32 | |

ตารางที่ ค.25

ผลการทดสอบค่ากำลังตัดของชุดการทดสอบที่ 2
ของตัวอย่างทดสอบน้ำสลัดจากศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียน-ไทย

| ชุดการ ทดสอบที่ | อายุ (วัน) | ตัวอย่าง ที่ | ขนาด (ซม.) | | | น้ำหนัก กดสูงสุด (กก.) | กำลังตัด (กก./ซม ²) | กำลังตัด เฉลี่ย (กก./ซม ²) |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-------|-------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| | | | กว้าง | ลึก | ยาว | | | |
| 2 | 1 | 1 | 15.12 | 15.00 | 50.20 | 1,520 | 20.11 | 20.19 |
| | | 2 | 15.10 | 15.10 | 50.10 | 1,540 | 20.13 | |
| | | 3 | 15.15 | 15.00 | 50.00 | 1,540 | 20.33 | |
| | 3 | 1 | 15.07 | 15.10 | 50.10 | 2,350 | 30.78 | 30.50 |
| | | 2 | 15.11 | 15.11 | 50.20 | 2,270 | 29.61 | |
| | | 3 | 15.06 | 15.15 | 50.20 | 2,390 | 31.11 | |
| | 7 | 1 | 15.03 | 15.13 | 50.10 | 2,700 | 35.31 | 35.00 |
| | | 2 | 15.05 | 15.00 | 50.10 | 2,580 | 34.29 | |
| | | 3 | 15.05 | 15.10 | 50.00 | 2,700 | 35.41 | |
| | 28 | 1 | 15.10 | 15.20 | 50.00 | 3,250 | 41.92 | 43.01 |
| | | 2 | 15.11 | 15.10 | 50.10 | 3,340 | 43.63 | |
| | | 3 | 15.20 | 15.10 | 50.20 | 3,350 | 43.50 | |
| | 56 | 1 | 15.19 | 15.20 | 50.10 | 3,550 | 45.52 | 47.32 |
| | | 2 | 15.17 | 15.10 | 50.10 | 3,680 | 47.88 | |
| | | 3 | 15.10 | 15.11 | 50.20 | 3,720 | 48.56 | |
| | 91 | 1 | 15.00 | 15.14 | 50.10 | 3,900 | 51.04 | 51.61 |
| | | 2 | 15.10 | 15.14 | 50.20 | 3,920 | 50.96 | |
| | | 3 | 15.03 | 15.30 | 50.30 | 4,130 | 52.82 | |

ตารางที่ ค.26

ผลการทดสอบค่ากำลังตัดของชุดการทดสอบที่ 3
ของตัวอย่างทดสอบน้ำสลัดจากศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียน-ไทย

| ชุดการ ทดสอบที่ | อายุ (วัน) | ตัวอย่าง ที่ | ขนาด (ซม.) | | | น้ำหนัก กดสูงสุด (กก.) | กำลังตัด (กก./ซม ²) | กำลังตัด เฉลี่ย (กก./ซม ²) |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-------|-------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| | | | กว้าง | ลึก | ยาว | | | |
| 3 | 1 | 1 | 15.07 | 15.10 | 50.00 | 2,020 | 26.45 | 26.99 |
| | | 2 | 15.09 | 15.10 | 50.10 | 2,100 | 27.47 | |
| | | 3 | 15.14 | 15.15 | 50.10 | 2,090 | 27.06 | |
| | 3 | 1 | 15.01 | 15.20 | 50.10 | 2,700 | 35.04 | 35.97 |
| | | 2 | 15.00 | 15.20 | 50.10 | 2,810 | 36.49 | |
| | | 3 | 15.10 | 15.20 | 50.20 | 2,820 | 36.37 | |
| | 7 | 1 | 15.20 | 15.13 | 50.00 | 3,020 | 39.06 | 40.07 |
| | | 2 | 15.20 | 15.15 | 50.00 | 3,040 | 39.21 | |
| | | 3 | 15.15 | 15.17 | 50.00 | 3,250 | 41.95 | |
| | 28 | 1 | 15.30 | 15.11 | 50.00 | 3,530 | 45.47 | 47.05 |
| | | 2 | 15.10 | 15.16 | 50.10 | 3,600 | 46.68 | |
| | | 3 | 15.11 | 15.20 | 50.20 | 3,800 | 48.98 | |
| | 56 | 1 | 15.21 | 15.15 | 50.30 | 3,890 | 50.14 | 51.13 |
| | | 2 | 15.16 | 15.09 | 50.10 | 3,950 | 51.49 | |
| | | 3 | 15.13 | 15.16 | 50.20 | 4,000 | 51.76 | |
| | 91 | 1 | 15.07 | 15.09 | 50.30 | 4,030 | 52.85 | 53.73 |
| | | 2 | 15.00 | 15.07 | 50.20 | 4,000 | 52.84 | |
| | | 3 | 15.03 | 15.14 | 50.00 | 4,250 | 55.51 | |

ตารางที่ ค.27

ผลการทดสอบค่ากำลังตัดของชุดการทดสอบที่ 4
ของตัวอย่างทดสอบน้ำสลัดจากศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียน-ไทย

| ชุดการ ทดสอบที่ | อายุ (วัน) | ตัวอย่าง ที่ | ขนาด (ซม.) | | | น้ำหนัก กดสูงสุด (กก.) | กำลังตัด (กก./ซม ²) | กำลังตัด เฉลี่ย (กก./ซม ²) |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-------|-------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| | | | กว้าง | ลึก | ยาว | | | |
| 4 | 1 | 1 | 15.00 | 15.20 | 50.10 | 1,500 | 19.48 | 20.27 |
| | | 2 | 15.10 | 15.17 | 50.20 | 1,590 | 20.59 | |
| | | 3 | 15.12 | 15.06 | 50.00 | 1,580 | 20.73 | |
| | 3 | 1 | 15.19 | 15.00 | 50.10 | 2,360 | 31.07 | 31.00 |
| | | 2 | 15.15 | 15.00 | 50.00 | 2,300 | 30.36 | |
| | | 3 | 15.11 | 15.11 | 50.00 | 2,420 | 31.57 | |
| | 7 | 1 | 15.12 | 15.08 | 50.20 | 2,550 | 33.37 | 33.97 |
| | | 2 | 15.00 | 15.03 | 50.20 | 2,600 | 34.53 | |
| | | 3 | 15.03 | 15.10 | 50.00 | 2,590 | 34.01 | |
| | 28 | 1 | 15.16 | 15.12 | 50.10 | 2,900 | 37.65 | 39.01 |
| | | 2 | 15.00 | 15.16 | 50.10 | 3,060 | 39.94 | |
| | | 3 | 15.02 | 15.20 | 50.00 | 3,040 | 39.42 | |
| | 56 | 1 | 15.11 | 15.05 | 50.10 | 3,080 | 40.50 | 41.04 |
| | | 2 | 15.16 | 15.14 | 50.00 | 3,150 | 40.79 | |
| | | 3 | 15.17 | 15.11 | 50.00 | 3,220 | 41.84 | |
| | 91 | 1 | 15.20 | 15.04 | 50.10 | 3,230 | 42.27 | 42.99 |
| | | 2 | 15.19 | 15.06 | 50.10 | 3,240 | 42.32 | |
| | | 3 | 15.19 | 15.20 | 50.10 | 3,460 | 44.37 | |

ตารางที่ ค.28

ผลการทดสอบค่ากำลังตัดของชุดการทดสอบที่ 5
ของตัวอย่างทดสอบน้ำสลัดจากศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียน-ไทย

| ชุดการ ทดสอบที่ | อายุ (วัน) | ตัวอย่าง ที่ | ขนาด (ซม.) | | | น้ำหนัก กดสูงสุด (กก.) | กำลังตัด (กก./ซม ²) | กำลังตัด เฉลี่ย (กก./ซม ²) |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-------|-------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| | | | กว้าง | ลึก | ยาว | | | |
| 5 | 1 | 1 | 15.05 | 15.10 | 50.00 | 1,060 | 13.90 | 13.94 |
| | | 2 | 15.01 | 15.11 | 50.10 | 1,090 | 14.31 | |
| | | 3 | 15.10 | 15.16 | 50.20 | 1,050 | 13.62 | |
| | 3 | 1 | 15.08 | 15.14 | 50.00 | 1,660 | 21.61 | 21.96 |
| | | 2 | 15.06 | 15.13 | 50.10 | 1,730 | 22.58 | |
| | | 3 | 15.16 | 15.21 | 50.10 | 1,690 | 21.68 | |
| | 7 | 1 | 15.14 | 15.20 | 50.10 | 2,100 | 27.02 | 28.05 |
| | | 2 | 15.00 | 15.24 | 50.20 | 2,140 | 27.64 | |
| | | 3 | 15.03 | 15.25 | 50.20 | 2,290 | 29.48 | |
| | 28 | 1 | 15.04 | 15.10 | 50.00 | 2,800 | 36.74 | 35.97 |
| | | 2 | 15.17 | 15.16 | 50.00 | 2,780 | 35.88 | |
| | | 3 | 15.20 | 15.19 | 50.10 | 2,750 | 35.28 | |
| | 56 | 1 | 15.21 | 15.03 | 50.00 | 2,930 | 38.37 | 38.96 |
| | | 2 | 15.14 | 15.06 | 50.20 | 2,940 | 38.53 | |
| | | 3 | 15.13 | 15.16 | 50.00 | 3,090 | 39.99 | |
| | 91 | 1 | 15.06 | 15.24 | 50.10 | 3,160 | 40.65 | 42.04 |
| | | 2 | 15.09 | 15.03 | 50.20 | 3,100 | 40.92 | |
| | | 3 | 15.10 | 15.08 | 50.20 | 3,400 | 44.56 | |

ตารางที่ ค.29

ผลการทดสอบค่ากำลังตัดของชุดการทดสอบที่ 6
ของตัวอย่างทดสอบน้ำสลัดจากศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียน-ไทย

| ชุดการ ทดสอบที่ | อายุ (วัน) | ตัวอย่าง ที่ | ขนาด (ซม.) | | | น้ำหนัก กดสูงสุด (กก.) | กำลังตัด (กก./ซม ²) | กำลังตัด เฉลี่ย (กก./ซม ²) |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-------|-------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| | | | กว้าง | ลึก | ยาว | | | |
| 6 | 1 | 1 | 15.00 | 15.20 | 50.10 | 1,690 | 21.94 | 21.58 |
| | | 2 | 15.03 | 15.22 | 50.20 | 1,650 | 21.33 | |
| | | 3 | 15.10 | 15.13 | 50.20 | 1,650 | 21.48 | |
| | 3 | 1 | 15.08 | 15.17 | 50.10 | 2,380 | 30.86 | 31.44 |
| | | 2 | 15.16 | 15.15 | 50.10 | 2,400 | 31.04 | |
| | | 3 | 15.04 | 15.13 | 50.10 | 2,480 | 32.41 | |
| | 7 | 1 | 15.10 | 15.20 | 50.20 | 2,880 | 37.15 | 36.14 |
| | | 2 | 15.11 | 15.21 | 50.20 | 2,780 | 35.79 | |
| | | 3 | 15.13 | 15.21 | 50.20 | 2,760 | 35.48 | |
| | 28 | 1 | 15.04 | 15.17 | 50.00 | 3,180 | 41.34 | 41.47 |
| | | 2 | 15.06 | 15.13 | 50.00 | 2,990 | 40.33 | |
| | | 3 | 15.19 | 15.10 | 50.00 | 3,290 | 42.75 | |
| | 56 | 1 | 15.14 | 15.13 | 50.00 | 3,480 | 45.18 | 46.32 |
| | | 2 | 15.16 | 15.04 | 50.10 | 3,550 | 46.58 | |
| | | 3 | 15.03 | 15.09 | 50.00 | 3,590 | 47.20 | |
| | 91 | 1 | 15.02 | 15.21 | 50.20 | 3,760 | 48.69 | 48.80 |
| | | 2 | 15.11 | 15.18 | 50.20 | 3,880 | 50.15 | |
| | | 3 | 15.17 | 15.13 | 50.20 | 3,670 | 47.56 | |

ตารางที่ ค.30

ผลการทดสอบค่ากำลังตัดของชุดการทดสอบที่ 7
ของตัวอย่างทดสอบน้ำสลัดจากศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียน-ไทย

| ชุดการ ทดสอบที่ | อายุ (วัน) | ตัวอย่าง ที่ | ขนาด (ซม.) | | | น้ำหนัก กดสูงสุด (กก.) | กำลังตัด (กก./ซม ²) | กำลังตัด เฉลี่ย (กก./ซม ²) |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-------|-------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| | | | กว้าง | ลึก | ยาว | | | |
| 7 | 1 | 1 | 15.04 | 15.21 | 50.00 | 900 | 11.64 | 11.99 |
| | | 2 | 15.14 | 15.14 | 50.00 | 920 | 11.93 | |
| | | 3 | 15.19 | 15.06 | 50.00 | 950 | 12.41 | |
| | 3 | 1 | 15.11 | 15.11 | 50.10 | 1,400 | 18.26 | 18.60 |
| | | 2 | 15.12 | 15.03 | 50.00 | 1,450 | 19.10 | |
| | | 3 | 15.09 | 15.10 | 50.30 | 1,410 | 18.44 | |
| | 7 | 1 | 15.00 | 15.19 | 50.00 | 1,750 | 22.75 | 23.40 |
| | | 2 | 15.03 | 15.13 | 50.00 | 1,780 | 23.28 | |
| | | 3 | 15.19 | 15.26 | 50.10 | 1,900 | 24.17 | |
| | 28 | 1 | 15.20 | 15.03 | 50.00 | 2,400 | 31.45 | 31.93 |
| | | 2 | 15.14 | 15.09 | 50.20 | 2,450 | 31.98 | |
| | | 3 | 15.07 | 15.16 | 50.20 | 2,490 | 32.35 | |
| | 56 | 1 | 15.03 | 15.14 | 50.30 | 2,660 | 34.74 | 36.68 |
| | | 2 | 15.11 | 15.09 | 50.10 | 2,790 | 36.49 | |
| | | 3 | 15.03 | 15.11 | 50.00 | 2,960 | 38.82 | |
| | 91 | 1 | 15.04 | 15.10 | 50.20 | 3,000 | 39.37 | 39.49 |
| | | 2 | 15.18 | 15.16 | 50.10 | 3,000 | 38.70 | |
| | | 3 | 15.09 | 15.15 | 50.00 | 3,110 | 40.41 | |

ตารางที่ ค.31

ผลการทดสอบค่ากำลังตัดของชุดการทดสอบที่ 8
ของตัวอย่างทดสอบน้ำสลัดจากศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียน-ไทย

| ชุดการ ทดสอบที่ | อายุ (วัน) | ตัวอย่าง ที่ | ขนาด (ซม.) | | | น้ำหนัก กดสูงสุด (กก.) | กำลังตัด (กก./ซม ²) | กำลังตัด เฉลี่ย (กก./ซม ²) |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-------|-------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| | | | กว้าง | ลึก | ยาว | | | |
| 8 | 1 | 1 | 15.00 | 15.10 | 50.30 | 1,750 | 23.03 | 22.47 |
| | | 2 | 15.19 | 15.16 | 50.20 | 1,760 | 22.69 | |
| | | 3 | 15.19 | 15.14 | 50.10 | 1,680 | 21.71 | |
| | 3 | 1 | 15.14 | 15.09 | 50.00 | 2,550 | 33.28 | 33.30 |
| | | 2 | 15.07 | 15.03 | 50.10 | 2,550 | 33.71 | |
| | | 3 | 15.11 | 15.07 | 50.20 | 2,510 | 32.92 | |
| | 7 | 1 | 15.21 | 15.10 | 50.00 | 2,860 | 37.11 | 36.77 |
| | | 2 | 15.24 | 15.14 | 50.20 | 2,860 | 36.84 | |
| | | 3 | 15.17 | 15.09 | 50.30 | 2,790 | 36.35 | |
| | 28 | 1 | 15.06 | 15.04 | 50.10 | 3,270 | 43.20 | 43.62 |
| | | 2 | 15.02 | 15.02 | 50.20 | 3,300 | 43.82 | |
| | | 3 | 15.22 | 15.21 | 50.20 | 3,430 | 43.84 | |
| | 56 | 1 | 15.13 | 15.23 | 50.30 | 3,610 | 46.29 | 48.11 |
| | | 2 | 15.17 | 15.25 | 50.10 | 3,720 | 47.45 | |
| | | 3 | 15.06 | 15.14 | 50.50 | 3,880 | 50.58 | |
| | 91 | 1 | 15.09 | 15.11 | 50.20 | 3,870 | 50.55 | 50.33 |
| | | 2 | 15.00 | 15.16 | 50.30 | 3,700 | 48.30 | |
| | | 3 | 15.20 | 15.07 | 50.10 | 4,000 | 52.14 | |

ตารางที่ ค.32

ผลการทดสอบค่ากำลังตัดของชุดการทดสอบที่ 9
ของตัวอย่างทดสอบน้ำสลัดจากศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียน-ไทย

| ชุดการ ทดสอบที่ | อายุ (วัน) | ตัวอย่าง ที่ | ขนาด (ซม.) | | | น้ำหนัก กดสูงสุด (กก.) | กำลังตัด (กก./ซม ²) | กำลังตัด เฉลี่ย (กก./ซม ²) |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-------|-------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| | | | กว้าง | ลึก | ยาว | | | |
| 9 | 1 | 1 | 15.21 | 15.14 | 50.10 | 1,030 | 13.29 | 14.90 |
| | | 2 | 15.13 | 15.21 | 50.10 | 1,100 | 14.14 | |
| | | 3 | 15.10 | 15.09 | 50.20 | 1,320 | 17.28 | |
| | 3 | 1 | 15.01 | 15.13 | 50.10 | 1,760 | 23.05 | 23.39 |
| | | 2 | 15.06 | 15.04 | 50.00 | 1,980 | 26.16 | |
| | | 3 | 15.09 | 15.23 | 50.10 | 1,630 | 20.96 | |
| | 7 | 1 | 15.10 | 15.03 | 50.20 | 2,170 | 28.63 | 29.60 |
| | | 2 | 15.12 | 15.14 | 50.10 | 2,400 | 31.16 | |
| | | 3 | 15.03 | 15.03 | 50.10 | 2,190 | 29.03 | |
| | 28 | 1 | 15.09 | 15.04 | 50.00 | 2,750 | 36.25 | 36.63 |
| | | 2 | 15.13 | 15.23 | 50.00 | 2,750 | 35.26 | |
| | | 3 | 15.08 | 15.25 | 50.00 | 2,990 | 38.37 | |
| | 56 | 1 | 15.03 | 15.21 | 50.00 | 3,130 | 40.51 | 41.71 |
| | | 2 | 15.04 | 15.11 | 50.10 | 3,200 | 41.94 | |
| | | 3 | 15.11 | 15.08 | 50.20 | 3,260 | 42.69 | |
| | 91 | 1 | 15.20 | 15.20 | 50.20 | 3,590 | 46.00 | 46.52 |
| | | 2 | 15.10 | 15.22 | 50.10 | 3,510 | 45.16 | |
| | | 3 | 15.15 | 15.07 | 50.20 | 3,700 | 48.39 | |

ตารางที่ ค.33

ผลการทดสอบค่ากำลังตัดของชุดการทดสอบที่ 10
ของตัวอย่างทดสอบน้ำสลัดจากศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียน-ไทย

| ชุดการ ทดสอบที่ | อายุ (วัน) | ตัวอย่าง ที่ | ขนาด (ซม.) | | | น้ำหนัก กดสูงสุด (กก.) | กำลังตัด (กก./ซม ²) | กำลังตัด เฉลี่ย (กก./ซม ²) |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-------|-------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| | | | กว้าง | ลึก | ยาว | | | |
| 10 | 1 | 1 | 15.04 | 15.21 | 50.00 | 1,490 | 19.27 | 19.82 |
| | | 2 | 15.03 | 15.09 | 50.00 | 1,500 | 19.72 | |
| | | 3 | 15.13 | 15.11 | 50.00 | 1,570 | 20.45 | |
| | 3 | 1 | 15.17 | 15.03 | 50.00 | 2,300 | 30.20 | 29.59 |
| | | 2 | 15.03 | 15.21 | 50.00 | 2,330 | 30.15 | |
| | | 3 | 15.00 | 15.24 | 50.00 | 2,200 | 28.42 | |
| | 7 | 1 | 15.11 | 15.13 | 50.10 | 2,500 | 32.52 | 33.30 |
| | | 2 | 15.21 | 15.14 | 50.00 | 2,660 | 34.33 | |
| | | 3 | 15.13 | 15.09 | 50.00 | 2,530 | 33.05 | |
| | 28 | 1 | 15.19 | 15.17 | 50.10 | 3,000 | 38.62 | 39.42 |
| | | 2 | 15.17 | 15.20 | 50.00 | 3,000 | 38.52 | |
| | | 3 | 15.18 | 15.14 | 50.00 | 3,180 | 41.13 | |
| | 56 | 1 | 15.14 | 15.22 | 50.10 | 3,180 | 40.80 | 42.28 |
| | | 2 | 15.14 | 15.14 | 50.10 | 3,280 | 42.53 | |
| | | 3 | 15.14 | 15.04 | 50.10 | 3,310 | 43.49 | |
| | 91 | 1 | 15.20 | 15.13 | 50.10 | 3,450 | 44.62 | 45.90 |
| | | 2 | 15.16 | 15.20 | 50.10 | 3,450 | 44.32 | |
| | | 3 | 15.00 | 15.21 | 50.10 | 3,760 | 48.76 | |

ตารางที่ ค.34

การเปรียบเทียบค่ากำลังตัดกับตัวอย่างควบคุม
ของตัวอย่างทดสอบน้ำสลัดจ์จากศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียน-ไทย

| อายุก่อน ตัวอย่าง (วัน) | ร้อยละของค่ากำลังตัดเทียบกับตัวอย่างควบคุม | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | ช่วงที่ 1 | | | | | | ช่วงที่ 2 | | ช่วงที่ 3 | |
| | ชุดที่ 1 | ชุดที่ 2 | ชุดที่ 3 | ชุดที่ 4 | ชุดที่ 5 | ชุดที่ 6 | ชุดที่ 7 | ชุดที่ 8 | ชุดที่ 9 | ชุดที่ 10 |
| 1 | 100.00 | 92.91 | 124.21 | 93.28 | 64.15 | 99.31 | 55.18 | 103.41 | 68.57 | 91.21 |
| 3 | 100.00 | 94.69 | 111.67 | 96.24 | 68.18 | 97.61 | 57.75 | 103.38 | 72.62 | 91.87 |
| 7 | 100.00 | 97.22 | 111.31 | 94.36 | 77.92 | 100.39 | 65.00 | 102.14 | 82.22 | 92.50 |
| 28 | 100.00 | 104.39 | 114.20 | 94.68 | 87.31 | 100.66 | 77.50 | 105.87 | 88.91 | 95.68 |
| 56 | 100.00 | 105.72 | 114.23 | 91.69 | 87.04 | 103.49 | 81.95 | 107.48 | 93.19 | 94.46 |
| 91 | 100.00 | 111.52 | 116.10 | 92.89 | 90.84 | 105.45 | 85.33 | 108.75 | 100.52 | 99.18 |

ตารางที่ ค.35

การเปรียบเทียบค่ากำลังตัดของคอนกรีตผสมเถ้าลอยระหว่างผสมด้วยน้ำประปากับ
ผสมด้วยน้ำสลัดจ์ของตัวอย่างทดสอบน้ำสลัดจ์จากศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียน-ไทย

| อายุก่อน ตัวอย่าง (วัน) | ร้อยละของค่ากำลังตัดของตัวอย่างคอนกรีตผสมเถ้าลอย ผสมด้วยน้ำสลัดจ์เทียบกับผสมด้วยน้ำประปา | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| | ช่วงที่ 1 | | ช่วงที่ 2 | ช่วงที่ 3 |
| | ชุดที่ 2 | ชุดที่ 5 | ชุดที่ 7 | ชุดที่ 9 |
| 1 | 100.00 | 69.04 | 59.39 | 73.80 |
| 3 | 100.00 | 72.00 | 60.98 | 76.69 |
| 7 | 100.00 | 80.14 | 66.86 | 84.57 |
| 28 | 100.00 | 83.63 | 74.24 | 85.17 |
| 56 | 100.00 | 82.33 | 77.51 | 88.14 |
| 91 | 100.00 | 81.46 | 76.52 | 90.14 |

ตารางที่ ค.36

การเปรียบเทียบค่ากำลังตัดของคอนกรีตผสมสารลดน้ำระดับสูงผสมด้วยน้ำประปา กับ
ผสมด้วยน้ำสลัดจ์ของตัวอย่างทดสอบน้ำสลัดจ์จากศูนย์อุตสาหกรรมอิตาเลียน-ไทย

| อายุก้อน ตัวอย่าง (วัน) | ร้อยละของค่ากำลังตัดของตัวอย่างคอนกรีตผสมสารลดน้ำระดับสูง ผสมด้วยน้ำสลัดจ์เทียบกับผสมด้วยน้ำประปา | | | |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| | ช่วงที่ 1 | | ช่วงที่ 2 | ช่วงที่ 3 |
| | ชุดที่ 3 | ชุดที่ 6 | ชุดที่ 8 | ชุดที่ 10 |
| 1 | 100.00 | 79.96 | 83.25 | 73.43 |
| 3 | 100.00 | 87.41 | 92.58 | 82.26 |
| 7 | 100.00 | 90.19 | 91.76 | 83.10 |
| 28 | 100.00 | 88.14 | 92.71 | 83.78 |
| 56 | 100.00 | 90.59 | 94.09 | 82.69 |
| 91 | 100.00 | 90.82 | 93.67 | 85.43 |