



สรุป

1. ซอฟต์แวร์สองชนิดในการศึกษาครั้งนี้คือโค้กและชาเขียวพร้อมดื่มโออิชิ ไม่มีผลต่อกำลังแรงยึด

แบบฉีกของแบร็กเกตกับผิวฟันเมื่อใช้สารยึดติด Transbond™ XT แต่พบว่าโค้กมีผลทำให้

กำลังแรงยึดแบบฉีกลดลงในกรณีที่ใช้ Transbond™ Plus SEP

2. ชนิดของเครื่องดื่มไม่ได้ส่งผลเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับปริมาณสารยึดติดที่เหลือค้างบนผิวฟันหรือค่า

ดัชนีเออาร์ไอ แต่พบว่าค่ากำลังแรงยึดฉีกมีความสัมพันธ์กับดัชนีเออาร์ไอ

3. เครื่องดื่มโค้กก่อให้เกิดการกัดกร่อนของผิวเคลือบฟัน