

สารบัญ

	หน้าที่
วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
วิธีดำเนินงานวิจัย	2
1. วัสดุที่ใช้ในการทดลอง	2
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง	2
3. วิธีดำเนินการวิจัย	2
ผลการทดลอง	13
1. สมบัติของวัสดุพอลิโซลัน	13
2. ความต้องการน้ำและความสามารถในการทำงานได้ของพอลิโซลันคอนกรีต	15
3. กำลังรับแรงอัดของคอนกรีต	17
3. ผลการต้านทานการสึกกร่อน	24
4. ค่าการซึมผ่านของน้ำในคอนกรีต	34
5. การทดลองสร้างแบบจำลองของ ทำนายค่าต้านทานการสึกกร่อนด้วยวิธี Regressions	39
สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง	45
ข้อเสนอแนะสำหรับงานวิจัยในอนาคต	47
เอกสารอ้างอิง	48
Output	51
ภาคผนวก	52

สารบัญรูป

	หน้าที่
รูปที่ 1 แผนการดำเนินการวิจัย	3
รูปที่ 2 เครื่องทดสอบการต้านทานการสึกกร่อน (Abrasion resistance, ASTM C1138)	6
รูปที่ 3 ตัวอย่างคอนกรีตที่ผ่านการทดสอบการต้านทานการสึกกร่อน (Abrasion resistance, ASTM C1138)	7
รูปที่ 4 การทดสอบการสึกกร่อนในสภาพการใช้งานจริง โดยทำบนถนนที่มีการใช้งานสัญจร ภายในมหาวิทยาลัย	8
รูปที่ 5 ไดอะแกรมแสดงอุปกรณ์ติดตั้งตัวอย่างคอนกรีต	9
รูปที่ 6 ชุดเครื่องมือทดสอบค่าการซึมของน้ำผ่านคอนกรีต	10
รูปที่ 7 ตัวอย่างคอนกรีตที่ทำการหล่ออิพ็อกซีเรียบร้อยและพร้อมทำการทดสอบ	11
รูปที่ 8 อุปกรณ์ที่ทำการติดตั้งตัวอย่างคอนกรีตแล้ว	11
รูปที่ 9 แก้วถ่านหิน	12
รูปที่ 10 แก้วชานอ้อย	12
รูปที่ 11 แก้วปาล์มน้ำมัน	13
รูปที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของการแทนที่ด้วยแก้วถ่านหินกับปริมาณการใช้สารลดน้ำ	15
รูปที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของการแทนที่ด้วยแก้วปาล์มน้ำมันกับปริมาณการใช้ สารลดน้ำ	16
รูปที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละของการแทนที่ด้วยแก้วชานอ้อยกับปริมาณการใช้สารลดน้ำ	16
รูปที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดที่อายุ 28 วัน กับอัตราน้ำต่อวัสดุประสาน ของแก้วถ่านหิน	23
รูปที่ 16 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดที่อายุ 28 วัน กับอัตราน้ำต่อวัสดุประสาน ของแก้วชานอ้อย	23
รูปที่ 17 ความสัมพันธ์ระหว่างกำลังรับแรงอัดที่อายุ 28 วัน กับอัตราน้ำต่อวัสดุประสาน ของแก้วปาล์มน้ำมัน	24
รูปที่ 18 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสึกกร่อนที่ 72 ชั่วโมง กับอัตราน้ำต่อวัสดุประสาน ที่การแทนที่วัสดุปอชโซลาน ร้อยละ 20	27
รูปที่ 19 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสึกกร่อนที่ 72 ชั่วโมง กับอัตราน้ำต่อวัสดุประสาน ที่การแทนที่วัสดุปอชโซลาน ร้อยละ 40	27
รูปที่ 20 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสึกกร่อนที่ 72 ชั่วโมง กับอัตราน้ำต่อวัสดุประสาน ที่การแทนที่วัสดุปอชโซลาน ร้อยละ 60	28
รูปที่ 21 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าสึกกร่อนที่ 72 ชั่วโมง กับอัตราน้ำต่อวัสดุประสาน ของปอชโซลานคอนกรีตที่การแทนที่ ร้อยละ 20 และ 40	28
รูปที่ 22 ความสัมพันธ์กำลังรับแรงอัดกับค่าการสึกกร่อนที่ 72 ชั่วโมงของปอชโซลานคอนกรีต	29
รูปที่ 23 ความสัมพันธ์กำลังรับแรงอัดกับค่าการสึกกร่อนที่ 72 ชั่วโมง	29
รูปที่ 24 สภาพพื้นคอนกรีตควบคุม (CON) ในการทดสอบการใช้งานจริง ที่ระยะเวลา 1 และ 6 เดือน	30

รูปที่ 25 สภาพพื้นคอนกรีต FA20 ในการทดสอบการใช้งานจริง ที่ระยะเวลา 1 และ 6 เดือน	30
รูปที่ 26 สภาพพื้นคอนกรีต FA40 ในการทดสอบการใช้งานจริง ที่ระยะเวลา 1 และ 6 เดือน	31
รูปที่ 27 สภาพพื้นคอนกรีต FA60 ในการทดสอบการใช้งานจริง ที่ระยะเวลา 1 และ 6 เดือน	31
รูปที่ 28 สภาพพื้นคอนกรีต PA20 ในการทดสอบการใช้งานจริง ที่ระยะเวลา 1 และ 6 เดือน	32
รูปที่ 29 สภาพพื้นคอนกรีต PA40 ในการทดสอบการใช้งานจริง ที่ระยะเวลา 1 และ 6 เดือน	32
รูปที่ 30 สภาพพื้นคอนกรีต PA60 ในการทดสอบการใช้งานจริง ที่ระยะเวลา 1 และ 6 เดือน	32
รูปที่ 31 สภาพพื้นคอนกรีต BA20 ในการทดสอบการใช้งานจริง ที่ระยะเวลา 1 และ 6 เดือน	33
รูปที่ 32 สภาพพื้นคอนกรีต BA40 ในการทดสอบการใช้งานจริง ที่ระยะเวลา 1 และ 6 เดือน	33
รูปที่ 33 สภาพพื้นคอนกรีต BA60 ในการทดสอบการใช้งานจริง ที่ระยะเวลา 1 และ 6 เดือน	33
รูปที่ 34 สัมประสิทธิ์ค่าการซึมของคอนกรีตควบคุมและที่ผสมวัสดุปอซโซลานชนิดต่างๆ ที่ค่า $w/c = 0.40$	37
รูปที่ 35 สัมประสิทธิ์ค่าการซึมของคอนกรีตควบคุมและที่ผสมวัสดุปอซโซลานชนิดต่างๆ ที่ค่า $w/c = 0.45$	38
รูปที่ 36 สัมประสิทธิ์ค่าการซึมของคอนกรีตควบคุมและที่ผสมวัสดุปอซโซลานชนิดต่างๆ ที่ค่า $w/c = 0.48$	38
รูปที่ 37 สัมประสิทธิ์ค่าการซึมของคอนกรีตควบคุมและที่ผสมวัสดุปอซโซลานชนิดต่างๆ ที่ค่า $w/c = 0.50$	39
รูปที่ 38 ประสิทธิภาพการทำนายค่าการต้านทานการสึกกร่อนของเจ้าถ่านหิน โดยแบบจำลองวิธี Regressions กับค่าที่ได้จากการทดลอง	40
รูปที่ 39 เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลองที่ใช้วิธี Regressions กับค่าที่ได้ จากการทดลองของข้อมูล	41
รูปที่ 40 ประสิทธิภาพการทำนายค่าการต้านทานการสึกกร่อนของเจ้าชานอ้อย โดยแบบจำลองวิธี Regressions กับค่าที่ได้จากการทดลอง	42
รูปที่ 41 เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลองที่ใช้วิธี Regressions กับค่าที่ได้ จากการทดลองของข้อมูล	42
รูปที่ 42 ประสิทธิภาพการทำนายค่าการต้านทานการสึกกร่อนของเจ้าปาล์มน้ำมัน โดยแบบจำลองวิธี Regressions กับค่าที่ได้จากการทดลอง	43
รูปที่ 43 เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลองที่ใช้วิธี Regressions กับค่าที่ได้ จากการทดลองของข้อมูล	44

สารบัญตาราง

	หน้าที่
ตาราง 1 ส่วนผสมของคอนกรีต กำลังรับแรงอัด (CT1) ที่อายุ 28 วันเท่ากับ 410 กก./ชม ² .	4
ตาราง 2 ส่วนผสมของคอนกรีต กำลังรับแรงอัด (CT2) ที่อายุ 28 วันเท่ากับ 365 กก./ชม ² .	4
ตาราง 3 ส่วนผสมของคอนกรีต กำลังรับแรงอัด (CT3) ที่อายุ 28 วันเท่ากับ 320 กก./ชม ² .	5
ตาราง 4 ส่วนผสมของคอนกรีต กำลังรับแรงอัด (CT4) ที่อายุ 28 วันเท่ากับ 290 กก./ชม ² .	5
ตาราง 5 สมบัติด้านกายภาพของวัสดุประสาน	13
ตาราง 6 องค์ประกอบทางเคมีของวัสดุประสาน	14
ตาราง 7 ตารางกำลังรับแรงอัดที่ช่วงอายุต่างๆ ออกแบบกำลังอัดคอนกรีตควบคุม ที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 410 ksc ที่ w/c 0.40	18
ตาราง 8 ตารางกำลังรับแรงอัดที่ช่วงอายุต่างๆ ออกแบบกำลังอัดคอนกรีตควบคุม ที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 365 ksc ที่ w/c 0.45	19
ตาราง 9 ตารางกำลังรับแรงอัดที่ช่วงอายุต่างๆ ออกแบบกำลังอัดคอนกรีตควบคุม ที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 320 ksc ที่ w/c 0.48	20
ตาราง 10 ตารางกำลังรับแรงอัดที่ช่วงอายุต่างๆ ออกแบบกำลังอัดคอนกรีตควบคุม ที่อายุ 28 วัน เท่ากับ 290 ksc ที่ w/c 0.50	21
ตาราง 11 ค่าการสึกกร่อนของปอซโซลานคอนกรีต (w/c=0.40) ที่อายุ 28 วัน	25
ตาราง 12 ค่าการสึกกร่อนของปอซโซลานคอนกรีต (w/c=0.45) ที่อายุ 28 วัน	25
ตาราง 13 ค่าการสึกกร่อนของปอซโซลานคอนกรีต (w/c=0.48) ที่อายุ 28 วัน	25
ตาราง 14 ค่าการสึกกร่อนของปอซโซลานคอนกรีต (w/c=0.50) ที่อายุ 28 วัน	26
ตาราง 15 ค่าสัมประสิทธิ์การซึมของน้ำผ่านคอนกรีต (w/c = 0.40)	35
ตาราง 16 ค่าสัมประสิทธิ์การซึมของน้ำผ่านคอนกรีต (w/c = 0.45)	35
ตาราง 17 ค่าสัมประสิทธิ์การซึมของน้ำผ่านคอนกรีต (w/c = 0.48)	36
ตาราง 18 ค่าสัมประสิทธิ์การซึมของน้ำผ่านคอนกรีต (w/c = 0.50)	36
ตาราง 19 สรุปผลการวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ MBD, RMSD และ R ² ของการทดสอบ แบบจำลองที่ใช้ วิธี Regressions	41
ตาราง 20 สรุปผลการวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ MBD, RMSD และ R ² ของการทดสอบ แบบจำลองที่ใช้ วิธี Regressions	43
ตาราง 21 สรุปผลการวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ MBD, RMSD และ R ² ของการทดสอบ แบบจำลองที่ใช้ วิธี Regressions	44