

สาวลักษณ์ พลาพิบูลย์ : การเตรียมแผ่นนำกระแสแบบสองขั้วฐานแกรไฟต์สำหรับชีล์เชือเพลิงพีอีเอ็ม (PREPARATION OF GRAPHITE BASED BIPOLAR PLATE FOR PEM FUEL CELL) อ.ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. เก็บวี พุกนาท, 97 หน้า.
ISBN 974 – 14 – 1810 – 8

ในงานวิจัยนี้ศึกษาการเตรียมแผ่นนำกระแสแบบสองขั้วชนิดคอมโพสิตฐานแกรไฟต์โดยใช้สารช่วยยึดเกาะประเภทพลาสติกเทอร์โนเมต์ ได้แก่ พอลิเอสเทอร์ (POE) พินอลิก โมดิฟายส์แอลกิคส์เรซิน (PhA) เรซินผสม (POE และ 10% wt. PhA) และอีพอกซีเรซิน (EP) รวมทั้งศึกษาโครงสร้างทางสัมฐานวิทยา สมบัติทางกายภาพ ทางไฟฟ้า และเชิงกล ผลการทดลองพบว่า PE สามารถรวมตัวกับผงแกรไฟต์ได้ในปริมาณที่มากกว่า PhA และเรซินผสม (อัตราที่ผงแกรไฟต์ร้อยละ 66 โคลน้ำหนัก) รวมทั้งให้ค่าการนำไฟฟ้าที่สูงกว่า (ค่าการนำไฟฟ้า 4.52 ซีเมนต์ ต่อเซนติเมตร) ส่วนสารช่วยยึดเกาะอีพอกซีเรซิน (EP) จะทำให้สมบัติเชิงกลดีขึ้น ในการศึกษาผลของสารเติมแต่ง (เส้นใยคาร์บอน (CF) ไทเทเนียมไดออกไซด์ (TiO_2) และซิงก์สเตียเรท ($ZnSt$)) พบว่า ไทเทเนียมไดออกไซด์และซิงก์สเตียเรทจะส่งผลให้ค่าการนำไฟฟ้าของชิ้นงานลดลงเล็กน้อย แต่จะช่วยลดค่าการคูคูซึ่มน้ำของชิ้นงาน นอกจากนี้ ไทเทเนียมไดออกไซด์จะช่วยให้สมบัติเชิงกลของชิ้นงานดีขึ้น ส่วนเส้นใยคาร์บอนจะส่งผลให้ค่าการนำไฟฟ้า สมบัติเชิงกล และร้อยละการคูคูซึ่มน้ำของชิ้นงานมีค่าเพิ่มขึ้นทั้งในชิ้นงานที่ใช้ POE และ EP เป็นสารช่วยยึดเกาะ การนำส่วนผสมที่ได้จากการวนการเวทเลย์ (Wet – lay) ผสมลงในส่วนผสมของแกรไฟต์และเส้นใยคาร์บอนที่ใช้ POE เป็นสารช่วยยึดเกาะ สามารถเพิ่มสมบัติเชิงกลและลดค่าร้อยละการคูคูซึ่มน้ำของชิ้นงาน เมื่อนำແน่นแกรไฟต์คอมโพสิตมาใช้กับชีล์เชือเพลิง พบว่ายังให้ค่าความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าที่ความต่างศักย์ 0.6 โวลต์ (34 มิลลิแอมป์ต่อตารางเซนติเมตร) น้อยกว่าແน่นนำกระแสแบบสองขั้วเชิงพาณิชย์

This research was to study the preparation of graphite composite bipolar plate using liquid thermosetting plastic such as polyester resin (POE), phenolic modified alkyd resin (PhA), mixed resin (POE with 10% PhA) and epoxy resin (EP) as a binder. The morphology, physical, electrical and mechanical properties of the graphite composite were analyzed. The result showed that PE can combined with graphite powder (the 66% wt. saturated of graphite powder) better than PhA and mixed resin and gave higher electrical conductivity (4.52 S/cm). Epoxy resin can improve the mechanical property of composite plate. The investigation of additive effect was conducted by using carbon fiber (CF), TiO_2 and $ZnSt$. The results showed that TiO_2 and $ZnSt$ slightly decreased the electrical conductivity and the water absorption of the graphite composite. Moreover, the mechanical property could be improved by TiO_2 . The addition of carbon fiber can increase electrical and mechanical properties and water absorption of the composite using POE and EP as a binder. The mixing of Wet – lay mixture with graphite, carbon fiber and POE composite could increase the mechanical property and decrease the water absorption of composite. From the cell performance test, graphite composite bipolar plate gave the current density at 0.6 V (34 mA/cm^2) lower than the commercial bipolar plate.