

นางสาวศรีสุดา เทพไพฑูรย์: การผลิตพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์จากยางธรรมชาติพอกไซค์
(PRODUCTION OF POLYMER ELECTROLYTE FROM EPOXIDIZED NATURAL RUBBER)อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.นภา ศิวรังสรรค์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม : ดร.วีระพันธ์
รังสีวิจิตรประภา, 85 หน้า .ISBN 974-14-3382-4

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการนำยางธรรมชาติดัดแปลงมาใช้ทำพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ เริ่มต้นจากการเตรียมยางธรรมชาติพอกไซค์ (ENR) โดยใช้ยางชันแอมโมเนียสูงทำปฏิกิริยากับกรดเพอร์ฟอร์มิก ที่อุณหภูมิ 40, 50 และ 60 °C พบว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาและปริมาณหมู่พอกไซค์สูงเกิดที่อุณหภูมิ 50 °C โดยปริมาณหมู่พอกไซค์ที่เกิดขึ้นบนโมเลกุลของยางธรรมชาติแปรผันโดยตรงกับระยะเวลาของการทำปฏิกิริยา ส่วนการเตรียมยางธรรมชาติพอกไซค์โดยใช้เอนไซม์ไลพอกซิเจนส ปรากฏว่าไม่เกิดหมู่พอกไซค์ ในการทำพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ จะใช้ยางธรรมชาติพอกไซค์ที่เตรียม 3 ชนิด คือ ENR-28, ENR-38 และ ENR-46 การเตรียมตัวอย่างพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ โดยวิธีขึ้นรูปด้วยตัวทำละลาย ขั้นตอนแรกนำยาง ENR มาตัดเป็นชิ้นเล็กขนาดเมล็ดข้าว และละลายในคลอโรฟอร์ม โดยใช้แมกเนติกคน จนได้สารละลายที่หนืดหลังจากคนเป็นเวลา 5 วัน หลังจากนั้นเติมเกลือลิเทียมที่ผสมกับ EC และ PC คนจนได้สารละลายที่ผสมกันเป็นเนื้อเดียว แล้วจึงเทใส่ Petri dish ที่มีแผ่นทองแดงเป็นอิเล็กโทรดประกบทั้งสองด้านจะได้แผ่นฟิล์มหนาประมาณ 2 มิลลิเมตร เมื่อนำไปวัดค่าการนำไฟฟ้าได้ค่าการนำไฟฟ้าอยู่ในช่วง $10^{-6} - 10^{-5} \text{ Scm}^{-1}$ ที่อุณหภูมิห้อง โดยปริมาณความเข้มข้นของเกลือลิเทียมเพิ่มขึ้น ค่าการนำไฟฟ้าก็เพิ่มขึ้น โดยที่ ENR-38 จะให้ค่าการนำไฟฟ้าสูงกว่า ENR-28 และ ENR-46 และเมื่อศึกษาสมบัติเชิงความร้อน คือ อุณหภูมิคล้ายแก้ว (T_g) และจุดหลอมเหลว (T_m) พบว่า เมื่อเพิ่มปริมาณ เกลือลิเทียม ค่า T_g จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วน T_m จะลดลงเล็กน้อย ซึ่งค่าที่ได้สามารถนำยางธรรมชาติพอกไซค์มาใช้เป็นตัวขนส่ง ลิเทียมไอออน ถือเป็นโพลีพอลิเมอร์อิเล็กโทรไลต์ได้

4672419923: MAJOR BIOTECHNOLOGY

KEY WORD : EPOXIDIZED NATURAL RUBBER / POLYMER ELECTROLYTE/

SRISUDA THEPPAITOON : PRODUCTION OF POLYMER ELECTROLYTE

FROM EPOXIDIZED NATURAL RUBBER. THESIS ADVISOR: ASSOC. PROF.

DR. NAPA SIWARUNGSON. CO-ADVISOR: DR. WEERAPAN

RANGSEEVIGITPRAPA , 85 pp. ISBN 974-14-3382-4

The aim of this study was to make use of modified natural rubber to produce polymer electrolytes. Epoxidized natural rubber (ENR) was first prepared from high ammonium concentrated natural rubber latex using performic acid at 40 °C , 50 °C and 60 °C . Higher epoxidation and epoxide content were found at high reaction temperature 50 °C. The epoxidized natural rubber by lipoxygenase could not be achieved. Three types of modified natural rubber, namely 28% epoxidised natural rubber (ENR-28), 38% epoxidised natural rubber (ENR-38) and 46% epoxidised natural rubber (ENR-46) were listed as polymer electrolyte. All polymer electrolyte samples were prepared by a solvent casting method. The first step was carried out by cutting ENR into grain size and dissolving in CHCl₃ with efficient magnetic stirring. A viscous solution of ENR rubber was formed after 5 days with continuous stirring. Then, lithium salt mixed with EC/PC was added to the solution. The CHCl₃ solution of ENR rubber mixed with lithium salt was cast into petridish. The resulting film had a thickness 2 mm. Disk-shaped film samples were sandwiched between two copper electrodes. Ionic conductivities in the range of 10⁻⁶-10⁻⁵ Scm⁻¹ at ambient temperature increased in salt concentration results in an abrupt increase in conductivity values. The ionic conductivities of ENR-38 was higher than of ENR-28 and ENR-46. When the thermal characterization was studied with transition glass temperature (T_g) and melting point (T_m), it was found that the increase in salt concentration resulted in an abrupt slightly increase in transition glass temperature values and melting point had slightly decrease. Epoxidized natural rubber was applied to transport Li⁺ as an ionic conducting medium, that is, solid polymer electrolyte.