

บทที่ 6

สรุปผลทดลองและข้อเสนอแนะ

6.1 สรุปผลการเตรียมเซรามิก PZT

สามารถเตรียมผง PZT ด้วยวิธีแบบ two step ซึ่งว่า ผง PZ ที่เตรียมได้มีรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ที่สอดคล้องกับข้อมูลของสาร PZ สูตร PbZrO_3 ในแฟ้มข้อมูล JCPDS หมายเลข 48-1050 และผง PZT ที่เตรียมได้มีรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ที่สอดคล้องกับข้อมูลของสาร PZT สูตร $\text{Pb}(\text{Zr}_{0.52}\text{Ti}_{0.48})\text{O}_3$ ในแฟ้มข้อมูล JCPDS หมายเลข 33-0784 ซึ่งมีโครงสร้างผลึกเป็นเตตระโกนอล (tetragonal) และทำการเผาซินเตอร์ด้วยอุณหภูมิ 1200°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมงโดยใช้อัตราการขึ้นลงของอุณหภูมิเท่ากับ 5°C ต่อนาที

6.2 สรุปโครงสร้างผลึกของผงปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (PC)

ผงปูน PC ที่ได้มีรูปแบบการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ที่สอดคล้องกับข้อมูลของสาร แคลเซียมซิลิเกต (Calcium silicate) สูตร Ca_3SiO_5 ในแฟ้มข้อมูล JCPDS หมายเลข 31-0301 ซึ่งมีโครงสร้างเป็น Anorthic ทั้งก่อนเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันและหลังเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน

6.3 สรุปผล การตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของวัสดุผสม PZT-PC

ค่าความหนาแน่น ของวัสดุผสม PZT-PC จะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อปริมาณ PZT ในระบบเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมีค่าความหนาแน่นของวัสดุผสมต่ำสุดและสูงสุดที่ปริมาณ PZT คือ 30 และ 90 % โดยปริมาตร เท่ากับ 2.71 และ 7.14 g/cm^3

6.4 สรุปผลการตรวจสอบโครงสร้างทางจุลภาคด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

เฟสของเซรามิก PZT กับ เฟสของ ปูน PC ไม่เกิดปฏิกิริยาซึ่งกันและกัน และแยกออกจากกันอย่างชัดเจน มีการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยมีแคลเซียมไฮดรอกไซด์ กระจายตัวอยู่ในโครงสร้างของปูนซีเมนต์ นอกจากนี้ยังทำให้เกิด คัลเซียมซิลิเกตไฮเดรตที่มีลักษณะคล้ายเส้นใยเลื้อยพันกันไปมา

6.5 สรุปผลการตรวจสอบสมบัติทางไฟฟ้า ของวัสดุผสมแบบ 0-3 ในระบบ PZT-PC

6.5.1 ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์และค่าตัวประกอบการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก

ค่าสภาพยอมสัมพัทธ์ (ϵ_r) และ ค่าตัวประกอบการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก($\tan\delta$) ที่อุณหภูมิห้อง และความถี่ 1 กิโลเฮิร์ตซ์พบว่าเมื่อมีปริมาณ PZT ในระบบเพิ่มขึ้น คือ ที่ปริมาณ PZT ในระบบเท่ากับ 30-90% โดยปริมาตร จะได้ค่า ϵ_r อยู่ในช่วง 108.09-536.28 ซึ่งผลการทดลองที่ได้จะสอดคล้องกับกราฟแบบ Series model และ Cube model และค่าตัวประกอบการสูญเสียทางไดอิเล็กทริก ($\tan\delta$) พบว่าจะมีค่าลดลงเมื่อปริมาณเซรามิก PZT เพิ่มขึ้น

6.5.2 ค่าสัมประสิทธิ์พีโซอิเล็กทริก ของวัสดุผสม

ค่าสัมประสิทธิ์พีโซอิเล็กทริก ของวัสดุผสมแบบ 0-3 ในระบบ PZT-PC หลังจากผ่านกระบวนการโพลที่อุณหภูมิ 130 °ซ ด้วยสนามไฟฟ้า 2 กิโลโวลต์ต่อ 1 มิลลิเมตร เป็นเวลา 45 นาที พบว่า ค่าที่ได้มีค่าสูงขึ้นตามปริมาณ PZT ที่เพิ่มขึ้นคือ ที่ปริมาณ PZT ในระบบเท่ากับ 30-90% โดยปริมาตร จะได้ค่า d_{33} อยู่ในช่วง 18-87 ตามลำดับ ซึ่งผลการทดลองที่ได้จะสอดคล้องกับกราฟแบบ Cube model

6.5.3 ค่าสัมประสิทธิ์กู่ความไฟฟ้าเชิงกล ของวัสดุผสม

ค่าสัมประสิทธิ์พีโซอิเล็กทริก ของวัสดุผสมแบบ 0-3 ในระบบ PZT-PC หลังจากผ่านกระบวนการโพลที่อุณหภูมิ 130 °ซ ด้วยสนามไฟฟ้า 2 กิโลโวลต์ต่อ 1 มิลลิเมตร เป็นเวลา 45 นาที พบว่า ค่าที่ได้มีค่าสูงขึ้นตามปริมาณ PZT ที่เพิ่มขึ้นคือ ที่ปริมาณ PZT ในระบบเท่ากับ 30 50 70 และ 90% โดยปริมาตร จะได้ค่า K_t เท่ากับ 16.25 18.24 23.74 และ 28.17 ตามลำดับ

6.6 สรุปผลการตรวจสอบสมบัติเชิงกล ของวัสดุผสม

ผลการทดลองที่ได้แสดงค่ากำลังอัดเฉลี่ยใน 3 อัตราส่วนผสมของวัสดุผสมแบบ 0-3 ในระบบ PZT-PC เท่านั้น คือ 0%PZT 30%PZT และ 60%PZT ผลการทดลองพบว่าค่ากำลังอัดมีค่าลดลงที่ 30%PZT โดยปริมาตร และจะมีค่าเพิ่มขึ้นที่ 60%PZT โดยปริมาตร ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะมีรอยแตกภายในโครงสร้างส่งผลทำให้ค่ากำลังอัดเกิดความคลาดเคลื่อน

6.7 ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยที่ได้พบว่ายังมีประเด็นปัญหาและข้อสงสัยที่น่าสนใจอีกมากมายที่ต้องการการศึกษาเพิ่มเติมอย่างละเอียด โดยเฉพาะความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆที่เป็นแนวทางในการนำไปสู่การพัฒนาวัสดุผสมพีโซอิเล็กทริกให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เช่น

1. การศึกษาถึงแบบการผสมอื่นๆนอกเหนือจากการผสมแบบ 0-3 เช่น 1-3 2-2 หรือ 3-3 เป็นต้น ว่ามีผลต่อสมบัติต่างหรือไม่อย่างไร

2. ควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงผลของระยะเวลาต่อค่าของสัมประสิทธิ์พีโซอิเล็กทริก หลังจากผ่านการโพลแล้ว

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright© by Chiang Mai University
All rights reserved