

ผนวก ก

ค่าความหนาแน่น

ตารางที่ ก-1

ค่าความหนาแน่นของไม้ไผ่สาน

ตัวอย่าง ชิ้นที่วัด	น้ำหนัก (กรัม)	ความ กว้าง (มม.)	ความ ยาว (มม.)	ความหนา (มม.)				ความหนา เฉลี่ย (มม.)	ความ หนาแน่น (กก./ลบ.ม.)
				1	2	3	4		
A1	30.05	201.80	199.80	1.12	1.32	1.43	1.80	1.42	525.78
A2	32.55	196.35	199.90	1.24	1.25	1.21	1.24	1.24	671.49
A3	35.20	202.30	199.75	1.37	1.52	1.59	1.38	1.47	594.60
A4	27.45	202.75	203.35	1.23	1.09	1.04	1.49	1.21	549.11
A5	31.79	191.70	201.45	1.24	1.52	1.21	1.02	1.25	659.87
B1	32.40	197.90	199.05	1.54	2.23	1.05	1.20	1.51	546.51
B2	28.48	200.70	198.30	0.97	1.36	0.89	1.33	1.14	629.10
B3	32.03	199.40	197.90	1.08	1.38	1.22	1.44	1.28	634.13
B4	30.03	196.50	197.50	1.39	2.29	1.60	1.18	1.62	479.13
B5	33.85	196.25	197.00	1.73	1.86	1.23	1.32	1.54	570.39
C1	25.99	198.10	196.80	1.16	1.04	1.32	1.25	1.19	559.03
C2	32.59	200.50	200.30	1.47	1.42	1.44	2.37	1.68	484.48
C3	35.78	198.90	200.70	2.12	1.59	1.91	1.65	1.82	493.16
C4	31.72	202.80	195.95	1.46	1.55	2.80	1.42	1.81	441.61
C5	28.70	203.10	197.90	0.95	1.66	1.65	1.08	1.34	534.87
ค่าเฉลี่ย								1.43	558.22