

ผนวก ง

ปริมาณการในไม้ไผ่สาน

ตารางที่ ง-1

ปริมาณการในไม้ไผ่สานหลังการแช่กาว

ตัวอย่าง ชิ้นที่วัด	น้ำหนัก ก่อนแช่กาว (กรัม)	น้ำหนัก หลังแช่กาว (กรัม)	น้ำหนักการ ที่ความเข้มข้น 30 เปอร์เซ็นต์ (กรัม)	น้ำหนัก เนื้อกาว (กรัม)	น้ำหนัก น้ำ (กรัม)	ปริมาณการ (เปอร์เซ็นต์)
B1	32.40	48.91	16.51	4.95	11.56	50.96
B2	28.48	43.13	14.65	4.40	10.26	51.44
B3	32.03	46.37	14.34	4.30	10.04	44.77
B4	30.03	48.63	18.60	5.58	13.02	61.94
B5	33.85	45.87	12.02	3.61	8.41	35.51
C1	25.99	41.56	15.57	4.67	10.90	59.91
C2	32.59	46.13	13.54	4.06	9.48	41.55
C3	35.78	50.91	15.13	4.54	10.59	42.29
C4	31.72	43.25	11.53	3.46	8.07	36.35
C5	28.70	43.25	14.55	4.37	10.19	50.70
ค่าเฉลี่ย						47.54