

งานวิจัยนี้ได้ทำการสังเคราะห์เส้นลวดนาโนไทเทเนียมโดยอกไชด์กานให้ความดันไออกของเอทานอลที่อุณหภูมิ  $750^{\circ}\text{C}$  และความดันขนาด 10 Torr ขึ้นงานที่สังเคราะห์ได้จะถูกอบอ่อนที่เวลาและอุณหภูมิแตกต่างกันไป ซึ่งลักษณะโครงสร้างของขึ้นงานจะถูกวิเคราะห์ด้วยจุลทรรศน์ทางการส่องกล้องแบบส่องกระดาษ รaman สเปกโพรสโกรีป การเลือบเบนของรังสีเอกซ์ การเรืองแสงจากการกระตุ้นด้วยไออกอน และสุดท้ายจะทำการวัดค่าการตอบสนองต่อแสงในปฏิกิริยาไฟโตแคตาไลติกด้วยเทคนิคเซลล์ไฟฟ้าสามขั้ว ภายใต้แสงของหลอดซีนตอนที่ความเข้มแสง  $7.48 \text{ mW/cm}^2$  พบว่าขนาดของเส้นลวดที่สังเคราะห์ได้มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยประมาณ 100 นาโนเมตร และมีความยาวเฉลี่ยประมาณ 10  $\mu\text{m}$  ในครั้งแรก ผลของการปฏิกิริยาไฟโตแคตาไลติกซึ่งให้เห็นว่า ค่าความหนาแน่นกระแสที่ถูกกระตุ้นด้วยแสงถูกควบคุมด้วยอุณหภูมิและเวลาที่ใช้สำหรับอบอ่อน และเมื่อคำนวณในรูปประสาทชีพการเปล่งของแสงจะพบว่าขึ้นงานที่ถูกอบอ่อนเป็นเวลา 1.5 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ  $500^{\circ}\text{C}$  จะมีค่าสูงสุดเท่ากับ 4.8%

## ABSTRACT

209658

In this research, the crystalline  $\text{TiO}_2$  nanowires were synthesized in the presence of ethanol vapor at  $750^{\circ}\text{C}$  and a pressure of 10 Torr. As-synthesized samples were then annealed at various times and temperatures. Characterizations were carried out by scanning electron microscopy, Raman spectroscopy, X-ray diffractometry, ionoluminescence, and three-electrode cell technique for determination of photocatalytic reaction using  $7.48 \text{ mW/cm}^2$  Xenon lamp. The mean diameter and length of the as-synthesized products are approximately 100 nm and 10  $\mu\text{m}$ , respectively. The results of photocatalytic reaction indicate that the photocurrent density was influenced by annealing times and annealing temperatures. The maximum efficiency of 4.8% was obtained from the sample annealed at  $500^{\circ}\text{C}$  for 1.5 h.