


บทที่ 2

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


ปรัทัศน์วรรณกรรมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การใช้งานเซรามิกในด้านความคงทนต่อการกัดกร่อนของกรดนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับปรุงสมบัติทางด้านเคมี โดยการเคลือบสารที่มีสมบัติทนต่อการกัดกร่อนจากกรดลงบนผิวของกระเบื้องเซรามิกอีกทีหนึ่ง ซึ่งสารเคลือบดังกล่าวต้องมีสมบัติทั้งทางด้านเชิงกลและเคมีที่แตกต่างจากกระเบื้องเซรามิกเคลือบที่มีใช้กันอยู่ทั่วไปในปัจจุบันในรูปแบบของกระเบื้องปูพื้น-ปูผนัง บ้านหรืออาคารต่างๆ ดังนั้น เพื่อให้กระเบื้องเซรามิกดังกล่าวมีความคงทนต่อการใช้งานในสภาวะที่เป็นกรด ในงานวิจัยนี้ได้เน้นงานวิจัยปรับปรุงสมบัติทางด้านเคมีของกระเบื้องเซรามิกโดยใช้วัสดุเคลือบที่มีส่วนผสมของ CaO , ZrO_2 และ SiO_2 หรือเรียกว่า เคลือบ CZS เนื่องจากมีความทนต่อการกัดกร่อนทางเคมีสูง และมีความแข็งแรงเชิงกลสูง [K.J. Hong และคณะ, (2003)] จากการศึกษาข้อมูลพบว่า การเติม CaO ลงในเนื้อเคลือบที่มีองค์ประกอบของ SiO_2 เป็นหลักจะสามารถต้านทานการกัดกร่อนจากกรดได้ แต่อย่างไรก็ตามหากมีการเติม ZrO_2 ในปริมาณที่ไม่เกินร้อยละ 14 โดยน้ำหนัก [V. Cannillo และคณะ, (2009)] ก็จะสามารถทำให้ความต้านทานการกัดกร่อนจากกรดเพิ่ม เนื่องจาก CaO , ZrO_2 ลง SiO_2 จะทำให้เกิดสารประกอบใหม่ในเคลือบ ได้แก่ Wollastonite (CaSiO_3) และ Calcium zirconium silicate ($\text{Ca}_2\text{ZrSi}_4\text{O}_{12}$, $\text{Ca}_3\text{ZrSi}_2\text{O}_9$, $\text{CaZrSi}_2\text{O}_9$ และ $\text{Ca}_{1.2}\text{Si}_{4.3}\text{Zr}_{0.2}\text{O}_8$) ในระบบ $\text{CaO-ZrO}_2\text{-SiO}_2$ system [K.J. Hong และคณะ, (2003)] ดัง Phase diagram ในรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 แสดงเคลือบที่มีองค์ประกอบของ CaO , ZrO_2 และ SiO_2 ในระบบ $\text{CaO-ZrO}_2\text{-SiO}_2$ ซึ่งปริมาณของสาร จะมีผลต่อการเกิดสารประกอบเคลือบชนิดต่าง ๆ [K.J. Hong และคณะ, (2003)]

ซึ่งวัฏภาคต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้แก่ $\text{Ca}_3\text{ZrSi}_2\text{O}_9$, $\text{CaZrSi}_2\text{O}_9$ และ $\text{Ca}_{1.2}\text{Si}_{4.3}\text{Zr}_{0.2}\text{O}_8$ ในระบบ $\text{CaO-ZrO}_2\text{-SiO}_2$ จะไปรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณขอบเกรนดังรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.2 แสดงการรวมตัวของวัฏภาคต่างๆ ที่เกิดขึ้นบริเวณขอบเกรนในระบบ $\text{CaO-ZrO}_2\text{-SiO}_2$ [K.J. Hong และคณะ, (2003)]

K.J. Hong และคณะ ได้ทำการศึกษาสมบัติของสารเคลือบในระบบ $\text{CaO-ZrO}_2\text{-SiO}_2$ system พบว่า การเติม CaO และ ZrO_2 ลงในเนื้อเคลือบที่มีองค์ประกอบของ SiO_2 เป็นหลัก ในปริมาณต่างๆ ดังตารางที่ 2.1 พบว่าจะสามารถต้านทานการกัดกร่อนจากกรดได้ เนื่องจาก CaO , ZrO_2 ลง SiO_2 จะทำให้เกิดสารประกอบใหม่ในเคลือบ ได้แก่ Wollastonite (CaSiO_3) and Calcium zirconium silicate ($\text{Ca}_2\text{ZrSi}_4\text{O}_{12}$, $\text{Ca}_3\text{ZrSi}_2\text{O}_9$, $\text{CaZrSi}_2\text{O}_9$ และ $\text{Ca}_{1.2}\text{Si}_{4.3}\text{Zr}_{0.2}\text{O}_8$)

ตารางที่ 2.1 แสดงส่วนผสมเคลือบทนกรด [K.J. Hong และคณะ, (2003)]


Samples	SiO ₂	CaO	ZrO ₂
C	54	33	13
D	53	33	14
G	55	31	14
H	55	30	15
I	51	37	12
J	53	35	12
K	57	31	12
L	59	29	12
M	56	34	10
IB	51	34	15

จากผลการทดลองพบว่าตัวอย่างสารเคลือบสูตร D ที่มีปริมาณ SiO_2 ปริมาณร้อยละ 53 โดยน้ำหนัก CaO ปริมาณร้อยละ 33 โดยน้ำหนัก และ ZrO_2 ปริมาณร้อยละ 14 โดยน้ำหนัก มีความต้านทานการกัดกร่อนจากกรดได้ดีที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 2.2


ตารางที่ 2.2 แสดงผลการทดสอบการทนกรด [K.J. Hong และคณะ, (2003)]

Properties	C	D	I	J
Erosion test, wear rate ($\times 10^{-4}$ g/cm ²)	9	2	4	3
Chemical durability, weight loss ($\times 10^{-1}$ g/cm ³)	0.4	1.6	1.2	10

และสูตร D มีความหนาแน่นสูงสุด และมีปริมาณรูพรุนต่ำสุดดังรูปที่ 2.3 และรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.3 ความหนาแน่นของเคลือบในระบบ CaO–ZrO₂–SiO₂ [K.J. Hong และคณะ, (2003)]



รูปที่ 2.4 ปริมาณรูพรุนของเคลือบในระบบ CaO–ZrO₂–SiO₂ [K.J. Hong และคณะ, (2003)]

จากข้อมูลที่ได้ศึกษาจาก Phase Diagram K.J. Hong และคณะ ได้ทำการศึกษาสมบัติของสารเคลือบในระบบ $\text{CaO}-\text{ZrO}_2-\text{SiO}_2$ system พบว่าการเติม CaO และ ZrO_2 ลงในเนื้อเคลือบที่มีองค์ประกอบของ SiO_2 เป็นหลักในปริมาณต่าง ๆ พบว่าจะสามารถต้านทานการกัดกร่อนจากกรดได้ เนื่องจากการเติม CaO , ZrO_2 ลงในเนื้อเคลือบที่มีองค์ประกอบของ SiO_2 จะทำให้เกิดสารประกอบในเคลือบได้แก่ Wollastonite (CaSiO_3) และ Calcium zirconium silicate ($\text{Ca}_2\text{ZrSi}_4\text{O}_{12}$) ซึ่ง Wollastonite เป็นแร่ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ Wollastonite จากธรรมชาติมีราคาที่สูงเนื่องจากไม่ได้เป็นแร่ที่มีปริมาณมาก การสังเคราะห์ Wollastonite จากวัตถุดิบตั้งต้นที่มีราคาถูกจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะได้ Wollastonite ที่มีลักษณะผลึกแบบรูปเข็มที่ทำให้มีคุณสมบัติที่ดีในด้านความแข็งแรงและทำให้เกิดความทนทานต่อการขีดข่วนและขัดสีได้เป็นอย่างดี วัตถุดิบตั้งต้นที่ใช้ในการสังเคราะห์ Wollastonite นั้นได้แก่วัตถุดิบที่มี CaO และ SiO_2

คุณสมบัติของสารเคมีที่ใช้เป็นส่วนผสมเคลือบ

1. แคลเซียมออกไซด์ (calcium oxide , CaO)

สูตรทางเคมีคือ CaO ลักษณะโดยทั่วไปเป็นผงสีขาว มีฤทธิ์เป็นด่าง ทนการกัดกร่อนได้โดยปกติแล้วจะผลิตแคลเซียมออกไซด์, CaO จากการเผาวัสดุใดๆ ที่มีส่วนผสมของหินปูน (แคลเซียมคาร์บอเนต, CaCO_3) เป็นองค์ประกอบ ณ อุณหภูมิมากกว่า 825 องศาเซลเซียส เรียกกระบวนการเผานี้ว่า calcination และจะมีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO_2) ออกมา ปูนขาวนี้ สามารถทำปฏิกิริยากับ CO_2 ที่อยู่ในอากาศโดยอาศัยระยะเวลาที่นานพอ กลับกลายเป็น CaCO_3 ได้ ดังนั้นการเก็บรักษาต้องระวังไม่ให้อากาศสามารถผ่านเข้าไปในภาชนะที่ใช้จัดเก็บได้

2. เซอร์โคเนีย (Zirconia , ZrO_2)

เตรียมได้จากแร่เซอร์โคเนียม (ZrSiO_4) เซอร์โคเนีย เป็นวัตถุดิบทนไฟสูง และมีค่าความแข็งแรงสูงกว่าซิลิกา จึงบดให้ละเอียดได้ยาก และทนต่อ Thermal Shock วัตถุดิบเซอร์โคเนีย ถูกนำมาใช้ในการเตรียม น้ำเคลือบสีขาวทึบ ใช้ทำอุปกรณ์ทนไฟในเตาเผา และนำมาใช้พ่นแผ่นรองเตาเผา เมื่อนำมาบดละเอียด โดยผสมกับดินขาวในปริมาณ 10% เซอร์โคเนียมีจุดหลอมเหลวสูงถึง 2550°C รูปผลึกเป็นแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้า มียอดปริมิตด้านบนและล่าง ประโยชน์ของเซอร์โคเนีย ใช้พ่นบุผนังเตาหลอมอะลูมิเนียม และทำแม่พิมพ์หล่ออะลูมิเนียม เนื่องจากเซอร์โคเนีย วัตถุที่ไม่เปียกอะลูมิเนียม ใช้ทำเซอร์คอนปอร์ซเลน โดยใช้เซอร์โคเนียในปริมาณ 60-70% เนื้อดินหลังการเผามีความแข็งแรงสูง และมีน้ำหนักมาก เนื่องจาก เซอร์โคเนียมีค่าความถ่วงจำเพาะสูง สามารถทนต่อการกัดกร่อน ของสารเคมีได้ดี ใช้ทำอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเคมี ผลึกของเซอร์โคเนีย เป็นอัญมณีมีค่าชนิด ซึ่งเรียกชื่อไทยว่า เพทาย

3. ซิลิกา (Silica, SiO_2)

ทรายซิลิกาสำหรับอุตสาหกรรมแก้วต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด สิ่งปลอมปนเล็กน้อย ๆ เช่น เหล็ก แมงกานีส สังกะสี โครเมียม แคลเซียม หรืออะลูมิเนียม อาจมีผลต่อสี และลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์แก้ว ส่วนทราย สำหรับหล่อประกอบด้วยคุณสมบัติหลายประการ เช่น ทนทานต่อความร้อน จากการหลอมละลายของโลหะ รักษารูปทรงของเบ้าพิมพ์ เมื่อเกิดความชื้น อากาศแทรกผ่านได้แข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับน้ำหนักของโลหะ และมีพื้นผิวเรียบ เหมาะสำหรับการเป็นเบ้าหล่อ ส่วนทรายขัดสำหรับพ่น บด และขัดจะมีความละเอียด เท่ากันเกือบทั้งหมด ทั้งนี้ต้องประกอบด้วยเหลี่ยมมุมที่ค่อนข้างแหลมสำหรับทราย ซึ่งใช้เป็นสารฟิลเลอร์ในสี พลาสติก ยาง และเซรามิก มักอยู่ในรูปของทรายบด หรือผงซิลิกา

ซิลิกา มักใช้ในการผลิตแก้ว นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมทรายซิลิกาเข้ากับ เรซินสังเคราะห์ เพื่อใช้เป็นแม่พิมพ์สำหรับการหล่อโลหะได้อีกด้วย แร่ควอตไซต์ ยังใช้ในอุตสาหกรรมการถลุงโลหะ อีกทั้งเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิต เพอร์โรซิลิคอน และที่สำคัญ ซิลิกาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเซรามิค แก้ว และสาร ซิลิคอนต่าง ๆ เช่น ซิลิโคน และโลหะซิลิคอนในอุปกรณ์กึ่งตัวนำ