

บทที่ 4

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

จากผลการศึกษานี้สามารถอภิปรายผลการทดลองการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีเคมีสีเขียวเพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวรับรู้ โดยขั้นตอนแรกได้ทำการศึกษาสภาวะที่เหมาะสม ดังนี้

4.1 ผลการศึกษาการหาสภาวะที่เหมาะสมที่ใช้ในการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโน

สภาวะที่เหมาะสมที่ใช้การสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโน มีด้วยกันหลายองค์ประกอบ เช่น ความเข้มข้นและปริมาณของสารละลายซิลเวอร์ไอออน, ความเข้มข้นและชนิดของสารรักษาเสถียรภาพ (Stabilizing agent) และขั้นตอนวิธีการสังเคราะห์ เป็นต้น

ในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้การสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีเคมีสีเขียว โดยการนำซิลเวอร์ไนเตรทละลายในสารละลายบัฟเฟอร์ที่ pH ไม่ต่ำกว่า 4.75 (ในงานวิจัยนี้ใช้ pH 4.75) จากนั้นนำสารรักษาเสถียรภาพ (stability agent) มาละลายในสารละลายบัฟเฟอร์ นำสารละลายซิลเวอร์ไนเตรทและสารละลายสารรักษาเสถียรภาพ เทรวมกัน นำเข้ากล่อง UV-C lamp (ความยาวคลื่น 100 - 280 nm) เพื่อสัมผัสกับพลังงานจากหลอด UV-C จากนั้นจะได้สารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวรับรู้ต่อไป

4.1.1 ผลการศึกษาการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีเคมีสีเขียว (Green Synthesis, Photo Reduction)


การสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีเคมีสีเขียว ชนิดและความเข้มข้นของสารรักษาเสถียรภาพ ตลอดจนเวลาที่ใช้สัมผัสกับพลังงานจากหลอด UV-C มีส่วนสำคัญในการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโน จึงต้องทำการศึกษาเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม โดยทำการศึกษาสภาวะที่เหมาะสม ดังนี้

4.1.1.1 ใช้สารรักษาเสถียรภาพ PAA

โดยหลักการของสารรักษาเสถียรภาพ PAA จะให้สารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนสีฟ้า ซึ่งความเข้มข้นและเวลาที่สัมผัสพลังงานจากหลอด UV-C มีส่วนสำคัญ จึงทำการศึกษาที่ความเข้มข้นดังต่อไปนี้

ก. สารรักษาเสถียรภาพ PAA ความเข้มข้น 2 mM

สำหรับการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีเคมีสีเขียวโดยการใช้สารเพิ่มความคงตัว PAA ความเข้มข้น 2 mM สัมผัสพลังงานจากหลอด UV-C นาน 5-70 นาที วิเคราะห์ผลการศึกษาด้วยเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ได้ผลดังรูปที่ 4.1



รูปที่ 4.1 แสดงข้อมูลของสารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีเคมีสีเขียว


โดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ PAA ความเข้มข้น 2 mM

ค่าการดูดกลืนแสง (A) และ สีของสารละลาย (B)

เมื่อพิจารณารูปที่ 4.1 ค่าการดูดกลืนแสงร่วมกับสีของสารละลายพบว่าความเข้มข้นของสารรักษาเสถียรภาพ PAA ไม่เพียงพอต่อการคงตัวของอนุภาคเงินระดับนาโน ส่งผลให้อนุภาคเงินระดับนาโนยังไม่เสถียร จึงทำการศึกษาต่อในความเข้มข้นที่ 5 มิลลิโมลาร์

ข. สารรักษาเสถียรภาพ PAA ความเข้มข้น 5 mM

สำหรับการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีเคมีสีเขียวโดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ PAA ความเข้มข้น 5 mM สัมผัสพลังงานจากหลอด UVC นาน 5-70 นาที วิเคราะห์ผลการศึกษาค่าการดูดกลืนแสง ได้ผลดังรูปที่ 4.2




รูปที่ 4.2 แสดงข้อมูลของสารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีเคมีสีเขียว โดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ PAA ความเข้มข้น 5 mM ค่าการดูดกลืนแสง (A) และ สีของสารละลาย (B)

เมื่อพิจารณารูปที่ 4.2 ค่าการดูดกลืนแสงร่วมกับสีของสารละลายพบว่าความเข้มข้นของสารรักษาเสถียรภาพ PAA ไม่เพียงพอต่อการคงตัวของอนุภาคเงินระดับนาโน ส่งผลให้อนุภาคเงินระดับนาโนยังไม่เสถียร จึงทำการศึกษาต่อในความเข้มข้นที่ 7 mM

ค. สารรักษาเสถียรภาพ PAA ความเข้มข้น 7 mM

สำหรับการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีเคมีสีเขียวโดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ PAA ความเข้มข้น 7 mM สัมผัสพลังงานจากหลอด UV-C นาน 5-70 นาที วิเคราะห์ผลการศึกษาคู่ด้วยเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ได้ผลดังรูปที่ 4.3



รูปที่ 4.3 แสดงข้อมูลของสารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีเคมีสีเขียว


โดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ PAA ความเข้มข้น 7 mM

ค่าการดูดกลืนแสง (A) และ สีของสารละลาย (B)

เมื่อพิจารณารูปที่ 4.3 ค่าการดูดกลืนแสงร่วมกับสีของสารละลายพบว่าความเข้มข้นของสารรักษาเสถียรภาพ PAA ก็ไม่เพียงพอต่อการคงตัวของอนุภาคเงินระดับนาโน ส่งผลให้อนุภาคเงินระดับนาโนยังไม่เสถียร จึงทำการศึกษาต่อในความเข้มข้นที่ 9 mM

ง. สารรักษาเสถียรภาพ PAA ความเข้มข้น 9 mM

สำหรับการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีเคมีสีเขียวโดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ PAA ความเข้มข้น 9 mM สัมผัสพลังงานจากหลอด UV-C นาน 5-70 นาที วิเคราะห์ผลการศึกษาคู่ด้วยเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ได้ผลดังรูปที่ 4.4



รูปที่ 4.4 แสดงข้อมูลของสารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีเคมีสีเขียว


โดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ PAA ความเข้มข้น 9 mM

ค่าการดูดกลืนแสง (A) และ สีของสารละลาย (B)

เมื่อพิจารณาจากรูปที่ 4.4 ค่าการดูดกลืนแสงร่วมกับสีของสารละลายพบว่าความเข้มข้นของสารรักษาเสถียรภาพ PAA แสดงว่าอนุภาคเงินเกิดความเสถียร แต่ความเข้มข้นของสารเพิ่มความคงตัวอาจจะยังน้อยเกินไป จึงทำการศึกษาต่อในความเข้มข้นที่ 13 mM

จ. สารรักษาเสถียรภาพ PAA ความเข้มข้น 13 mM

สำหรับการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีเคมีสีเขียวโดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ PAA ความเข้มข้น 13 mM สัมผัสพลังงานจากหลอด UV-C นาน 5-70 นาที วิเคราะห์ผลการศึกษาคู่ด้วยเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ได้ผลดังรูปที่ 4.5



รูปที่ 4.5 แสดงข้อมูลของสารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีเคมีสีเขียว

โดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ PAA ความเข้มข้น 13 mM

ค่าการดูดกลืนแสง (A) และ สีของสารละลาย (B)


เมื่อพิจารณารูปที่ 4.5 ค่าการดูดกลืนแสงร่วมกับสีของสารละลายพบว่าความเข้มข้นของสารรักษาเสถียรภาพ PAA แสดงว่าอนุภาคเงินเกิดความเสถียร และได้สารละลายสีที่ใกล้เคียงกับความเข้มข้น 9 mM ดังนั้นความเข้มข้นของสารรักษาเสถียรภาพ ที่ 13 mM เป็นความเข้มข้นที่มากเกินไปจนจำเป็นในการสังเคราะห์ฯ ฉะนั้นจึงใช้สารรักษาเสถียรภาพ ที่ความเข้มข้น 9 mM

สรุปผลการศึกษาการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีเคมีสีเขียวโดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ PAA

การสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีเคมีสีเขียว โดยการสัมผัสพลังงานจากหลอด UV-C นาน 5, 7, 10, 20, 30, 40, 50, 60 และ 70 นาที ตามลำดับ และใช้สารรักษาเสถียรภาพ PAA ความเข้มข้น 2, 5, 7, 9, และ 13 mM จะได้สารละลายสีฟ้า

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสม จะศึกษาด้วยเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงเพื่อดูค่าการดูดกลืนแสง ประกอบกับระยะเวลา (นาที) ที่ใช้ในการสังเคราะห์ตลอดจนความเข้มข้นของสารรักษาเสถียรภาพ ซึ่งสภาวะที่เหมาะสมของสารเพิ่มความคงตัว PAA ที่ความเข้มข้น 9 mM โดยการสังเคราะห์ภายใต้หลอด UV-C นาน 50 นาที

เพื่อเป็นการยืนยันผลการศึกษาอนุภาคเงินระดับนาโนที่มีสารรักษาเสถียรภาพ ตัวช่วยให้อนุภาคเงินเกิดความเสถียร จึงใช้เครื่องวัดศักย์ไฟฟ้าซีต้า (Zetasizer Nano ZS) เพื่อทำการศึกษารูปร่างของอนุภาคได้ผลการศึกษาดังรูปที่ 4.6 ประจุของอนุภาคเงินได้ผลการศึกษาดังตารางที่ 4.1 และทำการศึกษาลักษณะทางกายภาพของอนุภาคเงินระดับนาโนด้วยเครื่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope: TEM) ได้ผลการศึกษาดังรูปที่ 4.7




ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงประจุของอนุภาค

รูปที่ 4.6 แสดงผลการศึกษาขนาดและประจุสารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์

ด้วยวิธีเคมีสีเขียวโดยใช้สารเพิ่มความคงตัว PAA ความเข้มข้น 9 mM

ก. สีของสารละลาย

ข. ขนาดของอนุภาค




รูปที่ 4.7 แสดงผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพสารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์

ด้วยวิธีเคมีสีเขียวโดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ PAA ความเข้มข้น 9 mM

ก. ขนาดสเกล 50 nm

ข. ขนาดสเกล 20 nm

จากรูปที่ 4.7 พบว่า อนุภาคเงินระดับนาโนมีขนาดอนุภาคมากมายที่เกิดขึ้น รูปที่ 4.8 จะแสดงถึงค่าเฉลี่ยของขนาดอนุภาค



รูปที่ 4.8 แสดงค่าการกระจายตัวของขนาดอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีเคมีสีเขียวโดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ PAA ความเข้มข้น 9 mM

สรุปผลการศึกษาการหาสถานะที่เหมาะสมที่ใช้ในการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีเคมีสีเขียวโดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ PAA ความเข้มข้น 9 mM



การสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีเคมีสีเขียวโดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ PAA ความเข้มข้น 9 mM จะได้สารละลายสีฟ้า แต่เนื่องจากผลการศึกษขนาดและประจุ พบว่าอนุภาคเงินระดับนาโนยังมีขนาดใหญ่ จึงต้องทำการศึกษานิคของสารเพิ่มความคงตัวชนิดอื่นต่อไป

4.1.1.2 ใช้สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS

โดยหลักการของสารรักษาเสถียรภาพ CoPSS จะให้สารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนสีส้ม ซึ่งความเข้มข้นและระยะเวลาที่สัมผัสพลังงานจากหลอด UV-C มีส่วนสำคัญ จึงทำการศึกษาที่ความเข้มข้นดังต่อไปนี้

ก. สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS ความเข้มข้น 1 mM

สำหรับการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีเคมีสีเขียว โดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS ความเข้มข้น 1 mM สัมผัสพลังงานจากหลอด UV-C นาน 5-70 นาที วิเคราะห์ผลการศึกษาคู่ด้วยเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ได้ผลดังรูปที่ 4.9



รูปที่ 4.9 แสดงข้อมูลของสารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีเคมีสีเขียว


โดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS ความเข้มข้น 1 mM

ค่าการดูดกลืนแสง (A) และ สีของสารละลาย (B)

เมื่อพิจารณารูปที่ 4.9 ค่าการดูดกลืนแสงร่วมกับสีของสารละลายพบว่าความเข้มข้นของสารรักษาเสถียรภาพ CoPSS ไม่เพียงพอต่อการคงตัวของอนุภาคเงินระดับนาโน ส่งผลให้อนุภาคเงินระดับนาโนยังไม่เสถียร จึงทำการศึกษาต่อในความเข้มข้นที่ 4 mM

ข. สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS ความเข้มข้น 4 mM

สำหรับการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีเคมีสีเขียวโดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS ความเข้มข้น 4 mM สัมผัสพลังงานจากหลอด UV-C นาน 5-70 นาที วิเคราะห์ผลการศึกษาค่าการดูดกลืนแสง ได้ผลดังรูปที่ 4.10



รูปที่ 4.10 แสดงข้อมูลของสารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีเคมีสีเขียว



โดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS ความเข้มข้น 4 mM

ค่าการดูดกลืนแสง (A) และ สีของสารละลาย (B)

เมื่อพิจารณารูปที่ 4.10 ค่าการดูดกลืนแสงร่วมกับสีของสารละลายพบว่าความเข้มข้นของสารรักษาเสถียรภาพ CoPSS ไม่เพียงพอต่อการคงตัวของอนุภาคเงินระดับนาโน ส่งผลให้อนุภาคเงินระดับนาโนยังไม่เสถียร จึงทำการศึกษาต่อในความเข้มข้นที่ 5 mM

ค. สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS ความเข้มข้น 5 mM

สำหรับการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีเคมีสีเขียวโดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS ความเข้มข้น 5 mM สัมผัสพลังงานจากหลอด UV-C นาน 5-70 นาที วิเคราะห์ผลการศึกษาค่าการดูดกลืนแสง ได้ผลดังรูปที่ 4.11



รูปที่ 4.11 แสดงข้อมูลของสารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีเคมีสีเขียว


โดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS ความเข้มข้น 5 mM

ค่าการดูดกลืนแสง (A) และ สีของสารละลาย (B)

เมื่อพิจารณารูปที่ 4.11 ค่าการดูดกลืนแสงร่วมกับสีของสารละลายพบว่าความเข้มข้นของสารรักษาเสถียรภาพ CoPSS ยังไม่เพียงพอต่อการคงตัวของอนุภาคเงินระดับนาโน ส่งผลให้อนุภาคเงินระดับนาโนยังไม่เสถียร จึงทำการศึกษาต่อในความเข้มข้นที่ 7 mM

ง. สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS ความเข้มข้น 7 mM

สำหรับการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีเคมีสีเขียวโดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS ความเข้มข้น 7 mM สัมผัสพลังงานจากหลอด UV-C นาน 5-70 นาที วิเคราะห์ผลการศึกษาคู่ด้วยเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ได้ผลดังรูปที่ 4.12



รูปที่ 4.12 แสดงข้อมูลของสารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีเคมีสีเขียว


โดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS ความเข้มข้น 7 mM

ค่าการดูดกลืนแสง (A) และ สีของสารละลาย (B)

เมื่อพิจารณารูปที่ 4.12 ค่าการดูดกลืนแสงร่วมกับสีของสารละลายพบว่าความเข้มข้นของสารรักษาเสถียรภาพ CoPSS แสดงว่าอนุภาคเงินเสถียร แต่ความเข้มข้นของสารรักษาเสถียรภาพอาจจะยังน้อยเกินไป จึงทำการศึกษาต่อในความเข้มข้นที่ 9 mM

ง. สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS ความเข้มข้น 9 mM

สำหรับการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีเคมีสีเขียวโดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS ความเข้มข้น 9 mM สัมผัสพลังงานจากหลอด UV-C นาน 5-70 นาที วิเคราะห์ผลการศึกษาค่าการดูดกลืนแสง ได้ผลดังรูปที่ 4.12



รูปที่ 4.13 แสดงข้อมูลของสารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีเคมีสีเขียว

โดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS ความเข้มข้น 9 mM

ค่าการดูดกลืนแสง (A) และ สีของสารละลาย (B)


เมื่อพิจารณารูปที่ 4.13 ค่าการดูดกลืนแสงร่วมกับสีของสารละลายพบว่าความเข้มข้นของสารรักษาเสถียรภาพ CoPSS แสดงว่าอนุภาคเงินเกิดความเสถียร และได้สารละลายสีที่ใกล้เคียงกับความเข้มข้น 7 mM ดังนั้นความเข้มข้นของสารรักษาเสถียรภาพ ตัวที่ 9 mM เป็นความเข้มข้นที่มากเกินไปจนจำเป็นในการสังเคราะห์ ฉะนั้นจึงใช้สารรักษาเสถียรภาพ ที่ความเข้มข้น 7 mM

สรุปผลการศึกษาการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีเคมีสีเขียวโดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS

การสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีเคมีสีเขียว โดยการสัมผัสพลังงานจากหลอด UVC นาน 5, 7, 10, 20, 30, 40, 50, 60 และ 70 นาที ตามลำดับ และใช้สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS ความเข้มข้น 1, 4, 5, 7, และ 9 mM จะได้สารละลายสีส้ม

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสม จะศึกษาด้วยเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงเพื่อดูค่าการดูดกลืนแสง ประกอบกับระยะเวลา (นาที) ที่ใช้ในการสังเคราะห์ตลอดจนความเข้มข้นของสารรักษาเสถียรภาพ ซึ่งสภาวะที่เหมาะสมของสารเพิ่มความคงตัว CoPSS ที่ความเข้มข้น 7 mM โดยการสังเคราะห์ภายใต้หลอด UV-C นาน 50 นาที

เพื่อเป็นการยืนยันผลการศึกษาอนุภาคเงินระดับนาโนที่มีสารรักษาเสถียรภาพ ช่วยให้อนุภาคเงินเกิดความเสถียร จึงใช้เครื่องวัดศักย์ไฟฟ้าซีต้า (Zetasizer Nano ZS) เพื่อทำการศึกษขนาดและประจุของอนุภาคเงินระดับได้ผลการศึกษาดังรูปที่ 4.14 และทำการศึกษาลักษณะทางกายภาพของอนุภาคด้วยเครื่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope: TEM) ได้ผลการศึกษาดังรูปที่ 4.15




ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงประจุของอนุภาค

รูปที่ 4.14 แสดงผลการศึกษานาโนและประจุสารละลายอนุภาคนาโนระดับนาโนที่สังเคราะห์

ด้วยวิธีเคมีสีเขียวโดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS ความเข้มข้น 7 mM

ก. สีของสารละลาย

ข. ขนาดของอนุภาค




รูปที่ 4.15 แสดงผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพสารละลายอนุภาคนาโนระดับนาโนที่สังเคราะห์

ด้วยวิธีเคมีสีเขียวโดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS ความเข้มข้น 7 mM

ก. ขนาดสเกล 50 nm

ข. ขนาดสเกล 20 nm

จากรูปที่ 4.15 พบว่า อนุภาคเงินระดับนาโนมีขนาดอนุภาคมากมายที่เกิดขึ้น รูปที่ 4.16 ได้แสดงถึงค่าเฉลี่ยของขนาดอนุภาค



รูปที่ 4.16 แสดงค่าการกระจายตัวของขนาดอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีเคมีสีเขียว โดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS ความเข้มข้น 7 mM

สรุปผลการศึกษาการหาสถานะที่เหมาะสมที่ใช้ในการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโน ด้วยวิธีเคมีสีเขียวโดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS ความเข้มข้น 7 mM


การสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีเคมีสีเขียวโดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS ความเข้มข้น 7 mM จะได้สารละลายสีส้ม และผลการศึกษานขนาดและประจุ พบว่าอนุภาคเงินระดับนาโนมีขนาดเล็กเหมาะสมที่จะประยุกต์ใช้เป็นตัวรับรู้ แต่การประยุกต์ใช้เป็นตัวรับรู้ สีของสารละลายจะมีสีเหลืองอ่อน ซึ่งเป็นเฉดสีเดียวกับสารละลายก่อนการประยุกต์ใช้งาน อาจส่งผลต่อการวิเคราะห์ด้วยเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง จึงต้องทำการศึกษานิคของสารรักษาเสถียรภาพ อีกหนึ่งชนิด ดังนี้

4.1.1.3 ใช้สารรักษาเสถียรภาพ PMA

โดยหลักการของสารเพิ่มความคงตัว PMA จะให้สารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนสีส้ม ซึ่งความเข้มข้นและระยะเวลาที่สัมผัสพลังงานจากหลอด UV-C มีส่วนสำคัญ จึงทำการศึกษาที่ความเข้มข้นดังต่อไปนี้

ก. สารรักษาเสถียรภาพ PMA ความเข้มข้น 1 mM

สำหรับการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีเคมีสีเขียวโดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ PMA ความเข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์ สัมผัสพลังงานจากหลอด UV-C นาน 5-80 นาที วิเคราะห์ผลการศึกษาคู่ด้วยเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ได้ผลดังรูปที่ 4.17



รูปที่ 4.17 แสดงข้อมูลของสารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีเคมีสีเขียว


โดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ PMA ความเข้มข้น 1 mM

ค่าการดูดกลืนแสง (A) และ สีของสารละลาย (B)

เมื่อพิจารณารูปที่ 4.17 ค่าการดูดกลืนแสงร่วมกับสีของสารละลายพบว่าความเข้มข้นของสารรักษาเสถียรภาพ PMA ไม่เพียงพอต่อการคงตัวของอนุภาคเงินระดับนาโน ส่งผลให้อนุภาคเงินระดับนาโนยังไม่เสถียร จึงทำการศึกษาต่อในความเข้มข้นที่ 3 mM

ข. สารรักษาเสถียรภาพ PMA ความเข้มข้น 3 mM

สำหรับการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีเคมีสีเขียวโดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ PMA ความเข้มข้น 3 mM สัมผัสพลังงานจากหลอด UV-C นาน 5-80 นาที วิเคราะห์ผลการศึกษาคู่ด้วยเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ได้ผลดังรูปที่ 4.18



รูปที่ 4.18 แสดงข้อมูลของสารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีเคมีสีเขียว


โดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ PMA ความเข้มข้น 3 mM

ค่าการดูดกลืนแสง (A) และ สีของสารละลาย (B)

เมื่อพิจารณารูปที่ 4.18 ค่าการดูดกลืนแสงร่วมกับสีของสารละลายพบว่าความเข้มข้นของสารรักษาเสถียรภาพ PMA ไม่เพียงพอต่อการคงตัวของอนุภาคเงินระดับนาโน ส่งผลให้อนุภาคเงินระดับนาโนยังไม่เสถียร จึงทำการศึกษาต่อในความเข้มข้นที่ 5 mM

ค. สารรักษาเสถียรภาพ PMA ความเข้มข้น 5 mM

สำหรับการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีเคมีสีเขียวโดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ PMA ความเข้มข้น 5 mM สัมผัสพลังงานจากหลอด UV-C นาน 5-80 นาที วิเคราะห์ผลการศึกษาคู่ด้วยเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ได้ผลดังรูปที่ 4.19



รูปที่ 4.19 แสดงข้อมูลของสารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีเคมีสีเขียว



โดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ PMA ความเข้มข้น 5 mM

ค่าการดูดกลืนแสง (A) และ สีของสารละลาย (B)

เมื่อพิจารณารูปที่ 4.19 ค่าการดูดกลืนแสงร่วมกับสีของสารละลายพบว่าความเข้มข้นของสารรักษาเสถียรภาพ PMA ก็ไม่เพียงพอต่อการคงตัวของอนุภาคเงินระดับนาโน ส่งผลให้อนุภาคเงินระดับนาโนยังไม่เสถียร จึงทำการศึกษาต่อในความเข้มข้นที่ 7 mM

ง. สารรักษาเสถียรภาพ PMA ความเข้มข้น 7 mM

สำหรับการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีเคมีสีเขียวโดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ PMA ความเข้มข้น 7 mM สัมผัสพลังงานจากหลอด UV-C นาน 5-80 นาที วิเคราะห์ผลการศึกษาค่าการดูดกลืนแสง ได้ผลดังรูปที่ 4.20



รูปที่ 4.20 แสดงข้อมูลของสารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีเคมีสีเขียว


โดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ PMA ความเข้มข้น 7 mM

ค่าการดูดกลืนแสง (A) และ สีของสารละลาย (B)

เมื่อพิจารณารูปที่ 4.20 ค่าการดูดกลืนแสงร่วมกับสีของสารละลายพบว่าความเข้มข้นของสารรักษาเสถียรภาพ PMA แสดงว่าอนุภาคเงินเกิดความเสถียร แต่ความเข้มข้นของสารรักษาเสถียรภาพ อาจจะยังน้อยเกินไป จึงทำการศึกษาต่อในความเข้มข้นที่ 9 mM

ง. สารรักษาเสถียรภาพ PMA ความเข้มข้น 9 mM

สำหรับการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีเคมีสีเขียวโดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ PMA ความเข้มข้น 9 mM สัมผัสพลังงานจากหลอด UV-C นาน 5-80 นาที วิเคราะห์ผลการศึกษาด้วยเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง ได้ผลดังรูปที่ 4.21



รูปที่ 4.21 แสดงข้อมูลของสารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีเคมีสีเขียว

โดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ PMA ความเข้มข้น 9 mM

ค่าการดูดกลืนแสง (A) และ สีของสารละลาย (B)


เมื่อพิจารณารูปที่ 4.21 ค่าการดูดกลืนแสงร่วมกับสีของสารละลายพบว่าความเข้มข้นของสารรักษาเสถียรภาพ PMA แสดงว่าอนุภาคเงินเกิดความเสถียร และได้สารละลายสีที่ใกล้เคียงกับความเข้มข้น 7 mM ดังนั้นความเข้มข้นของสารรักษาเสถียรภาพ ที่ 9 mM เป็นความเข้มข้นที่มากเกินไปจนจำเป็นในการสังเคราะห์ ฉะนั้นจึงใช้สารรักษาเสถียรภาพ ที่ความเข้มข้น 7 mM

สรุปผลการศึกษาการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีเคมีสีเขียวโดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ PMA

การสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีเคมีสีเขียว โดยการสัมผัสพลังงานจากหลอด UVC นาน 5, 7, 10, 20, 30, 40, 50, 60 และ 80 นาที ตามลำดับ และใช้สารรักษาเสถียรภาพ PMA ความเข้มข้น 1, 3, 5, 7, และ 9 mM จะได้สารละลายสีชมพู

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสม จะศึกษาด้วยเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงเพื่อดูค่าการดูดกลืนแสง ประกอบกับระยะเวลา (นาที) ที่ใช้ในการสังเคราะห์ตลอดจนความเข้มข้นของสารรักษาเสถียรภาพ ซึ่งสภาวะที่เหมาะสมของสารเพิ่มความคงตัว PMA ที่ความเข้มข้น 7 mM โดยการสังเคราะห์ภายใต้หลอด UV-C นาน 30 นาที

เพื่อเป็นการยืนยันผลการศึกษาอนุภาคเงินระดับนาโนที่มีสารรักษาเสถียรภาพ ช่วยให้อนุภาคเงินเกิดความเสถียร จึงใช้เครื่องวัดศักย์ไฟฟ้าซีต้า (Zetasizer Nano ZS) เพื่อทำการศึกษขนาดและประจุของอนุภาคเงินระดับได้ผลการศึกษาดังรูปที่ 4.22 และทำการศึกษาลักษณะทางกายภาพของอนุภาคด้วยเครื่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope: TEM) ได้ผลการศึกษาดังรูปที่ 4.23




ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงประจุของอนุภาค

รูปที่ 4.22 แสดงผลการศึกษานาโนและประจุสารละลายอนุภาคนาโนระดับนาโนที่สังเคราะห์

ด้วยวิธีเคมีสีเขียวโดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ PMA ความเข้มข้น 7 mM

ก. สีของสารละลาย ข. ขนาดของอนุภาค




รูปที่ 4.23 แสดงผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพสารละลายอนุภาคนาโนระดับนาโนที่สังเคราะห์

ด้วยวิธีเคมีสีเขียวโดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ PMA ความเข้มข้น 7 mM

ก. ขนาดสเกล 50 nm ข. ขนาดสเกล 10 nm

จากรูปที่ 4.23 พบว่า อนุภาคเงินระดับนาโนมีขนาดอนุภาคมากมายที่เกิดขึ้น รูปที่ 4.24 จะแสดงถึงค่าเฉลี่ยของขนาดอนุภาค




รูปที่ 4.24 แสดงค่าการกระจายตัวของขนาดอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีเคมีสีเขียว โดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ PMA ความเข้มข้น 7 mM

สรุปผลการศึกษาการหาสถานะที่เหมาะสมที่ใช้ในการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโน ด้วยวิธีเคมีสีเขียวโดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ PMA ความเข้มข้น 7 mM

การสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีเคมีสีเขียวโดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ PMA ความเข้มข้น 7 mM จะได้สารละลายสีชมพู และผลการศึกษานาโนและประจุ พบว่าอนุภาคเงินระดับนาโนมีขนาดเล็กและเสถียรมาก ตลอดจนถึงของสารละลายฯ เมื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวรับรู้ สีของสารละลายฯจะเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีเหลือง ซึ่งเกิดการเปลี่ยนสีแตกต่างกันอย่างชัดเจน จึงเหมาะสมที่จะนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวรับรู้มากที่สุด

4.1.2 กลไกการเกิดอนุภาคเงินระดับนาโน ที่สังเคราะห์โดยวิธีการรีดักชันทางแสง ในที่นี้จะอธิบายในกรณีการใช้ PMA เป็นสารรักษาเสถียรภาพ

การสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยปฏิกิริยารีดักชันโดยการใช้พลังงานของแสงจากหลอด UV-C ทำให้เกิดสารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนสีชมพู ซึ่งสารละลายที่ให้สีชมพูเกิดจากพลังงานของแสงจากหลอด UV-C มีพลังงานต่ำ ทำให้ปฏิกิริยารีดักชันของซิลเวอร์ไอออนเกิดขึ้นอย่างไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้มีปริมาณของซิลเวอร์ไอออนเหลืออยู่ ซิลเวอร์ไอออนที่เหลืออยู่จะเข้าทำปฏิกิริยากับอนุภาคเงินระดับนาโน เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนในรูปของ Ag^+/COO^- ซึ่งสารประกอบเชิงซ้อนชนิดนี้จะเหนี่ยวนำให้อนุภาคของน้ำที่อยู่รอบๆเกิดการผลัดออกจากโครงสร้าง ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้สารประกอบเชิงซ้อน Ag^+/COO^- มีความชอบน้ำลดน้อยลง ระยะห่างที่โมเลกุลของน้ำถูกผลัดออกออกจากสารประกอบเชิงซ้อน Ag^+/COO^- ทำให้ค่าการกระเจิงแสงแตกต่างกัน สีที่เห็นก็จะปรากฏออกมาแตกต่างกัน ซึ่งสามารถอธิบายโดยใช้รูปที่ 4.25 ได้ดังนี้





รูปที่ 4.25 แสดงกลไกการเกิดอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีเคมีสีเขียว



4.1.3 ผลการศึกษาการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีทางเคมี (Chemical reduction)

การสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีทางเคมี ชนิดและความเข้มข้นของสารรักษาเสถียรภาพ มีส่วนสำคัญในการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโน จึงต้องทำการศึกษาเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม โดยทำการศึกษาสภาวะที่เหมาะสม ดังนี้

4.1.3.1 ใช้สารรักษาเสถียรภาพ PAA

โดยหลักการของสารรักษาเสถียรภาพ PAA จะให้สารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนสีเหลือง ซึ่งความเข้มข้นมีส่วนสำคัญ จึงทำการศึกษาที่ความเข้มข้นและได้ผลการศึกษาดังนี้





รูปที่ 4.26 การสังเคราะห์ห่อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีทางเคมีโดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ PAA

ก.1 ค่าการดูดกลืนแสงของความเข้มข้น 0.05-0.3 mM และ ข.1 0.5-5.0 mM

ก.2 สีของสารละลายของความเข้มข้น 0.05-0.3 mM และ ข.2 0.5-5.0 mM

จากผลการศึกษาการสังเคราะห์ห่อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีทางเคมีโดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ PAA ความเข้มข้น 0.05-5.0 mM ได้สารละลายสีเหลือง ซึ่งมีค่าการดูดกลืนแสงใกล้เคียงกัน ส่งผลให้การนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวรับรู้ไม่เหมาะสม เพราะสีของสารละลายที่เปลี่ยนแปลงยังอยู่ในเฉดสีเดียวกัน แต่เพื่อเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์วิเคราะห์ จึงทำการเลือกสารเพิ่มความคงตัวความเข้มข้นที่ 1 mM เพราะเป็นความเข้มข้นที่เหมาะสม มีการใช้สารเคมีไม่มากหรือน้อยจนเกินไป


เพื่อเป็นการยืนยันผลการศึกษาอนุภาคเงินระดับนาโนที่มีสารรักษาเสถียรภาพ ช่วยให้อนุภาคเงินเกิดความเสถียร จึงใช้เครื่องวัดศักย์ไฟฟ้าซีต้า (Zetasizer Nano ZS) เพื่อทำการศึกษาประจุของอนุภาคเงินระดับนาโน ได้ผลการศึกษาดังตารางที่ 4.4 และทำการศึกษาลักษณะทางกายภาพของอนุภาคด้วยเครื่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope: TEM) ได้ผลการศึกษาดังรูปที่ 4.28

ชนิดของสารเพิ่มความคงตัว	ครั้งที่ 1 (mV)	ครั้งที่ 2 (mV)	ครั้งที่ 3 (mV)	ค่าเฉลี่ย (mV)
PAA	-34.82	-37.51	-35.11	-34.15



ตารางที่ 4.4 (ซ้าย) แสดงผลการศึกษาประจุสารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีทางเคมีโดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ PAA ความเข้มข้น 1 mM

รูปที่ 4.27 (ขวา) แสดงสีของสารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีทางเคมีโดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ PAA ความเข้มข้น 1 mM




รูปที่ 4.28 แสดงผลการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีทางเคมี

โดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ PAA ความเข้มข้น 1 mM

ก. ขนาดสเกล 50 nm

ข. ขนาดสเกล 20 nm

จากรูปที่ 4.28 พบว่า อนุภาคเงินระดับนาโนมีขนาดอนุภาคมากมายที่เกิดขึ้น รูปที่ 4.30 จะแสดงถึงค่าเฉลี่ยของขนาดอนุภาค




รูปที่ 4.29 แสดงค่าการกระจายตัวของขนาดอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีทางเคมี โดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ PAA ความเข้มข้น 1 mM

สรุปผลการศึกษาการหาสภาวะที่เหมาะสมที่ใช้ในการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโน ด้วยวิธีทางเคมี โดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ PAA ความเข้มข้น 1 mM


การสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีทางเคมี โดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ PAA ความเข้มข้น 1 mM จะได้สารละลายสีเหลือง และผลการศึกษาประจุ พบว่าอนุภาคเงินระดับนาโนมีขนาดเล็กและเสถียรมาก ตลอดจนถึงของสารละลายฯ เมื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวรับรู้สีของสารละลายฯจะเปลี่ยนจากสีเหลืองกลายเป็นสีเหลืองอ่อน ซึ่งเปลี่ยนเกณฑ์ใกล้เคียงกับสารละลายฯ จึงไม่เหมาะสมที่จะใช้ประยุกต์ใช้เป็นตัวรับรู้


4.1.3.2 ใช้สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS

โดยหลักการของสารรักษาเสถียรภาพ CoPSS จะให้สารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนสีเหลืองเช่นเดียวกัน ซึ่งความเข้มข้นมีส่วนสำคัญ จึงทำการศึกษาที่ความเข้มข้นและได้ผลการศึกษาดังนี้




ก.2





ข.2



รูปที่ 4.30 การสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีทางเคมีโดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS

ก.1 ค่าการดูดกลืนแสงของความเข้มข้น 0.05-0.3 mM และ ข.1 0.5-5.0 mM

ก.2 สีของสารละลายของความเข้มข้น 0.05-0.3 mM และ ข.2 0.5-5.0 mM

จากผลการศึกษาการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีทางเคมีโดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS ความเข้มข้น 0.05-5.0 mM ได้สารละลายสีเหลือง ซึ่งมีค่าการดูดกลืนแสงใกล้เคียงกัน ส่งผลให้การนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวรับรู้ไม่เหมาะสม เพราะสีของสารละลายที่เปลี่ยนแปลงยังอยู่ในเฉดสีเดียวกัน แต่เพื่อเป็นการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ จึงทำการเลือกสารรักษาเสถียรภาพ ที่ความเข้มข้น 1 mM เพราะเป็นความเข้มข้นที่เหมาะสม มีการใช้สารเคมีไม่มากหรือน้อยจนเกินไป


เพื่อเป็นการยืนยันผลการศึกษานอนุภาคเงินระดับนาโนที่มีสารรักษาเสถียรภาพ ช่วยให้ อนุภาคเงินเกิดความเสถียร จึงใช้เครื่องวัดศักย์ไฟฟ้าซีต้า (Zetasizer Nano ZS) เพื่อทำการศึกษา ประจุของอนุภาคเงินระดับนาโน ได้ผลการศึกษาดังรูปที่ 4.5 และทำการศึกษาลักษณะทางกายภาพ ของอนุภาคด้วยเครื่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope: TEM) ได้ผลการศึกษาดังรูปที่ 4.32

ชนิดของ สารเพิ่มความคงตัว	ครั้งที่1 (mV)	ครั้งที่2 (mV)	ครั้งที่3 (mV)	ค่าเฉลี่ย (mV)
CoPSS	-41.51	-38.76	-40.81	-40.36




ตารางที่ 4.5 (ซ้าย) แสดงผลการศึกษาประจุสารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ ด้วยวิธีทางเคมีโดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS ความเข้มข้น 1 mM

รูปที่ 4.31 (ขวา) แสดงสีของสารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีทางเคมี โดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS ความเข้มข้น 1 mM



รูปที่ 4.32 แสดงผลการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีทางเคมี โดยการใช้สาร รักษาเสถียรภาพ CoPSS ความเข้มข้น 1 mM ขนาดสเกล 20 nm

จากรูปที่ 4.33 พบว่า อนุภาคเงินระดับนาโนมีขนาดอนุภาคมากมายที่เกิดขึ้น รูปที่ 4.33 จะแสดงถึงค่าเฉลี่ยของขนาดอนุภาค





รูปที่ 4.33 แสดงค่าการกระจายตัวของขนาดอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีทางเคมี โดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS ความเข้มข้น 1 mM

สรุปผลการศึกษการหาสภาวะที่เหมาะสมที่ใช้ในการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโน ด้วยวิธีทางเคมีโดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS ความเข้มข้น 1 mM


การสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีทางเคมีโดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS ความเข้มข้น 1 mM จะได้สารละลายสีเหลือง และผลการศึกษาประจุ พบว่าอนุภาคเงินระดับนาโนมีขนาดเล็กและเสถียรมาก ตลอดจนถึงของสารละลายฯ เมื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวรับรู้สีของสารละลายฯจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีเหลืองอ่อน ซึ่งเปลี่ยนเฉดสีใกล้เคียงกับสารละลายฯ จึงไม่เหมาะสมที่จะประยุกต์ใช้เป็นตัวรับรู้

4.1.3.3 ใช้สารรักษาเสถียรภาพ PMA


โดยหลักการของสารรักษาเสถียรภาพ PMA จะให้สารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนสีเหลือง ซึ่งความเข้มข้นมีส่วนสำคัญ จึงทำการศึกษาที่ความเข้มข้นและได้ผลการศึกษาดังนี้



ข.1



ข.2



รูปที่ 4.34 การสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีทางเคมีโดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ PMA

ก.1 ค่าการดูดกลืนแสงของความเข้มข้น 0.05-0.3 mM และ ข.1 0.5-5.0 mM

ก.2 สีของสารละลายของความเข้มข้น 0.05-0.3 mM และ ข.2 0.5-5.0 mM

จากผลการศึกษาการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีทางเคมีโดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ PMA ความเข้มข้น 0.05-5.0 mM ได้สารละลายสีเหลือง ซึ่งมีค่าการดูดกลืนแสงใกล้เคียงกัน ส่งผลให้การนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวรับรู้ไม่เหมาะสม เพราะสีของสารละลายที่เปลี่ยนแปลงยังอยู่ในเขตสีเดียวกัน แต่เพื่อเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์วิเคราะห์ จึงทำการเลือกสารรักษาเสถียรภาพ ความเข้มข้นที่ 1 mM เพราะเป็นความเข้มข้นที่เหมาะสม มีการใช้สารเคมีไม่น้อยหรือน้อยจนเกินไป


เพื่อเป็นการยืนยันผลการศึกษาอนุภาคเงินระดับนาโนที่มีสารรักษาเสถียรภาพ ช่วยให้อนุภาคเงินเกิดความเสถียร จึงใช้เครื่องวัดศักย์ไฟฟ้าซีต้า (Zetasizer Nano ZS) เพื่อทำการศึกษาประจุของอนุภาคเงินระดับนาโน ได้ผลการศึกษาดังรูปที่ 4.6 และทำการศึกษาลักษณะทางกายภาพของอนุภาคด้วยเครื่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission Electron Microscope: TEM) ได้ผลการศึกษาดังรูปที่ 4.36

ชนิดของสารเพิ่มความคงตัว	ครั้งที่ 1 (mV)	ครั้งที่ 2 (mV)	ครั้งที่ 3 (mV)	ค่าเฉลี่ย (mV)
PMA	-34.82	-37.51	-35.11	-37.90



ตารางที่ 4.6 (ซ้าย) แสดงผลการศึกษาประจุสารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีทางเคมีโดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ PAA ความเข้มข้น 1 mM

รูปที่ 4.35 (ขวา) แสดงสีของสารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีทางเคมีโดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ PAA ความเข้มข้น 1 mM




รูปที่ 4.36 แสดงผลการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีทางเคมี

โดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ PMA ความเข้มข้น 1 mM

ก. ขนาดสเกล 50 nm ข. ขนาดสเกล 20 nm

จากรูปที่ 4.37 พบว่า อนุภาคเงินระดับนาโนมีขนาดอนุภาคมากมายที่เกิดขึ้น รูปที่ 4.37 จะแสดงถึงค่าเฉลี่ยของขนาดอนุภาค




รูปที่ 4.37 แสดงค่าการกระจายตัวของขนาดอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีทางเคมี โดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ PMA ความเข้มข้น 1 mM

สรุปผลการศึกษาการหาสถานะที่เหมาะสมที่ใช้ในการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโน ด้วยวิธีทางเคมี โดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ PMA ความเข้มข้น 1 mM

การสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีทางเคมีโดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ PMA ความเข้มข้น 1 mM จะได้สารละลายสีเหลือง และผลการศึกษาประจุ พบว่าอนุภาคเงินระดับนาโนมีขนาดเล็กและเสถียรมาก ตลอดจนถึงของสารละลายฯ เมื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวรับรู้สีของสารละลายฯจะเปลี่ยนจากสีเหลืองกลายเป็นสีเหลืองอ่อน ซึ่งเปลี่ยนเจดสีใกล้เคียงกับสารละลายฯ จึงไม่เหมาะสมที่จะใช้ประยุกต์ใช้เป็นตัวรับรู้

4.1.4 การสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีทางเคมีโดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ

(Stabilizing agent) ช่วยรักษาเสถียรภาพ มีกลไกการเกิดปฏิกิริยาดังต่อไปนี้



รูปที่ 4.38 แสดงกลไกการเกิดอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีทางเคมีโดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ (Stabilizing agent) ช่วยรักษาเสถียรภาพ

การเกิดปฏิกิริยาทางเคมีกับอนุภาคเงินระดับนาโนที่มีสารรักษาเสถียรภาพ (stabilizing agent) ช่วยรักษาเสถียรภาพ จากรูปที่ 4.39 แสดงให้เห็นถึงขนาดของอนุภาคที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยวิธีทางเคมี โดยถ้าใช้สารรักษาเสถียรภาพ ที่มีความเข้มข้นสูงจะส่งผลให้อนุภาคเงินมีขนาดเล็กกว่าการใช้สารรักษาเสถียรภาพ ที่มีความเข้มข้นต่ำ กล่าวคือ ความเข้มข้นของสารรักษาเสถียรภาพ เป็นตัวควบคุมขนาดของอนุภาคเงินระดับนาโนที่เกิดขึ้น