



ก. สารรักษาเสถียรภาพ PAA ความเข้มข้น 9 mM

ศึกษาด้วยเครื่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ได้ผลการศึกษาดังรูปที่ 4.53



รูปที่ 4.52 แสดงผลการศึกษการยึดติดอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีเคมีสีเขียว

บนใส้กรองโดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ PAA ความเข้มข้น 9 mM

ก. ภาพจากการวิเคราะห์ผลการยึดติดด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)



ข. ใส้กรองที่จุ่มเคลือบโดยใช้เทคนิคจุ่มเคลือบแบบชั้นต่อชั้น (LbL)

(ข.1 จุ่มเคลือบนาน 15 นาที    ข.2 จุ่มเคลือบนาน 60 นาที    ข.3 จุ่มเคลือบนาน 90 นาที)

ค. กราฟการวิเคราะห์ธาตุเชิงคุณภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM-EDX)

ข. สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS ความเข้มข้น 9 mM

ศึกษาด้วยเครื่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ได้ผลการศึกษาดังรูปที่ 4.54



รูปที่ 4.53 แสดงผลการศึกษากายการยึดติดอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีเคมีสีเขียว

บนใส่กรองโดยใช้สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS ความเข้มข้น 7 mM

ก.ภาพจากการวิเคราะห์ผลการยึดติดด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)



ข. ใส่กรองที่จุ่มเคลือบโดยใช้เทคนิคจุ่มเคลือบแบบชั้นต่อชั้น (LbL)

(ข.1 จุ่มเคลือบนาน 15 นาที      ข.2 จุ่มเคลือบนาน 60 นาที      ข.3 จุ่มเคลือบนาน 90 นาที)

ค.กราฟจากการวิเคราะห์ธาตุเชิงคุณภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM-EDX)

ค. สารรักษาเสถียรภาพ PMA ความเข้มข้น 7 mM

ศึกษาด้วยเครื่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ได้ผลการศึกษาดังรูปที่ 4.55



รูปที่ 4.54 แสดงผลการศึกษาคาร์บอกซีไดคอลลอยด์อนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีเคมีสีเขียว

บนใส่กรองโดยการใ้สารรักษาเสถียรภาพ PMAความเข้มข้น 7 mM

ก.ภาพจากการวิเคราะห์ผลการยัดติดด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)

ข. ใส่กรองที่จุ่มเคลือบโดยการใ้เทคนิคจุ่มเคลือบแบบชั้นต่อชั้น (LbL)

(ข.1 จุ่มเคลือบนานานาน15นาทื ข.2 จุ่มเคลือบนานานาน60นาทื ข.3 จุ่มเคลือบนานานาน90นาทื)

ค.กราฟจากการวิเคราะห์ธาตุเชิงคุณภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM-EDX)


#### 4.3.2.2 การสังเคราะห์ด้วยวิธีทางเคมี

สำหรับการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีทางเคมีโดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ และนำใส่กรองจุ่มเคลือบด้วยเทคนิค (Layer – by – Layer : LbL) นาน 15, 60 และ 90 นาที จากนั้นศึกษาการยึดติดของอนุภาคเงินระดับนาโนบนใส่กรองและสารรักษาเสถียรภาพ และความเข้มข้นดังต่อไปนี้

##### ก. สารรักษาเสถียรภาพ PAA ความเข้มข้น 1 mM

ศึกษาด้วยเครื่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ได้ผลการศึกษาดังรูปที่

4.56



รูปที่ 4.55 แสดงผลการศึกษการยึดติดอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีทางเคมี

บนใส่กรองโดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ PAA ความเข้มข้น 1 mM

ก. ภาพจากการวิเคราะห์ผลการยึดติดด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)

ข. ใส่กรองที่จุ่มเคลือบโดยใช้เทคนิคจุ่มเคลือบแบบชั้นต่อชั้น (LbL)

(ข.1 จุ่มเคลือบนาน 15 นาที      ข.2 จุ่มเคลือบนาน 60 นาที      ข.3 จุ่มเคลือบนาน 90 นาที)


ค. กราฟจากการวิเคราะห์ธาตุเชิงคุณภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM-EDX)

ข. สารร้กษาเสถียรภาพ CoPSS ความเข้มข้น 1 mM


ศึกษาด้วยเครื่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ได้ผลการศึกษาดังรูปที่

4.57

ก.



ค.



รูปที่ 4.56 แสดงผลการศึกษาคัดติดยึดอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีทางเคมี

บนใ้กรองโดยใช้สารร้กษาเสถียรภาพ CoPSS ความเข้มข้น 1 mM

ก. ภาพจากการวิเคราะห์ผลการยึดติดด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)

ข. ใ้กรองที่จุ่มเคลือบโดยใช้เทคนิคจุ่มเคลือบแบบชั้นต่อชั้น (LbL)

(ข.1 จุ่มเคลือบนาน 15 นาที    ข.2 จุ่มเคลือบนาน 60 นาที    ข.3 จุ่มเคลือบนาน 90 นาที)


ค. กราฟจากการวิเคราะห์ธาตุเชิงคุณภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM-EDX)

ค. สารรักษาเสถียรภาพ PMA ความเข้มข้น 7 mM


ศึกษาด้วยเครื่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ได้ผลการศึกษา

ดังรูปที่ 4.58

ก.




ข.1




ข.2



ข.3



ค.



รูปที่ 4.57 แสดงผลการศึกษาคัดติดยุคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีทางเคมี

บนใส่กรองโดยการใช้สารรักษาเสถียรภาพ PMA ความเข้มข้น 1 mM

ก. ภาพจากการวิเคราะห์ผลการยัดติดด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)

ข. ใส่กรองที่จุ่มเคลือบโดยการใช้เทคนิคจุ่มเคลือบแบบชั้นต่อชั้น (LbL)

(ข.1 จุ่มเคลือบนาน 15 นาที    ข.2 จุ่มเคลือบนาน 60 นาที    ข.3 จุ่มเคลือบนาน 90 นาที)

ค. กราฟจากการวิเคราะห์ธาตุเชิงคุณภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM-EDX)

### 4.3.3 ผลการศึกษาการต้านเชื้อจุลินทรีย์

จากผลการศึกษาการต้านเชื้อจุลินทรีย์ชนิด *Staphylococcus aureus* (S.aureus), *Pseudomonas aeruginosa* (P. aeruginos) และ *Candida albicans* (C. albicans) ดังผลการศึกษาตารางที่ 4.7 พบว่าฤทธิ์ในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ชนิด S.aureus ให้ประสิทธิภาพดีที่สุด ในงานวิจัยนี้จึงเลือกเชื้อจุลินทรีย์ S.aureus ทำการศึกษาบนไส้กรองที่มีอนุภาคเงินระดับนาโนเคลือบ โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้ อันดับแรกทำการเลี้ยงเชื้อนาน 1 วัน นำไส้กรองใส่หลอดทดลอง และปิเปตเชื้อที่เลี้ยงไว้ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตรและปิเปตอาหารเลี้ยงเชื้อปริมาตร 5 มิลลิลิตร จากนั้นนำไปเขย่านาน 60 นาที เมื่อครบ 60 นาที ปิเปตสารออกจากหลอดทดลอง และทำการเจือจางด้วยน้ำกลั่น นำสารที่เจือจางปิเปตปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร เคลือบบน solid agar นำไปอบเป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อครบ 24 ชั่วโมง นับจำนวนเชื้อในจานเลี้ยงเชื้อที่ลดลง รายงานผลการศึกษาในหน่วยของ% reduction of bacteria

#### 4.3.3.1 ผลการต้านเชื้อจุลินทรีย์โดยการใช้สารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีเคมีสีเขียว โดยมีสารรักษาเสถียรภาพชนิดต่างๆ

ผลการศึกษาโดยศึกษาผ่านเชื้อจุลินทรีย์ชนิด *Staphylococcus aureus* (S.aureus) ได้ผลการศึกษาดังตารางที่ 4.8

| ลำดับ | สารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนที่มีสารเพิ่มความคงตัว | เวลาที่ใช้จุ่มเคลือบ(นาที) | % reduction of bacteria |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|
| 1     | PAA ความเข้มข้น 9 มิลลิโมลาร์                     | 15                         | 37.50                   |
|       |   | 60                         | 0                       |
|       |   | 90                         | 29.16                   |
| 2     | CoPSS ความเข้มข้น 7 มิลลิโมลาร์                   | 15                         | 33.33                   |
|       |   | 60                         | 0                       |
|       |   | 90                         | 41.66                   |
| 3     | PMA ความเข้มข้น 7 มิลลิโมลาร์                     | 15                         | 50.00                   |
|       |   | 60                         | 20.83                   |
|       |   | 90                         | 33.33                   |

ตารางที่ 4.8 แสดงผลการต้านเชื้อจุลินทรีย์จากการใช้อนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีเคมีสีเขียว

#### 4.3.3.2 ผลการต้านเชื้อจุลินทรีย์โดยการใช้สารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีทางเคมี โดยมีสารรักษาเสถียรภาพชนิดต่างๆ

ผลการศึกษาโดยศึกษาผ่านเชื้อจุลินทรีย์ชนิด Staphylococcus aureus (S.aureus) ได้ผลการศึกษาดังตารางที่ 4.9

| ลำดับ | สารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนที่มีสารเพิ่มความคงตัว | เวลาที่ใช้จุ่มเคลือบ(นาที) | % reduction of bacteria |
|-------|---|----------------------------|-------------------------|
| 1     | PAA ความเข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์                     | 15                         | 62.50                   |
|       |   | 60                         | 77.91                   |
|       |   | 90                         | 16.66                   |
| 2     | CoPSS ความเข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์                   | 15                         | 12.50                   |
|       |   | 60                         | 64.16                   |
|       |   | 90                         | 0                       |
| 3     | PMA ความเข้มข้น 1 มิลลิโมลาร์                     | 15                         | 66.66                   |
|       |   | 60                         | 58.33                   |
|       |   | 90                         | 45.83                   |

ตารางที่ 4.9 แสดงผลการต้านเชื้อจุลินทรีย์จากการใช้อนุภาคเงินระดับนาโนที่สังเคราะห์ด้วยวิธีเคมีสีเขียว

สรุปผลการศึกษาการใช้ใส่กรองที่จุ่มเคลือบกับสารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนที่มีสารเพิ่มความคงตัวชนิดต่างๆ

จากตารางที่ 4.8 และ ตารางที่ 4.9 พบว่าการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนทั้งสองวิธีให้ผลการต้านเชื้อจุลินทรีย์ไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งในแง่ของการใช้สารเคมีในการสังเคราะห์ วิธีเคมีสีเขียวเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสังเคราะห์ กล่าวคือวิธีการสังเคราะห์ด้วยวิธีเคมีสีเขียวใช้สารเคมีน้อยกว่าวิธีการสังเคราะห์ด้วยวิธีทางเคมีอีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

ในส่วนของเวลาที่ใช้ในการจุ่มเคลือบมีผลต่อการต้านเชื้อจุลินทรีย์ไม่มากนัก แต่ชนิดของสารเพิ่มความคงตัวมีผลการต้านเชื้อจุลินทรีย์มีมากกว่า ฉะนั้นจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสม