

## บทที่ 5

### สรุปผลและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลการดำเนินงานวิจัย

การสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโนด้วยวิธีเคมีสีเขียว เตรียมได้จากปฏิกิริยาโฟโตรีดักชัน (Photo Reduction) ของซิลเวอร์ไนเตรทและพอลิอิเล็กโทรไลต์ ซึ่งละลายในสารละลายอะซีติกอะซิเตท ที่มีค่า pH เท่ากับ 4.75 (สารละลายบัฟเฟอร์) จากนั้นนำไปสัมผัสพลังงานจากแสงของหลอด UV-C ที่มีความยาวคลื่น 100 - 280 นาโนเมตร ซึ่งแสงจากหลอด UV-C และสารพอลิอิเล็กโทรไลต์ จะทำหน้าที่เป็นตัวรีดิวซ์ (reducing agent) และยังเป็นสารรักษาเสถียรภาพได้อีกด้วย ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมที่ใช้ในการสังเคราะห์อนุภาคเงินระดับนาโน ไม่ว่าจะเป็นความเข้มข้นและชนิดของสารพอลิอิเล็กโทรไลต์ สารพอลิอิเล็กโทรไลต์ที่ใช้ได้แก่ PAA, CoPSS และPMA

ผลการศึกษาการหาสภาวะที่เหมาะสมของสารรักษาเสถียรภาพ PAA พบว่า สภาวะที่เหมาะสม คือ ความเข้มข้น 9 มิลลิโมลาร์ เมื่อได้รับพลังงานจากแสงจากหลอด UV-C เป็นเวลา 50 นาที จะได้สารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนสีฟ้า ซึ่งมีการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ 405 นาโนเมตร มีค่า Zeta potential เท่ากับ -14.32 mV และจากการศึกษาลักษณะทางกายภาพด้วยเครื่อง TEM พบว่าอนุภาคมีขนาดประมาณ 6-10 นาโนเมตร, สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS พบว่า สภาวะที่เหมาะสม คือ ความเข้มข้น 7 มิลลิโมลาร์ เมื่อได้รับพลังงานจากแสงจากหลอด UV-C เป็นเวลา 50 นาที จะได้สารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนสีส้ม ซึ่งมีการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ 410 นาโนเมตรมีค่า Zeta potential เท่ากับ -27.36 mV และจากการศึกษาลักษณะทางกายภาพด้วยเครื่อง TEM พบว่าอนุภาคมีขนาดประมาณ 6-10 นาโนเมตร และสารรักษาเสถียรภาพ PMA พบว่า สภาวะที่เหมาะสม คือ ความเข้มข้น 7 มิลลิโมลาร์ เมื่อได้รับพลังงานจากแสงจากหลอด UV-C เป็นเวลา 30 นาที จะได้สารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนสีชมพู ซึ่งมีการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ 459 นาโนเมตรมีค่า Zeta potential เท่ากับ -37.90 mV และจากการศึกษาลักษณะทางกายภาพด้วยเครื่อง TEM พบว่าอนุภาคมีขนาดน้อยกว่า 5 นาโนเมตร

เนื่องจากการใช้พลังงานของแสงจากหลอด UV-C มีพลังงานต่ำ ส่งผลให้ปฏิกิริยารีดักชันของซิลเวอร์ไอออนเปลี่ยนไปเป็นซิลเวอร์นาโนเกิดขึ้นไม่สมบูรณ์ มีซิลเวอร์ไอออนหลงเหลืออยู่จะเข้าทำปฏิกิริยากับอนุภาคเงินระดับนาโน ทำให้เกิดสารประกอบเชิงซ้อนในรูป  $Ag^+/COO^-$  รอบๆ อนุภาค

นาโน ซึ่งสารประกอบเชิงซ้อนในรูป  $Ag^+/COO^-$  ที่เกิดจะผลึกโมเลกุลของน้ำที่อยู่รอบๆ เกิดการเคลื่อนที่ห่างออกไป ส่งผลทำให้สารประกอบเชิงซ้อนในรูป  $Ag^+/COO^-$  มีความชอบน้ำลดลง การที่โมเลกุลของน้ำลดลงส่งผลให้ความเป็นขั้วของสิ่งแวดลอมที่ล้อมรอบอนุภาคเงินระดับนาโนน้อยลง ส่งผลให้สารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนได้สีต่างๆ

การนำสารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนไปประยุกต์ใช้เป็นตัวรับรู้สารละลายแอมโมเนีย และสารละลายกรดออกซาลิก ในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้สารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนซึ่งใช้สารรักษาเสถียรภาพ PAA ความเข้มข้น 9 มิลลิโมลาร์, CoPSS ความเข้มข้น 7 มิลลิโมลาร์ และ PMA ความเข้มข้น 7 มิลลิโมลาร์ แต่สารรักษาเสถียร PMA ความเข้มข้น 7 มิลลิโมลาร์ มีการเปลี่ยนแปลงสีจากสีชมพูเป็นสีเหลืองได้ชัดเจน หลังจากการเติมสารละลายแอมโมเนีย หรือสารละลายกรดออกซาลิก ในการเติมสารละลายแอมโมเนียลงไป ในสารละลายอนุภาคเงินระดับนาโน แอมโมเนีย หรือกรดออกซาลิก สามารถทำปฏิกิริยากับซิลเวอร์ไอออนที่หลงเหลืออยู่ในสารละลาย เกิดเป็นสารประกอบโคออร์ดิเนชันอยู่ในรูป  $Ag(NH_3)_2^+$  หรือ  $Ag(COO)_2$  ตามลำดับ ซึ่งสารประกอบดังกล่าวสามารถที่จะเพิ่มประจุให้กับอนุภาคเงินระดับนาโน ทำให้เกิดการผลึกกันระหว่างอนุภาคน้อยลง และส่งผลให้อนุภาคเงินระดับนาโนมีโมเลกุลของน้ำเข้าใกล้มากขึ้น ระยะทางที่โมเลกุลของน้ำเข้ามาใกล้ขึ้น ส่งผลให้เกิดการสะท้อนกลับของสี สารละลายจึงเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีเหลือง

ในส่วนของการนำสารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนไปประยุกต์ใช้เป็นตัวต้านเชื้อจุลินทรีย์ สารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนเมื่อทำการศึกษาการต้านเชื้อจุลินทรีย์ชนิด *Staphylococcus aureus* (*S.aureus*), *Pseudomonas aeruginosa* (*P. aeruginosa*) และ *Candida albicans* (*C. albicans*) พบว่าสารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อจุลินทรีย์ชนิด *S.aureus* ให้ประสิทธิภาพดีที่สุด ดังนั้น เราจึงได้ทำการยัดติดอนุภาคเงินระดับนาโนบนไส้กรองอากาศ ด้วยเทคนิคเลเซอร์บายเลเซอร์ และทำการยืนยันผลด้วยเครื่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) พบว่ามีอนุภาคเงินระดับนาโนยัดติดอยู่บนไส้กรองอากาศ จากนั้นนำไปตรวจหาฤทธิ์การต้านเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า สารรักษาเสถียรภาพ PAA ความเข้มข้น 9 มิลลิโมลาร์ ที่จุ่มเคลือบนาน 15 นาที มีค่า %reduction 37.50, สารรักษาเสถียรภาพ CoPSS ความเข้มข้น 7 มิลลิโมลาร์ ที่จุ่มเคลือบนาน 90 นาที มีค่า %reduction 41.66 และสารรักษาเสถียรภาพ PMA ความเข้มข้น 7 มิลลิโมลาร์ ที่จุ่มเคลือบนาน 15 นาที มีค่า %reduction 50.00

## 5.2 ข้อเสนอแนะ

ในการประยุกต์ใช้สารละลายอนุภาคเงินระดับนาโนกับการต้านเชื้อจุลินทรีย์ ส่วนของสารละลายสามารถต้านเชื้อจุลินทรีย์ชนิด *S.aureus* ได้ดีที่สุด ส่วนเชื้อชนิดอื่นต้านเชื้อจุลินทรีย์ได้ไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งอาจจะเป็นผลมาความแข็งแรงของเชื้อจุลินทรีย์ เป็นต้น และในส่วนของ การจุ่มเคลือบสารละลายลงบนไส้กรองกับเชื้อจุลินทรีย์ชนิด *S.aureus* พบว่าการใช้สารเพิ่มความคงตัว PMA ความเข้มข้น 7 มิลลิโมลาร์ ที่จุ่มเคลือบนาน 15 นาทีสามารถต้านเชื้อ ได้ดีที่สุด ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากชนิดของสารเพิ่มความคงตัว