

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

- [1] สารเคลือบผิว. (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 14 กรกฎาคม 2554, จาก http://www.easonpaint.co.th/TH/Surface_coatings.asp.
- [2] การติดกาวยาประสานไม้ (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 14 กรกฎาคม 2554, จาก <http://thaiwoodetc.com>
- [3] Polyethylene terephthalate หรือ พีโอที (PET). (ม.ป.ป.). สืบค้นเมื่อ 14 กรกฎาคม 2554, จาก http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2553/3538/12/228296_ch1.pdf
- [4] G. P. Karayannidis, D. S. Achilias, I. D. Sideridou and D. N. Bikiaris. (2005). Alkyd resins derived from glycolized waste poly(ethylene terephthalate). *European Polymer Journal*, 41, 201–210.
- [5] ยิ่งรัก พรายอินทร์ และวนิดา ธรรมบัวชา.(2548). การสังเคราะห์พอลิยูรีเทนจากผลิตภัณฑ์โอลีโอเมอร์ที่ได้จากกระบวนการดีพอลิเมอร์ไรซ์เซชันขวดน้ำดื่มเพ็ตที่ใช้แล้ว. งานวิจัย วท.บ., มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
- [6] สุพรรณิ ชันทะเสน. (2552). ยางธรรมชาติเหลวพอกซีโคซ์ดัดแปรด้วยพอลิไซลอกเซน สำหรับการประยุกต์ใช้ด้านการเคลือบผิว. วิทยานิพนธ์ วท.ม., มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
- [7] วราภรณ์ ขจรไชยกูล. (2549). ยางธรรมชาติ: การผลิตและการใช้งาน. กรุงเทพฯ: ซีโน ดีไซน์.
- [8] พงษ์ธร แซ่อูย. (2547). ยาง ชนิด สมบัติ และการใช้งาน. กรุงเทพฯ: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค).
- [9] เสาวรจน์ ช่วยจุลจิตร. (2552). เอกสารประกอบการสอน: เทคโนโลยีของยาง (หน้า 14). กรุงเทพฯ: ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- [10] หน่วยเทคโนโลยียาง. (ม.ป.ป.). ชนิดของยางและการใช้งาน. สืบค้นเมื่อ 14 กรกฎาคม 2554, จาก <http://rubber.sc.mahidol.ac.th/rubbertech/NR.htm>
- [11] NEO PLAST. (ม.ป.ป.). คุณสมบัติของยางธรรมชาติ. สืบค้นเมื่อ 14 กรกฎาคม 2554, จาก <http://www.neoplast.biz/index.php?lay=show&ac=article&Id=174420>



- [12] W. Klinklai, S. Kawahara, T. Mizumo, M. Yoshizawa, J. T. Sakdapipanich, Y. Isono and H. Ohno. (2003). Depolymerization and ionic conductivity of enzymatically deproteinized natural rubber having epoxy group. *European Polymer Journal*, 39 (8), 1707-1712.
- [13] จารุณี จีรพันธุ์. (2546). การศึกษาผลกระทบของยางธรรมชาติอิพอกซีไดซ์ที่มีต่อ **สัณฐานวิทยาและสมบัติของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิไวนิลคลอไรด์กับยางธรรมชาติ**. วิทยานิพนธ์ วศ.ม., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ.
- [14] ยิ่งรัก พลายนินทร์. (2552). **พอลิแลกติก แอซิด-กราฟ-ยางธรรมชาติเหลวดัดแปร การสังเคราะห์และการพิสูจน์เอกลักษณ์**. วิทยานิพนธ์ วท.ม., มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
- [15] P. Phinyocheep, C. W. Phetphaisit, D. Derouet, I. Campistron and J. C. Brosse. (2005). Chemical Degradation of Epoxidized Natural Rubber Using Periodic Acid: Preparation of Epoxidized Liquid Natural Rubber. *Journal of Applied Polymer Science*, 95, 6-15.
- [16] H. M. Nor and J. R. Ebdon. (1998). Telechelic Liquid Natural Rubber: A Review. *Progress in Polymer Science*, 23, 143-177.
- [17] ช.วยากรณ์ เพ็ชฌุไพศิษฐ์ อรณี ต๊ะวิชัย และปราณี ภิญโญชีพ. (2550). การเตรียมยางธรรมชาติเหลวให้มีหมู่คาร์บอกซิลที่ตำแหน่งปลายโดยใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์. *วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร*, 3(2), 137-148.
- [18] P. Phinyocheep, and C. W. Phetphaisit. (2551). ω -Carboxyl Funcyionalization of Liquid Natural Rubber and its application. *Research on NR*, 3, 145-153.
- [19] W. Klinklai, S. Kawahara, T. Mizumo, M. Yoshizawa, T. Tangpakdee and Y. Isono. (2003). Depolymerization and ionic conductivity of enzymatically deproteinized natural rubber having epoxy group. *European Polymer Journal*, 39, 1707-1712.
- [20] นฤมล เครื่ององอาจนุกูล. (2554). **การเตรียมเรซินหน่วงการติดไฟจากขวดเพ็ดที่ใช้แล้ว**. งานวิจัย วท.บ., สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปทุมธานี.
- [21] S.N. Tong. (1983). Unsaturated Polyester based on bis(2-hydroxyethyl) terephthalate, *Polymer*, 24, 469-472.

- [22] S. Baliga and W.T. Wong. (1989), Depolymerization of Poly(ethylene terephthalate) Recycle form post-consumer soft drink bottles. *Journal of Polymer Science Part 4*, 27, 127-133.
- [23] เพลินพิศ บุญธรรม นิตยา เกตุแก้ว และศรารัตน์ มหาศรานนท์. (2554). การนำขวดน้ำดื่มพอลิเอทิลีน เทเรพธาลเอทกลับมาใช้ใหม่ในรูปของสี. *วารสารวิจัยและพัฒนา มจร*, 24(2), 193-208.
- [24] G. Colomines, J-J. Robin and G. Tersac. (2005). Study of the glycolysis of PET by oligoesters. *Polymer*, 46, 3230–3247.
- [25] ศรีนทิพย์ พิบูลย์ศิลป์. (2553). การสังเคราะห์โพลิเมอร์ชนิดแข็งที่มีน้ำมันปาล์ม, พอลี (แอลแลคไทด์) และแป้งมันสำปะหลังเป็นส่วนประกอบ. *งานวิจัย วศ.บ., มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ.*
- [26] เอก อัครกัญจนสุภา. (2540). การเตรียมอิลาสโตเมอร์พอลิยูรีเทนด้วยสารเชื่อมขวางจากเอมีนและอีพอกไซด์. *วิทยานิพนธ์ วท.ม., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ.*
- [27] ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์. (2533). การเตรียมพอลิยูรีเทนจากน้ำมันที่สกัดได้จากเปลือกเมล็ดมะม่วงหิมพานต์. *งานวิจัย วท.บ., สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปราณบุรี.*
- [28] G. Maier, V. Knopfova, B. Voit, P. Huu Ly, B. T. Dung and D. B. Thanh. (2004). Synthesis and Characterization of Segmented BlockCopolymers Based on Hydroxyl-Terminated Liquid Natural Rubber and a,o-Diisocyanato Telechelics. *Macromol. Mater. Eng*, 289, 927–932.
- [29] ดิยพร ชูโสม ธัญวรรณ ตันตรีบุรณ์ มณีกานต์ นະນิล เสาวลักษณ์ ดิลกสิริพานิช และ อนันตญา ณ ตะกั่วทุ่ง. (2011). *กาวและสารเคลือบผิว*. สืบค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2555, จาก http://www.slideshare.net/pack_agro_33/pptx-8720447
- [30] A. Torlakoglu and G. Guclu. (2009). Alkyd-amino resins based on waste PET for coating applications. *Waste Management*, 29, 350–354.
- [31] นฤมล เครือทองอาจนกุล เชิดชัย ละอองทิพรส นฤมล ธนานุสนธิ์ และสุรภิก ท้วมเพิ่มทรัพย์. (2545). อัลคิเดรีซินที่ดัดแปรด้วยน้ำมันที่สกัดจากพืชน้ำมัน. *วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์*, 1(1), 38-47.

- [32] ธีรสุดา ประเสริฐ สมคิด ศรีสุวรรณ และนุชจรี สุกใส. (2552). สีสเคลือบกับสนิมใต้ทองรถยนต์จากยางธรรมชาติ. **วิจัยยางพารา**, 4, 72-83.
- [33] สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้. (ม.ป.ป.). **โครงการพัฒนากาวติดไม้**. สืบค้นเมื่อ 18 มีนาคม 2555, จาก <http://web2.forest.go.th/Forprod/WoodComposite/adhesiveweb/index.htm>.
- [34] อรพินท์ นัคราจารย์. (2552). **ผลของยางธรรมชาติเหลวตัดแปรพอลิออลต่อการเตรียมและสมบัติเชิงกลของพอลิยูรีเทนอีลาสโตเมอร์**. วิทยานิพนธ์ วท.ม., มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
- [35] X. Kong, G. Liu and J.M. Curtis. (2011). Characterization of canola oil based polyurethane wood adhesives. **International Journal of Adhesion & Adhesives**, 31, 559–564.
- [36] K. P. Somani, S. S. Kansaraa, N. K. Patel and A. K. Rakshit. (2003). Castor oil based polyurethane adhesives for wood-to-wood bonding. **International Journal of Adhesion & Adhesives**, 23, 269–275.
- [37] ตะวัน โบว์พัฒนากุล และอรสา ภัทรไพบูลย์ชัย. (2552). **ผลของกาวพอลิยูรีเทนต่อสมบัติการยึดติดระหว่างยางวัลคาไนซ์และหนังสังเคราะห์**. **วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ**, 1(2), 92-101.
- [38] D. Mishra and V. K. Sinha. (2010). Eco-economical polyurethane wood adhesives from cellulosic waste: Synthesis, characterization and adhesion study. **International Journal of Adhesion & Adhesives**, 30, 47–54.
- [39] สุกฤทธิรา รัตนวิไล จัตรปกรณ นันทวงศ์ ธเนศ รัตนวิไล และวิริยะ ทองเรือง. (2552). **การพัฒนากาวสำหรับใช้ในงานติดไม้ยางพาราจากน้ำยางธรรมชาติอีพอกไซด์**. **วิจัยยางพารา**, 4, 255-265.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ผลการทดสอบการตัดโค้งสารเคลือบผิวพอลิยูรีเทนอีลาสโตเมอร์

ตาราง 29 ผลการทดสอบการตัดโค้งของสารเคลือบผิวที่เตรียมจากพีดีดัดแปร (P-T) Millionate MR-200 (MDI) และยางธรรมชาติเหลวดัดแปร ที่มีหมู่ไฮดรอกซิล 35%, 50% และ 80%

No.	Modified PET (g)				OLNR (g)			MDI (g)	ผลการทดสอบ
	P-T	P-T-PA	P-T-MA	P-T-AA	35%	50%	80%		
1	0.25	-	-	-	1	-	-	0.75	ฟิล์มยืดหยุ่นดี สามารถหักงอได้ดี
2	-	0.25	-	-	1	-	-	0.75	ฟิล์มยืดหยุ่นดี สามารถหักงอได้ดี
3	-	-	0.25	-	1	-	-	0.75	ฟิล์มฟูเป็นฟองเล็กน้อย กดไม่ยุบตัว งอแล้วแตกหลุดลอก
4	-	-	-	0.25	1	-	-	0.75	ฟิล์มฟูเป็นฟองเล็กน้อย กดแล้วยุบตัว งอแล้วแตกหลุดลอก
5	0.25	-	-	-	-	1	-	0.75	ฟิล์มเปราะ งอแล้วแตกหลุดลอก
6	-	0.25	-	-	-	1	-	0.75	ฟิล์มเปราะ งอแล้วแตกหลุดลอก
7	-	-	0.25	-	-	1	-	0.75	ฟิล์มฟูเป็นฟอง กดแล้วยุบตัว งอแล้วแตกหลุดลอก
8	-	-	-	0.25	-	1	-	0.75	ฟิล์มฟูเป็นฟอง กดแล้วยุบตัว งอแล้วแตกหลุดลอก
9	0.25	-	-	-	-	-	1	0.75	ฟิล์มเปราะ งอแล้วแตก
10	-	0.25	-	-	-	-	1	0.75	ฟิล์มเปราะ งอแล้วแตก
11	-	-	0.25	-	-	-	1	0.75	ฟิล์มฟูเป็นฟองมาก กดแล้วยุบตัว งอแล้วแตกหลุดลอกหมด
12	-	-	-	0.25	-	-	1	0.75	ฟิล์มฟูเป็นฟองมาก กดแล้วยุบตัว งอแล้วแตกหลุดลอกหมด

ตาราง 30 ผลการทดสอบการดัดโค้งของสารเคลือบผิวที่เตรียมจากพีอีตัดแปรร (P-ET) Millionate MR-200 (MDI) และยางธรรมชาติเหลวตัดแปรร ที่มีหมู่ไฮดรอกซิล 35%, 50 และ 80%


No.	Modified PET (g)				OLNR (g)			MDI (g)	ผลการทดสอบ
	P-ET	P-ET -PA	P-ET -MA	P-ET -AA	35%	50%	80%		
1	0.25	-	-		1	-	-	0.75	ฟิล์มยืดหยุ่นดี สามารถหักงอได้ดี
2	-	0.25	-		1	-	-	0.75	ฟิล์มยืดหยุ่นดี สามารถหักงอได้ดี
3	-	-	0.25		1	-	-	0.75	ฟิล์มฟูเป็นฟองเล็กน้อย กดไม่ยุบตัว งอแล้วแตกหลุดลอก
4	-	-	-	0.25	1	-	-	0.75	ฟิล์มฟูเป็นฟองเล็กน้อย กดแล้ว ยุบตัว งอแล้วแตกหลุดลอกหมด
5	0.25	-	-	-	-	1	-	0.75	ฟิล์มเปราะ งอแล้วแตก
6	-	0.25	-	-	-	1	-	0.75	ฟิล์มเปราะ งอแล้วแตก
7	-	-	0.25	-	-	1	-	0.75	ฟิล์มฟูเป็นฟองมาก กดแล้วยุบตัว งอแล้วแตกหลุดลอก
8	-	-	-	0.25	-	1	-	0.75	ฟิล์มฟูเป็นฟองมาก กดแล้วยุบตัว งอแล้วแตกหลุดลอก
9	0.25	-	-	-	-	-	1	0.75	ฟิล์มเปราะ งอแล้วแตกหลุดลอก
10	-	0.25	-	-	-	-	1	0.75	ฟิล์มเปราะ งอแล้วแตกหลุดลอก
11	-	-	0.25	-	-	-	1	0.75	ฟิล์มฟูเป็นฟองมาก กดแล้วยุบตัว งอแล้วแตกหลุดลอกหมด
12	-	-	-	0.25	-	-	1	0.75	ฟิล์มฟูเป็นฟองมาก กดแล้วยุบตัว งอแล้วแตกหลุดลอกหมด

ตาราง 31 ผลการทดสอบการดัดโค้งของสารเคลือบผิวที่เตรียมจากพีดีดัดแปร (P-P) Millionate MR-200 (MDI) และยางธรรมชาติเหลวดัดแปร ที่มีหมู่ไฮดรอกซิล 35%, 50% และ 80%


No.	Modified PET (g)				OLNR (g)			MDI (g)	ผลการทดสอบ
	P-P	P-P-PA	P-P-MA	P-P-AA	35%	50%	80%		
1	0.25	-	-	-	1	-	-	0.75	ฟิล์มฟูเป็นฟอง กดแล้วไม่ยุบตัว งอแล้วแตกหลุดลอก
2	-	0.25	-	-	1	-	-	0.75	ฟิล์มฟูเป็นฟอง กดแล้วยุบตัว งอแล้วแตกหลุดลอก
3	-	-	0.25	-	1	-	-	0.75	ฟิล์มฟูเป็นฟองเล็กน้อย กดไม่ยุบตัว งอแล้วแตกหลุดลอก
4	-	-	-	0.25	1	-	-	0.75	ฟิล์มฟูเป็นฟองเล็กน้อย กดแล้วยุบตัว งอแล้วแตกหลุดลอก
5	0.25	-	-	-	-	1	-	0.75	ฟิล์มฟูเป็นฟอง กดแล้วไม่ยุบตัว งอแล้วแตกหลุดลอก
6	-	0.25	-	-	-	1	-	0.75	ฟิล์มฟูเป็นฟอง กดแล้วยุบตัว งอแล้วแตกหลุดลอก
7	-	-	0.25	-	-	1	-	0.75	ฟิล์มฟูเป็นฟอง กดแล้วยุบตัว งอแล้วแตกหลุดลอก
8	-	-	-	0.25	-	1	-	0.75	ฟิล์มฟูเป็นฟองมาก กดแล้วยุบตัว งอแล้วแตกหลุดลอก
9	0.25	-	-	-	-	-	1	0.75	ฟิล์มฟูเป็นฟอง กดแล้วยุบตัว งอแล้วแตกหลุดลอก
10	-	0.25	-	-	-	-	1	0.75	ฟิล์มฟูเป็นฟอง กดแล้วยุบตัว งอแล้วแตกหลุดลอก
11	-	-	0.25	-	-	-	1	0.75	ฟิล์มฟูเป็นฟองมากที่สุด กดแล้วยุบตัว งอแล้วแตกหลุดลอกหมด
12	-	-	-	0.25	-	-	1	0.75	ฟิล์มฟูเป็นฟองมากที่สุด กดแล้วยุบตัว งอแล้วแตกหลุดลอกหมด




ภาคผนวก ข IR spectra ของสารตั้งต้น และสารผลิตภัณฑ์พอลิยูรีเทนอีลาสโตเมอร์




ภาพ 30 IR spectra ของ (a) เพ็ดดัดแปร (P-ET) (b) ยางธรรมชาติเหลวดัดแปร (HLNR) ที่มีปริมาณหมู่ไฮดรอกซิล 50% (c) ไอโซไซยานาต (MDI commercial) (d) พอลิยูรีเทนอีลาสโตเมอร์ (P-ET : HLNR 50 : MDI อัตราส่วน 0.35 : 0.65 : 0.75 โดยน้ำหนัก)



ภาพ 31 IR spectra ของ (a) เพ็ตดัดแปร (P-ET-MA) (b) ยางธรรมชาติเหลวดัดแปร (HLNR) ที่มีปริมาณหมู่ไฮดรอกซิล 50% (c) ไอโซไซยานต (MDI commercial) (d) พอลิยูรีเทนอีลาสโตเมอร์ (P-ET-MA : HLNR 50 : MDI อัตราส่วน 0.45 : 0.55 : 0.75 โดยน้ำหนัก)



ภาพ 32 IR spectra ของ (a) เพ็ดดัดแปร (P-ET-PA) (b) ขางธรรมชาติเหลวดัดแปร (HLNR) ที่มีปริมาณหมู่ไฮดรอกซิล 50% (c) ไอโซไซยานต (MDI commercial) (d) พอลิยูรีเทนอีลาสโตเมอร์ (P-ET-PA : HLNR 50 : MDI อัตราส่วน 0.25 : 0.75 : 0.75 โดยน้ำหนัก)



ภาพ 33 IR spectra ของ (a) เพื่อดัดแปรร (P-T-PA) (b) ยางธรรมชาติเหลวดัดแปรร (HLNR) ที่มีปริมาณหมู่ไฮดรอกซิล 35% (c) ไอโซไซยานต (MDI commercial) (d) พอลิยูรีเทนอีลาสโตเมอร์ (P-T-PA : HLNR 35 : MDI อัตราส่วน 0.25 : 0.75 : 0.75 โดยน้ำหนัก)

ประวัติผู้วิจัย

ประวัติผู้วิจัย



ชื่อ - ชื่อสกุล

ราตรี นุ่มี

วัน เดือน ปี เกิด

9 มีนาคม 2529

ที่อยู่ปัจจุบัน

96 หมู่ 10 ตำบลวังแฉ่ม อำเภอลองโขง จังหวัดกำแพงเพชร

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2551

วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

