

วศิษฐ ธรรมถาวร : การศึกษาการทนไฟของหน้าตัดเหล็กเคลือบด้วยวัสดุผสมเพอร์ไลต์ภาย
หลังการรับน้ำหนักบรรทุก (A STUDY OF FIRE RESISTANCE OF STEEL SECTIONS
COATED WITH PERLITE-BASED MATERIAL AFTER LOADING) อาจารย์ที่ปรึกษา :
ผศ. ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์, 167 หน้า, ISBN 974-53-1880-9

T 167514

โครงสร้างเหล็กโดยทั่วไปมีข้อเสีย คือ กำลังของเหล็กจะลดลงอย่างมากที่อุณหภูมิสูง ดังนั้นจึง
ต้องมีการป้องกันไฟให้กับเหล็ก ซึ่งในงานวิจัยที่ผ่านมาได้ศึกษาถึงวัสดุเคลือบผิวเหล็กรูปพรรณป้องกัน
ไฟที่มีเพอร์ไลต์เป็นส่วนผสม จากผลการศึกษาพบว่าวัสดุป้องกันไฟที่มีส่วนผสมของเพอร์ไลต์ร้อยละ
150 โดยน้ำหนักของพอร์ตแลนด์ซีเมนต์สามารถทนไฟได้นานเกิน 2 ชั่วโมง แต่ข้อเสียของวัสดุป้องกัน
ไฟดังกล่าวก็คือ เป็นวัสดุเปราะและมีกำลังรับแรงดึงต่ำ ดังนั้นจึงต้องแน่ใจได้ว่าเมื่อโครงสร้างจริงเกิด
การแอ่นตัวเนื่องจากมีน้ำหนักบรรทุกจรมากกระทำ วัสดุป้องกันไฟจะต้องไม่เกิดการแตกร้าวหรือการหลุด
ร่อนและไม่ทำให้อัศจรรย์การทนไฟลดลง

ในงานวิจัยนี้จะศึกษาถึงพฤติกรรมการแตกร้าวหรือการหลุดร่อนของวัสดุป้องกันไฟที่มีเพอร์ไลต์
เป็นส่วนผสมเนื่องจากผลของน้ำหนักบรรทุกและอัศจรรย์การทนไฟของหน้าตัดเหล็กเคลือบด้วยวัสดุป้อง
กันไฟที่มีส่วนผสมของเพอร์ไลต์ร้อยละ 150 โดยน้ำหนักของพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ภายหลังจากการรับน้ำหนัก
บรรทุก โดยใช้เหล็กรูปพรรณหน้าตัดไวด์ฟลันจ์ (Wide flange) 3 ขนาด พันเคลือบด้วยวัสดุป้องกัน
ไฟหนา 3 เซนติเมตร จากนั้นนำไปทดสอบการรับน้ำหนักโดยให้แรงกระทำแบบจุดที่จุดกึ่งกลางของคาน
ซึ่งมีค่าแรงกระทำเป็นร้อยละ 20 และร้อยละ 40 ของหน่วยแรงดัดที่ยอมให้ของหน้าตัดเหล็กในกรณีที่มีค้ำ
ยันเพียงพอ

ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่า ภายหลังจากการรับน้ำหนักบรรทุกวัสดุผสมเพอร์ไลต์ยังสามารถ
ยึดเกาะกับผิวเหล็กรูปพรรณได้ดีโดยเกิดการแตกร้าวเพียงเล็กน้อย เมื่อนำตัวอย่างภายหลังจากทดสอบการ
รับน้ำหนักบรรทุกไปทดสอบการทนไฟพบว่า ตัวอย่างที่มีหน้าตัดเดียวกันภายหลังจากการรับน้ำหนักบรรทุก
ร้อยละ 20 และร้อยละ 40 ของหน่วยแรงดัดที่ยอมให้ของหน้าตัดเหล็กมีค่าอัศจรรย์การทนไฟใกล้เคียงกันโดย
ประมาณ 2:20 ชั่วโมง ซึ่งกล่าวได้ว่าเมื่อไม่เกิดการรอยแตกร้าวหรือการหลุดร่อนเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกที่ใช้
ในการทดสอบความร้อนก็ไม่สามารถถ่ายเทเข้าสู่พื้นที่ผิวสัมผัสของเหล็กได้โดยตรงจึงไม่มีผลต่ออัศจรรย์
การทนไฟของหน้าตัดเหล็กเคลือบด้วยวัสดุผสมเพอร์ไลต์ จึงสรุปได้ว่าวัสดุป้องกันไฟที่มีส่วนผสมของ
เพอร์ไลต์ร้อยละ 150 โดยน้ำหนักของพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ภายใต้น้ำหนักที่ใช้ในการทดสอบยังมีประสิทธิภาพ
ในการทนไฟได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ไม่ได้รับน้ำหนักในงานวิจัยเดิม

4570525221 : MAJOR CIVIL ENGINEERING

KEY WORDS : FIRE RESISTANCE / LOADING / PERLITE-BASED MATERIAL / CRACKING

VASINTHORN THAMMATHAVORN, MR : A STUDY OF FIRE RESISTANCE OF
STEEL SECTIONS COATED WITH PERLITE-BASED MATERIAL AFTER LOADING,
THESIS ADVISOR : ASST. PROF. CHADCHART SITTIPUNT, Ph.D., 167 pp.,

ISBN 974-53-1880-9

T 167514

A major disadvantage to the steel sections in general is the significant decrease in strength at high temperature, and thus fire protection is required. In previous research works, the use of perlite-based material for fire protection of steel has been investigated. It has been found that such a material with 150% perlite by weight of Portland cement enables a fire resistance capacity greater than 2 hours. However, the cementitious material is brittle and has low tensile strength. It is therefore necessary to ensure that no possible cracks or dislodge of the fire protection material occur when the structure is subjected to live loads and that there is no decrease in the fire resistance rating.

The current research aims at the investigation of cracking or dislodge of perlite-based material and the fire resistance rating of steel sections coated with perlite-based material with 150% perlite by weight of Portland cement after loading, using 3 different H sections with 3 cm thick fire protection coating. The sections were subjected to the midspan point loads of 20% and 40% of the allowable flexural strength, assuming sufficient bracing.

The test results illustrated that, after loading, the perlite-based material was still intact with no visible sign of debonding, only a few small cracks were observed. From the fire resistance test of the specimens, it was found that the fire resistance ratings of the same sections after different loading at 20% and 40% of the allowable flexural strength are not much different at approximately 2:20 hrs. In other words, the surface area of steel was not directly exposed to fire, and thus the fire resistance rating was not affected. It is concluded that the perlite-based material with 150% perlite by weight of Portland cement after loading still has a good fire resisting performance compared with the case of no loading in the previous research works.