

## บทที่ 5

### บทสรุป

#### สรุปการตรวจสอบผงผลึกบิสมาท์โซเดียมไททาเนต ผงผลึกแบเรียมไททาเนต ผงผลึกแคลเซียมไททาเนต และผงผลึกสทรอนเซียมไททาเนต

จากผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของผงผลึกบิสมาท์โซเดียมไททาเนต (BNT) ผงผลึกแบเรียมไททาเนต (BT) ผงผลึกแคลเซียมไททาเนต (CT) และผงผลึกสทรอนเซียมไททาเนต (ST) โดยเผาแคลไซต์ที่อุณหภูมิ 650, 1200, 1100 และ 1200 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2, 4, 2 และ 4 ชั่วโมง ตามลำดับ พบว่าสามารถเตรียมผงผลึกบิสมาท์โซเดียมไททาเนต ผงผลึกแบเรียมไททาเนต ผงผลึกแคลเซียมไททาเนต และผงผลึกสทรอนเซียมไททาเนตที่มีความบริสุทธิ์สูงและไม่พบเฟสแปลกปลอมของสารเจือปนใดๆ

ผลการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของของ ผงผลึกบิสมาท์โซเดียมไททาเนต ผงผลึกแบเรียมไททาเนต ผงผลึกแคลเซียมไททาเนต และผงผลึกสทรอนเซียมไททาเนต พบว่าอนุภาคส่วนใหญ่ของผงผลึกทั้ง 3 ชนิด มีลักษณะรูปร่างคล้ายเป็นทรงกลมและมีการเกาะกลุ่มกัน

#### สรุปการตรวจสอบของเซรามิกบิสมาท์โซเดียมไททาเนต-แบเรียมไททาเนต (1-x)BNT-xBT; BNTBT100x

จากผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของเซรามิก BNTBT2, BNTBT4, BNTBT6, BNTBT8, BNTBT10 และ BNTBT12 ที่  $x \leq 0.04$  เซรามิก BNTBT2 และ BNTBT4 พบว่ามีโครงสร้างเป็นแบบรอมโบฮีดรอลซึ่งเหมือนกับ BNT เมื่อปริมาณ BT เพิ่มขึ้น เซรามิกมีความเป็นเทระโกนอลดีขึ้น ในขณะที่  $x \geq 0.10$  เซรามิก BNTBT10 และ BNTBT12 มีโครงสร้างเป็นแบบเทระโกนอลซึ่งเหมือนกับ BT โดยที่ปริมาณ  $x$  น้อยกว่า 0.06 ใช้อุณหภูมิซินเตอร์ 1050 – 1150 และที่ปริมาณ  $x$  มากกว่า 0.06 ใช้อุณหภูมิซินเตอร์ที่ 1050-1210 องศาเซลเซียส พบว่าเซรามิก BNTBT100x เมื่อซินเตอร์ที่อุณหภูมิสูงกว่า 1200 องศาเซลเซียส พบเฟสแปลกปลอมของ  $Bi^{2+}$  และ  $Na^{2+}$  เนื่องจากการระเหยของสารตั้งต้น ผลจากการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคพบว่ารูปร่างเกรนส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายทรงกลมและสีเหลืองมุกจาก เกรนมีขนาดใหญ่ขึ้น เมื่ออุณหภูมิซินเตอร์สูงขึ้น แต่ที่อุณหภูมิซินเตอร์เดียวกันเมื่อปริมาณ  $x$  เพิ่มขึ้น ขนาดเกรนเฉลี่ยของเซรามิกมีแนวโน้มลดลง และเซรามิก BNTBT2 และ BNTBT4 มีค่าความ

หนาแน่น ค่าความหดตัวเชิงเส้น และค่าคงที่ไดอิเล็กทริก ณ อุณหภูมิคูรีสูงสุด ซึ่งได้จากตัวอย่างที่เผาซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1150 องศาเซลเซียส ในขณะที่เซรามิก BNTBT6, BNTBT8, BNTBT10 และ BNTBT12 ได้จากตัวอย่างที่เผาซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส นอกจากนั้นเซรามิก BNTBT100x มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูงสุด (7400) ค่าความหนาแน่นสูงสุด ( $5.80 \text{ g/cm}^3$ ) ค่าคงที่พิโซอิเล็กทริก ( $169 \text{ pC/N}$ ) และ(ใช้สนามไฟฟ้าเพิ่ม 40 kV) มีค่าโพลาริเซชันคงค้างสูงสุด ( $28.10 \text{ } \mu\text{C/cm}^3$ ) และค่าสนามไฟฟ้าลบล้าง ( $21.02 \text{ kV/cm}$ ) ที่เซรามิก BNTBT8 ซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส และเซรามิกที่เตรียมได้ด้วยวิธีการเผาใหม่มีค่าสมบัติทางไฟฟ้าสูงกว่าเซรามิกที่เตรียมด้วยวิธีผสมออกไซด์

#### สรุปการตรวจสอบของเซรามิกบิสมาทโซเดียมไททานเต-แคลเซียมไททานเต (1-x)BNT-xCT; BNTCT100x

จากผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของเซรามิก BNTCT2, BNTCT4, BNTCT6 และ BNTCT8 ซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1050 -1200 องศาเซลเซียส จากผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ของเซรามิก BNTCT100x พบว่ามีโครงสร้างแบบรอมโบฮีดรอลในทุกๆตัวอย่าง และผลจากการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคพบว่ารูปร่างเกรนส่วนใหญ่ของเซรามิกมีลักษณะคล้ายทรงกลมและสีเหลี่ยมมุมฉาก เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นขนาดเกรนเฉลี่ยมีค่าเพิ่มขึ้น ในขณะที่ เมื่อปริมาณ x เพิ่มขึ้นขนาดเกรนเฉลี่ยมีแนวโน้มไม่คงที่ ค่าความหนาแน่นเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิซินเตอร์เพิ่มขึ้นจนถึง 1150 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นความหนาแน่นมีค่าลดลงเมื่ออุณหภูมิซินเตอร์เพิ่มขึ้น ในขณะที่การหดตัวเชิงเส้นมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิซินเตอร์เพิ่มขึ้น มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูงสุด (3208) และค่าความหนาแน่นสูงสุด ( $5.57 \text{ g/cm}^3$ ) ค่าคงที่พิโซอิเล็กทริก ( $40 \text{ pC/N}$ ) และ(ใช้สนามไฟฟ้าเพิ่ม 40 kV) มีค่าโพลาริเซชันคงค้างสูงสุด ( $17.4 \text{ } \mu\text{C/cm}^3$ ) และค่าสนามไฟฟ้าลบล้าง ( $30.13 \text{ kV/cm}$ ) ที่เซรามิก BNTCT2 ซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1150 องศาเซลเซียส

#### สรุปการตรวจสอบของเซรามิกบิสมาทโซเดียมไททานเต-สทรอนเซียมไททานเต (1-x)BNT-xST; BNTST100x

จากผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ของเซรามิก BNTST10, BNTST20, BNTST30 และ BNTST40 ซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1050 -1200 องศาเซลเซียส จากผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์ของเซรามิก BNTST100x พบว่ามีโครงสร้างแบบคิวบิกในทุกๆตัวอย่าง และผลจากการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคพบว่ารูปร่างเกรนส่วนใหญ่ของเซรามิก

มีลักษณะคล้ายทรงกลมและสีเหลืองมุกจาก เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นขนาดเกรนเฉลี่ยมีค่าเพิ่มขึ้น ในขณะที่ เมื่อปริมาตร  $x$  เพิ่มขึ้นขนาดเกรนเฉลี่ยมีแนวโน้มไม่คงที่ ค่าความหนาแน่น และการหดตัวเชิงเส้นมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิซินเตอร์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกสูงสุด (4725) ค่าความหนาแน่นสูงสุด ( $5.57 \text{ g/cm}^3$ ) ค่าคงที่พิโซอิเล็กทริก ( $90 \text{ pC/N}$ ) และ(ใช้สนามไฟฟ้าเพิ่ม 40 kV) มีค่าโพลาริเซชันคงค้างสูงสุด ( $17.19 \text{ } \mu\text{C/cm}^3$ ) และค่าสนามไฟฟ้าลบล้าง ( $29.61 \text{ kV/cm}$ ) ที่เซรามิก BNTST20 ซินเตอร์ที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส และเซรามิกที่เตรียมได้ด้วยวิธีการเผาใหม่มีค่าสมบัติทางไฟฟ้าสูงกว่าเซรามิกที่เตรียมด้วยวิธีผสมออกไซด์