

## บทที่ 5

### สรุปผลการวิจัย

การศึกษาสมบัติเบื้องต้นของน้ำมันปาล์ม น้ำมันถั่วเหลือง และน้ำมันมะพร้าว พบว่า น้ำมันมีสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ สำหรับเป็นวัตถุดิบในการเตรียมน้ำมันแปรรูปยางเอริลเอสเทอร์ การเตรียมกรดไขมันโดยปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของน้ำมันพืชกับเบส ได้ผลผลิตร้อยละ 96 การสังเคราะห์เอริลเอสเทอร์จากอะโรมาติกแอลกอฮอล์ ที่มีวงเบนซิน 1 วง โดยปฏิกิริยาเอสเตอร์ฟิเคชันของกรดไขมันกับเบนซิลแอลกอฮอล์ ใช้กรดซัลฟูริกเป็นตัวเร่ง สัดส่วนที่เหมาะสมที่ให้ร้อยละผลิตภัณท์มากที่สุด ในการทำปฏิกิริยา คือ 1.5 : 1 : 0.017 โดยโมล ที่อุณหภูมิ 100 °C เป็นเวลา 3 ชม. และเมื่อทดลองขยายส่วนพบว่า ได้ผลผลิตสูงร้อยละ 80 และการสังเคราะห์เอริลเอสเทอร์จากอะโรมาติกแอลกอฮอล์ ที่มีวงเบนซิน 2 วง กระทำผ่านปฏิกิริยาเอสเตอร์ฟิเคชันระหว่างกรดไขมันและ 2-Naphthyl โดยใช้กรดซัลฟูริกเป็นตัวเร่ง พบว่า ไม่เกิดสารผลิตภัณท์

เมื่อผสมน้ำมันแปรรูปยางลงในยางธรรมชาติคอมปาวด์ในปริมาณมากขึ้น จะส่งผลให้ค่าพลังงานผสม อุณหภูมิการผสม ค่าความหนืดมูนนี่ ค่า rate of stress relaxation ค่า torque difference ความหนาแน่นของการเชื่อมโยง และความเค้นสูงสุดลดลง โดยพบว่า ค่าพลังและอุณหภูมิการผสมในยางธรรมชาติคอมปาวด์ที่ใช้ไขมันแปรรูปยางเอริลเอสเทอร์ มีความใกล้เคียงกับยางธรรมชาติคอมปาวด์ที่ใช้ไขมันอะโรมาติก และไขมันแปรรูปยางเอริลเอสเทอร์ให้ค่าความหนืดมูนนี่ และ rate of stress relaxation สูงกว่าคอมปาวด์ที่ผสมไขมันอะโรมาติก นอกจากนี้การผสมน้ำมันแปรรูปยางเอริลเอสเทอร์ในยางธรรมชาติคอมปาวด์ ให้ค่า torque difference สูงกว่ายางธรรมชาติคอมปาวด์ที่ผสมไขมันอะโรมาติก โดย palm benzyl ester ให้ค่า torque difference สูงสุด และไขมันแปรรูปยางเอริลเอสเทอร์มีแนวโน้มให้อัตราการวัลคาไนซ์ที่เร็วกว่าไขมันอะโรมาติก และพบว่า น้ำมันแปรรูปยาง palm benzyl ester มีแนวโน้มให้ค่า Cross-link density ดีที่สุด ตามด้วย coconut benzyl ester, soybean benzyl ester และไขมันอะโรมาติก ตามลำดับ ค่าความเค้นสูงสุด (ความแข็งแรงของวัสดุ) จะลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณน้ำมันแปรรูปยางมากขึ้น และพบว่า palm benzyl ester ให้ค่าความเค้นสูงสุด และ coconut benzyl ester ให้ค่าความเค้นที่ใกล้เคียงกับไขมันอะโรมาติกมากที่สุด นอกจากนี้ยางธรรมชาติคอมปาวด์ชนิดที่ใส่น้ำมันมีค่ามอดูลัสยืดหยุ่น ค่าความต้านทานต่อแรงดึง และค่าความแข็งแรงต่ำกว่าชนิดไม่ใส่น้ำมัน แต่มีความสามารถในการยึดจุนขาดและความสามารถในการคืนรูปดีกว่าชนิดที่ไม่ใส่น้ำมัน ยางคอมปาวด์ที่ผสม palm benzyl ester จะมีค่ามอดูลัสยืดหยุ่น ค่าความต้านทานต่อแรงดึงและความแข็งแรงสูงกว่าไขมันอะโรมาติกและไขมันแปรรูปยางเอริลเอสเทอร์ชนิดอื่นๆ ยางคอมปาวด์ที่ผสมไขมันอะโรมาติกจะมีความสามารถในการยึดจุนขาดสูงที่สุดรองลงมาคือ soybean benzyl ester, coconut benzyl ester และ palm benzyl ester ตามลำดับ

การใส่น้ำมันลงในยางธรรมชาติคอมปาวด์จะทำให้ค่า storage modulus ลดลง และพบว่า น้ำมันอะโรมาติกให้ค่า storage modulus สูงที่สุด รองลงมาคือ Coconut benzyl ester, Soybean benzyl ester และ Palm benzyl ester การใส่น้ำมันลงไปยังยางธรรมชาติคอมปาวด์ ทำให้ค่า  $T_g$  ลดลง ยางคอมปาวด์ที่ผสมน้ำมันแปรรูปยางเอริลเอสเทอร์ให้ค่า  $T_g$  ใกล้เคียงกับน้ำมันอะโรมาติก และเมื่อเปรียบเทียบค่า  $T_g$  ของยางคอมปาวด์ที่ผสมน้ำมันแปรรูปยางเอริลเอสเทอร์ พบว่ายางคอมปาวด์ที่ผสม coconut benzyl ester ให้ค่า  $T_g$  ต่ำสุด รองลงมาคือ Soybean benzyl ester และ Palm benzyl ester ตามลำดับ การทดสอบสมบัติเชิงพลวัต พบว่า ยางธรรมชาติคอมปาวด์ที่ผสม coconut benzyl ester ให้สมบัติการยืดเกาะถนนบนพื้นเปียกดีที่สุด การผสมน้ำมันอะโรมาติก และ palm benzyl ester จะช่วยต้านทานการลื่นไถล ลดความต้านทานการหมุนให้ต่ำลง แต่จะเกิดการสะสมความร้อนได้มากกว่า coconut benzyl ester และ soybean benzyl ester ตามลำดับ การวิเคราะห์สมบัติเชิงความร้อน พบว่า น้ำมันแปรรูปยางเอริลเอสเทอร์ทนความร้อนได้น้อยกว่าน้ำมันอะโรมาติก แต่ร้อยละการสลายตัวสูงสุดของน้ำมันแปรรูปยางเอริลเอสเทอร์มีความใกล้เคียงกับยางธรรมชาติคอมปาวด์ที่ผสมน้ำมันอะโรมาติก น้ำมันแปรรูปยางจะทำให้เขม่าดำกระจายตัวดีขึ้น ไม่จับตัวเป็นกลุ่มก้อน และพบว่า ยางธรรมชาติคอมปาวด์ที่ผสม coconut benzyl ester และ soybean benzyl ester จะทำให้เขม่าดำมีการกระจายตัวดีกว่ายางธรรมชาติคอมปาวด์ที่ผสมน้ำมันอะโรมาติกเล็กน้อย และยางธรรมชาติคอมปาวด์ที่ผสม palm benzyl ester มีขนาดการเกาะกลุ่มกันของเขม่าดำที่ใหญ่กว่าน้ำมันแปรรูปยางเอริลเอสเทอร์จากน้ำมันมะพร้าว และน้ำมันถั่วเหลือง

เมื่อนำน้ำมันที่เตรียมได้เป็นน้ำมันช่วยแปรรูปในยางเอสปีอาร์เทียบกับน้ำมันในเชิงพาณิชย์ (น้ำมันอะโรมาติก) พบว่า น้ำมันเอริลเอสเทอร์ให้พลังการผสมและอุณหภูมิการผสมเทียบเคียงได้กับการใช้น้ำมันอะโรมาติก และการใช้น้ำมันเอริลเอสเทอร์ยังช่วยลดค่าความหนืดมูนี้ ซึ่งส่งผลให้แปรรูปได้ง่ายขึ้น แต่น้ำมันเอริลเอสเทอร์ให้ค่า torque difference ( $M_H - M_L$ ) ต่ำกว่าการใช้น้ำมันอะโรมาติก แสดงว่า การใช้น้ำมันอะโรมาติกทำให้ยางมีการเชื่อมโยงของสายโซ่โมเลกุลได้มากกว่า การใช้น้ำมันเอริลเอสเทอร์ ขณะที่การใช้น้ำมันเอริลเอสเทอร์จะช่วยระยะเวลาการสุกของยาง แสดงว่า อัตราการสุกของยางเร็วขึ้น นอกจากนี้พบว่า การใช้เอริลเอสเทอร์ให้สมบัติเชิงกลดีกว่าการใช้น้ำมันอะโรมาติก แต่เมื่อเทียบสมบัติด้านการคืนรูป (Compression set) พบว่า การใช้น้ำมันเอริลเอสเทอร์จะคืนรูปได้ต่ำกว่าการใช้น้ำมันอะโรมาติก และพบว่า น้ำมันเอริลเอสเทอร์ให้สมบัติด้านความแข็ง สมบัติเชิงพลวัต และสมบัติเชิงความร้อนของยางวัลคาไนซ์ใกล้เคียงกับการใช้น้ำมันอะโรมาติก