

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสังเคราะห์ไบโอเมอร์ฟิคซิลิกอนคาร์ไบด์ (SiC) จากถ่านไม้ธรรมชาติ งานวิจัยนี้ทำการศึกษาไม้สองชนิดคือไม้ยางพาราและไม้สะเดาซึ่ง เป็นไม้ท้องถิ่นภาคใต้ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบภายในประเทศ และเป็นอีกทางหนึ่งในการลดการนำเข้า SiC จากต่างประเทศ โดยโครงการวิจัยนี้แบ่งการศึกษาออกเป็นสามส่วนด้วยกัน ส่วนแรกทำการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตถ่านไม้พอรุน จากการศึกษพบว่าสามารถสังเคราะห์ถ่านไม้พอรุน ด้วยกระบวนการไพโรไลซิส ที่อุณหภูมิ 800 °C เป็นระยะเวลา 1 ชม. ในบรรยากาศแก๊สอาร์กอนเมื่อใช้อัตราการเพิ่มอุณหภูมิอย่างช้าๆ จะทำให้ได้โครงสร้างถ่านไม้พอรุนที่คงรูปเดิม และไม่เกิดรอยแตก โดยอัตราการเพิ่มอุณหภูมิในการสังเคราะห์ถ่านไม้พอรุนคืออัตรา 10 °C min<sup>-1</sup> ที่อุณหภูมิ 25-70 °C ต่อด้วย 3 °C min<sup>-1</sup> จนถึงอุณหภูมิ 500 °C และ 5 °C min<sup>-1</sup> จนถึงอุณหภูมิ 800 °C สำหรับรูปแบบการแตกหักของไม้ทั้งสองชนิดมีความแตกต่างกัน ซึ่งไม้สะเดาซึ่ง มีการปริแตกตามแนวเซลล์ลูลอส แต่ในไม้ยางพารามีการแตกหักแบบผ่าตามแนวเซลล์ และเกิดการปริแตกรุนแรงกว่าไม้สะเดาซึ่ง

ในส่วนที่สองทำการศึกษาระยะเวลาและจำนวนครั้งในการเคลือบถ่านไม้พอรุนด้วยของสารละลายซิลของ SiO<sub>2</sub> พบว่า ปริมาณของ SiO<sub>2</sub> ที่แทรกซึมภายในโครงสร้างถ่านไม้พอรุน แปรผันตรงกับ ระยะเวลาการเคลือบ ในส่วนของการศึกษาเกี่ยวกับจำนวนครั้งการเคลือบพบว่า ถ่านไม้ยางพาราที่เคลือบด้วย SiO<sub>2</sub> มีน้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงและในถ่านไม้สะเดาซึ่งพบว่า น้ำหนักของผิวเคลือบมีอัตราเพิ่มขึ้นจนถึงการเคลือบครั้งที่ 4 และในการเคลือบครั้งที่ 5 และ 6 น้ำหนักของผิวเคลือบลดลง

ในส่วนที่สามทำการศึกษาผลกระทบของตัวแปรที่มีผลต่อการสังเคราะห์ไบโอเมอร์ฟิคซิลิกอนคาร์ไบด์ โดยตัวแปรที่ศึกษาคือ อัตราส่วนเชิงโมลของคาร์บอน (ถ่านไม้พอรุน) ต่อ SiO<sub>2</sub> (ผิวเคลือบ) ระยะเวลาในการเคลือบ อุณหภูมิในการสังเคราะห์ และระยะเวลาการบ่ม พบว่า ถ่านไม้สะเดาซึ่งที่จำนวนการเคลือบซ้ำครั้งที่ 3 เป็นต้นไป มีอัตราส่วนเชิงโมลของคาร์บอน (ถ่านไม้พอรุน) ต่อ SiO<sub>2</sub> (ผิวเคลือบ) ต่ำกว่า 2 ส่งผลให้ SiO<sub>2</sub> เหลืออยู่ในโครงสร้างของไบโอเมอร์ฟิคซิลิกอนคาร์ไบด์ ภายหลังจากเผาสังเคราะห์ โดยระยะเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการอัดเคลือบสารละลาย SiC บนถ่านไม้ยางพารา และถ่านไม้สะเดาซึ่งคือ 60 นาที อุณหภูมิที่เหมาะสมที่ใช้ในการสังเคราะห์ไบโอเมอร์ฟิคซิลิกอนคาร์ไบด์ คือ อุณหภูมิ 1600 °C ซึ่งผลการทดลองดังกล่าวสอดคล้องกับการคำนวณทางอุณหพลศาสตร์ ส่วนระยะเวลาการบ่มเป็นปัจจัยสำคัญในการเกิดโครงสร้างของ α-SiC และ β-SiC พบว่าเมื่อระยะเวลาการบ่มเพิ่มขึ้นทำให้เกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนโครงสร้างของ β-SiC เป็น α-SiC มากขึ้น ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสารดังกล่าว อีกทั้งจากความแข็งแรงกด (Compressive Strength) ของไบโอเมอร์ฟิคซิลิกอนคาร์ไบด์เพิ่มขึ้นโดยแปรผันตรงกับระยะเวลาในการเผา

The purpose of this research project is to investigate the synthesis of biomorphic SiC from natural woods. Rubber woods and sadao-chang woods which are local woods of the Southern Thailand were used as raw materials. The experimental studies were divided into 3 parts. In first part, the methods of carbonizing woods for producing porous carbon preform were developed. The charcoal was heat-treated at heating rate of  $10^{\circ}\text{C min}^{-1}$  from room temperature to  $70^{\circ}\text{C}$ ,  $3^{\circ}\text{C min}^{-1}$  applied up to  $500^{\circ}\text{C}$  and  $5^{\circ}\text{C min}^{-1}$  applied up to  $800^{\circ}\text{C}$  then keep it for 1 hour at this temperature before cooling down to room temperature with flowing argon gas. The resulted porous carbon was in the original shape and had no crack. For different heating pattern the crack appeared on the resulted products. The cracking pattern of rubber wood was a separation of inter-cells that located from the edge to the middle of sample. On the contrary, the cracking pattern of sadao-chang wood was a separation of cells along the growth ring that located at the middle. In the second part, the effect of times and cycles of  $\text{SiO}_2$  sol infiltrated process were studied. The results showed that the longer time and more cycles of  $\text{SiO}_2$  sol infiltrating, the higher conversion of SiC was obtained. The  $\text{SiO}_2$  coat on rubber woods increased with cycle times of infiltrated process. In contrast, The  $\text{SiO}_2$  coat on sadao-chang woods were be increased only up until cycle 4. In the third part, the effects of pyrolyzed temperature and soaking time were studied. The results showed that the completed reactions of precursors to form SiC/C were synthesized at  $1600^{\circ}\text{C}$ . The longer times of pyrolysis provided better results on SiC transformation and also the transformation of  $\beta$ - SiC to  $\alpha$ - SiC phase. The compressive strength of the synthesized biomorphic SiC increased with the longer pyrolyzed soaking times.