

## บทที่ 5

### สรุปผลการวิจัย

#### 5.1 สรุป

5.1.1 การลดน้ำหนักโมเลกุลทางกลในยางธรรมชาติ โดยบดขยี้ด้วยเครื่องผสมยางสองลูกกลิ้ง เป็นเวลา 5 นาที ยางที่ได้มีสมบัติดังนี้ ความหนืดมูนี ML 1+4 (100 °C) 50-60 น้ำหนักโมเลกุลเฉลี่ย ( $\bar{M}_w$ )  $4 \times 10^5$ - $5 \times 10^5$  ความอ่อนตัว 30-35 ดัชนีความอ่อนตัว 24-50 ปริมาณเจล 0.1-10% และ ปริมาณอัลดีไฮด์ 11.8-21.7 mmol/kg

5.1.2 การลดน้ำหนักโมเลกุลทางเคมีในยางธรรมชาติ โดยใช้สารเคมีเติมลงในน้ำยางสดทำให้ สมบัติเช่นเดียวกับการบดขยี้เป็นเวลา 5 นาที มีดังนี้

- เติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ร่วมกับ โซเดียมไนไตรท์ ปริมาณ 0.8 และ 0.5 phr ตามลำดับ เวลาทำปฏิกิริยา 6 ชั่วโมง
- เติมโพแทสเซียมเปอร์ซัลเฟต ปริมาณ 1 phr. เวลาทำปฏิกิริยา 6 ชั่วโมง
- เติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ร่วมกับ โพแทสเซียมเปอร์ซัลเฟต ปริมาณ 0.34 และ 2.7 phr ตามลำดับ เวลาทำปฏิกิริยา 6 ชั่วโมง
- เติมไนโตรเบนซีน ปริมาณ 0.62 phr เวลาทำปฏิกิริยา 24 ชั่วโมง
- เติมสารย่อยยาง ปริมาณ 1 phr. เวลาทำปฏิกิริยา 6 ชั่วโมง

5.1.3 เมื่อเก็บยางที่ผ่านการลดน้ำหนักโมเลกุลเป็นเวลา 3 เดือน สมบัติทั่วไปของยางที่ไม่ได้ผ่านการลดน้ำหนักโมเลกุล ความหนืดและความอ่อนตัวมีค่าเพิ่มขึ้น ส่วนยางที่ลดน้ำหนักโมเลกุล ความหนืดมูนี น้ำหนักโมเลกุล ความอ่อนตัว และปริมาณเจล มีแนวโน้มลดลง ส่วนปริมาณอัลดีไฮด์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

5.1.4 สมบัติการไหลของยางที่ผ่านการลดน้ำหนักโมเลกุลที่อัตราเร็วต่างกัน มีค่าความเค้นเฉือนและความหนืดเฉือนต่ำกว่ายางที่ไม่ได้ผ่านการลดน้ำหนักโมเลกุล

5.1.5 แรงบิดและพลังงานที่ใช้ในการบดและการผสมสารเคมีของยางที่ผ่านการลดน้ำหนักโมเลกุลมีค่าต่ำกว่ายางที่ไม่ได้ผ่านการลดน้ำหนักโมเลกุล ประมาณ 20%

5.1.6 สมบัติยางดิบของยางที่ผ่านการลดน้ำหนักโมเลกุล ไม่แตกต่างจากยางดิบทั่วไป ยกเว้นค่า ความอ่อนตัว ดัชนีความอ่อนตัว และความหนืดมีค่าที่ต่ำกว่า

5.1.7 ลักษณะการวัดคาบไวนซ์ ของยางที่ผ่านการลดน้ำหนักโมเลกุลไม่มีความแตกต่างจากยางดิบทั่วไป ส่วนสมบัติทางฟิสิกส์มีค่าต่ำกว่ายางธรรมชาติดิบเล็กน้อย

5.1.8 ต้นทุนของสารเคมีที่ใช้ในการเตรียมยางน้ำหนักโมเลกุลต่ำ 1 กิโลกรัม

- เมื่อใช้ HydroperseP50 1 phr.

HydroperseP50 10 กรัม คิดเป็นเงิน 1.2 บาท

Hydroxyl Ammonium Sulphate 4.5 กรัม คิดเป็นเงิน 0.5 บาท

ต้นทุน 1.7 บาท

- เมื่อใช้ Potassium persulphate 1 phr.

Potassium persulphate 10 กรัม คิดเป็นเงิน 1.4 บาท

Hydroxyl Ammonium Sulphate 4.5 กรัม คิดเป็นเงิน 0.5 บาท

ต้นทุน 1.9 บาท

- เมื่อใช้ Potassium persulphate 0.01 โมล ร่วมกับ Hydrogen peroxide 0.01 โมล

Potassium persulphate 27 กรัม คิดเป็นเงิน 3.8 บาท

Hydrogen peroxide 3.4 กรัม คิดเป็นเงิน 0.1 บาท

Hydroxyl Ammonium Sulphate 4.5 กรัม คิดเป็นเงิน 0.5 บาท

ต้นทุน 4.4 บาท

- เมื่อใช้ Nitrobenzene 0.005 โมล (0.62 phr.)

Nitrobenzene 6.2 กรัม คิดเป็นเงิน 4.4 บาท

Hydroxyl Ammonium Sulphate 4.5 กรัม คิดเป็นเงิน 0.5 บาท

ต้นทุน 4.9 บาท

5.1.9 เมื่อขยายกำลังการผลิตพบว่ากระบวนการผลิตยางที่วิจัยพัฒนาขึ้นใหม่นี้ สามารถเตรียมยางควบคุมน้ำหนักโมเลกุลและความหนืดได้ทั้งยางแผ่นและยางแท่ง การใช้ HydroperseP50 ปริมาณ 0.1 phr เท่ากันเมื่อเตรียมยางแท่งความหนืดมุนนี้ของยางดิบ ML (1+4, 100°C) มีค่าน้อยกว่าการเตรียมอยู่ในรูปยางแผ่นรมควัน นั่นคือการแปรปริมาณสารตัดโมเลกุลยางชนิด HydroperseP50 ให้เหมาะสมกับกระบวนการผลิต สามารถเตรียมยางให้ได้อย่างที่ความหนืดที่ต้องการ และยางควบคุมน้ำหนักโมเลกุลและความหนืดที่เตรียมได้นี้ ( 48-60 ML (1+4, 100°C)) มีสมบัติการแปรรูป ลักษณะการวัดคาบไวนซ์ และสมบัติทางฟิสิกส์ของยางวัลคาไนซ์ ไม่ต่างจากยางเกรดปกติ

## 5.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัย

เตรียมขงในระดับอุตสาหกรรม และนำไปใช้จริงในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆในระดับอุตสาหกรรม ติดตามสมบัติต่างๆ ตั้งแต่การแปรรูป การวัดคาบไชน์ การใช้งาน การควบคุมคุณภาพ การประหยัดพลังงานและต้นทุนในการผลิต