

T 154569

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงพันธะเงื่อนของเรซินคอมโพสิตชนิดบ่มตัวสองรูปแบบและชนิดบ่มตัวด้วยตัวเองต่อเนื้อฟัน เมื่อใช้สารบอนด์ต่างๆกัน และเพื่อเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงพันธะเงื่อนของเรซินคอมโพสิตชนิดบ่มตัวสองรูปแบบ และชนิดบ่มตัวด้วยตัวเอง ระหว่างการทำการฉายแสงกับไม่ฉายแสงที่สารบอนด์ก่อนการบ่ม โดยทำการศึกษาในฟันกรามที่สุุดท้ายของมนุษย์ที่กำจัดเคลือบฟันด้านบดเคี้ยวออกจนหมดจำนวน 120 ซี่ นำมาแบ่งโดยการสุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม สำหรับสารบอนด์ที่มีการลดชั้นตอน 3 ยี่ห้อ ได้แก่ Excite(Vivadent,New York,USA) และ One-Step(Bisco,Illinois,USA) ซึ่งเป็นชนิดบ่มตัวด้วยแสง และ Excite DSC(Vivadent,New York,USA) ซึ่งเป็นชนิดบ่มตัวสองรูปแบบ แล้วนำมาแบ่งออกเป็นอีก 2 กลุ่มย่อย โดยกลุ่มหนึ่งทำการฉายแสงที่สารบอนด์ก่อนการใส่เรซินคอมโพสิต อีกกลุ่มหนึ่งไม่ฉายแสง หลังจากนั้นนำมาแบ่งเป็นอีก 2 กลุ่มย่อยสำหรับเรซินคอมโพสิตชนิดบ่มตัวสองรูปแบบ (Luxacore dual-cure, DMG, Hamburg, Germany) และชนิดบ่มตัวด้วยตัวเอง(Luxacore, DMG, Hamburg,Germany) ซึ่งจะได้กลุ่มทดลองทั้งหมด 12 กลุ่ม นำไปเก็บในน้ำอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วทำการทดสอบความแข็งแรงพันธะเงื่อน ผลที่ได้พบว่า เมื่อใช้สารบอนด์แต่ละชนิดร่วมกับเรซินคอมโพสิตชนิดบ่มตัวสองรูปแบบจะให้ความแข็งแรงพันธะเงื่อนสูงกว่าเมื่อใช้ร่วมกับเรซินคอมโพสิตชนิดบ่มตัวด้วยตัวเอง ($p=0.017$) และการฉายแสงที่สารบอนด์ชนิดบ่มตัวด้วยแสงก่อนการบ่มด้วยเรซินคอมโพสิตชนิดบ่มตัวสองรูปแบบและชนิดบ่มตัวด้วยตัวเอง จะให้ค่าความแข็งแรงพันธะเงื่อนสูงกว่าการไม่ฉายแสงที่สารบอนด์ก่อนการบ่ม ($p=0.005$)

The purpose was to compare the shear bond strength of dual-cured and self-cured resin composite to dentin when using different dentin bonding agents and to compare the shear bond strength of dual-cured and self-cured resin composite when using light activation and no light activation to the bonding agent before placement of resin composites. 120 non-carious extracted human third molars were randomly divided into 12 groups. occlusal dentin surfaces were bonded with Excite (Vivadent,New York,USA) and One-Step(Bisco,Illinois,USA), which were light-cured bonding agent and Excite DSC(Vivadent,New York,USA), dual-cured bonding agent. Each adhesive group was divided into 2 subgroups for light activation and no light activation to the bonding agent before placement of resin composites. Half of the subgroup was bonded with dual-cured resin composite (Luxacore dual-cure,DMG,Hamburg, Germany), while the remaining was bonded with self-cured resin composite (Luxacore,DMG, Hamburg,Germany). After 24 hours in 37 degree celcius water storage, shear bond strengths were determined. Using dentin bonding agents bonded to dual-cured resin composite had significantly higher in shear bond strengths than bonded to self-cured resin composite ($p=0.017$). Light activation to the light-cured dentin bonding agents before placement of resin composite had significantly higher bond strengths than no light activation.