

บทที่ 5

สรุปผลการทดลอง

5.1 สรุปผลการทดลอง

จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือศึกษาอิทธิพลของชนิดและความเข้มข้นของสารเติมแต่งที่มีต่อการหน่วงปฏิกิริยา ไฮเดรชันการเติบโตของผลึก และกลไกการเติบโตของผลึกเอพิจีดี ยิปซัม และสร้างสมการทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้ทำนายลักษณะและอัตราการเติบโตของผลึก เอพิจีดี ยิปซัมจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยศึกษาเพื่อหาปริมาณสารเติมแต่งที่เหมาะสมในการหน่วงปฏิกิริยาไฮเดรชันเพื่อให้มีระยะเวลาเพียงพอต่อการนำไปใช้งาน และความแข็งแรงของเอพิจีดีพลาสติกที่ก่อตัวแล้วเทียบเท่าพลาสติกทางการค้า จากผลการทดลองและการวิจารณ์ผลการทดลองสามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้

การทดสอบเปรียบเทียบผลของชนิดและปริมาณของสารเติมแต่งชนิดอินทรีย์และอนินทรีย์ต่อสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุผสม

ตาราง 5.1 การเปรียบเทียบผลของชนิดและปริมาณของสารเติมแต่งชนิดอินทรีย์และอนินทรีย์ต่อสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุผสม

สมบัติต่าง ๆ ของวัสดุผสม	ชนิดและปริมาณของสารเติมแต่งชนิดสารอินทรีย์	ชนิดและปริมาณของสารเติมแต่งชนิดสารอนินทรีย์
ระยะเวลาการก่อตัว (ความสามารถในการหน่วงปฏิกิริยาไฮเดรชัน)	กรดซัลฟอนิก กรดซิตริก กรดมาลิก กรดอะซิติก โซเดียมลิกโนซัลโฟเนต	กรดฟอสฟอริก โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต

ตาราง 5.1 การเปรียบเทียบผลของชนิดและปริมาณของสารเติมแต่งชนิดอินทรีย์และอนินทรีย์ต่อสมบัติต่าง ๆ ของวัสดุผสม (ต่อ)

สมบัติต่าง ๆ ของวัสดุผสม	ชนิดและปริมาณของสารเติมแต่งชนิดสารอินทรีย์	ชนิดและปริมาณของสารเติมแต่งชนิดสารอนินทรีย์
การเจริญเติบโตของผลึก (ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเอฟจีดี พลาสติกที่ไม่ได้เติมสารเติมแต่ง)	กรดซัลฟอนิก กรดซिटริก กรดมาลิก กรดอะซิติก โซเดียมลิกโนซัลโฟเนต กรดลิกโนซัลโฟนิก	กรดฟอสฟอริก โพแทสเซียมไดไฮโดรเจน ฟอสเฟต
ความหนาแน่น ค่าความทนต่อแรงอัด (ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเอฟจีดี พลาสติกที่ไม่ได้เติมสารเติมแต่ง)	กรดซัลฟอนิก กรดซिटริก กรดมาลิก กรดอะซิติก	กรดฟอสฟอริก โพแทสเซียมไดไฮโดรเจน ฟอสเฟต
ค่าการดูดซึมน้ำ (เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเอฟจีดี พลาสติกที่ไม่ได้เติมสารเติมแต่ง)	กรดซัลฟอนิก กรดซिटริก กรดมาลิก กรดอะซิติก	กรดฟอสฟอริก โพแทสเซียมไดไฮโดรเจน ฟอสเฟต
ค่าความทนต่อแรงอัด (เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเอฟจีดี พลาสติกที่ไม่ได้เติมสารเติมแต่ง)	โซเดียมลิกโนซัลโฟเนต กรดลิกโนซัลโฟนิก	

1. ระยะเวลาการก่อกำเนิด และการเจริญเติบโตของผลึก (ความสามารถในการหน่วงปฏิกิริยาไฮเดรชัน)

วัสดุผสมระหว่างเอพิจิตีพลาสติกกับสารเติมแต่งชนิดอินทรีย์ได้แก่ กรดซัคซินิก กรดซิทริก กรดมาลิก กรดอะซิติก และ โซเดียมลิกโนซัลโฟเนต ชนิดอนินทรีย์ได้แก่ กรดฟอสฟอริก และ โพลีแซคคาไรด์ไฮโดรเจนฟอสเฟต สามารถหน่วงปฏิกิริยาไฮเดรชัน ส่งผลให้ระยะเวลาการก่อกำเนิดของวัสดุผสมเอพิจิตีปซัมช้าลง ซึ่งสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของผลึก

2. การเจริญเติบโตของผลึก

วัสดุผสมระหว่างเอพิจิตีพลาสติกกับสารเติมแต่งอินทรีย์และชนิดอนินทรีย์ทุกชนิด ส่งผลให้การเจริญเติบโตของผลึกลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเอพิจิตีพลาสติกที่ไม่ได้เติมสารเติมแต่ง ซึ่งสอดคล้องกับระยะเวลาการก่อกำเนิดของวัสดุผสมเอพิจิตี ปซัม

3. ความหนาแน่น และค่าความทนต่อแรงอัด

วัสดุผสมระหว่างเอพิจิตีพลาสติกกับสารเติมแต่งชนิดอินทรีย์ได้แก่ กรดซัคซินิก กรดซิทริก กรดมาลิก และกรดอะซิติก ชนิดอนินทรีย์ได้แก่ กรดฟอสฟอริกและ โพลีแซคคาไรด์ไฮโดรเจนฟอสเฟต จะส่งผลให้ค่าความหนาแน่นโดยรวมและค่าความทนต่อแรงอัดของวัสดุผสมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเอพิจิตีพลาสติกที่ไม่ได้เติมสารชนิดใด ๆ

สำหรับวัสดุผสมระหว่างเอพิจิตีพลาสติกกับกรดลิกโนซัลโฟเนต จะส่งผลให้ค่าความทนต่อแรงอัดของวัสดุผสมและค่าความหนาแน่นโดยรวมเพิ่มขึ้น แต่สำหรับ โซเดียมลิกโนซัลโฟเนต จะส่งผลให้ค่าความทนต่อแรงอัดของวัสดุผสมเพิ่มขึ้นแต่ค่าความหนาแน่นโดยรวมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเอพิจิตีพลาสติกที่ไม่ได้เติมสารชนิดใด ๆ

4. ค่าการดูดซึมน้ำ

วัสดุผสมระหว่างเอพิจิตีพลาสติกกับสารเติมแต่งชนิดอินทรีย์ได้แก่ กรดซัคซินิก กรดซิทริก กรดมาลิก กรดอะซิติก และ โซเดียมลิกโนซัลโฟเนต สารเติมแต่งชนิดอนินทรีย์ได้แก่ กรดฟอสฟอริกและ โพลีแซคคาไรด์ไฮโดรเจนฟอสเฟต จะส่งผลให้ค่าการดูดซึมน้ำของวัสดุผสมเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเอพิจิตีพลาสติกที่ไม่ได้เติมสารชนิดใด ๆ

สำหรับวัสดุผสมระหว่างเอพิจีพลาสติกกับกรดลิกโนซัลโฟนิค จะส่งผลให้ค่าการดูดซึมน้ำของวัสดุผสมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเอพิจีพลาสติกที่ไม่ได้เติมสารชนิดใด ๆ ซึ่งสอดคล้องกับค่าความหนาแน่น

5. สมการพยากรณ์ระยะเวลาการก่อตัวของเอพิจีพลาสติกในระบบที่มีสารเติมแต่ง โดยใช้ปริมาณของสารเติมแต่งเป็นตัวพยากรณ์

5.1 สมการพยากรณ์ระยะเวลาการก่อตัวที่ใช้ปริมาณของสารเติมแต่งชนิดอินทรีย์เป็นตัวพยากรณ์

สมการพยากรณ์ที่ใช้ปริมาณของกรดซัคซินิกเป็นตัวพยากรณ์เป็นสมการที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์มากที่สุด แสดงสมการดังต่อไปนี้

$$f(x) = 252.3x + 10$$

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.99 และมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเท่ากับ 0.99 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 1.13 นาที

5.2 สมการพยากรณ์ระยะเวลาการก่อตัวที่ใช้ปริมาณของสารเติมแต่งชนิดอนินทรีย์เป็นตัวพยากรณ์

สมการพยากรณ์ที่ใช้ปริมาณของโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตเป็นตัวพยากรณ์เป็นสมการที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์มากที่สุด แสดงสมการดังต่อไปนี้

$$f(x) = 61.7x + 10$$

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.98 และมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเท่ากับ 0.96 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 3.64 นาที

6. สมการพยากรณ์ค่า Crystal Ratio ของผลึกเอพิจิตีพลาสติกอร์ในระบบที่มีสารเติมแต่ง โดยใช้ปริมาณของสารเติมแต่งเป็นตัวพยากรณ์

6.1 สมการพยากรณ์ค่า Crystal Ratio ของผลึกเอพิจิตีพลาสติกอร์ที่ใช้ปริมาณของสารเติมแต่งชนิดอินทรีย์เป็นตัวพยากรณ์

สมการพยากรณ์ที่ใช้ปริมาณของกรดครดอะซิติก เป็นตัวพยากรณ์เป็นสมการที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์มากที่สุด แสดงสมการดังต่อไปนี้

$$h(x) = -4.7x + 7.5$$

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.90 และมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเท่ากับ 0.81 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 0.59

6.2 สมการพยากรณ์ค่า Crystal Ratio ของผลึกเอพิจิตีพลาสติกอร์ที่ใช้ปริมาณของสารเติมแต่งชนิดอนินทรีย์เป็นตัวพยากรณ์

สมการพยากรณ์ที่ใช้ปริมาณของโพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตเป็นตัวพยากรณ์เป็นสมการที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์มากที่สุด แสดงสมการดังต่อไปนี้

$$h(x) = -2.9x + 7.5$$

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.87 และมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเท่ากับ 0.76 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 0.49

5.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยต่อไป

1. การศึกษาโครงสร้างจุลภาคของเอพิจิตีปซัม ควรเลือกใช้เทคนิคการเตรียมตัวอย่างให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ภาพถ่ายของผลึกเอพิจิตีปซัมครบทุกมิติ
2. ขนาดของผลึกเอพิจิตีปซัมในมิติต่าง ๆ ของงานวิจัยนี้ เป็นค่าที่วัดจากภาพซึ่งได้จากกล้องเอสอีเอ็ม ซึ่งจะมีความคลาดเคลื่อนซึ่งเกิดจากมุมเอียงของการฉายภาพ ในงานวิจัยต่อไป ควรหาวิธีการลดความผิดพลาดในการวัดขนาดของผลึกจากกล้องเอสอีเอ็ม

3. การพยากรณ์ระยะเวลาในการก่อตัวของเฟอจีดีพลาสติกด้วยสมการของค่าอัตรา
การเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน

$$\alpha = 1 - \exp(-at^m)$$

$$\text{หรือ } t = \left(-\frac{\ln(1-\alpha)}{a} \right)^{\frac{1}{m}}$$

จะทำให้การพยากรณ์มีความแม่นยำมากกว่าสมการเส้นตรง แต่จะต้องทำการทดลองเพื่อ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ α , a และ m ของสมการพยากรณ์