

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
ผลการทดลองปลูกไม้พาล์มด้วยเครื่องปลูกไม้บาง

ตาราง ก.1 บันทึกผลการทดลอง การทำไม้ยางด้วยไม้ปาล์มน้ำมันโดยใช้ความเร็วรอบลูกกลิ้ง
ประคองไม้ที่ 140 รอบต่อนาที

ความชันมาตรฐานแห้ง (%)	ความเร็วในการป้อน ชุดมีด (m/min)	ความยาว (mm)	ความหนาของไม้ที่ ปอกได้ (mm)
81.55	0.17	755	1.8
	0.22	783	1.8
	0.26	749	2
151.13	0.17	1,777	2
	0.22	3,572	2
	0.26	1,857	1.9
164.70	0.17	2,578	1.8
	0.22	3,731	2
	0.26	1,823	1.9
215.36	0.17	821	2
	0.22	1,132	1.9
	0.26	1,053	1.9
242.82	0.17	-	-
	0.22	609	2
	0.26	1,153	2