

## บทที่ 4

### ผลและวิจารณ์

ผล

การศึกษาวิจัย เรื่อง " สิ่งทอกับการป้องกันรังสียูวี : กรณีศึกษาในผ้าฝ้ายย้อมคราม " ครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของสิ่งทอประเภทผ้าฝ้าย 100 % ย้อมด้วยสีจากต้นคราม (สีธรรมชาติ)
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการป้องกันรังสียูวี ของสิ่งทอประเภทผ้าฝ้าย 100 % ย้อมด้วยสีจากต้นคราม (สีธรรมชาติ)

การวิเคราะห์ผลการการศึกษาจะดำเนินการ ดังนี้

1. นำเสนอผลการทดสอบทางกายภาพ (Physical Test)

- 1.1 ผ้าฝ้าย 100 % ทอลายขัด (Simple Plain Weave) สีขาว (ก่อนย้อม)  
จากวัตถุดิบ (ผ้าฝ้ายก่อนย้อมสีคราม) จำนวน 4 แหล่ง

แหล่งย้อมที่ทำการศึกษาลำดับที่ 1 ใช้รหัสแทน P1

แหล่งย้อมที่ทำการศึกษาลำดับที่ 2 ใช้รหัสแทน P2

แหล่งย้อมที่ทำการศึกษาลำดับที่ 3 ใช้รหัสแทน P3

แหล่งย้อมที่ทำการศึกษาลำดับที่ 4 ใช้รหัสแทน P4

1.2 ผ้าฝ้าย 100 % ทอลายขัด (Simple Plain Weave)

ที่นำผ้าฝ้าย 100 % ทอลายขัด (ในข้อ 1.1) มาทำการย้อมสีจากต้นคราม  
ธรรมชาติจำนวนทั้ง 4 แหล่งย้อมที่ผู้วิจัยเลือกเป็นแหล่งศึกษา

2. ผลการทดสอบทางกายภาพ (Physical Test) ศึกษาจากวัสดุทดลองใน ข้อที่ 1  
(ข้อย่อย 1.1 และ 1.2) โดยทำการศึกษาในผลการทดสอบ ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ :

2.1 การหาจำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว: ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม 13 : 2518

- เส้นด้ายยืน
- เส้นด้ายพุ่ง

2.2 การหาขนาดเส้นด้าย (Ne): ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 7211/5 : 1984(E)

- เส้นด้ายยืน
- เส้นด้ายพุ่ง

2.3 การหาขนาดความหนา: ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.121 เล่ม 24 : 2525

3. ผลการทดสอบ UV Penetration and Protection โดยศึกษาจากวัสดุทดลองใน  
ข้อที่ 1 (ข้อย่อย 1.1 และ 1.2) โดยทำการศึกษาในผลการทดสอบ ดังรายละเอียด  
ต่อไปนี้ :

3.1 การหาค่า UPF (Ultraviolet Protection Factor)

ตามมาตรฐาน AS/NZS 4399 : 1996

3.2 การหาค่า UV % Blocking ตามมาตรฐาน AS/NZS 4399 : 1996

ประกอบด้วย

- UVA % Blocking
- UVB % Blocking

**การศึกษาผลการทดสอบทางกายภาพ ( Physical Test ) มีรายละเอียดดังนี้**

ตารางที่ 4.1: แสดงผลการศึกษาคูณสมบัติทางกายภาพ (Physical Testing) ของวัตถุทดลองชนิดที่ 1 (P1) ผ้าฝ้ายสีขาว (ก่อนย้อมสีคราม)

ขนาดเส้นด้าย: ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 7211 / 5 : 1984 (E) SECTION 2 , METHOD A	
ขนาดเส้นด้าย (Ne)	
- เส้นด้ายยืน	17.8
- เส้นด้ายพุ่ง	8.0
จำนวนเส้นด้าย: ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 7211 / 2 : 1984 (E) , METHOD C *	
จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว	
- เส้นด้ายยืน	31
- เส้นด้ายพุ่ง	29
ความหนา: ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 5084 : 1996 (E)	
ความหนา (มิลลิเมตร)	0.8

ผลการศึกษาคูณสมบัติทางกายภาพ (Physical Testing) ของวัตถุทดลองชนิดที่ 1 (P1) ผ้าฝ้ายสีขาว พบว่า : ขนาดเส้นด้ายยืน (Ne) เท่ากับ 17.8 และเส้นด้ายพุ่ง (Ne) เท่ากับ 8.0 จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว เส้นด้ายยืนเท่ากับ 31 เส้นด้ายพุ่งเท่ากับ 29 และขนาดความหนาของผืนผ้า วัดได้เท่ากับ 0.8 มิลลิเมตร

ตารางที่ 4.2: แสดงผลการศึกษาคูณสมบัติทางกายภาพ (Physical Testing) ของวัตถุทดลองชนิดที่ 1 (P1) เมื่อมีการย้อมสีจากต้นครามธรรมชาติ

ขนาดเส้นด้าย: ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 7211 / 5 : 1984 (E) SECTION 2 , METHOD A		
ขนาดเส้นด้าย (Ne)	ก่อนซัก	หลังซัก
- เส้นด้ายยีน	15.8	-
- เส้นด้ายพุ่ง	5.4	6.3
จำนวนเส้นด้าย: ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 7211 / 2 : 1984 (E) , METHOD C *		
จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว	ก่อนซัก	หลังซัก
- เส้นด้ายยีน	35	35
- เส้นด้ายพุ่ง	27	29
ความหนา: ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 5084 : 1996 (E)		
ความหนา (มิลลิเมตร)	ก่อนซัก	หลังซัก
	0.9	0.9

หมายเหตุ ทำการศึกษาคูณสมบัติทางกายภาพ ทดสอบ ทั้งก่อนซัก และหลังซัก

ผลการศึกษาคูณสมบัติทางกายภาพ (Physical Testing) ของวัตถุทดลองชนิดที่ 1 (P1) เมื่อมีการย้อมสีจากต้นครามธรรมชาติ โดยทำการทดสอบคูณสมบัติทางกายภาพ (Physical Testing) ทั้งก่อน และหลังการซัก พบว่า : ก่อนซักขนาดเส้นด้ายยีน (Ne) เท่ากับ 15.8 และเส้นด้ายพุ่ง (Ne) เท่ากับ 5.4 จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว เส้นด้ายยีนเท่ากับ 35 เส้นด้ายพุ่งเท่ากับ 27 และขนาดเท่ากับ 0.9 มิลลิเมตร หลังการซัก พบว่า ขนาดเส้นด้ายยีน (Ne) (ทดสอบไม่ได้) และเส้นด้ายพุ่ง (Ne) เท่ากับ 6.3 จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว เส้นด้ายยีนเท่ากับ 35 เส้นด้ายพุ่งเท่ากับ 29 และขนาดเท่ากับ 0.9 มิลลิเมตร (ความหนาของผืนผ้าไม่เปลี่ยนแปลงทั้งก่อนซักและหลังซัก)

ตารางที่ 4.3: แสดงผลการศึกษาคูณสมบัติทางกายภาพ (Physical Testing) ของวัตถุทดลองชนิดที่ 2 (P2) ผ้าฝ้ายสีขาว (ก่อนย้อมสีคราม)

ขนาดเส้นด้าย: ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 7211 / 5 : 1984 (E) SECTION 2 , METHOD A	
ขนาดเส้นด้าย (Ne)	
- เส้นด้ายยีน	23.1
- เส้นด้ายพุ่ง	29.9
จำนวนเส้นด้าย: ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 7211 / 2 : 1984 (E) , METHOD C *	
จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว	
- เส้นด้ายยีน	49
- เส้นด้ายพุ่ง	56
ความหนา: ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 5084 : 1996 (E)	
ความหนา (มิลลิเมตร)	0.5

ผลการศึกษาคูณสมบัติทางกายภาพ (Physical Testing) ของวัตถุทดลองชนิดที่ 2 (P2) ผ้าฝ้ายสีขาว พบว่า : ขนาดเส้นด้ายยีน (Ne) เท่ากับ 23.1 และเส้นด้ายพุ่ง (Ne) เท่ากับ 29.9 จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว เส้นด้ายยีนเท่ากับ 49 เส้นด้ายพุ่งเท่ากับ 56 และ ขนาดความหนาของผืนผ้าวัดได้เท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร

ตารางที่ 4.4: แสดงผลการศึกษาคูณสมบัติทางกายภาพ (Physical Testing) ของวัตถุทดลองชนิดที่ 2 (P2) เมื่อมีการย้อมสีจากต้นครามธรรมชาติ

ขนาดเส้นด้าย: ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 7211 / 5 : 1984 (E) SECTION 2 , METHOD A		
ขนาดเส้นด้าย (Ne)	ก่อนซัก	หลังซัก
- เส้นด้ายยีน	15.8	17.6
- เส้นด้ายพุ่ง	15.0	-
จำนวนเส้นด้าย: ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 7211 / 2 : 1984 (E) , METHOD C *		
จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว	ก่อนซัก	หลังซัก
- เส้นด้ายยีน	45	49
- เส้นด้ายพุ่ง	57	59
ความหนา: ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 5084 : 1996 (E)		
ความหนา (มิลลิเมตร)	ก่อนซัก	หลังซัก
	0.5	0.5

หมายเหตุ ทำการศึกษาคูณสมบัติทางกายภาพ ทดสอบ ทั้งก่อนซัก และหลังซัก

ผลการศึกษาคูณสมบัติทางกายภาพ (Physical Testing) ของวัตถุทดลองชนิดที่ 2 (P2) เมื่อมีการย้อมสีจากต้นครามธรรมชาติ โดยทำการทดสอบคูณสมบัติทางกายภาพ (Physical Testing) ทั้งก่อน และหลังการซัก พบว่า : ก่อนซักขนาดเส้นด้ายยีน (Ne) เท่ากับ 15.8 และเส้นด้ายพุ่ง (Ne) เท่ากับ 15.0 จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว เส้นด้ายยีนเท่ากับ 45 เส้นด้ายพุ่งเท่ากับ 57 และขนาดเท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร หลังการซัก พบว่า ขนาดเส้นด้ายยีน (Ne) เท่ากับ 17.6 และเส้นด้ายพุ่ง (Ne) (ทดสอบไม่ได้) จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว เส้นด้ายยีนเท่ากับ 49 เส้นด้ายพุ่งเท่ากับ 59 และขนาดเท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร (ความหนาของผืนผ้าไม่เปลี่ยนแปลงทั้งก่อนซักและหลังซัก)

ตารางที่ 4.5: แสดงผลการศึกษาคูณสมบัติทางกายภาพ (Physical Testing) ของวัตถุทดลองชนิดที่ 3 (P3) ผ้าฝ้ายสีขาว (ก่อนย้อมสีคราม)

ขนาดเส้นด้าย: ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 7211 / 5 : 1984 (E) SECTION 2 , METHOD A	
ขนาดเส้นด้าย (Ne)	
- เส้นด้ายยีน	8.7
- เส้นด้ายพุ่ง	4.2
จำนวนเส้นด้าย: ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 7211 / 2 : 1984 (E) , METHOD C *	
จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว	
- เส้นด้ายยีน	29
- เส้นด้ายพุ่ง	24
ความหนา: ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 5084 : 1996 (E)	
ความหนา (มิลลิเมตร)	1.1

ผลการศึกษาคูณสมบัติทางกายภาพ (Physical Testing) ของวัตถุทดลองชนิดที่ 3 (P3) ผ้าฝ้ายสีขาว พบว่า : ขนาดเส้นด้ายยีน (Ne) เท่ากับ 8.7 และเส้นด้ายพุ่ง (Ne) เท่ากับ 4.2 จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว เส้นด้ายยีนเท่ากับ 29 เส้นด้ายพุ่งเท่ากับ 24 และขนาดความหนาของผืนผ้า วัดได้เท่ากับ 1.1 มิลลิเมตร

ตารางที่ 4.6: แสดงผลการศึกษาคูณสมบัติทางกายภาพ (Physical Testing) ของวัตถุทดลองชนิดที่ 3 (P3) เมื่อมีการย้อมสีจากต้นครามธรรมชาติ

ขนาดเส้นด้าย: ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 7211 / 5 : 1984 (E) SECTION 2 , METHOD A		
ขนาดเส้นด้าย (Ne)	ก่อนซัก	หลังซัก
- เส้นด้ายยีน	5.2	9.5
- เส้นด้ายพุ่ง	4.6	-
จำนวนเส้นด้าย: ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 7211 / 2 : 1984 (E) , METHOD C *		
จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว	ก่อนซัก	หลังซัก
- เส้นด้ายยีน	22	36
- เส้นด้ายพุ่ง	21	28
ความหนา: ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 5084 : 1996 (E)		
ความหนา (มิลลิเมตร)	ก่อนซัก	หลังซัก
	1.1	0.9

หมายเหตุ ทำการศึกษาคูณสมบัติทางกายภาพ ทดสอบ ทั้งก่อนซัก และหลังซัก

ผลการศึกษาคูณสมบัติทางกายภาพ (Physical Testing) ของวัตถุทดลองชนิดที่ 3 (P3) เมื่อมีการย้อมสีจากต้นครามธรรมชาติ โดยทำการทดสอบคูณสมบัติทางกายภาพ (Physical Testing) ทั้งก่อน และหลังการซัก พบว่า : ก่อนซักขนาดเส้นด้ายยีน (Ne) เท่ากับ 5.2 และเส้นด้ายพุ่ง (Ne) เท่ากับ 4.6 จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว เส้นด้ายยีนเท่ากับ 22 เส้นด้ายพุ่งเท่ากับ 21 และขนาดเท่ากับ 1.1 มิลลิเมตร หลังการซัก พบว่า ขนาดเส้นด้ายยีน (Ne) เท่ากับ 9.5 และเส้นด้ายพุ่ง (Ne) (ทดสอบไม่ได้) จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว เส้นด้ายยีนเท่ากับ 36 เส้นด้ายพุ่งเท่ากับ 28 และขนาดเท่ากับ 0.9 มิลลิเมตร (ความหนาของผืนผ้ามีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการซัก)

ตารางที่ 4.7: แสดงผลการศึกษาคูณสมบัติทางกายภาพ (Physical Testing) ของวัตถุทดลองชนิดที่ 4 (P4) ผ้าฝ้ายสีขาว (ก่อนย้อมสีคราม)

ขนาดเส้นด้าย: ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 7211 / 5 : 1984 (E) SECTION 2 , METHOD A	
ขนาดเส้นด้าย (Ne)	
- เส้นด้ายยืน	20.9
- เส้นด้ายพุ่ง	19.2
จำนวนเส้นด้าย: ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 7211 / 2 : 1984 (E) , METHOD C *	
จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว	
- เส้นด้ายยืน	60
- เส้นด้ายพุ่ง	49
ความหนา: ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 5084 : 1996 (E)	
ความหนา (มิลลิเมตร)	0.5

ผลการศึกษาคูณสมบัติทางกายภาพ (Physical Testing) ของวัตถุทดลองชนิดที่ 4 (P4) ผ้าฝ้ายสีขาว พบว่า : ขนาดเส้นด้ายยืน (Ne) เท่ากับ 20.9 และเส้นด้ายพุ่ง (Ne) เท่ากับ 19.2 จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว เส้นด้ายยืนเท่ากับ 60 เส้นด้ายพุ่งเท่ากับ 49 และขนาดความหนาของผืนผ้า วัดได้เท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร

ตารางที่ 4.8: แสดงผลการศึกษาคูณสมบัติทางกายภาพ (Physical Testing) ของวัตถุทดลองชนิดที่ 4 (P4) เมื่อมีการย้อมสีจากต้นครามธรรมชาติ

ขนาดเส้นด้าย: ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 7211 / 5 : 1984 (E) SECTION 2 , METHOD A		
ขนาดเส้นด้าย (Ne)	ก่อนซัก	หลังซัก
- เส้นด้ายยีน	16.6	-
- เส้นด้ายพุ่ง	15.9	17.0
จำนวนเส้นด้าย: ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 7211 / 2 : 1984 (E) , METHOD C *		
จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว	ก่อนซัก	หลังซัก
- เส้นด้ายยีน	47	47
- เส้นด้ายพุ่ง	53	53
ความหนา: ทดสอบตามมาตรฐาน ISO 5084 : 1996 (E)		
ความหนา (มิลลิเมตร)	ก่อนซัก	หลังซัก
	0.5	0.6

หมายเหตุ ทำการศึกษาคูณสมบัติทางกายภาพ ทดสอบ ทั้งก่อนซัก และหลังซัก

ผลการศึกษาคูณสมบัติทางกายภาพ (Physical Testing) ของวัตถุทดลองชนิดที่ 4 (P4) เมื่อมีการย้อมสีจากต้นครามธรรมชาติ โดยทำการทดสอบคูณสมบัติทางกายภาพ (Physical Testing) ทั้งก่อน และหลังการซัก พบว่า : ก่อนซักขนาดเส้นด้ายยีน (Ne) เท่ากับ 16.6 และเส้นด้ายพุ่ง (Ne) เท่ากับ 16.9 จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว เส้นด้ายยีนเท่ากับ 47 เส้นด้ายพุ่งเท่ากับ 53 และขนาดเท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร หลังการซัก พบว่า ขนาดเส้นด้ายยีน (Ne) (ทดสอบไม่ได้) และเส้นด้ายพุ่ง (Ne) เท่ากับ 17.0 จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว เส้นด้ายยีนเท่ากับ 47 เส้นด้ายพุ่งเท่ากับ 53 และขนาดเท่ากับ 0.6 มิลลิเมตร (ความหนาของผืนผ้ามีการเปลี่ยนแปลงภายหลังการซัก)

การศึกษาผลการทดสอบ UV Penetration and Protection มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 4.9 : แสดงผลการทดสอบ UV Penetration and Protection ของวัตถุทดลองชนิดที่ 1 (P1) ผ้าฝ้ายสีขาว (ก่อนย้อมสีคราม)

LABORATORY TESTING CENTER REPORT UV TRANSMITTANCE				
RESULT	UPF RATING	UPF (MEAN VALUE)	UVA %	UVB %
ผ้าฝ้ายสีขาว (P1) (ก่อนย้อมสีคราม)	10	14.4	10.7	7.2

ที่มา : ตามมาตรฐาน AS/NZS 4399 : 1996

ผลในการป้องกันรังสียูวี (UV Transmittance) จะทดสอบหาระดับการป้องกันรังสียูวี (UV Transmittance) ของวัตถุทดลองชนิดที่ 1 (P1) ผ้าฝ้ายสีขาว (ก่อนย้อมสีคราม) ผลการศึกษาพบว่า : ค่า UPF RATING เท่ากับ 10 และค่า UPF (Mean Value) เท่ากับ 14.4 และค่าเปอร์เซ็นต์ของระดับการป้องกันการทะลุผ่านของ รังสี UVA และ UVB ได้ค่าระดับ ดังนี้ ค่า UVA % เท่ากับ 10.7 และ ค่า UVB % เท่ากับ 7.2 : แปลความหมายตามการแบ่งประเภทของสิ่งทอ (มาตรฐาน AS/NZS 4399 : 1996) ในกลุ่มที่ไม่สามารถ ป้องกันรังสี UV ได้ดีพอ

ตารางที่ 4.10 : แสดงผลการทดสอบ UV Penetration and Protection ของวัตถุทดลองชนิดที่ 2 (P2) ผ้าฝ้ายสีขาว (ก่อนย้อมสีคราม)

LABORATORY TESTING CENTER REPORT UV TRANSMITTANCE				
RESULT	UPF RATING	UPF (MEAN VALUE)	UVA %	UVB %
ผ้าฝ้ายสีขาว (P2) (ก่อนย้อมสีคราม)	0	4.25	29.9	22.6

ที่มา : ตามมาตรฐาน AS/NZS 4399 : 1996

ผลในการป้องกันรังสียูวี (UV Transmittance) จะทดสอบหาระดับการป้องกันรังสียูวี (UV Transmittance) ของวัตถุทดลองชนิดที่ 2 (P2) ผ้าฝ้ายสีขาว (ก่อนย้อมสีคราม) ผลการศึกษาพบว่า : ค่า UPF RATING เท่ากับ 0 และค่า UPF (Mean Value) เท่ากับ 4.25 และค่าเปอร์เซ็นต์ของระดับการป้องกันการทะลุผ่านของ รังสี UVA และ UVB ได้ค่าระดับ ดังนี้ ค่า UVA % เท่ากับ 29.6 และ ค่า UVB % เท่ากับ 22.6 : แปลความหมายตามการแบ่งประเภทของสิ่งทอ (มาตรฐาน AS/NZS 4399 : 1996) ในกลุ่มที่ไม่สามารถ ป้องกันรังสี UV ได้ดีพอ

ตารางที่ 4.11 : แสดงผลการทดสอบ UV Penetration and Protection ของวัตถุทดลองชนิดที่ 3 (P3) ผ้าผืนสีขาว (ก่อนย้อมสีคราม)

LABORATORY TESTING CENTER REPORT UV TRANSMITTANCE				
RESULT	UPF RATING	UPF ( MEAN VALUE)	UVA %	UVB %
ผ้าผืนสีขาว (P3) (ก่อนย้อมสีคราม)	5	65.6	8.2	5.7

ที่มา : ตามมาตรฐาน AS/NZS 4399 : 1996

ผลในการป้องกันรังสียูวี (UV Transmittance) จะทดสอบหาระดับการป้องกันรังสียูวี (UV Transmittance) ของวัตถุทดลองชนิดที่ 3 (P3) ผ้าผืนสีขาว (ก่อนย้อมสีคราม) ผลการศึกษาพบว่า : ค่า UPF RATING เท่ากับ 5 และค่า UPF (Mean Value) เท่ากับ 65.6 และค่าเปอร์เซ็นต์ของระดับการป้องกันการทะลุผ่านของ รังสี UVA และ UVB ได้ค่าระดับ ดังนี้ ค่า UVA % เท่ากับ 8.2 และ ค่า UVB % เท่ากับ 5.7 : แปลความหมายตามการแบ่งประเภทของสิ่งทอ (มาตรฐาน AS/NZS 4399 : 1996) ในกลุ่มที่ไม่สามารถ ป้องกันรังสี UV ได้ดีพอ

ตารางที่ 4.12 : แสดงผลการทดสอบ UV Penetration and Protection ของวัตถุทดลองชนิดที่ 4 (P4) ผ้าฝ้ายสีขาว (ก่อนย้อมสีคราม)

LABORATORY TESTING CENTER REPORT UV TRANSMITTANCE				
RESULT	UPF RATING	UPF (MEAN VALUE)	UVA %	UVB %
ผ้าฝ้ายสีขาว (P4) (ก่อนย้อมสีคราม)	5	8.23	16.9	11.2

ที่มา : ตามมาตรฐาน AS/NZS 4399 : 1996

ผลในการป้องกันรังสียูวี (UV Transmittance) จะทดสอบหาระดับการป้องกันรังสียูวี (UV Transmittance) ของวัตถุทดลองชนิดที่ 4 (P4) ผ้าฝ้ายสีขาว (ก่อนย้อมสีคราม) ผลการศึกษาพบว่า : ค่า UPF RATING เท่ากับ 5 และค่า UPF (Mean Value) เท่ากับ 8.23 และค่าเปอร์เซ็นต์ของระดับการป้องกันการทะลุผ่านของ รังสี UVA และ UVB ได้ค่าระดับ ดังนี้ ค่า UVA % เท่ากับ 16.9 และ ค่า UVB % เท่ากับ 11.2 : แปลความหมายตามการแบ่งประเภทของสิ่งทอ (มาตรฐาน AS/NZS 4399 : 1996) ในกลุ่มที่ไม่สามารถ ป้องกันรังสี UV ได้ดีพอ

ตารางที่ 4.13 : แสดงผลการทดสอบ UV Penetration and Protection ของวัตถุทดลองชนิดที่ 1 (P1) ผ้าฝ้าย้อมสีคราม

LABORATORY TESTING CENTER REPORT UV TRANSMITTANCE				
RESULT	UPF RATING	UPF (MEAN VALUE)	UVA %	UVB %
ก่อนซัก (BEFORE WASH)	25	45.7	2.6	2.4
หลังซัก (AFTER WASH)	15	32.7	4.0	3.5

ที่มา : ตามมาตรฐาน AS/NZS 4399 : 1996

ตารางแสดงผลในการป้องกันรังสียูวี (UV Transmittance) โดยจะทำการทดสอบหาระดับการป้องกันรังสียูวี (UV Transmittance) ของวัตถุทดลองชนิดที่ 1 (P1) ผ้าฝ้าย้อมสีคราม โดยทำการทดสอบผลก่อนทำการซัก และ ภายหลังจากการซัก ผลการศึกษาพบว่า : ค่า UPF RATING (ก่อนซัก) เท่ากับ 25 ส่วนค่า UPF (Mean Value) เท่ากับ 45.7 และค่าเปอร์เซ็นต์ของระดับการป้องกันการทะลุผ่านของ รังสี UVA และ UVB ได้ค่าระดับดังนี้ ค่า UVA % เท่ากับ 2.6 และ ค่า UVB % เท่ากับ 2.4 แปลความหมายตามการแบ่งประเภทของสิ่งทอ (มาตรฐาน AS/NZS 4399 : 1996) ในกลุ่ม มีความสามารถป้องกันรังสี UV ได้ดี

การทดสอบภายหลังจากการซัก (ซัก 5 ครั้ง) ผลการศึกษาพบว่า : ค่า UPF RATING เท่ากับ 15 ส่วนค่า UPF (Mean Value) เท่ากับ 32.7 และค่าเปอร์เซ็นต์ของระดับการป้องกันการทะลุผ่านของ รังสี UVA และ UVB ได้ค่าระดับดังนี้ ค่า UVA % เท่ากับ 4.0 และ ค่า UVB % เท่ากับ 3.5 แปลความหมายตามการแบ่งประเภทของสิ่งทอ (มาตรฐาน AS/NZS 4399 : 1996) ในกลุ่ม มีความสามารถป้องกันรังสี UV ได้ดี

ตารางที่ 4.14 : แสดงผลการทดสอบ UV Penetration and Protection ของวัตถุทดลองชนิดที่ 2 (P2) ผ้าฝ้าย้อมสีคราม

LABORATORY TESTING CENTER REPORT UV TRANSMITTANCE				
RESULT	UPF RATING	UPF ( MEAN VALUE)	UVA %	UVB %
ก่อนซัก (BEFORE WASH)	40	58.7	1.8	1.8
หลังซัก (AFTER WASH)	50+	158.8	0.7	0.7

ที่มา : ตามมาตรฐาน AS/NZS 4399 : 1996

ตารางแสดงผลในการป้องกันรังสียูวี (UV Transmittance) โดยจะทำการทดสอบหาระดับการป้องกันรังสียูวี (UV Transmittance) ของวัตถุทดลองชนิดที่ 2 (P2) ผ้าฝ้าย้อมสีคราม โดยทำการทดสอบผลก่อนทำการซัก และ ภายหลังจากซัก ผลการศึกษาพบว่า : ค่า UPF RATING (ก่อนซัก) เท่ากับ 40 ส่วนค่า UPF (Mean Value) เท่ากับ 58.7 และค่าเปอร์เซ็นต์ของระดับการป้องกันการทะลุผ่านของ รังสี UVA และ UVB ได้ค่าระดับดังนี้ ค่า UVA % เท่ากับ 1.8 และ ค่า UVB % เท่ากับ 1.8 แปลความหมายตามการแบ่งประเภทของสิ่งทอ (มาตรฐาน AS/NZS 4399 : 1996) ในกลุ่ม มีความสามารถป้องกันรังสี UV ได้อย่างดีเยี่ยม

การทดสอบภายหลังจากซัก (ซัก 5 ครั้ง) ผลการศึกษาพบว่า : ค่า UPF RATING เท่ากับ 50+ ส่วนค่า UPF (Mean Value) เท่ากับ 158.8 และค่าเปอร์เซ็นต์ของระดับการป้องกันการทะลุผ่านของ รังสี UVA และ UVB ได้ค่าระดับดังนี้ ค่า UVA % เท่ากับ 0.7 และ ค่า UVB % เท่ากับ 0.7 แปลความหมายตามการแบ่งประเภทของสิ่งทอ (มาตรฐาน AS/NZS 4399 : 1996) ในกลุ่ม มีความสามารถป้องกันรังสี UV ได้อย่างดีเยี่ยม

ตารางที่ 4.15 แสดงผลการทดสอบ UV Penetration and Protection ของวัตถุทดลองชนิดที่ 3 (P3) ผ้าฝ้าย้อมสีคราม

LABORATORY TESTING CENTER REPORT UV TRANSMITTANCE				
RESULT	UPF RATING	UPF (MEAN VALUE)	UVA %	UVB %
ก่อนซัก (BEFORE WASH)	10	30.9	4.0	3.9
หลังซัก (AFTER WASH)	40	58.6	1.9	1.8

ที่มา : ตามมาตรฐาน AS/NZS 4399 : 1996

ตารางแสดงผลในการป้องกันรังสียูวี (UV Transmittance) โดยจะทำการทดสอบหาระดับการป้องกันรังสียูวี (UV Transmittance) ของวัตถุทดลองชนิดที่ 3 (P3) ผ้าฝ้าย้อมสีคราม โดยทำการทดสอบผลก่อนทำการซัก และ ภายหลังจากการซัก ผลการศึกษาพบว่า : ค่า UPF RATING (ก่อนซัก) เท่ากับ 10 ส่วนค่า UPF (Mean Value) เท่ากับ 30.9 และค่าเปอร์เซ็นต์ของระดับการป้องกันการทะลุผ่านของ รังสี UVA และ UVB ได้ค่าระดับดังนี้ ค่า UVA % เท่ากับ 4.0 และ ค่า UVB % เท่ากับ 3.9 แปลความหมายตามการแบ่งประเภทของสิ่งทอ (มาตรฐาน AS/NZS 4399 : 1996) ในกลุ่ม มีความสามารถป้องกันรังสี UV ได้ดี

การทดสอบภายหลังจากการซัก (ซัก 5 ครั้ง) ผลการศึกษาพบว่า : ค่า UPF RATING เท่ากับ 40 ส่วนค่า UPF (Mean Value) เท่ากับ 58.6 และค่าเปอร์เซ็นต์ของระดับการป้องกันการทะลุผ่านของ รังสี UVA และ UVB ได้ค่าระดับดังนี้ ค่า UVA % เท่ากับ 1.9 และ ค่า UVB % เท่ากับ 1.8 แปลความหมายตามการแบ่งประเภทของสิ่งทอ (มาตรฐาน AS/NZS 4399 : 1996) ในกลุ่ม มีความสามารถป้องกันรังสี UV ได้ดีมาก

ตารางที่ 4.16 : แสดงผลการทดสอบ UV Penetration and Protection ของวัตถุทดลองชนิดที่ 4 (P4) ผ้าฝ้าย้อมสีคราม

LABORATORY TESTING CENTER REPORT UV TRANSMITTANCE				
RESULT	UPF RATING	UPF ( MEAN VALUE)	UVA %	UVB %
ก่อนซัก (BEFORE WASH)	40	71.0	1.6	1.5
หลังซัก (AFTER WASH)	50+	77.3	1.3	1.3

ที่มา : ตามมาตรฐาน AS/NZS 4399 : 1996

ตารางแสดงผลในการป้องกันรังสียูวี (UV Transmittance) โดยจะทำการทดสอบหาระดับการป้องกันรังสียูวี (UV Transmittance) ของวัตถุทดลองชนิดที่ 4 (P4) ผ้าฝ้าย้อมสีคราม โดยทำการทดสอบผลก่อนทำการซัก และ ภายหลังจากซัก ผลการศึกษาพบว่า : ค่า UPF RATING (ก่อนซัก) เท่ากับ 40 ส่วนค่า UPF (Mean Value) เท่ากับ 71.0 และค่าเปอร์เซ็นต์ของระดับการป้องกันการทะลุผ่านของ รังสี UVA และUVB ได้ค่าระดับดังนี้ ค่า UVA % เท่ากับ 1.6 และ ค่า UVB % เท่ากับ 1.5 แปลความหมายตามการแบ่งประเภทของสิ่งทอ (มาตรฐาน AS/NZS 4399 : 1996) ในกลุ่ม มีความสามารถป้องกันรังสี UV ได้อย่างดีเยี่ยม

การทดสอบภายหลังจากซัก (ซัก 5 ครั้ง) ผลการศึกษาพบว่า : ค่า UPF RATING เท่ากับ 50+ ส่วนค่า UPF (Mean Value) เท่ากับ 77.3 และค่าเปอร์เซ็นต์ของระดับการป้องกันการทะลุผ่านของ รังสี UVA และUVB ได้ค่าระดับดังนี้ ค่า UVA % เท่ากับ 1.3 และ ค่า UVB % เท่ากับ 1.3 แปลความหมายตามการแบ่งประเภทของสิ่งทอ (มาตรฐาน AS/NZS 4399 : 1996) ในกลุ่ม มีความสามารถป้องกันรังสี UV ได้อย่างดีเยี่ยม

ผลการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการป้องกันรังสียูวี  
ของผ้าฝ้ายก่อนย้อมและหลังย้อม ได้ผลดังนี้

ตารางที่ 4.17 : แสดงผลการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการป้องกันรังสียูวี  
ของผ้าฝ้ายก่อนย้อมและหลังย้อมของวัตถุทดลองชนิดที่ 1 (P1)

LABORATORY TESTING CENTER REPORT UV TRANSMITTANCE					
RESULT	UPF RATING	UPF (MEAN VALUE)	UVA %	UVB %	
ผ้าฝ้าย (ก่อนย้อมสีคราม)	10	14.4	10.7	7.2	
ผ้าฝ้าย ย้อมสีคราม	ก่อนซัก	25	45.7	2.6	2.4
	หลังซัก	15	32.7	4.0	3.5

ที่มา : ตามมาตรฐาน AS/NZS 4399 : 1996

ตารางแสดงผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการป้องกันรังสียูวี (UV Transmittance) ของผ้าฝ้ายก่อนย้อมและหลังย้อมของวัตถุทดลองชนิดที่ 1 (P1) ผลการศึกษาพบว่า : ระดับการป้องกันรังสียูวี (UV ของผ้าฝ้ายก่อนนำไปย้อมสีจากต้นครามธรรมชาติ จัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่สามารถป้องกันรังสี UV ได้ดีพอ

สำหรับผลการป้องกันรังสียูวี (UV Transmittance) ของวัตถุทดลองชนิดที่ 1 (P1) คือ ผ้าฝ้ายภายหลังจากย้อมสีจากต้นครามธรรมชาติ ผลการศึกษาพบว่า : ระดับการป้องกันรังสียูวี ทั้งก่อนซักและภายหลังจากซัก จัดอยู่ในกลุ่ม มีความสามารถป้องกันรังสี UV ได้ดี

ตารางที่ 4.18 : แสดงผลการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการป้องกันรังสียูวี  
ของผ้าฝ้ายก่อนย้อมและหลังย้อมของวัตถุทดลองชนิดที่ 2 (P2)

LABORATORY TESTING CENTER REPORT UV TRANSMITTANCE					
RESULT	UPF RATING	UPF (MEAN VALUE)	UVA %	UVB %	
ผ้าฝ้าย (ก่อนย้อมสีคราม)	0	4.25	29.9	22.6	
ผ้าฝ้าย ย้อมสีคราม	ก่อนซัก	40	58.7	1.8	1.8
	หลังซัก	50+	158.8	0.7	0.7

ที่มา : ตามมาตรฐาน AS/NZS 4399 : 1996

ตารางแสดงผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการป้องกันรังสียูวี (UV Transmittance) ของผ้าฝ้ายก่อนย้อมและหลังย้อมของวัตถุทดลองชนิดที่ 2 (P 2) ผลการศึกษาพบว่า : ระดับการป้องกันรังสียูวี (UV ของผ้าฝ้ายก่อนนำไปย้อมสีจากต้นครามธรรมชาติ จัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่สามารถป้องกันรังสี UV ได้ดีพอ

สำหรับผลการป้องกันรังสียูวี (UV Transmittance) ของวัตถุทดลองชนิดที่ 2 (P 2) คือ ผ้าฝ้ายภายหลังจากการย้อมสีจากต้นครามธรรมชาติ ผลการศึกษาพบว่า : ระดับการป้องกันรังสียูวี ทั้งก่อนซักและภายหลังจากซัก จัดอยู่ในกลุ่ม มีความสามารถป้องกันรังสี UV ได้อย่างดีเยี่ยม

ตารางที่ 4.19 : แสดงผลการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการป้องกันรังสียูวี  
ของผ้าฝ้ายก่อนย้อมและหลังย้อมของวัตถุทดลองชนิดที่ 3 (P3)

LABORATORY TESTING CENTER REPORT UV TRANSMITTANCE					
RESULT	UPF RATING	UPF (MEAN VALUE)	UVA %	UVB %	
ผ้าฝ้าย (ก่อนย้อมสีคราม)	5	65.5	8.2	5.7	
ผ้าฝ้าย ย้อมสีคราม	ก่อนซัก	10	30.9	4.0	3.9
	หลังซัก	40	58.6	1.9	1.8

ที่มา : ตามมาตรฐาน AS/NZS 4399 : 1996

ตารางแสดงผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการป้องกันรังสียูวี (UV Transmittance) ของผ้าฝ้ายก่อนย้อมและหลังย้อมของวัตถุทดลองชนิดที่ 3 (P 3) ผลการศึกษาพบว่า : ระดับการป้องกันรังสียูวี (UV ของผ้าฝ้ายก่อนนำไปย้อมสีจากต้นครามธรรมชาติ จัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่สามารถป้องกันรังสี UV ได้ดีพอ

สำหรับผลการป้องกันรังสียูวี (UV Transmittance) ของวัตถุทดลองชนิดที่ 3 (P 3) คือ ผ้าฝ้ายภายหลังการย้อมสีจากต้นครามธรรมชาติ ผลการศึกษาพบว่า : ระดับการป้องกันรังสียูวี ทั้งก่อนซัก จัดอยู่ในกลุ่ม มีความสามารถป้องกันรังสี UV ได้ดี และภายหลังการซัก จัดอยู่ในกลุ่ม มีความสามารถป้องกันรังสี UV ได้ดีมาก

ตารางที่ 4.20 : แสดงผลการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการป้องกันรังสียูวี  
ของผ้าฝ้ายก่อนย้อมและหลังย้อมของวัตถุทดลองชนิดที่ 4 (P4)

LABORATORY TESTING CENTER REPORT UV TRANSMITTANCE					
RESULT	UPF RATING	UPF ( MEAN VALUE)	UVA %	UVB %	
ผ้าฝ้าย (ก่อนย้อมสีคราม)	5	8.23	16.9	11.2	
ผ้าฝ้าย ย้อมสีคราม	ก่อนซัก	40	71.0	1.6	1.5
	หลังซัก	50+	77.3	1.3	1.3

ที่มา : ตามมาตรฐาน AS/NZS 4399 : 1996

ตารางแสดงผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการป้องกันรังสียูวี (UV Transmittance) ของผ้าฝ้ายก่อนย้อมและหลังย้อมของวัตถุทดลองชนิดที่ 4 (P 4) ผลการศึกษาพบว่า : ระดับการป้องกันรังสียูวี (UV ของผ้าฝ้ายก่อนนำไปย้อมสีจากต้นครามธรรมชาติ จัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่สามารถ ป้องกันรังสี UV ได้ดีพอ

สำหรับผลการป้องกันรังสียูวี (UV Transmittance) ของวัตถุทดลองชนิดที่ 4 (P 4) คือ ผ้าฝ้ายภายหลังจากการย้อมสีจากต้นครามธรรมชาติ ผลการศึกษาพบว่า : ระดับการป้องกันรังสียูวี ทั้งก่อนซักและภายหลังจากซัก จัดอยู่ในกลุ่ม มีความสามารถป้องกันรังสี UV ได้อย่างดีเยี่ยม

## วิจารณ์

การศึกษาวิจัย เรื่อง “ สิ่งทอกับการป้องกันรังสียูวี : กรณีศึกษาในผ้าฝ้ายข้อมคราม ” โดยศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของผ้าฝ้าย 100 % ข้อมด้วยสีจากต้นคราม (สีธรรมชาติ) และผลของประสิทธิภาพในการป้องกันรังสียูวี

จากการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของผ้าฝ้าย 100 % ทอลายขัดธรรมดา ข้อมด้วยสีจากต้นคราม (สีธรรมชาติ) ที่ผู้วิจัยเลือกศึกษาจากแหล่งข้อมด้วยสีจากต้นคราม (สีธรรมชาติ) จำนวน 4 แหล่งข้อม เพื่อทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของผ้าฝ้าย ซึ่งประกอบด้วย : จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว ขนาดเส้นด้าย (Ne) และขนาดความหนา ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการป้องกันรังสียูวี เมื่อเปรียบเทียบระหว่างผ้าฝ้าย (สีขาว) ก่อนนำไปข้อมสีคราม กับ ผ้าฝ้ายที่ข้อมสีจากต้นครามธรรมชาติ โดยดูผลจากการหาค่า UPF (Ultraviolet Protection Factor) และค่า UV % Blocking (UVA and UVB Blocking) ตามมาตรฐาน AS/NZS 4399 : 1996

ผลของการศึกษาพบว่า :

1. คุณสมบัติทางกายภาพของผ้าฝ้าย ของผ้าฝ้าย 100 % ทอลายขัดธรรมดา ข้อมด้วยสีจากต้นคราม (สีธรรมชาติ) ทั้ง 4 แหล่งข้อม ที่ผู้วิจัยนำมาศึกษา มีโครงสร้างที่ผู้วิจัยกำหนดไว้เกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพ ซึ่งประกอบด้วย : จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว ขนาดเส้นด้าย (Ne) และขนาดความหนา แต่ละแหล่งมีความแตกต่างกัน ในทุก ๆ เรื่อง เมื่อทำการศึกษาในผ้าฝ้าย (สีขาว) ก่อนนำไปข้อมสีคราม โดยอาจสรุปได้ดังนี้

แหล่งที่ 1 : ผ้าฝ้าย (สีขาว) ก่อนนำไปข้อมสีคราม

- จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว เส้นด้ายยืน 31 เส้นด้ายพุ่ง 29
- ขนาดเส้นด้าย (Ne) เส้นด้ายยืน 17.8 เส้นด้ายพุ่ง 8.0
- ขนาดความหนา 0.8 มิลลิเมตร

แหล่งที่ 2 : ผ้าฝ้าย (สีขาว) ก่อนนำไปข้อมสีคราม

- จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว เส้นด้ายยืน 49 เส้นด้ายพุ่ง 56
- ขนาดเส้นด้าย (Ne) เส้นด้ายยืน 23.1 เส้นด้ายพุ่ง 29.9
- ขนาดความหนา 0.5 มิลลิเมตร

แหล่งที่ 3 : ผ้าฝ้าย (สีขาว) ก่อนนำไปย้อมสีคราม

- จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว เส้นด้ายยืน 29 เส้นด้ายพุ่ง 24
- ขนาดเส้นด้าย (Ne) เส้นด้ายยืน 8.7 เส้นด้ายพุ่ง 4.2
- ขนาดความหนา 1.1 มิลลิเมตร

แหล่งที่ 4 : ผ้าฝ้าย (สีขาว) ก่อนนำไปย้อมสีคราม

- จำนวนเส้นด้ายต่อนิ้ว เส้นด้ายยืน 60 เส้นด้ายพุ่ง 49
- ขนาดเส้นด้าย (Ne) เส้นด้ายยืน 20.9 เส้นด้ายพุ่ง 19.2
- ขนาดความหนา 0.5 มิลลิเมตร

2. การย้อมสีจากต้นครามธรรมชาติของผ้าฝ้ายมีผลต่อประสิทธิภาพในการป้องกันรังสียูวีของผ้าฝ้าย ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ผ้าฝ้าย 100 % ทอด้วยกรรมด้ายย้อมด้วยสีจากต้นคราม ทั้ง 4 แหล่งย้อม มีผลการทดสอบค่า UPF (Ultraviolet Protection Factor) และค่า UV % Blocking (UVA and UVB Blocking) ตามมาตรฐาน AS/NZS 4399 : 1996 ในระดับที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางกายภาพที่แตกต่างกัน ตามผลการทดสอบดังที่ได้สรุปไว้ในข้อที่ 1 แต่ทุกแหล่งย้อมสีจากต้นครามธรรมชาติให้ผลในระดับที่บ่งบอกได้ถึงความสามารถในการป้องกันรังสียูวีได้จากการย้อมสีด้วยกรรมธรรมชาติทั้งสิ้น คือ ป้องกันได้ดี ดีมาก และดีเยี่ยม โดยผลการวิจัยยังพบอีกว่า ประสิทธิภาพการป้องกันรังสียูวีของผ้าฝ้ายย้อมครามธรรมชาติเพิ่มขึ้น เมื่อการทดสอบผ้าย้อมครามธรรมชาติ ภายหลังจากซัก เมื่อเปรียบเทียบกับผลการทดสอบในผ้าฝ้าย (สีขาว) ก่อนนำไปย้อมสีคราม