

บทที่ 5

วิเคราะห์พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนผ่านช่องหน้าต่างกระจก

5.1 ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของการกระจก (Shading coefficient) และพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนผ่านช่องหน้าต่างกระจกใน 4 ทิศทางหลัก

ในขั้นตอนนี้เป็นารทดสอบพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อน ผ่านช่องหน้าต่างกระจก และส่วนของตัวแปรค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของกระจก (SC)

ติดตั้งกระจกที่กล่องทดลอง จำนวน 5 กล่อง

กล่องทดลองที่ 1	ติดตั้งกระจกใส	ค่า SC 0.95
กล่องทดลองที่ 2	ติดตั้งกระจกสีเขียว	ค่า SC 0.60
กล่องทดลองที่ 3	ติดตั้งกระจกสะท้อนแสง	ค่า SC 0.55
กล่องทดลองที่ 4	ติดตั้งกระจกฉนวนกันความร้อน 2 ชั้น	ค่า SC 0.51
กล่องทดลองที่ 5	ติดตั้งกระจกฉนวนกันความร้อน Low-E	ค่า SC 0.46

ทำการทดสอบ 4 ครั้ง คือ

1. หน้าช่องกระจกไปทางทิศเหนือ
2. หน้าช่องกระจกไปทางทิศใต้
3. หน้าช่องกระจกไปทางทิศตะวันออก
4. หน้าช่องกระจกไปทางทิศตะวันตก


ทดสอบในวัน เวลา และสถานที่เดียวกัน

ทำการปรับอากาศภายในห้องทดลองตลอดทั้งวัน เพื่อควบคุมอุณหภูมิอากาศให้คงที่ ได้รับเฉพาะอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเท่านั้น

จุดที่บันทึกข้อมูล

- อุณหภูมิอากาศภายนอกห้องทดลอง
- อุณหภูมิอากาศภายในห้องทดลอง
- อุณหภูมิผิวกระจกภายใน-ภายนอก ของกระจก 5 ชนิด

บันทึกข้อมูลตั้งแต่เวลา 0.00 น. ถึงเวลา 24.00 น. ของวันนั้น รวมระยะเวลา 24 ชั่วโมง โดยบันทึกข้อมูลทุกๆ 1 ชั่วโมง



รูปที่ 5.1 การติดตั้งสายวัดอุณหภูมิที่ด้านหลังเครื่องบันทึกข้อมูล

รูปที่ 5.2 ติดสายวัดอุณหภูมิที่ผิวกระจกภายนอก



รูปที่ 5.3 การติดตั้งกล่องภายในห้องทดลอง




รูปที่ 5.4 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในห้องทดลองให้คงที่




รูปที่ 5.5 เครื่องระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งภายนอกห้องทดลอง

องศาเซลเซียส




แผนภูมิที่ 5.1 แสดงอุณหภูมิผิวกระจกภายนอกห้องทดลองของกระจกทดสอบ ด้านทิศเหนือ ในสภาวะปรับอากาศ

องค์การวิจัย



แผนภูมิที่ 5.2 แสดงอุณหภูมิผิวกระจกภายในห้องทดลองของกระจกทดสอบ ด้านทิศเหนือ ในสภาวะปรับอากาศ


องศาเซลเซียส



แผนภูมิที่ 5.3 แสดงอุณหภูมิ
 กระจกภายในและภายนอก
 ของกระจกใส ทิศเหนือ

เวลา


องศาเซลเซียส



แผนภูมิที่ 5.4 แสดงอุณหภูมิ
 กระจกภายในและภายนอก
 ของกระจกสีเขียว ทิศเหนือ

เวลา

องศาเซลเซียส




แผนภูมิที่ 5.5 แสดงอุณหภูมิ
 กระจกภายในและภายนอกของ
 กระจกสะท้อนแสง ทิศเหนือ

เวลา

□ - อุณหภูมิอากาศภายนอกห้องทดลอง ■ - อุณหภูมิอากาศภายในห้องทดลอง ■ - กระจกใส ■ - กระจกสีเขียว ■ - กระจกสะท้อนแสง


องศาเซลเซียส



แผนภูมิที่ 5.6 แสดงอุณหภูมิ
ผิวกระจกภายในและภายนอก
ของกระจกฉนวนกันความ
ร้อน ทิศเหนือ

เวลา

องศาเซลเซียส




แผนภูมิที่ 5.7 แสดงอุณหภูมิ
ผิวกระจกภายในและภายนอก
ของกระจก LOW-E ทิศเหนือ

เวลา


□ อุณหภูมิอากาศภายนอกห้องทดลอง ■ อุณหภูมิอากาศภายในห้องทดลอง —*— กระจกฉนวนกันความร้อน —*— กระจก LOW-E

องค์การชิลเซียม



แผนภูมิที่ 5.8 แสดงอุณหภูมิผิวกระจกภายนอกห้องทดลองของกระจกทดสอบ ด้านทิศใต้ ในสภาวะปรับอากาศ

องศาเซลเซียส




เวลา

- อุณหภูมิอากาศภายนอก
- อุณหภูมิอากาศภายใน
- ▲ กระจกใส
- กระจกสีเขียว
- กระจกสะท้อนแสง
- กระจกฉนวนกันความร้อน
- กระจก LOW-E

แผนภูมิที่ 5.9 แสดงอุณหภูมิผิวกระจกภายในห้องทดลองของกระจกทดสอบ ด้านทิศใต้ ในสภาวะปรับอากาศ


องศาเซลเซียส



แผนภูมิที่ 5.10 แสดงอุณหภูมิ
 ผิวนอกและภายในและภายนอก
 ของกระเจกไส ทิศใต้

เวลา


องศาเซลเซียส



แผนภูมิที่ 5.11 แสดงอุณหภูมิ
 ผิวนอกและภายในและภายนอก
 ของกระเจกสีเขี้ยว ทิศใต้

เวลา

องศาเซลเซียส




แผนภูมิที่ 5.12 แสดงอุณหภูมิ
 ผิวนอกและภายในและภายนอกของ
 กระเจกสะท้อนแสง ทิศใต้

เวลา

อุณหภูมิอากาศภายนอกห้องทดลอง
 อุณหภูมิอากาศภายในห้องทดลอง
 กระเจกไส
 กระเจกสีเขี้ยว
 กระเจกสะท้อนแสง


องศาเซลเซียส



แผนภูมิที่ 5.13 แสดงอุณหภูมิ
 กระจกฉนวนกันความร้อนและภายนอก
 ของกระจกฉนวนกันความร้อน
 กระจก LOW-E

เวลา

องศาเซลเซียส




แผนภูมิที่ 5.14 แสดงอุณหภูมิ
 กระจกฉนวนกันความร้อนและภายนอก
 ของกระจก LOW-E กระจก LOW-E

เวลา


□ อุณหภูมิอากาศภายนอกห้องทดลอง ■ อุณหภูมิอากาศภายในห้องทดลอง ● กระจกฉนวนกันความร้อน * กระจก LOW-E

องค์อาคารเขียว




แผนภูมิที่ 5.15 แสดงอุณหภูมิผิวกระจกภายนอกห้องทดลองของกระจกทดสอบ ด้านทิศตะวันออก ในสภาวะปรับอากาศ

องค์การเซลล์เซียส



แผนภูมิที่ 5.16 แสดงอุณหภูมิผิวกระจกภายในห้องทดลองของกระจกทดสอบ ด้านทิศตะวันออก ในสภาวะปรับอากาศ


องศาเซลเซียส



แผนภูมิที่ 5.17 แสดงอุณหภูมิ
ผิวกระจกภายในและภายนอก
ของกระจกใส ทิศตะวันออก

เวลา


องศาเซลเซียส



แผนภูมิที่ 5.18 แสดงอุณหภูมิ
ผิวกระจกภายในและภายนอก
ของกระจกสีเขียว
ทิศตะวันออก

เวลา

องศาเซลเซียส




แผนภูมิที่ 5.19 แสดงอุณหภูมิ
ผิวกระจกภายในและภายนอกของ
กระจกสะท้อนแสง
ทิศตะวันออก

เวลา

—○— อุณหภูมิอากาศภายนอกห้องทดลอง —■— อุณหภูมิอากาศภายในห้องทดลอง —●— กระจกใส —◆— กระจกสีเขียว —▲— กระจกสะท้อนแสง


องศาเซลเซียส



แผนภูมิที่ 5.20 แสดงอุณหภูมิผิวกระจกภายในและภายนอกของกระจกฉนวนกันความร้อน ทิศตะวันออก

เวลา

องศาเซลเซียส




แผนภูมิที่ 5.21 แสดงอุณหภูมิผิวกระจกภายในและภายนอกของกระจก LOW-E ทิศตะวันออก

เวลา


อุณหภูมิอากาศภายนอกห้องทดลอง
 อุณหภูมิอากาศภายในห้องทดลอง
 กระจกฉนวนกันความร้อน
 กระจก LOW-E

องศาเซลเซียส




แผนภูมิที่ 5.22 แสดงอุณหภูมิผิวกระจกภายนอกห้องทดลองของกระจกทดสอบ ด้านทิศตะวันตก ในสภาวะปรับอากาศ

องค์การเคหะฯ



แผนภูมิที่ 5.23 แสดงอุณหภูมิผิวกระจกภายในห้องทดลองของกระจกทดสอบ ด้านทิศตะวันตก ในสภาวะปรับอากาศ


องศาเซลเซียส



แผนภูมิที่ 5.24 แสดงอุณหภูมิ
ผิวกระจกภายในและภายนอก
ของกระจกใส ทิศตะวันตก

เวลา


องศาเซลเซียส



แผนภูมิที่ 5.25 แสดงอุณหภูมิ
ผิวกระจกภายในและภายนอก
ของกระจกสีเขียว
ทิศตะวันตก

เวลา

องศาเซลเซียส




แผนภูมิที่ 5.26 แสดงอุณหภูมิ
ผิวกระจกภายในและภายนอกของ
กระจกสะท้อนแสง
ทิศตะวันตก

เวลา

—○— อุณหภูมิอากาศภายนอกห้องทดลอง —■— อุณหภูมิอากาศภายในห้องทดลอง —■— กระจกใส —■— กระจกสีเขียว —■— กระจกสะท้อนแสง


องศาเซลเซียส



แผนภูมิที่ 5.27 แสดงอุณหภูมิ
 กระจกภายในและภายนอก
 ของกระจกฉนวนกันความ
 ร้อน ทิศตะวันตก

เวลา

องศาเซลเซียส



แผนภูมิที่ 5.28 แสดงอุณหภูมิ
 กระจกภายในและภายนอก
 ของกระจก LOW-E
 ทิศตะวันตก

เวลา

□- อุณหภูมิอากาศภายนอกห้องทดลอง ■- อุณหภูมิอากาศภายในห้องทดลอง ■- กระจกฉนวนกันความร้อน ■- กระจก LOW-E

พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อน	กระจกใส SC = 0.95	กระจกสีเขียว SC = 0.60	กระจกสะท้อนแสง SC = 0.55	กระจกฉนวนกันความร้อน SC = 0.51	กระจกฉนวนกันความร้อน LOW-E SC = 0.46
อุณหภูมิสูงสุด					
- อุณหภูมิอากาศภายนอกห้องทดลอง	40.40	40.40	40.40	40.40	40.40
- อุณหภูมิอากาศภายในห้องทดลอง	23.90	23.90	23.90	23.90	23.90
- อุณหภูมิผิวกระจกภายนอก	36.40	37.50	37.10	41.00	43.00
- อุณหภูมิผิวกระจกภายใน	35.00	36.20	36.60	33.80	31.50
- เวลาที่อุณหภูมิสูงสุด	14.00 น.	14.00 น.	14.00 น.	15.00 น.	15.00 น.
ระยะเวลาหน่วงเหนี่ยวความร้อน	0	0	0	1 ชม.	1 ชม.
ความแตกต่างอุณหภูมิ สูงสุด ต่ำสุด					
- อุณหภูมิผิวกระจกภายนอก	9.90	11.40	10.80	14.20	15.80
- อุณหภูมิผิวกระจกภายใน	9.10	10.30	10.50	8.10	6.10
ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ					
- อุณหภูมิอากาศภายนอกห้องทดลอง	34.13	34.13	34.13	34.13	34.13
- อุณหภูมิอากาศภายในห้องทดลอง	23.11	23.11	23.11	23.11	23.11
- อุณหภูมิผิวกระจกภายนอก	29.62	30.36	30.02	31.71	32.75
- อุณหภูมิผิวกระจกภายใน	29.30	29.70	29.93	28.32	27.52
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ					
- อุณหภูมิอากาศภายนอกห้องทดลอง กับอุณหภูมิผิวกระจกภายนอก	4.51	3.77	4.11	2.42	1.38
- อุณหภูมิอากาศภายนอกห้องทดลอง กับอุณหภูมิผิวกระจกภายใน	4.83	4.43	4.20	5.21	6.61

ตารางที่ 5.1 แสดงค่าอุณหภูมิการถ่ายเทความร้อนของกระจกทดสอบหันท้องหน้าต่างกระจกไปทางทิศเหนือ (N) ในสภาวะปรับอากาศ

พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อน	กระจกใส SC = 0.95	กระจกสีเขียว SC = 0.60	กระจกสะท้อนแสง SC = 0.55	กระจกฉนวนกันความร้อน SC = 0.51	กระจกฉนวนกันความร้อน LOW-E SC = 0.46
อุณหภูมิสูงสุด					
- อุณหภูมิอากาศภายนอกห้องทดลอง	39.30	39.30	39.30	39.30	39.30
- อุณหภูมิอากาศภายในห้องทดลอง	23.40	23.40	23.40	23.40	23.40
- อุณหภูมิผิวกระจกภายนอก	36.00	37.70	37.00	40.10	43.00
- อุณหภูมิผิวกระจกภายใน	34.80	35.90	36.80	32.70	30.10
- เวลาที่อุณหภูมิสูงสุด	14.00 น.	14.00 น.	14.00 น.	15.00 น.	15.00 น.
ระยะเวลาหน่วงเหนี่ยวความร้อน	0	0	0	1 ชม.	1 ชม.
ความแตกต่างอุณหภูมิ สูงสุด ต่ำสุด					
- อุณหภูมิผิวกระจกภายนอก	10.60	12.50	11.90	14.30	16.90
- อุณหภูมิผิวกระจกภายใน	9.8	11.90	11.40	8.10	6.90
ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ					
- อุณหภูมิอากาศภายนอกห้องทดลอง	33.80	33.80	33.80	33.80	33.80
- อุณหภูมิอากาศภายในห้องทดลอง	23.33	23.33	23.33	23.33	23.33
- อุณหภูมิผิวกระจกภายนอก	29.07	29.52	29.46	30.81	32.17
- อุณหภูมิผิวกระจกภายใน	28.07	28.36	29.00	27.04	25.74
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ					
- อุณหภูมิอากาศภายนอกห้องทดลอง กับอุณหภูมิผิวกระจกภายนอก	4.73	4.28	4.34	2.99	1.63
- อุณหภูมิอากาศภายนอกห้องทดลอง กับอุณหภูมิผิวกระจกภายใน	5.73	5.44	4.80	6.76	8.06

ตารางที่ 5.2 แสดงค่าอุณหภูมิการถ่ายเทความร้อนของกระจกทดสอบหันท้องหน้าต่างกระจกไปทางทิศใต้ (S) ในสภาวะปรับอากาศ

พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อน	กระจกใส SC = 0.95	กระจกสีเขียว SC = 0.60	กระจกสะท้อนแสง SC = 0.55	กระจกฉนวนกันความร้อน SC = 0.51	กระจกฉนวนกันความร้อน LOW-E SC = 0.46
อุณหภูมิสูงสุด					
- อุณหภูมิอากาศภายนอกห้องทดลอง	40.30	40.30	40.30	40.30	40.30
- อุณหภูมิอากาศภายในห้องทดลอง	24.30	24.30	24.30	24.30	24.30
- อุณหภูมิผิวกระจกภายนอก	39.50	42.60	40.70	45.70	49.90
- อุณหภูมิผิวกระจกภายใน	38.00	39.00	40.70	36.10	35.10
- เวลาที่อุณหภูมิสูงสุด	10.00 น.	10.00 น.	10.00 น.	11.00 น.	11.00 น.
ระยะเวลาหน่วงเหนี่ยวความร้อน	0	0	0	1 ชม.	1 ชม.
ความแตกต่างอุณหภูมิ สูงสุด ต่ำสุด					
- อุณหภูมิผิวกระจกภายนอก	12.40	15.10	13.90	18.50	22.50
- อุณหภูมิผิวกระจกภายใน	11.50	12.60	13.50	10.00	9.30
ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ					
- อุณหภูมิอากาศภายนอกห้องทดลอง	35.23	35.23	35.23	35.23	35.23
- อุณหภูมิอากาศภายในห้องทดลอง	23.14	23.14	23.14	23.14	23.14
- อุณหภูมิผิวกระจกภายนอก	31.16	31.97	31.66	33.25	34.55
- อุณหภูมิผิวกระจกภายใน	30.56	30.79	31.21	29.64	29.25
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ					
- อุณหภูมิอากาศภายนอกห้องทดลอง กับอุณหภูมิผิวกระจกภายนอก	4.07	3.26	3.57	2.02	1.32
- อุณหภูมิอากาศภายนอกห้องทดลอง กับอุณหภูมิผิวกระจกภายใน	4.67	4.44	4.02	5.59	5.95

ตารางที่ 5.3 แสดงค่าอุณหภูมิการถ่ายเทความร้อนของกระจกทดสอบหันท้องหน้าต่างกระจกไปทางทิศตะวันออก (E) ในสภาวะปรับอากาศ

พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อน	กระจกใส SC = 0.95	กระจกสีเขียว SC = 0.60	กระจกสะท้อน แสง SC = 0.55	กระจกฉนวนกัน ความร้อน SC = 0.51	กระจกฉนวนกัน ความร้อน LOW-E SC = 0.46
อุณหภูมิสูงสุด					
- อุณหภูมิอากาศภายนอกห้องทดลอง	39.30	39.30	39.30	39.30	39.30
- อุณหภูมิอากาศภายในห้องทดลอง	22.50	22.50	22.50	22.50	22.50
- อุณหภูมิผิวกระจกภายนอก	39.20	42.90	42.40	44.40	49.20
- อุณหภูมิผิวกระจกภายใน	37.30	39.50	40.70	34.10	33.10
- เวลาที่อุณหภูมิสูงสุด	15.00 น.	15.00 น.	15.00 น.	16.00 น.	16.00 น.
ระยะเวลาหน่วงเหนี่ยวความร้อน	0	0	0	1 ชม.	1 ชม.
ความแตกต่างอุณหภูมิ สูงสุด ต่ำสุด					
- อุณหภูมิผิวกระจกภายนอก	14.50	17.90	16.00	18.00	23.70
- อุณหภูมิผิวกระจกภายใน	12.70	14.40	15.50	10.10	9.00
ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ					
- อุณหภูมิอากาศภายนอกห้องทดลอง	33.94	33.94	33.94	33.94	33.94
- อุณหภูมิอากาศภายในห้องทดลอง	24.31	24.31	24.31	24.31	24.31
- อุณหภูมิผิวกระจกภายนอก	29.49	30.59	30.13	31.17	33.37
- อุณหภูมิผิวกระจกภายใน	28.15	28.80	29.15	27.60	27.02
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ					
- อุณหภูมิอากาศภายนอกห้องทดลอง กับอุณหภูมิผิวกระจกภายนอก	4.45	3.35	3.81	2.77	0.57
- อุณหภูมิอากาศภายนอกห้องทดลอง กับอุณหภูมิผิวกระจกภายใน	5.79	5.14	4.79	6.34	6.92

ตารางที่ 5.4 แสดงค่าอุณหภูมิการถ่ายเทความร้อนของกระจกทดสอบหันช่องทางต่างกระจกไปทางทิศตะวันตก (W) ในสภาวะปรับอากาศ

วิเคราะห์เกี่ยวกับตัวแปรค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของกระจก (SC) พบว่า

อุณหภูมิผิวกระจกสูงสุดและต่ำสุดของกระจกทดสอบทั้ง 5 ชนิด จะมีความแตกต่างเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้





1. กระจก LOW-E
2. กระจกฉนวนกันความร้อน 2 ชั้น
3. กระจกสะท้อนแสง
4. กระจกสีเขียว
5. กระจกใส

การที่กระจก LOW-E มีค่าความแตกต่างอุณหภูมิที่ผิวกระจกมากที่สุด เพราะสามารถป้องกันความร้อนจากสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ดี โดยช่องว่างอากาศตรงกลางระหว่างกระจก 2 ชั้น จะเป็นฉนวนกันความร้อนเข้าสู่ภายในและยังช่วยรักษาความเย็นให้อยู่ภายในอาคารให้คงที่ได้ดีกว่า

ส่วนการที่อุณหภูมิผิวกระจกภายนอกของกระจก LOW-E มีค่าสูงมากที่สุด เพราะกระจกแผ่นนอกเป็นกระจกที่สามารถดูดกลืนความร้อนได้ดีกว่ากระจกชนิดอื่นๆ (ค่า Solar Absortance = 0.58) โดยกระจกใส กระจกสีเขียว กระจกสะท้อนแสง และกระจกฉนวนกันความร้อน 2 ชั้น มีค่า Solar Absortance เท่ากับ 0.13 0.46 0.52 และ 0.54 เรียงตามลำดับ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอุณหภูมิผิวกระจกภายในกับภายนอกของกระจกทั้ง 5 ชนิด พบว่ากระจกใสจะมีค่าความแตกต่างมากที่สุด เพราะมีค่าการดูดกลืนความร้อนต่ำ จึงมีอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อมภายนอก ไม่เหมาะสมกับการนำมาใช้ในอาคารที่ติดตั้งปรับอากาศ

สำหรับการหน่วงเหนี่ยวความร้อน (Time Lag) จะเห็นว่า มีกระจก LOW-E และกระจกฉนวนกันความร้อน 2 ชั้นเท่านั้น ซึ่งมีระยะเวลาการหน่วงเหนี่ยวความร้อนได้นาน 1 ชั่วโมง ส่วนกระจกชั้นเดียวทั้ง 3 ชนิด จะไม่มีการหน่วงเหนี่ยวความร้อน



แผนภูมิที่ 5.29 เปรียบเทียบความแตกต่างของอุณหภูมิเฉลี่ยผิวกระจกภายนอก - ภายใน

□ อุณหภูมิเฉลี่ยผิวกระจกภายนอก ■ อุณหภูมิเฉลี่ยผิวกระจกภายใน

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบอุณหภูมิผิวกระจกภายนอกและภายในกระจกทั้ง 5 ชนิด
ใน 4 ทิศหลัก พบว่า

มีพฤติกรรมไปในแนวทางเดียวกันทุกทิศทาง กล่าวคือ อุณหภูมิผิวกระจกภายนอก ในช่วงเวลา
กลางวัน กระจก LOW-E จะมีอุณหภูมิสูงสุด ตามด้วยกระจกฉนวนกันความร้อน 2 ชั้น กระจกสีเขียว
กระจกสะท้อนแสง และกระจกใส เรียงตามลำดับ

ส่วนอุณหภูมิผิวกระจกภายใน ช่วงเวลากลางวัน กระจกสะท้อนแสง จะมีค่าอุณหภูมิสูงที่สุด
ตามมาด้วยกระจกสีเขียว กระจกใส กระจกฉนวนกันความร้อน 2 ชั้น และกระจก LOW-E เรียง
ตามลำดับ ในทุกทิศทางเช่นเดียวกัน

เมื่อพิจารณาถึงอิทธิพลของรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ พบว่า


ในทิศตะวันออก อุณหภูมิผิวกระจกภายในจะมีค่าสูงสุด เวลา 10.00 น. และสูงกว่าอุณหภูมิ
อากาศภายนอก

ในทิศตะวันตก อุณหภูมิผิวกระจกภายใน จะมีค่าสูงสุดเวลา 15.00 น. และสูงกว่าอุณหภูมิ
อากาศภายนอก


ส่วนในทิศเหนือและทิศใต้ อุณหภูมิผิวกระจกภายใน จะมีค่าต่ำกว่าอุณหภูมิอากาศตลอดทั้งวัน

กระจกฉนวนกันความร้อน 2 ชั้น และกระจก LOW-E สามารถหน่วงเหนี่ยวความร้อนได้ 1
ชั่วโมง ส่วนกระจกชั้นเดียวทั้ง 3 ชนิด ไม่มีการหน่วงเหนี่ยวความร้อนในทุกทิศทาง

จึงสรุปได้ว่า เมื่อกระจกได้รับอิทธิพลจากดวงอาทิตย์โดยตรง ทำให้มีการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่
ภายในอาคาร โดยการแผ่รังสีเพิ่มมากขึ้น



แผนภูมิที่ 5.30 เปรียบเทียบความแตกต่างอุณหภูมิวงกลมกระจกภายใน สูงสุด - ต่ำสุด ของกระจกทดสอบ



แผนภูมิที่ 5.31 เปรียบเทียบความแตกต่างอุณหภูมิวงกลมกระจกภายใน สูงสุด - ต่ำสุด ของกระจกทดสอบ

■ กระจกใส
 ■ กระจกสีเขียว
 ■ กระจกสะท้อนแสง
 ■ กระจกทนความร้อน
 ■ กระจก LOW-E

5.2 ทดสอบค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของกระจก (U-Value)

ในขั้นตอนนี้เป็นการทดสอบพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนผ่านช่องหน้าต่างกระจก ในส่วนของตัวแปรค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนของ (U)

ติดตั้งกระจกที่ กล่องทดลอง จำนวน 5 กล่อง

กล่องทดลองที่ 1	ติดตั้งกระจกใส	ค่า U = 5.83 WATT/m ² k
กล่องทดลองที่ 2	ติดตั้งกระจกสีเขียว	ค่า U = 6.9 WATT/m ² k
กล่องทดลองที่ 3	ติดตั้งกระจกสะท้อนแสง	ค่า U = 6.24 WATT/m ² k
กล่องทดลองที่ 4	ติดตั้งกระจกฉนวนกันความร้อน 2 ชั้น	ค่า U = 3.34 WATT/m ² k
กล่องทดลองที่ 5	ติดตั้งกระจกฉนวนกันความร้อน Low-E	ค่า U = 1.98 WATT/m ² k

หันของกระจกไปทางทิศใต้เนื่องจากในช่วงที่ทำการทดสอบดวงอาทิตย์ จะเคลื่อนที่อ้อมได้ และปิดฝาด้านหลังของกล่องทดลอง


ทำการทดสอบใน วัน เวลา และสถานที่เดียวกัน

จุดที่บันทึกข้อมูล

- อุณหภูมิอากาศภายนอกห้องทดลอง
- อุณหภูมิอากาศภายในกล่องทดลอง ของกระจก 5 ชนิด ซึ่งติดตั้งที่กล่องทดลอง

บันทึกข้อมูลตั้งแต่เวลา 0.00 น. ถึงเวลา 24.00 น. ของวันรุ่งขึ้น รวมระยะเวลา 24 ชั่วโมง โดยบันทึกข้อมูลทุกๆ 1 ชั่วโมง

องศาเซลเซียส



แผนภูมิที่ 5.32 แสดงอุณหภูมิอากาศภายในกล่องทดลอง ด้านทิศใต้ (ในสภาวะไม่ปรับอากาศ)

พฤติกรรมกรรมการถ่ายเทความร้อน	กระจกใส U = 5.83	กระจกสีเขียว U = 6.16	กระจกสะท้อนแสง U = 6.23	กระจกหนวนกันความร้อน U = 3.32	กระจกหนวนกันความร้อน LOW-E U = 1.98
อุณหภูมิสูงสุด					
- อุณหภูมิอากาศภายนอกห้องทดลอง	39.40	39.40	39.40	39.40	39.40
- อุณหภูมิอากาศภายในกล่องทดสอบ	23.90	23.90	23.90	23.90	23.90
- เวลาที่อุณหภูมิสูงสุด	14.30 น.	15.00 น.	15.00 น.	16.00 น.	16.00 น.
ระยะเวลาหน่วงเหนี่ยวความร้อน	0.5 ชั่วโมง	1 ชั่วโมง	1 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง	2 ชั่วโมง
ระยะเวลาที่อุณหภูมิอากาศภายในกล่องทดสอบต่ำกว่าอุณหภูมิอากาศภายนอก	10 ชั่วโมง	ชั่วโมง	ชั่วโมง	ชั่วโมง	ชั่วโมง
ความแตกต่างค่าอุณหภูมิสูงสุดต่ำสุด					
- อุณหภูมิอากาศภายนอกห้องทดลอง	14.40	14.40	14.40	14.40	14.40
- อุณหภูมิอากาศภายในกล่องทดสอบ	18.20	16.70	15.10	14.20	13.50
ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ					
- อุณหภูมิอากาศภายนอกห้องทดลอง	32.20	32.20	32.20	32.20	32.20
- อุณหภูมิอากาศภายในกล่องทดสอบ	32.40	31.94	31.20	31.14	30.82

ตารางที่ 5.6 แสดงค่าอุณหภูมิการถ่ายเทความร้อนผ่านกระจกทั้ง 5 ชนิด ทดสอบเฉพาะตัวแปรค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (U) หันช่องหน้าต่างไปด้าน ทิศใต้ (S) ในสภาวะไม่ปรับอากาศ

ส่วนการวิเคราะห์เกี่ยวกับการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่ภายใน พบว่า

ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศภายในกล่องทดลอง และความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอุณหภูมิอากาศภายในกล่องทดลองของกระจกทดสอบทั้ง 5 ชนิด จะมีค่าจากมากไปน้อย เรียงตามลำดับ ดังนี้

1. กระจกใส
2. กระจกสีเขียว
3. กระจกสะท้อนแสง
4. กระจกฉนวนกันความร้อน 2 ชั้น
5. กระจก LOW-E

สาเหตุที่กล่องทดลองของกระจกใส มีปริมาณความร้อนเข้าสู่ภายในได้เร็วและมากที่สุด เพราะกระจกใสมีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (U-Value) มากกว่ากระจกอื่นๆ

ส่วนพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกทั้งเข้าสู่ภายในกล่องและถ่ายเทออกสู่ภายนอกกล่องทดลองของกระจกชั้นเดียว ได้แก่ กระจกใส กระจกสีเขียวและกระจกสะท้อนแสง จะสามารถถ่ายเทความร้อนได้ง่ายและมากกว่ากระจกฉนวนกันความร้อน 2 ชั้นและกระจก LOW-E

ในช่วงเวลากลางคืนกระจกใสจะเกิดการแลกเปลี่ยนรังสีความร้อนให้แก่ท้องฟ้าได้มากกว่ากระจกชนิดอื่นๆ ดังนั้นอุณหภูมิอากาศภายในกล่องกระจกใส จึงต่ำกว่าอุณหภูมิอากาศภายนอก ทำให้มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศภายในมีค่าสูงสุด-ต่ำสุดมากที่สุด เนื่องจากกระจกใสมีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (U-Value) มากกว่ากระจกชนิดอื่นๆ

ความสามารถในการหน่วงเหนี่ยวความร้อน (Time Lag) ของกระจกที่ทดสอบ พบว่า


เมื่ออุณหภูมิอากาศภายนอกลดต่ำกว่าอุณหภูมิอากาศภายในกล่อง การถ่ายเทความร้อน จากภายในกล่องสู่ภายนอกของกระจกฉนวนกันความร้อน และกระจก LOW-E ซึ่งเป็นกระจก 2 ชั้น จะเป็นตัวสกัดกั้นความร้อนที่จะถ่ายเทกลับสู่ภายนอก ทำให้อุณหภูมิภายในกล่องค่อยๆ ลดต่ำลงอย่างช้าๆ (ระยะเวลาหน่วงเหนี่ยวความร้อน 2 ชั่วโมง) โดยช่วงเวลาระหว่าง 15.30 น. – ช่วงเช้าวันต่อไป อุณหภูมิอากาศภายในกล่องทดลองกระจกดังกล่าว จะมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิอากาศภายนอก เนื่องจากกระจกทั้ง 2 ชนิด มีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน (U-Value) น้อยกว่ากระจกชนิดอื่น

ในขณะที่กระจกใส ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนสูงกว่าเมื่ออุณหภูมิอากาศภายนอกค่อยๆ ลดต่ำลง อุณหภูมิอากาศภายในกล่องทดลองกระจกใส จึงลดต่ำลงด้วยเช่นกัน (ระยะเวลาหนึ่งเหนี่ยวนำความร้อนครึ่งชั่วโมง) และจะลดต่ำลงอย่างรวดเร็วตามอุณหภูมิอากาศภายนอก จนกระทั่งช่วงเวลาระหว่าง 22.30 น. – เช้าวันต่อไป อุณหภูมิอากาศภายในกล่องกระจกใส จึงต่ำกว่าอุณหภูมิอากาศภายนอก

ดังนั้นกระจกใสจึงเหมาะสำหรับอาคารที่ไม่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากมีการหน่วงเหนี่ยวความร้อนได้น้อยและการถ่ายเทความร้อนออกสู่ภายนอกได้ดี


ส่วนกระจกฉนวนกันความร้อน 2 ชั้น และกระจก LOW-E เหมาะสำหรับอาคารที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากมีการหน่วงเหนี่ยวความร้อนได้นานและสกัดกั้นการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคารได้ดี

องศาเซลเซียส



แผนภูมิที่ 5.33 เปรียบเทียบอุณหภูมิอากาศภายในกล่องทดลอง สูงสุด-ต่ำสุด

องศาเซลเซียส



แผนภูมิที่ 5.34 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอุณหภูมิอากาศภายในกล่องกระจกที่ทดสอบ

■ กระจกใส ■ กระจกสีเขียว ■ กระจกสะท้อนแสง ■ กระจกฉนวนกันความร้อน ■ กระจก LOW-E