



การคำนวณหาค่าการคืบและการหดตัวของคอนกรีตโดยวิธีต่าง ๆ
**PREDICTION OF CREEP AND SHRINKAGE OF CONCRETE
BY VARIOUS METHODS**

นายสรศักดิ์ เชี่ยวศิริกุล

วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พ.ศ. 2544

ISBN 974-668-935-5

การคำนวณหาค่าการคืบและการหดตัวของคอนกรีตโดยวิธีต่าง ๆ

นายสรศักดิ์ เชี่ยวศิริกุล

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2544
ISBN 974-668-935-5

**PREDICTION OF CREEP AND SHRINKAGE OF CONCRETE
BY VARIOUS METHODS**

MR.SORASAK SEAWSIRIKUL

**A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS
FOR THE DEGREE OF MASTER OF ENGINEERING
IN STRUCTURAL ENGINEERING
GRADUATE SCHOOL KHON KAEN UNIVERSITY**

2001

ISBN 974-668-935-5

สรศักดิ์ เชี่ยวศิริกุล. 2544. *การคำนวณหาค่าการคืบและการหดตัวของคอนกรีตโดยวิธีต่าง ๆ*. วิทยานิพนธ์
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. [ISBN 974-668-935-5]
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รศ.ชยาทิพย์ วัฒนวิทย์กิจ, รศ.ยิ่งศักดิ์ พรรณเชษฐ์

บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอแนะแนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้วิธีการคำนวณหาค่าการคืบและการหดตัวของคอนกรีตโดยวิธีขององค์กรต่างๆให้เหมาะสมกับประเทศที่ใช้งาน ซึ่งได้นำผลการทดสอบของการคืบและการหดตัวของคอนกรีตที่ประเทศนิวซีแลนด์มาเป็นตัวอย่างการพิจารณาแนวทางการตัดสินใจ และเขียนโปรแกรมการคำนวณหาค่าการคืบและการหดตัวของคอนกรีตตามวิธีการคำนวณของสมาคมคอนกรีตอเมริกาปี 1971 และ 1992 (American Concrete Institute: ACI) วิธีของสมาคมคอนกรีตยุโรปปี 1970 1978 และ 1990 (Comite' Europ'een du B'eton: CEB-FIP) วิธีของสมาคมมาตรฐานอังกฤษปี 1978 และ 1985 (British Standard Institute: BS) และวิธีของบาซอนที่ปี 1978 1991 และ 1995 (Bazant's Methods)

ในการศึกษาผลการคำนวณของวิธีต่างๆ กับผลการทดสอบที่ประเทศนิวซีแลนด์ พบว่าค่าการคำนวณของวิธีการต่างๆมีค่าแตกต่างกันมาก และแตกต่างจากผลทดสอบของประเทศนิวซีแลนด์ สำหรับการหดตัวพบว่าวิธีของสมาคมคอนกรีตยุโรป(1970)มีความแปรผันสูงสุดและวิธีของสมาคมคอนกรีตอเมริกา(1971)มีความแปรผันต่ำสุด ส่วนของการคืบวิธีของสมาคมคอนกรีตอเมริกา(1971)มีความแปรผันสูงสุดและวิธีของสมาคมคอนกรีตยุโรป(1970)มีความแปรผันต่ำสุด

ส่วนการปรับแก้ผลการคำนวณด้วยตัวคูณตามขนาดเพื่อให้ผลการคำนวณใกล้เคียงกับผลการทดสอบสำหรับการหดตัวพบว่าค่าการคำนวณของวิธีของสมาคมคอนกรีตยุโรป และวิธีของบาซอนที่ให้ค่าใกล้เคียงกับผลการทดสอบที่สุด ส่วนการคืบพบว่าวิธีของสมาคมคอนกรีตยุโรปมีค่าใกล้เคียงกับผลการทดสอบที่สุด

ในการเปรียบเทียบผลการทดสอบกับค่าที่คำนวณได้ของทุกขนาด สำหรับการหดตัวพบว่าวิธีของสมาคมคอนกรีตยุโรปกับวิธีของบาซอนที่ให้ผลที่มีแนวโน้มลักษณะเดียวกันกับผลทดสอบ ซึ่งจะทำการปรับแก้ค่าได้ใกล้เคียงที่สุด ส่วนการคืบพบว่าวิธีการของสมาคมคอนกรีตยุโรปให้ผลที่มีแนวโน้มลักษณะเดียวกันกับผลทดสอบเช่นเดียวกัน

สำหรับการพิจารณาในเรื่องขนาดและรูปร่างของชิ้นส่วน งานวิจัยนี้ได้นำเส้นทางการห้ำงตัวเฉลี่ยมาพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราส่วนปริมาตรต่อพื้นที่ผิว โดยทำการคำนวณและการปรับแก้ผลเช่นเดียวกันกับการใช้อัตราส่วนปริมาตรต่อพื้นที่ผิวตั้งแต่ต้น พบว่าสามารถปรับแก้ผลการคำนวณได้ใกล้เคียงของการคืบและการหดตัวมากกว่าการใช้อัตราส่วนปริมาตรต่อพื้นที่ผิว

วิธีการคำนวณหาค่าการหดตัวของคอนกรีตที่ใกล้เคียงกับผลการทดสอบของประเทศนิวซีแลนด์ และใช้เส้นทางการห้ำงตัวเฉลี่ยแทนอัตราส่วนปริมาตรต่อพื้นที่ผิว คือ วิธีของสมาคมคอนกรีตยุโรปปี 70 สำหรับวิธีการคำนวณหาค่าของการคืบของคอนกรีตที่เหมาะสม คือ วิธีของสมาคมคอนกรีตยุโรปปี 78

Sorasak Seawsirikul. 2001. *Prediction of Creep and Shrinkage of Concrete by Various Methods*. Master of Engineering Thesis in Structural Engineering, Graduate School, Khon Kaen University. [ISBN 974-668-935-5]

Thesis Advisory Committee : Assoc. Prof. Chayatit Vadhanavikkit,
Assoc. Prof. Yingsak Pannachet

Abstract

This thesis aims to find appropriate method for the prediction of creep and shrinkage of concrete from various institution's. The test results in New Zealand were chosen as a guideline sample in computation and programming. Then the results of American Concrete Institute (ACI:1971 &1992), Comite' Europ'een du B'eton (CEB-FIP:1970, 1978 and 1990), British Standard Institute (BS:1978 & 1985) and Bazant's Methods (1978, 1991 and 1995) were compared.

It was found that the results from these methods were markedly different. For shrinkage, the CEB-FIP:1970 method had the highest variation while the ACI:1971 method had the lowest. For creep, the ACI:1971 method had the highest variation while the CEB-FIP:1970 method had the lowest.

In order to adjust the computation to the New Zealand results a correction value by sample size was created. For shrinkage, it was found that the CEB-FIP and Bazant's Methods were very close to the results. For the creep, only the CEB-FIP method had very satisfactory results.

In comparison between the results of computation, referred to the sample size and the test results in New Zealand, shrinkage results of CEB-FIP and Bazant's Methods had very good correlation while the creep only the CEB-FIP method had.

In this research, the average drying path method was employed to compare results with the conventional volume/surface ratio method.

Besides, the sample size and shape had been taken into account in all computations. It is also found that the introduced average drying path method had more acceptable results than the conventional one.

In summary, based on the test results in New Zealand and employed the average drying path method, both shrinkage and creep of concrete, the CEB-FIP:1970 and CEB-FIP:1978 methods, respectively were the most suitable.

งานวิทยานิพนธ์นี้มอบส่วนดีให้บุพการีและคณาจารย์

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากรองศาสตราจารย์ชยาทิตย์ วัฒนวิทย์กิจ ประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้รับคำแนะนำตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่ ปลุกฝังให้ผู้วิจัยรักการทำงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ยิ่งศักดิ์ พรรณเชษฐ์ กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์รังษิ นันทสาร และพันเอกชูชัย สิ้นไชย กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้คำแนะนำและเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงเพลินจันทร์ เชษฐโชติศักดิ์ ทันตแพทย์หญิงสมพิศ ธรรมรังรอง และคุณปาริชาติ บุญยประวิทย์ ที่ให้ความช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน

ท้ายสุดนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ พี่ๆ น้องๆ และเพื่อนๆ ทุกคนที่เป็นกำลังใจอัน สำคัญยิ่งในการศึกษาและการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้

สรศักดิ์ เชี่ยวศิริกุล

สารบัญ

| | หน้า |
|--|------|
| บทคัดย่อภาษาไทย | ก |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ | ข |
| คำอุทิศ | ค |
| กิตติกรรมประกาศ | ง |
| สารบัญตาราง | ช |
| สารบัญภาพ | ฉ |
| บทที่ 1 บทนำ | 1 |
| 1 ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา | 1 |
| 2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย | 1 |
| 3 ขอบเขต และข้อจำกัดของการวิจัย | 2 |
| 4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ | 2 |
| บทที่ 2 วิธีการขององค์กรต่าง ๆ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง | 3 |
| 1 บทนำ | 3 |
| 2 สมาคมคอนกรีตอเมริกา | 3 |
| 2.1 สมาคมคอนกรีตอเมริกา ปี 1971 | 3 |
| 2.2 สมาคมคอนกรีตอเมริกา ปี 1992 | 10 |
| 3 สมาคมคอนกรีตยุโรป | 10 |
| 3.1 สมาคมคอนกรีตยุโรป ปี 1970 | 10 |
| 3.2 สมาคมคอนกรีตยุโรป ปี 1978 | 16 |
| 3.3 สมาคมคอนกรีตยุโรป ปี 1990 | 20 |
| 4 สมาคมมาตรฐานอังกฤษ | 23 |
| 4.1 สมาคมมาตรฐานอังกฤษ ปี 1978 | 23 |
| 4.2 สมาคมมาตรฐานอังกฤษ ปี 1985 | 26 |
| 5 วิธีการของบาซอนท์ | 28 |
| 5.1 แบบจำลองบีพี ปี 1978 | 28 |
| 5.2 แบบจำลองบีพี-เคเอ็ก ปี 1991 | 31 |
| 5.3 แบบจำลองบีสาม ปี 1995 | 34 |

| | หน้า |
|--|------|
| 6 สมมติฐานเส้นทางการแห้งตัว | 36 |
| บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย | 42 |
| 1 แผนการดำเนินงาน | 42 |
| 2 โครงสร้างโปรแกรม | 43 |
| บทที่ 4 ผลการวิจัย | 45 |
| 1 ลักษณะของโปรแกรม | 45 |
| 1.1 การติดตั้งโปรแกรม | 45 |
| 1.2 การใช้โปรแกรม | 48 |
| 2 ผลการคำนวณเปรียบเทียบกับผลการทดสอบที่มีผู้ทำอยู่แล้ว | 52 |
| 2.1 ผลการทดสอบค่าการหดตัวเปรียบเทียบกับผลการคำนวณของวิธีต่าง ๆ | 54 |
| 2.2 ผลการทดสอบค่าการคืบเปรียบเทียบกับผลการคำนวณของวิธีต่าง ๆ | 54 |
| 3 แนวทางในการพิจารณารูปแบบการประมาณค่าการคืบและการหดตัวของคอนกรีตที่เหมาะสมกับประเทศ | 55 |
| 3.1 ปรับแก้ผลการคำนวณค่าการหดตัวของวิธีต่าง ๆ | 55 |
| 3.2 ปรับแก้ผลการคำนวณค่าการคืบของวิธีต่าง ๆ | 56 |
| 4 ผลการคำนวณโดยใช้เส้นทางการแห้งตัวเฉลี่ยเปรียบเทียบกับการใช้อัตราส่วนปริมาตรต่อพื้นที่ผิว | 56 |
| บทที่ 5 ข้อเสนอแนะ | 103 |
| เอกสารอ้างอิง | 105 |
| ภาคผนวก | 107 |
| ภาคผนวก ก. ตารางตัวเลขภาพกราฟ | 108 |
| ภาคผนวก ข. ตารางผลการคำนวณวิธีต่าง ๆ โดยใช้อัตราส่วนปริมาตรต่อพื้นที่ผิว | 117 |
| ภาคผนวก ค. ตารางผลการคำนวณวิธีต่าง ๆ โดยใช้เส้นทางการแห้งตัวเฉลี่ย | 140 |
| ประวัติผู้เขียน | 154 |

สารบัญตาราง

| | หน้า | |
|---------------|---|-----|
| ตารางที่ 2.1 | แสดงค่าคงที่ α และ β | 5 |
| ตารางที่ 2.2 | แสดงค่าสภาวะมาตรฐานการคืบของสมาคมคอนกรีตอเมริกา | 5 |
| ตารางที่ 2.3 | แสดงค่าสัมประสิทธิ์การหดตัวและการคืบของความหนาเฉลี่ย | 5 |
| ตารางที่ 2.4 | แสดงค่าสภาวะมาตรฐานการหดตัวของสมาคมคอนกรีตอเมริกา | 7 |
| ตารางที่ 2.5 | แสดงค่าสัมประสิทธิ์การหดตัว เนื่องจากการระยะเวลาการบ่ม | 8 |
| ตารางที่ 2.6 | แสดงค่าสัมประสิทธิ์ความชื้นสัมพัทธ์ของการหดตัวและการคืบ :CEB-FIP 78 | 19 |
| ตารางที่ 2.7 | แสดงค่าอัตราส่วนกำลังอัดของคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์มาตรฐานต่อเวลา :BS 78 | 24 |
| ตารางที่ 2.8 | แสดงค่ากำลังอัดของคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์มาตรฐาน ที่อายุ t วัน :BS 85 | 27 |
| ตารางที่ 4.1 | ขนาดและลักษณะของชั้นทดสอบ | 53 |
| ตารางที่ 4.2 | อัตราส่วนปริมาตรต่อพื้นที่ผิวเทียบกับเส้นทางการแห้งตัวเฉลี่ย | 53 |
| ตารางที่ 4.3 | แสดงค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผันของความคลาดเคลื่อนของการหดตัว | 58 |
| ตารางที่ 4.4 | แสดงค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผันของความคลาดเคลื่อนของการคืบ | 59 |
| ตารางที่ 4.5 | แสดงค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผันของความคลาดเคลื่อนของการหดตัวหลังปรับแก้ | 60 |
| ตารางที่ 4.6 | แสดงค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผันของความคลาดเคลื่อนของการคืบหลังปรับแก้ | 61 |
| ตารางที่ 4.7 | เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผันของความคลาดเคลื่อนรวมก่อนและหลังปรับแก้ค่าการคืบและการหดตัว | 61 |
| ตารางที่ 4.8 | แสดงค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผันของความคลาดเคลื่อนของการหดตัวหลังปรับแก้ โดยใช้เส้นทางการแห้งตัวเฉลี่ยแทนอัตราส่วนปริมาตรต่อพื้นที่ผิว | 62 |
| ตารางที่ 4.9 | แสดงค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผันของความคลาดเคลื่อนของการคืบหลังปรับแก้ โดยใช้เส้นทางการแห้งตัวเฉลี่ยแทนอัตราส่วนปริมาตรต่อพื้นที่ผิว | 63 |
| ตารางที่ 4.10 | เปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์ความแปรผันของความคลาดเคลื่อนรวมหลังปรับแก้ของการใช้อัตราส่วนปริมาตรต่อพื้นที่ผิว(V/S)กับการใช้เส้นทางการแห้งตัวเฉลี่ย(Td) | 63 |
| ตารางที่ 5.1 | แสดงตัวคูณปรับแก้ผลการคำนวณของการคืบตามขนาดสำหรับวิธีของสมาคมคอนกรีตยุโรป ปี 1978 | 104 |
| ตารางที่ ก.1 | แสดงค่าตัวเลขของกราฟสัมประสิทธิ์ความชื้นสัมพัทธ์ของสภาพแวดล้อมของการคืบ :CEB-FIP 70 (ภาพที่ 2.1) | 109 |

สารบัญตาราง (ต่อ)

| | | หน้า |
|---------------|---|------|
| ตารางที่ ก.2 | แสดงค่าตัวเลขของกราฟสัมประสิทธิ์อายุคอนกรีตเริ่มรับน้ำหนักของการคืบ :CEB-FIP 70 (ภาพที่ 2.2) | 109 |
| ตารางที่ ก.3 | แสดงค่าตัวเลขของกราฟสัมประสิทธิ์ส่วนประกอบคอนกรีตของการคืบและการหดตัว :CEB-FIP 70 (ภาพที่ 2.3) | 109 |
| ตารางที่ ก.4 | แสดงค่าตัวเลขของกราฟสัมประสิทธิ์ความหนาชั้นส่วนของการคืบ :CEB-FIP 70 (ภาพที่ 2.4) | 110 |
| ตารางที่ ก.5 | แสดงค่าตัวเลขของกราฟสัมประสิทธิ์การพัฒนาคืบและการหดตัวกับเวลา :CEB-FIP 70 (ภาพที่ 2.5) | 110 |
| ตารางที่ ก.6 | แสดงค่าตัวเลขของกราฟสัมประสิทธิ์ความชื้นสัมพัทธ์ของสภาพแวดล้อมของการหด ตัว:CEB-FIP 70 (ภาพที่ 2.6) | 111 |
| ตารางที่ ก.7 | แสดงค่าตัวเลขของกราฟสัมประสิทธิ์ความหนาชั้นส่วนของการหดตัว :CEB-FIP 70 (ภาพที่ 2.7) | 111 |
| ตารางที่ ก.8 | แสดงค่าตัวเลขของกราฟอัตราส่วนความแข็งแรงของคอนกรีต :CEB-FIP 78 (ภาพที่ 2.8) | 111 |
| ตารางที่ ก.9 | แสดงค่าตัวเลขของกราฟสัมประสิทธิ์การพัฒนาคืบความเครียดยืดหยุ่นที่ตามมาภายหลัง กับเวลา:CEB-FIP 78 (ภาพที่ 2.9) | 112 |
| ตารางที่ ก.10 | แสดงค่าตัวเลขของกราฟสัมประสิทธิ์ความหนาโนชั้นนอลของการคืบ :CEB-FIP 78 (ภาพที่ 2.10) | 112 |
| ตารางที่ ก.11 | แสดงค่าตัวเลขของกราฟสัมประสิทธิ์ความหนาโนชั้นนอลของการหดตัว :CEB-FIP 78 (ภาพที่ 2.12) | 112 |
| ตารางที่ ก.12 | แสดงค่าตัวเลขของกราฟพารามิเตอร์การไหลพลาสติกของการคืบ :CEB-FIP 78 (ภาพที่ 2.11) | 113 |
| ตารางที่ ก.13 | แสดงค่าตัวเลขของกราฟฟังก์ชันการพัฒนาคืบการหดตัวที่เวลา t :CEB-FIP 78 (ภาพที่ 2.13) | 113 |
| ตารางที่ ก.14 | แสดงค่าตัวเลขของกราฟสัมประสิทธิ์การคืบ :BS 78 (ภาพที่ 2.14) | 114 |
| ตารางที่ ก.15 | แสดงค่าตัวเลขของกราฟสัมประสิทธิ์การหดตัว :BS 78 และBS 85 (ภาพที่ 2.15 และ 2.17) | 115 |

สารบัญตาราง (ต่อ)

| | หน้า |
|---|------|
| ตารางที่ ก.16 แสดงค่าตัวเลขของกราฟสัมประสิทธิ์การคืบ :BS 85 (ภาพที่ 2.16) | 116 |
| ตารางที่ ข.1 ผลการคำนวณการหดตัวของตัวอย่างทดสอบพื้นที่ขนาด 100 มม. | 118 |
| ตารางที่ ข.2 ผลการคำนวณการหดตัวของตัวอย่างทดสอบพื้นที่ขนาด 150 มม. | 119 |
| ตารางที่ ข.3 ผลการคำนวณการหดตัวของตัวอย่างทดสอบพื้นที่ขนาด 200 มม. | 120 |
| ตารางที่ ข.4 ผลการคำนวณการหดตัวของตัวอย่างทดสอบพื้นที่ขนาด 300 มม. | 121 |
| ตารางที่ ข.5 ผลการคำนวณการหดตัวของตัวอย่างทดสอบพื้นที่ขนาด 400 มม. | 122 |
| ตารางที่ ข.6 ผลการคำนวณการหดตัวของตัวอย่างทดสอบหน้าตัดจัตุรัสขนาด 100 มม. โดยใช้อัตราส่วนปริมาตรต่อพื้นที่ผิว | 123 |
| ตารางที่ ข.7 ผลการคำนวณการหดตัวของตัวอย่างทดสอบหน้าตัดจัตุรัสขนาด 150 มม. โดยใช้อัตราส่วนปริมาตรต่อพื้นที่ผิว | 124 |
| ตารางที่ ข.8 ผลการคำนวณการหดตัวของตัวอย่างทดสอบหน้าตัดจัตุรัสขนาด 200 มม. โดยใช้อัตราส่วนปริมาตรต่อพื้นที่ผิว | 125 |
| ตารางที่ ข.9 ผลการคำนวณการหดตัวของตัวอย่างทดสอบหน้าตัดจัตุรัสขนาด 300 มม. โดยใช้อัตราส่วนปริมาตรต่อพื้นที่ผิว | 126 |
| ตารางที่ ข.10 ผลการคำนวณการหดตัวของตัวอย่างทดสอบหน้าตัดจัตุรัสขนาด 400 มม. โดยใช้อัตราส่วนปริมาตรต่อพื้นที่ผิว | 127 |
| ตารางที่ ข.11 ผลการคำนวณการคืบของตัวอย่างทดสอบพื้นที่ขนาด 100 มม. | 128 |
| ตารางที่ ข.12 ผลการคำนวณการคืบของตัวอย่างทดสอบพื้นที่ขนาด 150 มม. | 129 |
| ตารางที่ ข.13 ผลการคำนวณการคืบของตัวอย่างทดสอบพื้นที่ขนาด 200 มม. | 130 |
| ตารางที่ ข.14 ผลการคำนวณการคืบของตัวอย่างทดสอบพื้นที่ขนาด 300 มม. | 131 |
| ตารางที่ ข.15 ผลการคำนวณการคืบของตัวอย่างทดสอบพื้นที่ขนาด 400 มม. | 132 |
| ตารางที่ ข.16 ผลการคำนวณการคืบของตัวอย่างทดสอบหน้าตัดจัตุรัสขนาด 100 มม. โดยใช้อัตราส่วนปริมาตรต่อพื้นที่ผิว | 133 |
| ตารางที่ ข.17 ผลการคำนวณการคืบของตัวอย่างทดสอบหน้าตัดจัตุรัสขนาด 150 มม. โดยใช้อัตราส่วนปริมาตรต่อพื้นที่ผิว | 134 |
| ตารางที่ ข.18 ผลการคำนวณการคืบของตัวอย่างทดสอบหน้าตัดจัตุรัสขนาด 200 มม. โดยใช้อัตราส่วนปริมาตรต่อพื้นที่ผิว | 135 |

สารบัญตาราง (ต่อ)

| | หน้า |
|---|------|
| ตารางที่ ข.19 ผลการคำนวณการคืบของตัวอย่างทดสอบหน้าตัดจัตุรัสขนาด 300 มม. โดยใช้อัตราส่วนปริมาตรต่อพื้นที่ผิว | 136 |
| ตารางที่ ข.20 ผลการคำนวณการคืบของตัวอย่างทดสอบหน้าตัดจัตุรัสขนาด 400 มม. โดยใช้อัตราส่วนปริมาตรต่อพื้นที่ผิว | 137 |
| ตารางที่ ข.21 ค่าความชันของสมการถดถอยเชิงเส้นของการหดตัวของวิธีการต่าง ๆ | 138 |
| ตารางที่ ข.22 ค่าความชันของสมการถดถอยเชิงเส้นของการคืบของวิธีการต่าง ๆ | 138 |
| ตารางที่ ข.23 ค่าคงที่ของการปรับแก้การหดตัวของตัวอย่างทดสอบของวิธีการต่าง ๆ | 139 |
| ตารางที่ ข.24 ค่าคงที่ของการปรับแก้การคืบของตัวอย่างทดสอบของวิธีการต่าง ๆ | 139 |
| ตารางที่ ค.1 ผลการคำนวณการหดตัวของตัวอย่างทดสอบหน้าตัดจัตุรัสขนาด 100 มม. โดยใช้เส้นทางการแห้งตัวเฉลี่ย | 141 |
| ตารางที่ ค.2 ผลการคำนวณการหดตัวของตัวอย่างทดสอบหน้าตัดจัตุรัสขนาด 150 มม. โดยใช้เส้นทางการแห้งตัวเฉลี่ย | 142 |
| ตารางที่ ค.3 ผลการคำนวณการหดตัวของตัวอย่างทดสอบหน้าตัดจัตุรัสขนาด 200 มม. โดยใช้เส้นทางการแห้งตัวเฉลี่ย | 143 |
| ตารางที่ ค.4 ผลการคำนวณการหดตัวของตัวอย่างทดสอบหน้าตัดจัตุรัสขนาด 300 มม. โดยใช้เส้นทางการแห้งตัวเฉลี่ย | 144 |
| ตารางที่ ค.5 ผลการคำนวณการหดตัวของตัวอย่างทดสอบหน้าตัดจัตุรัสขนาด 400 มม. โดยใช้เส้นทางการแห้งตัวเฉลี่ย | 145 |
| ตารางที่ ค.6 ผลการคำนวณการคืบของตัวอย่างทดสอบหน้าตัดจัตุรัสขนาด 100 มม. โดยใช้เส้นทางการแห้งตัวเฉลี่ย | 146 |
| ตารางที่ ค.7 ผลการคำนวณการคืบของตัวอย่างทดสอบหน้าตัดจัตุรัสขนาด 150 มม. โดยใช้เส้นทางการแห้งตัวเฉลี่ย | 147 |
| ตารางที่ ค.8 ผลการคำนวณการคืบของตัวอย่างทดสอบหน้าตัดจัตุรัสขนาด 200 มม. โดยใช้เส้นทางการแห้งตัวเฉลี่ย | 148 |
| ตารางที่ ค.9 ผลการคำนวณการคืบของตัวอย่างทดสอบหน้าตัดจัตุรัสขนาด 300 มม. โดยใช้เส้นทางการแห้งตัวเฉลี่ย | 149 |

สารบัญตาราง (ต่อ)

| | หน้า |
|---|------|
| ตารางที่ ค.10 ผลการคำนวณการคืบของตัวอย่างทดสอบหน้าตัดจัตุรัสขนาด 400 มม. โดยใช้เส้นทางการแห้งตัวเฉลี่ย | 150 |
| ตารางที่ ค.11 ค่าความชื้นของสมการถดถอยเชิงเส้นของการหดตัวของวิธีการต่างๆโดยใช้เส้นทางการ แห้งตัวเฉลี่ย | 151 |
| ตารางที่ ค.12 ค่าความชื้นของสมการถดถอยเชิงเส้นของการคืบของวิธีการต่างๆโดยใช้เส้นทางการ แห้งตัวเฉลี่ย | 152 |
| ตารางที่ ค.13 ค่าคงที่ของการปรับแก้การหดตัวของตัวอย่างทดสอบของวิธีการต่างๆโดยใช้เส้นทางการ แห้งตัวเฉลี่ย | 153 |
| ตารางที่ ค.14 ค่าคงที่ของการปรับแก้การคืบของตัวอย่างทดสอบของวิธีการต่างๆโดยใช้เส้นทางการ แห้งตัวเฉลี่ย | 154 |

สารบัญภาพ

| | | หน้า |
|-------------|--|------|
| ภาพที่ 2.1 | สัมประสิทธิ์ความชื้นสัมพัทธ์ของสภาพแวดล้อมของการคืบ:CEB-FIP 70 | 11 |
| ภาพที่ 2.2 | สัมประสิทธิ์อายุคอนกรีตเริ่มรับน้ำหนักของการคืบ:CEB-FIP 70 | 12 |
| ภาพที่ 2.3 | สัมประสิทธิ์ส่วนประกอบคอนกรีตของการคืบและการหดตัว:CEB-FIP 70 | 12 |
| ภาพที่ 2.4 | สัมประสิทธิ์ความหนาชั้นส่วนของการคืบ:CEB-FIP 70 | 13 |
| ภาพที่ 2.5 | สัมประสิทธิ์การพัฒนาการคืบและการหดตัวกับเวลา:CEB-FIP 70 | 13 |
| ภาพที่ 2.6 | สัมประสิทธิ์ความชื้นสัมพัทธ์ของสภาพแวดล้อมของการหดตัว:CEB-FIP 70 | 14 |
| ภาพที่ 2.7 | สัมประสิทธิ์ความหนาชั้นส่วนของการหดตัว:CEB-FIP 70 | 15 |
| ภาพที่ 2.8 | อัตราส่วนความแข็งแรงของคอนกรีต :CEB-FIP 78 | 15 |
| ภาพที่ 2.9 | สัมประสิทธิ์การพัฒนาความเครียดยืดหยุ่นที่ตามมาภายหลังกับเวลา :CEB-FIP 78 | 17 |
| ภาพที่ 2.10 | สัมประสิทธิ์ความหนาโนชั้นนอลของการคืบ :CEB-FIP 78 | 17 |
| ภาพที่ 2.11 | พารามิเตอร์การไหลพลาสติกของการคืบ :CEB-FIP 78 | 18 |
| ภาพที่ 2.12 | สัมประสิทธิ์ความหนาโนชั้นนอลของการหดตัว :CEB-FIP 78 | 18 |
| ภาพที่ 2.13 | ฟังก์ชันการพัฒนาการหดตัวที่เวลา t :CEB-FIP 78 | 19 |
| ภาพที่ 2.14 | ค่าสัมประสิทธิ์การคืบ :BS 78 | 25 |
| ภาพที่ 2.15 | การหดตัวของคอนกรีตน้ำหนักปกติ :BS 78 | 25 |
| ภาพที่ 2.16 | ค่าสัมประสิทธิ์การคืบ :BS 85 | 26 |
| ภาพที่ 2.17 | การหดตัวของคอนกรีตน้ำหนักปกติ :BS 85 | 27 |
| ภาพที่ 2.18 | แสดงตัวอย่างแนวทางการกระจายความชื้น | 37 |
| ภาพที่ 2.19 | แสดงแนวทางการกระจายความชื้นของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | 37 |
| ภาพที่ 2.20 | แสดงรูปร่างพื้นฐาน | 37 |
| ภาพที่ 2.21 | แสดงค่าการคำนวณสี่เท่าของเส้นทางการแห้งตัวเฉลี่ย เทียบกับสองเท่าของอัตราส่วนปริมาตรต่อพื้นที่ผิว | 38 |
| ภาพที่ 2.22 | แสดงรูปหน้าตัดตัวไอใช้ในการคำนวณ | 40 |
| ภาพที่ 2.23 | แสดงรูปหน้าตัดตัวไอใช้ในการประมาณค่า | 40 |
| ภาพที่ 2.24 | แสดงความเครียดของการหดตัวรูปร่างต่าง ๆ เทียบกับอัตราส่วนปริมาตรต่อพื้นที่ผิวที่ความชื้นของสภาพแวดล้อม 50 % | 41 |

สารบัญภาพ (ต่อ)

| | หน้า |
|--|------|
| ภาพที่ 2.25 แสดงความเครียดของการหดตัวรูปร่างต่าง ๆ เทียบกับสมมติฐานเส้นทางการแห้งตัว ที่ความชื้นของสภาพแวดล้อม 50 % | 41 |
| ภาพที่ 3.1 แสดงการหาค่าตัวเลขจากภาพกราฟ | 43 |
| ภาพที่ 3.2 แผนผังการทำงานของโปรแกรม | 44 |
| ภาพที่ 4.1 ภาพแสดงการติดตั้งขั้นตอนที่ 1 | 45 |
| ภาพที่ 4.2 ภาพแสดงการตั้งชื่อกลุ่มที่จะแสดงบน Start \ Programs | 46 |
| ภาพที่ 4.3 ภาพแสดงการติดตั้งไฟล์จากแผ่นซีดีรอม | 46 |
| ภาพที่ 4.4 ภาพแสดงการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ | 46 |
| ภาพที่ 4.5 ภาพแสดงตำแหน่งของโปรแกรมบน Start \ Programs | 47 |
| ภาพที่ 4.6 ภาพแสดงหน้าจอแรกของการใช้โปรแกรม | 47 |
| ภาพที่ 4.7 ภาพแสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ของการเลือกวิธีการประมาณ | 48 |
| ภาพที่ 4.8 ภาพแสดงหน้าจอวิธีการประมาณของ ACI : 1992 | 49 |
| ภาพที่ 4.9 ภาพแสดงผลการรันเป็นตัวเลข | 49 |
| ภาพที่ 4.10 ภาพแสดงผลการรันเป็นภาพกราฟของการคืบ | 50 |
| ภาพที่ 4.11 ภาพแสดงผลการรันเป็นภาพกราฟของการหดตัว | 50 |
| ภาพที่ 4.12 ภาพแสดงหน้าจอการกรอกข้อมูลการทดสอบ | 51 |
| ภาพที่ 4.13 ภาพแสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ของการเลือกพิมพ์ผลการคำนวณ | 51 |
| ภาพที่ 4.14 ภาพแสดงหน้าจอวิธีที่นำผลการรันของวิธีต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกับรูปรูปกราฟ | 52 |
| ภาพที่ 4.15 แสดงกราฟเปรียบเทียบค่าการหดตัวของตัวอย่างทดสอบพื้นที่ขนาด 100 มม. กับ การคำนวณของวิธีการต่าง ๆ | 64 |
| ภาพที่ 4.16 แสดงกราฟเปรียบเทียบค่าการหดตัวของตัวอย่างทดสอบพื้นที่ขนาด 150 มม. กับ การคำนวณของวิธีการต่าง ๆ | 65 |
| ภาพที่ 4.17 แสดงกราฟเปรียบเทียบค่าการหดตัวของตัวอย่างทดสอบพื้นที่ขนาด 200 มม. กับ การคำนวณของวิธีการต่าง ๆ | 66 |
| ภาพที่ 4.18 แสดงกราฟเปรียบเทียบค่าการหดตัวของตัวอย่างทดสอบพื้นที่ขนาด 300 มม. กับ การคำนวณของวิธีการต่าง ๆ | 67 |

สารบัญภาพ (ต่อ)

| | หน้า |
|---|------|
| ภาพที่ 4.32 แสดงกราฟเปรียบเทียบค่าการคืบของตัวอย่างทดสอบหน้าตัดจัตุรัสขนาด 200 มม. กับการคำนวณของวิธีการต่างๆ | 81 |
| ภาพที่ 4.33 แสดงกราฟเปรียบเทียบค่าการคืบของตัวอย่างทดสอบหน้าตัดจัตุรัสขนาด 300 มม. กับการคำนวณของวิธีการต่างๆ | 82 |
| ภาพที่ 4.34 แสดงกราฟเปรียบเทียบค่าการคืบของตัวอย่างทดสอบหน้าตัดจัตุรัสขนาด 400 มม. กับการคำนวณของวิธีการต่างๆ | 83 |
| ภาพที่ 4.35 แสดงค่าการหดตัวของผลการทดสอบกับผลการคำนวณของสมาคมคอนกรีตอเมริกา ปี 1971 | 84 |
| ภาพที่ 4.36 แสดงค่าการหดตัวของผลการทดสอบกับผลการคำนวณของสมาคมคอนกรีตอเมริกา ปี 1992 | 85 |
| ภาพที่ 4.37 แสดงค่าการหดตัวของผลการทดสอบกับผลการคำนวณของสมาคมคอนกรีตยุโรป ปี 1970 | 86 |
| ภาพที่ 4.38 แสดงค่าการหดตัวของผลการทดสอบกับผลการคำนวณของสมาคมคอนกรีตยุโรป ปี 1978 | 87 |
| ภาพที่ 4.39 แสดงค่าการหดตัวของผลการทดสอบกับผลการคำนวณของสมาคมคอนกรีตยุโรป ปี 1990 | 88 |
| ภาพที่ 4.40 แสดงค่าการหดตัวของผลการทดสอบกับผลการคำนวณของวิธีการของบาซอนท์ ปี 1978 | 89 |
| ภาพที่ 4.41 แสดงค่าการหดตัวของผลการทดสอบกับผลการคำนวณของวิธีการของบาซอนท์ ปี 1991 | 90 |
| ภาพที่ 4.42 แสดงค่าการหดตัวของผลการทดสอบกับผลการคำนวณของวิธีการของบาซอนท์ ปี 1995 | 91 |
| ภาพที่ 4.43 แสดงค่าการคืบของผลการทดสอบกับผลการคำนวณของสมาคมคอนกรีตอเมริกา ปี 1971 และ 1992 | 92 |
| ภาพที่ 4.44 แสดงค่าการคืบของผลการทดสอบกับผลการคำนวณของสมาคมคอนกรีตยุโรป ปี 1970 | 93 |
| ภาพที่ 4.45 แสดงค่าการคืบของผลการทดสอบกับผลการคำนวณของสมาคมคอนกรีตยุโรป ปี 1978 | 94 |

สารบัญภาพ (ต่อ)

| | หน้า | |
|-------------|--|-----|
| ภาพที่ 4.46 | แสดงค่าการคืบของผลการทดสอบกับผลการคำนวณของสมาคมคอนกรีตยุโรป ปี1990 | 95 |
| ภาพที่ 4.47 | แสดงค่าการคืบของผลการทดสอบกับผลการคำนวณของวิธีการของบาซอนท์ ปี 1978 | 96 |
| ภาพที่ 4.48 | แสดงค่าการคืบของผลการทดสอบกับผลการคำนวณของวิธีการของบาซอนท์ ปี 1991 | 97 |
| ภาพที่ 4.49 | แสดงค่าการคืบของผลการทดสอบกับผลการคำนวณของวิธีการของบาซอนท์ ปี 1995 | 98 |
| ภาพที่ 4.50 | แสดงค่าคงที่ของการหดตัวของคอนกรีตในการปรับแก้ผลการคำนวณของวิธีการต่าง ๆ | 99 |
| ภาพที่ 4.51 | แสดงค่าคงที่ของการคืบของคอนกรีตในการปรับแก้ผลการคำนวณของวิธีการต่าง ๆ | 100 |
| ภาพที่ 4.52 | แสดงค่าคงที่ของการหดตัวของคอนกรีตในการปรับแก้ผลการคำนวณของวิธีการต่าง ๆ โดยใช้เส้นทางการแห้งตัวเฉลี่ย | 101 |
| ภาพที่ 4.53 | แสดงค่าคงที่ของการคืบของคอนกรีตในการปรับแก้ผลการคำนวณของวิธีการต่าง ๆ โดยใช้เส้นทางการแห้งตัวเฉลี่ย | 102 |
| ภาพที่ 5.1 | สัมประสิทธิ์ของความหนาชั้นส่วนของการหดตัวก่อนและหลังปรับแก้ | 104 |