

บทคัดย่อ

รหัสโครงการ: MRG5180070

ชื่อโครงการ: การสังเคราะห์ วิเคราะห์ และศึกษาคุณสมบัติการเร่งปฏิกิริยาของสารประกอบเชิงซ้อนคอปเปอร์ที่มีอนุพันธ์ของ 1,2,3-triazole เป็นส่วนประกอบของลิแกนด์

ชื่อนักวิจัย: ปรียานุช แสงไตรรัตน์กุล เพิ่มพูน ไหมโสภา อัจฉริยา สวนสิน และ วิชัย ริวตระกูล

Email-address: psangtrirut@gmail.com, scpsf@mahidol.ac.th

ระยะเวลาโครงการ: 16 พฤษภาคม 2551 – 15 มิถุนายน 2553 (2 ปี)

คลิกลิแกนด์ประเภท *tris*(R-methyltriazolylmethyl)amines [R = C₆H₅ (1), SiMe₃ (2), 4-FC₆H₄ (3), 4-MeOC₆H₄ (4), Fc (5)] ได้ถูกสังเคราะห์และนำมาใช้เป็นตัวยัดคอปเปอร์ เพื่อศึกษาการเร่งปฏิกิริยา ATRP ของเมทิลเมทาคริเลต (methylmethacrylate; MMA) โมโนเมอร์ ผลการทดลองพบว่าที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ตัวเร่งปฏิกิริยา CuBr/1 และ CuBr/2 สามารถเร่งปฏิกิริยา ATRP ของ MMA ได้ดีทั้งในสารละลาย MMA และ 50% โดยปริมาตรของ โทลูอีน: MMA ในขณะที่สารประกอบ CuBr/5 สามารถเร่งปฏิกิริยา ATRP ได้ปานกลางในสภาวะเร่งปฏิกิริยาเดียวกัน การศึกษาทางจลนศาสตร์ แสดงให้เห็นว่าตัวเร่งปฏิกิริยา CuBr/1 และ CuBr/5 ให้พล็อตเส้นตรงสำหรับกราฟระหว่าง $\ln[M]_0/[M]_t$ กับ เวลา โดยมีความชันของกราฟ (k_{obs}) เท่ากับ 5.0×10^{-3} นาที⁻¹, 2.7×10^{-4} นาที⁻¹ ตามลำดับ ผลการทดลองยังแสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยา ATRP ของสารประกอบเชิงซ้อน CuBr/L จากมากไปน้อย คือ $2 > 1 > 5$ นอกจากนี้ยังพบว่าสภาวะการเร่งปฏิกิริยาในสารละลายมีตัวอย่างเช่น 2-butanone หรือการเติม 40% ของ CuBr₂ เมื่อเทียบกับ CuBr เพิ่มเข้าไปในระบบ ทำให้พอลิเมอร์ที่ได้มีค่า PDI (M_w/M_n) ที่ต่ำลง

คำหลัก: คลิ๊ก, ATRP, การเร่งปฏิกิริยา

Abstract

Project Code: MRG5180070

Project Title:

Investigator: Preeyanuch Sangtrirutnugul, Purmpoon Maisopa, Atchariya Sunsin, and Vichai Reutrakul

Email-address: psangtrirut@gmail.com, scpsf@mahidol.ac.th

Project Period: 16 May 2008 – 15 June 2010 (2 1)

A series of *tris*(*R*-methyltriazolylmethyl)amines [*R* = C₆H₅ (**1**), SiMe₃ (**2**), 4-FC₆H₄ (**3**), 4-MeOC₆H₄ (**4**), Fc (**5**)] were successfully prepared and employed as ligand supports for catalytic ATRP of MMA. At 90 °C, CuBr/**1** and CuBr/**2** exhibited good catalytic activities both in bulk and solution polymerizations while CuBr/**5** showed a moderate activity. Kinetic studies of CuBr/**1** and CuBr/**5** catalysts revealed a pseudo first-order linear plot of $\ln[M]_0/[M]_t$ versus time with $k_{\text{obs}} = 5.0 \times 10^{-3} \text{ min}^{-1}$, $2.7 \times 10^{-4} \text{ min}^{-1}$, respectively. Polymerizations of methylmethacrylate (MMA) showed that, under the same reaction conditions, the catalyst activities followed the trend: **2** > **1** > **5**. Additionally, polymerization conditions in polar solvent 2-butanone or with additional 40% CuBr₂ with respect to CuBr led to polymers with narrower polymer polydispersities.

Keywords: click, ATRP, catalysis