

บทที่ 5

สรุปผลการวิจัย

5.1 สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยนี้เริ่มต้นจากการเตรียมผลึกโพลีซินิก ลิเทียมฟลูออไรด์ที่เจือ ด้วย แมกนีเซียม 0.20 โมลเปอร์เซ็นต์ คอปเปอร์ 0.05 โมลเปอร์เซ็นต์ และ ซิลิกอน 0.90 โมลเปอร์เซ็นต์ โดยใช้เทคนิคการหลอมที่อุณหภูมิสูง เนื่องจากเป็นเทคนิคที่ง่าย ไม่ซับซ้อนซึ่งเงื่อนไข และตัวแปรต่าง ๆ ได้ศึกษาจากบทความวิจัยของสถาบัน Korea Atomic Energy Research: KAERI เพื่อศึกษาคูณสมบัติเบื้องต้นและใช้เปรียบเทียบกับคุณสมบัติต่าง ๆ กับผลึกเชิงเดี่ยวปลูกด้วยเทคนิคบริดจ์แมน

จากนั้นได้เตรียมผลึกเชิงเดี่ยวโดยควบคุมตัวแปร ในการเตรียมสารให้เหมือนกับการทำผลึกโพลีทุกประการ โดยใช้สารที่เจือ แมกนีเซียม คอปเปอร์ ที่ความเข้มข้นเดียวกับผลึกโพลี และทำการเปลี่ยนปริมาณความเข้มข้น ของสารเจือ ซิลิกอน ตั้งแต่ 0.00 ถึง 2.00 โมลเปอร์เซ็นต์ ทำการปลูกผลึกที่ความดันสุญญากาศ 10^{-4} mbar อัตราการดึงผลึก 2 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง เวลาที่ใช้ปลูก 48 ชั่วโมง พบว่าลูกผลึกมีการหลอมทั้งลูกและมีระนาบคืบ (Creep plane) เกิดขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งเมื่อทำการตัดผลึกสามารถตัดผลึกได้ตามระนาบที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ยังได้ ปลูกผลึกเชิงเดี่ยวของลิเทียมฟลูออไรด์ โดยใช้ แมกนีเซียม 0.20 โมลเปอร์เซ็นต์ คอปเปอร์ 0.05 โมลเปอร์เซ็นต์ ซิลิกอน 0.15 โมลเปอร์เซ็นต์ และทำการ เปลี่ยนแปลงปริมาณความเข้มข้นของโซเดียมตั้งแต่ 0 -0.5 โมลเปอร์เซ็นต์

ผลการศึกษาระนาบผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ พบว่าผลึกโพลี ของทีแอลดี ที่ได้จะแสดงระนาบของสารหลักลิเทียมฟลูออไรด์ครบทุกระนาบคือระนาบ(111) (200) (220) (311) (400) (420) และผลึกเชิงเดี่ยวที่ได้ จะแสดงระนาบของสารหลักลิเทียมฟลูออไรด์ ที่มีจำนวนระนาบลดลงเหลือเพียงระนาบ (200) และ(400) แสดงว่าการ ปลูกผลึกแบบบริดจ์แมนสามารถทำให้การจัดเรียงตัวของหน่วยเซลล์ (unit cell) ของลิเทียมฟลูออไรด์มีความเป็นระเบียบมากขึ้น ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นที่ทุกความเข้มข้นของปริมาณสารที่ใช้ทดลอง

จากการ ทดสอบคุณสมบัติความเป็นเทอร์โมลูมิเนสเซน ด์ในเรื่องความไวในการตอบสนองต่อรังสีนั้นพบว่าที่ปริมาณสารเจือซิลิกอนเท่ากับ 0.9 ถึง 1.5 โมลเปอร์เซ็นต์ ให้ค่าความไวในการตอบสนองต่อรังสีเอกซ์มากที่สุด โดยมากกว่าผลึกโพลีประมาณ 1.3 เท่า และมากกว่าทีแอลดีที่ผลิตในเชิงพานิชจากต่างประเทศ (TLD 100) ประมาณ 2 เท่า นอกจากนี้ยังพบว่าที่ปริมาณความเข้มข้นซิลิกอน 0.7 โมลเปอร์เซ็นต์ ให้ค่าความไวในการตอบสนองต่อรังสีแกมมาสูงที่สุด โดย

มากกว่าผลึกโพลีประมาณ 1.4 เท่า และมากกว่าที่แอลดีที่ผลิตในเชิงพาณิชย์จากต่างประเทศ (TLD 100) ประมาณ 1.6 เท่า ในการใช้สารเจือ 4 ตัวคือเพิ่มโซเดียมเข้าไปทำให้ทราบว่าสารเจือโซเดียม ทำให้ความไวในการตอบสนองต่อรังสีลดลง แต่หาเติมปริมาณน้อยมากคือประมาณ 0.05 โมลเปอร์เซ็นต์ ความไวในการตอบสนองต่อรังสีจะมากขึ้นแต่ก็ยังน้อยกว่าการใช้สารเจือเพียง 3 ตัวคือ แมกนีเซียม คอปเปอร์ และซิลิกอน เท่านั้น

การศึกษาความลึกของหลุมกับดักด้วยการพิจารณาจากโกลว์เคิร์ฟนั้น พบว่าผลึกโพลีมีตำแหน่งอุณหภูมิของฟิคหลักอยู่ที่ อุณหภูมิประมาณ 300 องศาเซลเซียส ซึ่งมากกว่าผลึกเชิงเดี่ยวที่พบว่ามี ฟิคหลักอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ 265 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นข้อเด่นที่ดีของผลึกเชิงเดี่ยว ทั้งนี้ที่แอลดีที่มีตำแหน่งอุณหภูมิของฟิคหลักสูงตั้งแต่ 300 องศาเซลเซียสเป็นต้น ไปนั้นขณะกระตุ้นอะตอมด้วยความร้อน เพื่อให้ไอเล็กตรอนลงจากกับดักอิเล็กตรอนระหว่างอ่านที่แอลดีนั้น จะต้องตั้งเครื่องอ่านให้มีอุณหภูมิสูงซึ่งจะทำให้สัญญาณแสงอินฟราเรด (IR) เข้ามาปนกับสัญญาณแสงที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ ทำให้ค่าที่อ่านได้ไม่ถูกต้อง สาเหตุนี้อาจแก้ไขได้ด้วยการใช้ฟิลเตอร์กรองแสง IR มิให้ผ่านเข้าไป PM Tube แต่การทำที่แอลดี แล้วได้ตำแหน่งอุณหภูมิของฟิคหลักอยู่ในช่วง 220-270 องศาเซลเซียส ถือว่าเป็นที่แอลดีที่ดีมาก ด้วยเหตุผลที่ว่าขณะใช้กับงานประจำ ซึ่งต้องอ่านที่แอลดีเป็นจำนวนมาก การตั้งอุณหภูมิของเครื่องอ่านสูงก็จะทำให้เสียเวลามาก ที่แอลดีที่มีอุณหภูมิของฟิคหลักต่ำเกินไป เช่นที่ประมาณประมาณ 20-100 องศาเซลเซียส จะมีความเสี่ยงที่อิเล็กตรอนที่ถูกกับดักอยู่ในหลุมกับดักจะหลุดออกมาเองขณะทิ้งไว้ในสิ่งแวดล้อมเนื่องอะตอมถูกกระตุ้นได้ง่าย ซึ่ง สัญญาณแสงดังกล่าวจะหายไปเรียกว่าเกิดการจางหายไปของสัญญาณแสง (fading)

ค่าพารามิเตอร์กับดักพลังงานจลน์ของผลึกที่แอลดีที่เตรียม ได้ โดยใช้ เทคนิคการเปลี่ยนแปลงอัตราการให้ความร้อน (Heating Rate Method) และใช้โปรแกรม Computer Glow Curve Deconvolution (CGCD) พบว่าผลึกโพลีมีค่า E เท่ากับ 0.7449 eV และค่า s เท่ากับ $1.481 \times 10^6 \text{ sec}^{-1}$ ผลึกเชิงเดี่ยวที่ปริมาณความเข้มข้นสารเจือซิลิกอน แตกต่างกันทั้งชนิดและปริมาณจะให้ค่าพารามิเตอร์กับดักพลังงานจลน์มากกว่าผลึกโพลี และ 100 ผลการทดลองนี้สอดคล้องกับค่าความไวในการตอบสนองต่อรังสี

ที่ทุก ๆ ปริมาณสารเจือที่แตกต่างกันพบว่าปริมาณแสงที่ปล่อยออกมาจากผลึกเชิงเดี่ยว มีความสัมพันธ์กับปริมาณรังสีที่ผลึกได้รับในลักษณะกราฟเส้นตรงที่ดีมากโดยดูจากค่า correlation coefficient $gmjkdyl$ 0.9 ซึ่งเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการนำไปใช้ทำค่า มาตราฐานเพื่อแปลงสัญญาณแสงที่ได้จาก Unknown TLD ให้เป็นปริมาณรังสีในขั้นตอนการวิเคราะห์ค่าปริมาณรังสีด้วยที่แอลดีในงานวัดรังสีประจำตัวบุคคล

ผลึกเชิงเดี่ยวของลิเทียมฟลูออไรด์ที่ใช้สารเจือ 3 ชนิด คือ แมกนีเซียม คอปเปอร์ และ ซิลิกอน ที่ความเข้มข้นซิลิกอนที่ให้ ความไวในการตอบสนองต่อรังสีสูงนั้น เมื่อนำไปฉายรังสีที่ ปริมาณรังสีเท่ากันแต่พลังงานของรังสีแตกต่างกัน พบว่าปริมาณแสงที่ปล่อยออกมาจากรังสีที่มี พลังงานน้อยกว่า จะให้แสงมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับตำรา ผลงานวิจัยอื่นๆ รวมทั้งค่าที่ระบุอยู่ใน รายละเอียดคุณสมบัติของทีแอลดีที่จำหน่ายในเชิงพาณิชย์จากต่างประเทศ ซึ่งจะให้ความหมายนี้ใน เทอม Energy Response

จากการทดสอบปริมาณแสงที่ยังคงตกค้างอยู่ในหลุมกับดักหลังจากอ่านทีแอลดีแล้ว 1 ครั้ง พบว่าปริมาณแสงตกค้างของผลึกเชิงเดี่ยวจะมีค่าน้อยกว่าผลึกโพลี มาก การที่ผลึกเชิงเดี่ยวมี แสงตกค้างน้อยมากอาจเนื่องมาจากลิเทียมฟลูออไรด์ที่มี unit cell เรียงตัวอย่างเป็นระเบียบจะมี ลักษณะใส แสงที่ปล่อยออกมาจากผลึกทีแอลดีซึ่งมีความยาวคลื่นในช่วง visible light จึงสามารถ ทะลุผ่านออกมาได้ดีกว่าผลึกโพลี ซึ่งทำให้ทีแอลดีผลึกเชิงเดี่ยวมีประสิทธิภาพดีกว่าทีแอล ดีที่เป็น ผลึกโพลี

ไม่พบการจางหายไปของสัญญาณแสงเมื่อปล่อยผลึกเชิงเดี่ยวของทีแอลดีที่ได้รับการ ฉายรังสีไว้เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ดีของทีแอลดี

การนำทีแอลดีไปทดลองใช้งานซ้ำ 5 ครั้งในขั้นตอนการใช้งานแต่ละครั้ง ผลึกจะถูกอบ ให้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงประมาณ 400 องศาเซลเซียส พบว่าในภาพรวมไม่พบ คุณสมบัติใดที่ เปลี่ยนแปลงไป สรุปได้ว่าการปลูกด้วยเทคนิคบริดจ์แมนนี้ สามารถสร้างกับดักอิเล็กตรอนที่มีความ ลึกของหลุมกับดักคงที่ และถาวร

จากผลการศึกษาและทดสอบคุณสมบัติความเป็นเทอร์โมลูมิเนสเซนซ์ตามค่ามาตรฐาน ที่ได้กำหนดไว้ในIEC (International Electrotechnical Commission) 1066 International Standard “Thermoluminescence dosimetry systems for personal and environmental monitoring”. สามารถ สรุปในภาพรวมได้ว่าทีแอลดีที่ได้พัฒนาขึ้นนี้สามารถนำไปใช้เป็นทีแอลดีวัดรังสีชนิดแบบพกพา ชนิดลิเทียมฟลูออไรด์:แมกนีเซียม คอปเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน ได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้วัด รังสีในทางการแพทย์ ในงานวินิจฉัย รักษาโรค และงานวัดรังสีในสิ่งแวดล้อม อีกด้วย