

เด่นไปปานครนารายณ์ถูกนำมาใช้เป็นวัสดุเสริมแรงในอีพอกซี่เรซิน ในการศึกษาขั้นต้นตัวแปรที่ใช้ศึกษา คือ ปริมาณเด่นไขที่ใช้ในชิ้นงานคอมโพสิต และการทำอัลคาไลน์เซชัน พบว่า ชิ้นงานอีพอกซี่เรซินคอมโพสิตมีค่าอุณหภูมิการบิดเบี้ยวของชิ้นงาน ค่ามอดุลัสของยังก์ และค่ามอดุลัสแรงดึงดูดสูงกว่าชิ้นงานอีพอกซี่เรซิน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มปริมาณเด่นไปปานครนารายณ์ในชิ้นงานคอมโพสิต โดยชิ้นงานคอมโพสิตที่ใช้เด่นไปปานครนารายณ์ที่ผ่านการทำอัลคาไลน์เซชัน 15 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก มีค่ามอดุลัสของยังก์ ค่าความทนต่อแรงดึง และค่ามอดุลัสแรงดึงดูดสูงสุด อย่างไรก็ตาม ชิ้นงานอีพอกซี่เรซินคอมโพสิตมีค่าความทนต่อแรงดึง ค่าความยืดหยุ่น ณ จุดแตกหัก ค่าความทนต่อแรงกระแทก ค่าความแข็งแรงดึงดัด ต่ำกว่าชิ้นงานอีพอกซี่เรซิน และมีแนวโน้มลดลงตามการเพิ่มปริมาณเด่นไปปานครนารายณ์ในชิ้นงานคอมโพสิต

ในการศึกษาในขั้นตัดไป คือ การศึกษาผลของสารประสานไฮเดนต์สมบัติทางภาพของ อีพอกซี่เรซินคอมโพสิต ได้เตรียมอีพอกซี่เรซินคอมโพสิตโดยใช้เด่นไปปานครนารายณ์ปริมาณคงที่ ที่ 15 % โดยน้ำหนัก ในการปรับปรุงสภาพพื้นผิวของเด่นไปปานครนารายณ์ใช้สารประสานไฮเดน 2 ชนิด คือ γ -glycidoxypolytrimethoxysilane (GPMS) และ γ -aminopropyltriethoxy (APES) ที่เวลา แตกต่างกัน คือ 3 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง จากผลการศึกษา พบว่า การปรับปรุงพื้นผิวน้ำของเด่นไปปานครนารายณ์ด้วยสารประสานไฮเดนช่วยให้เด่นไปปานครนารายณ์และอีพอกซี่เรซินเกิดการยึดเกาะกันได้ดีขึ้น ชิ้นงานคอมโพสิตที่ใช้เด่นไปที่ผ่านการปรับสภาพพื้นผิวโดยการแช่ในสารประสาน GPMS เป็นเวลา 24 ชั่วโมงจะมีค่าอุณหภูมิการบิดเบี้ยว ค่าความแข็งแรงดึงดัด และค่ามอดุลัสของยังก์ สูงที่สุด

Sisal fiber was used as reinforcing filler for epoxy resin. Effects of filler content and alkalization on properties of epoxy resin composites were investigated. It was found that epoxy resin composites, with increasing fiber content in the composites, had higher heat distortion temperature, Young's modulus and flexural modulus than the neat epoxy resin. In addition, the epoxy resin composite containing 15 % (w/w) of alkali-treated sisal fiber had the highest Young's modulus, tensile strength and flexural modulus. However, tensile strength, elongation at break, impact strength and flexural modulus of the epoxy resin composites were lower than those of the neat epoxy resin and those properties tended to decrease with increasing the sisal fiber content in the composites.

Effect of silane coupling agents on properties of epoxy resin composites was investigated. Sisal fiber content in epoxy resin composite was fixed at 15 % (w/w). Silane coupling agents used were γ -glycidoxypolytrimethoxysilane (GPMS) and γ -aminopropyltriethoxy (APES). The results indicated that treating HA surface with a silane coupling agent improved adhesion between the fiber and epoxy resin. In addition, the epoxy resin composite containing 24 hr-GPMS-treated sisal fiber had the highest heat distortion temperature, Young's modulus and flexural strength.