

## บทคัดย่อ

**227106**

เดือนไข่ป้านครนารายณ์กูกันนำมาใช้เป็นวัสดุเสริมแรงในอีพอกซีเรซิน ในการศึกษาขั้นต้นตัวแปรที่ใช้ศึกษา คือ ปริมาณเดือนไข่ที่ใช้ในชิ้นงานคอมโพสิต และการทำอัลคาไลน์เซชัน พนวจชิ้นงานอีพอกซีเรซินคอมโพสิตมีค่าอุณหภูมิการบิดเบี้ยวของชิ้นงาน ค่ามอคุลัสของยังก์ และค่ามอคุลัสแรงดึงดูดสูงกว่าชิ้นงานอีพอกซีเรซิน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการเพิ่มปริมาณเดือนไข่ป้านครนารายณ์ในชิ้นงานคอมโพสิต โดยชิ้นงานคอมโพสิตที่ใช้เดือนไข่ป้านครนารายณ์ที่ผ่านการทำอัลคาไลน์เซชัน 15 เบอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก มีค่ามอคุลัสของยังก์ ค่าความทนต่อแรงดึง และค่ามอคุลัสแรงดึงดูดสูง อย่างไรก็ตาม ชิ้นงานอีพอกซีเรซินคอมโพสิตมีค่าความทนต่อแรงดึง ค่าความยืดหยุ่น ณ จุดแตกหัก ค่าความทนต่อแรงกระแทก ค่าความแข็งแรงดัด ต่ำกว่าชิ้นงานอีพอกซีเรซิน และมีแนวโน้มลดลงตามการเพิ่มปริมาณเดือนไข่ป้านครนารายณ์ในชิ้นงานคอมโพสิต

ในการศึกษาในขั้นต่อไป คือ การศึกษาผลของสารประสานไฮเลนต่อสมบัติทางกายภาพของ อีพอกซีเรซินคอมโพสิต ได้เตรียมอีพอกซีเรซินคอมโพสิตโดยใช้เดือนไข่ป้านครนารายณ์ปริมาณคงที่ ที่ 15 % โดยน้ำหนัก ในการปรับปรุงสภาพพื้นผิวของเดือนไข่ป้านครนารายณ์ใช้สารประสานไฮเลน 2 ชนิด คือ  $\gamma$ -glycidoxypropyltrimethoxysilane (GPMS) และ  $\gamma$ -aminopropyltriethoxy (APES) ที่เวลาแตกต่างกัน คือ 3 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง จากผลการศึกษา พนวจ การปรับปรุงพื้นผิวน้ำของเดือนไข่ป้านครนารายณ์ด้วยสารประสานไฮเลนช่วยให้เดือนไข่ป้านครนารายณ์และอีพอกซีเรซินเกิดการยึดเกาะกัน ได้ดีขึ้น ชิ้นงานคอมโพสิตที่ใช้เดือนไข่ที่ผ่านการปรับสภาพพื้นผิวโดยการแช่ในสารประสาน GPMS เป็นเวลา 24 ชั่วโมงจะมีค่าอุณหภูมิการบิดเบี้ยว ค่าความแข็งแรงดัด และค่ามอคุลัสของยังก์ สูงที่สุด

## Abstract

**227106**

Sisal fiber was used as reinforcing filler for epoxy resin. Effects of filler content and alkalization on properties of epoxy resin composites were investigated. It was found that epoxy resin composites, with increasing fiber content in the composites, had higher heat distortion temperature, Young's modulus and flexural modulus than the neat epoxy resin. In addition, the epoxy resin composite containing 15 % (w/w) of alkali-treated sisal fiber had the highest Young's modulus, tensile strength and flexural modulus. However, tensile strength, elongation at break, impact strength and flexural modulus of the epoxy resin composites were lower than those of the neat epoxy resin and those properties tended to decrease with increasing the sisal fiber content in the composites.

Effect of silane coupling agents on properties of epoxy resin composites was investigated. Sisal fiber content in epoxy resin composite was fixed at 15 % (w/w). Silane coupling agents used were  $\gamma$ -glycidoxypolytrimethoxysilane (GPMS) and  $\gamma$ -aminopropyltriethoxy (APES). The results indicated that treating HA surface with a silane coupling agent improved adhesion between the fiber and epoxy resin. In addition, the epoxy resin composite containing 24 hr-GPMS-treated sisal fiber had the highest heat distortion temperature, Young's modulus and flexural strength.