

## เอกสารอ้างอิง

1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะมูลฝอย [Online], Available: [http://www.pcd.go.th/info\\_serv/waste\\_rubbish.htm](http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_rubbish.htm) , [2010, July 5].
2. จตุพร วุฒิกนกกาญจน์, ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, ณรงค์ชัย โอเจริญ, เจษฎา วงษ์อ่อน, สิริอร อิศรางกูล ณ อยุธยา, อภิสิทธิ์ โหมิตชัยยงค์, 2009, การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้จากพอลิแลคติกแอซิด, รายงานฉบับสมบูรณ์ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท., หน้า 1-51.
3. ความสำคัญของพลาสติกชีวภาพ [Online], Available: <http://www.positioningmag.com/prnews/prnews.aspx?id=67160> [2010, July 5].
4. Zhang, J.F., Sun, X., 2004, “Mechanical Properties of Poly(lactic acid)/Starch Composites Compatibilized by Maleic Anhydride”, **Biomacromolecules**, Vol. 5, pp. 1446-1451.
5. Jang, W.Y., Shin, B.Y., Lee, T.J., Narayan, R., 2007, “Thermal Properties and Morphology of Biodegradable PLA/Starch Compatibilized Blends”, **Journal of Industrial and Engineering Chemistry**, Vol. 13, Issue3, pp. 457-464.
6. Shin. B.Y., Jang, S.H., Kim, B.S., 2011, “Thermal, Morphological, and Mechanical Properties of Biobased and Biodegradable Blends of Poly(lactic acid) and Chemically Modified ThermoplasticStarch” **Polymer Engineering and Science**, Vol. 51, pp. 826-834.
7. Huneault, M. A., Li, H., 2006, “Morphology and properties of compatibilized polylactide/thermoplastic starch blends”, **Polymer**, Vol. 48, pp. 270-280.
8. Ren, J., Fu, H., Ren, T., Yuan, W., 2009, “Preparation characterization and properties of binary and ternary blends with thermoplastic starch, poly(lactic acid) and poly(butylenes adipate-co-terephthalate) ”, **Carbohydrate Polymers**, Vol. 77, pp. 576-582.

9. Chen, L., Qiu, X., Xie, Z., Hong, Z., Sun, J., Chen, X., Jing, X., 2006, "Poly (l-lactide)/starch blends compatibilized with poly(l-lactide)-g-starch copolymer", **Carbohydrate Polymers**, Vol.65, pp 75-80.
10. Liao, H.D., Wu, C.S., 2009, "Preparation and characterization of ternary blends composed of polylactide, poly( $\epsilon$ -caprolactone) and starch", **Materials Science and Engineering A**, Vol. 515, pp. 207-214.
11. Guan, J., Eskridge, K., Hanna, M.A., 2005, "Acetylated starch-poly(lactic acid) loose-fill packaging materials", **Industrial Crops and Products**, Vol. 22, pp. 109-123.
12. Miladinov, V.D., Hanna, M.A., 2000, "Starch esterification by reactive extrusion", **Industrial Crops and Products**, Vol. 11, pp. 51-57.
13. Jiang, W., Qiao, X., Sun, k., 2006, "Mechanical and thermal properties of thermoplastic acetylated starch/poly(ethylene-co-vinyl alcohol) blends", **Carbohydrate Polymers**, Vol. 65, pp.139-143.
14. Thakore, I.M., Desai, S., Sarawade, B.D., Devi, S., 2001, "Studies on biodegradability, morphology and thermomechanical properties of LDPE/modified starch blends", **European Polymer Journal**, Vol. 37, pp. 151-160.
15. Raquez, J.M., Nabar, Y., Srinivasan, M., Shin, B.Y., Narayan, R., Dubois, P., 2008, "Maleated thermoplastic starch by reactive extrusion", **Carbohydrate Polymers**, Vol. 74, pp. 159-169.
16. Raquez, J.M., Nabar, Y., Narayan, R., Dubois, P., 2008, "In Situ Compatibilization of Maleated Thermoplastic Starch/Polyester Melt-Blends by Reactive Extrusion", **Polymer Engineering and Science**, Vol. 48, pp. 1747-1754.

17. พลาสติกย่อยสลายได้เพื่อสิ่งแวดล้อม [Online], Available: [http://www.tbia.or.th/en/post.php?post\\_id=15](http://www.tbia.or.th/en/post.php?post_id=15) [2011, August 20].
18. พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ [Online], Available: <http://siweb.dss.go.th/repack/fulltext/IR12.pdf> [2011, July 5].
19. Smith, R., 2005, **Biodegradable polymers for Industrial applications**, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, pp. 251-281.
20. Gruber, P. and O' Brien, M., 2004, **Biopolymers**, 5<sup>th</sup> ed., Alexander Steinbuechel., Wiley InterScience, pp. 235-239.
21. ทิศทางแนวโน้มในอนาคตของพลาสติกชีวภาพไทย [Online], Available: [http://www.ttc.most.go.th/stvolunteer/scitalk/bioplastic\\_direction.pdf](http://www.ttc.most.go.th/stvolunteer/scitalk/bioplastic_direction.pdf) [2010, July 28].
22. Andrady, A., 2003, **Plastics & the Environment**, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey, pp. 367-369.
23. **Polylactic Acid** [Online], Available: <http://www.matbase.com/material/polymers/polymers/agrobased/polylactic-acid-pla/properties> [2010, August 9].
24. Kolstad, J. J., 1996. "Crystallization Kinetics of Poly(L-lactide-co-meso-lactide)", **Journal of Applied Polymer Science**, Vol. 62, pp. 1079-1091.
25. กล้าณรงค์ ศรีรอด และเกื้อกุล ปิยะจอมขวัญ, 2000, **เทคโนโลยีแป้ง**, พิมพ์ครั้งที่ 2, สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, หน้า 38 – 59.
26. **เคมีและสมบัติของแป้ง** [Online], Available: <http://eu.lib.kmutt.ac.th/elearning/Courseware/BCT611/chapter2.html> [2010, July 6].

27. พัศตร์ประไพ ประจำเมือง และวิชัย ลีลาวัชรมาศ, 2003, “เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยแป้ง”, วารสารศูนย์บริการวิชาการ, พิมพ์ครั้งที่ 4, หน้า 29.
28. Belgacem, M. N., Gandini, A., 2008, **Monomers, Polymer and Composites from Renewable Resources**, Elsevier Ltd, pp.328 – 337.
29. Bertolini, A.C., 2010, **Starches Characterization, Properties, and Applications**, Taylor & Francis Group, Newyork, pp. 145 – 204.
30. Dedecker, K., Groeninckx, G. 1998, “ Reactive compatibilized polymer blends : interfacial chemical reactions during melt-extrusion”, **Pure and Applied Chemistry**, Vol.70, pp. 1289-1923.
31. Paul, D.R., Bucknall, C.B., 2000, **Polymer Blends : Formulation**, John Wiley & Sons, Inc., U.S.A., pp. 417–459.
32. ธนาวดี ลีจากภักย์, 2006, **พลาสติกย่อยสลายได้เพื่อสิ่งแวดล้อม**, พิมพ์ครั้งที่ 1, บริษัทไทย-เอฟเฟลทส์สตูดิโอ จำกัด, หน้า 9-15.
33. **Transformations of phenolic antioxidants during the inhibited oxidation of polymers** [Online], Available: <http://www.iupac.org/publications/pac/pdf/1973/pdf/3601x0207.pdf> [2011, October 10].
34. **Utilization of compatibilization and restabilization methods in the recycling of commingled municipal plastic waste** [Online], Available: [http://is.muni.cz/th/22738/prif\\_d/Sharbel-DisFin22-07\\_1\\_.pdf](http://is.muni.cz/th/22738/prif_d/Sharbel-DisFin22-07_1_.pdf) [2011, October 11].
35. **In vitro hydrolytic degradation of PCL film** [Online], Available: [http://scholarbank.nus.edu.sg/bitstream/handle/10635/16463/Chapter\\_5\\_In\\_Vitro\\_Deg\\_final\\_A.pdf?sequence=6](http://scholarbank.nus.edu.sg/bitstream/handle/10635/16463/Chapter_5_In_Vitro_Deg_final_A.pdf?sequence=6) [2011, October 13].

36. **Addition polymerization** [Online], Available: <http://www.materialsworldmodules.org/resources/polimarization/3-addition.html> [2011, October 12].
37. **Peroxide crosslinking reactions of polymers** [Online], Available: <http://www.iupac.org/publications/pac/pdf/1972/pdf/3001x0173.pdf> [2011, October 14].
38. **Organic peroxides** [Online], Available: <http://www.micchem.com/products/OrganicOrganicPeroxide.htm> [2010, August 12].
39. **Organic peroxides – crosslinking** [Online], Available: <http://www.arkema-inc.com/index.cfm?pag=409> [2010, August 12].
40. **Luperox<sup>®</sup> Organic peroxides** [Online], Available: [http://www.arkema.com/pdf/FR/products/peroxyde\\_organ/LUPEROX\\_cross%20linking.pdf](http://www.arkema.com/pdf/FR/products/peroxyde_organ/LUPEROX_cross%20linking.pdf) [2010, August 15].
41. **Organic peroxides - hazards** [Online], Available: [http://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/organic/organic\\_peroxide.html#\\_1\\_2](http://www.ccohs.ca/oshanswers/chemicals/organic/organic_peroxide.html#_1_2) [2011, October 14].
42. **พลาสติกไซเซอร์** [Online], Available: [http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc\\_toxic/a\\_tx\\_2\\_001c.asp?info\\_id=146](http://webdb.dmsc.moph.go.th/ifc_toxic/a_tx_2_001c.asp?info_id=146) [2011, October 15].
43. อรุษา สรวารี, 2546, **สารเติมแต่งพอลิเมอร์, พิมพ์ครั้งที่ 1, โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 107-150.**
44. **Classification of plasticizers** [Online], Available: <http://formulation.vinensia.com/2011/08/classification-of-plasticizers.html> [2011, October 17]
45. **Modification and blending of synthetic and natural macromolecules** [Online], Available: [http://books.google.co.th/books?id=o4VdwAqWgUQC&pg=PA172&lpg=PA172&dq=PCL-b-PS+compatibilizer&source=bl&ots=P363JRKnJs&sig=UV7a2aN6YVpHgVPadPIMkrp0eGE&hl=th&ei=OOKbTuGBKoTQrQf54YCjBA&sa=X&oi=book\\_result&](http://books.google.co.th/books?id=o4VdwAqWgUQC&pg=PA172&lpg=PA172&dq=PCL-b-PS+compatibilizer&source=bl&ots=P363JRKnJs&sig=UV7a2aN6YVpHgVPadPIMkrp0eGE&hl=th&ei=OOKbTuGBKoTQrQf54YCjBA&sa=X&oi=book_result&)

ct=result&resnum=1&ved=0CCQQ6AEwAA#v=onepage&q=PCL-b-PS%20compatibilize  
rmpatibilizer&f=false [2011, October 2].

46. Jo, W.O., Lee, C.D., 1996, “ Reactive Preparation of functionalized polystyrene by reactive extrusion and its blend with polyamide 6”, **Polymer**, Vol. 37, pp. 1709-1714.
47. **Typical film properties of Ecoflex<sup>®</sup>, Ecovio<sup>®</sup> and LDPE** [Online], Available: [http://www.packaging.basf.com/p02/Packaging/en/function:pi:/wa/plasticsEU~en\\_GB/function/conversions/publish/common/upload/biodegradable\\_plastics/Ecoflex\\_Brochure.pdf](http://www.packaging.basf.com/p02/Packaging/en/function:pi:/wa/plasticsEU~en_GB/function/conversions/publish/common/upload/biodegradable_plastics/Ecoflex_Brochure.pdf) [2010, August 22].
48. **ราคาเม็ดพลาสติกรายเดือน** [Online], Available: <http://www.tpia.org/stat/graphindex.asp?chk=1> [2010, August 23].
49. **Biodegradable polymer** [Online], Available: [http://books.google.co.th/books?id=Jtt2MFkYiPOC&pg=PA1964&lpg=PA1964&lpg=PA1964&dq=price+ecoflex+polymer&source=bl&ots=NBSTVaOs93&sig=kqTG7eCPOL2zQr38vPK0gIfh\\_jA&hl=th&ei=VnNyTL\\_WM5SrcZvQ0K4N&sa=X&oi=book\\_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDQQ6AEwBA#v=onepage&q=price%20ecoflex%20polymer&f=false](http://books.google.co.th/books?id=Jtt2MFkYiPOC&pg=PA1964&lpg=PA1964&lpg=PA1964&dq=price+ecoflex+polymer&source=bl&ots=NBSTVaOs93&sig=kqTG7eCPOL2zQr38vPK0gIfh_jA&hl=th&ei=VnNyTL_WM5SrcZvQ0K4N&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDQQ6AEwBA#v=onepage&q=price%20ecoflex%20polymer&f=false) [2010, August 23].
50. **Innovation in bio-materials for industry** [Online], Available: <http://www.welshcomposites.co.uk/downloads/biopolymer%20presentation.pdf> [2010, August 23].
51. Averous, L., Moro, L., Dole, P., Fringant, C., 2000, “ Properties of thermoplastic blends : starch – polycaprolactone ”, **Polymer**, Vol.41, pp. 4164.
52. George, P.S, 2003, **Polymer Characterization Techniques and Their Application to Blends**, American Chemical Society., U.S.A., pp. 165-173.

**ภาคผนวก ก.**

**การทำ Curve Fitting และการคำนวณความสัมพันธ์ในเชิงสัดส่วน  
พื้นที่ใต้พีคของสเปกตรัม FTIR ของ TPS และ MTPS**

การทำ curve fitting เป็นการลากเส้นฐาน (based line) เชื่อมต่อกันในตำแหน่งของพีคที่ต้องการทราบค่าพื้นที่ใต้พีคดังกล่าว โดยเมื่อลากเส้นประที่ตัดกับเส้นฐานลงมาตัดแกน X จะได้ค่าของช่วงเลขคลื่น (แทนตัวแปรเป็น W) และเมื่อลากเส้นประที่ตัดกับเส้นฐานไปตัดกับแกน Y จะได้ค่าของช่วงการส่องผ่านของแสง (แทนตัวแปรเป็น I) จากนั้นทำการคำนวณหาพื้นที่ใต้พีคด้วยสมการ  $Area = w/2 \times I$  [52]

### 1. การคำนวณความสัมพันธ์ในเชิงสัดส่วนของพื้นที่ใต้พีค TPS

- คำนวณในตำแหน่งของพีค O-H stretch ( $3200-3400\text{ cm}^{-1}$ )

w	≈	3660 – 3000	≈	660
w/2	≈	660/2	≈	330
I	≈	0.94 – 0.69	≈	0.25
พื้นที่	≈	$330 \times 0.25$	≈	82.5


- คำนวณในตำแหน่งของพีค Alkyl C-H stretch ( $2800-2980\text{ cm}^{-1}$ )

w	≈	3000 – 2800	≈	200
w/2	≈	200/2	≈	100
I	≈	0.91 – 0.80	≈	0.11
พื้นที่	≈	$100 \times 0.11$	≈	11

- คำนวณหาความสัมพันธ์ในเชิงสัดส่วนของค่าพื้นที่ใต้พีคที่มีการเปลี่ยนแปลง (O-H Stretch) กับพื้นที่ใต้พีคที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (Alkyl C-H Stretch)

$$\frac{\text{พื้นที่ใต้พีค OH-Stretch}}{\text{พื้นที่ใต้พีค Alkyl CH-Stretch}} \approx \frac{82.5}{11} \approx 7.5$$





รูปที่ ก.1 สเปกตรัม FTIR ของ TPS บริเวณตำแหน่ง O-H Stretch และ Alkyl C-H Stretch

## 2. การคำนวณความสัมพันธ์ในเชิงสัดส่วนของพื้นที่ใต้พีค MTPS-2.5

- คำนวณในตำแหน่งของพีค O-H stretch ( $3200-3400\text{ cm}^{-1}$ )


w	≈	3810 – 3010	≈	800
w/2	≈	800/2	≈	400
I	≈	0.94 – 0.54	≈	0.40
พื้นที่	≈	$400 \times 0.40$	≈	160

- คำนวณในตำแหน่งของพีค Alkyl C-H stretch ( $2800-2980\text{ cm}^{-1}$ )

w	≈	3010 – 2780	≈	230
w/2	≈	230/2	≈	115
I	≈	0.90 – 0.80	≈	0.10
พื้นที่	≈	$115 \times 0.10$	≈	11.5

- คำนวณหาความสัมพันธ์ในเชิงสัดส่วนของค่าพื้นที่ใต้พีคที่มีการเปลี่ยนแปลง (O-H Stretch) กับพื้นที่ใต้พีคที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (Alkyl C-H Stretch)

$$\frac{\text{พื้นที่ใต้พีค OH-Stretch}}{\text{พื้นที่ใต้พีค Alkyl CH-Stretch}} \approx \frac{160}{11.5} \approx 13.9$$



รูปที่ ก.2 สเปกตรัม FTIR ของ MTPS-2.5 บริเวณตำแหน่ง O-H Stretch และ Alkyl C-H Stretch

### 3. การคำนวณความสัมพันธ์ในเชิงสัดส่วนของพื้นที่ใต้พีค MTPS-10.0

- คำนวณในตำแหน่งของพีค O-H stretch (3200-3400 cm<sup>-1</sup>)

$$w \approx 3830 - 3000 \approx 830$$

$$w/2 \approx 830/2 \approx 415$$

$$I \approx 0.95 - 0.55 \approx 0.40$$


$$\text{พื้นที่} \approx 415 \times 0.40 \approx 166$$

- จำนวนในตำแหน่งของพีค Alkyl C-H stretch ( $2800-2980\text{ cm}^{-1}$ )

w	≈	3000 – 2780	≈	220
w/2	≈	220/2	≈	110
I	≈	0.88 – 0.78	≈	0.10
พื้นที่	≈	$110 \times 0.10$	≈	11

- จำนวนหาความสัมพันธ์ในเชิงสัดส่วนของค่าพื้นที่ใต้พีคที่มีการเปลี่ยนแปลง (O-H Stretch) กับพื้นที่ใต้พีคที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง (Alkyl C-H Stretch)


$$\frac{\text{พื้นที่ใต้พีค OH-Stretch}}{\text{พื้นที่ใต้พีค Alkyl CH-Stretch}} \approx \frac{166}{11} \approx 15.09$$




รูปที่ ก.3 สเปกตรัม FTIR ของ MTPS-10.0 บริเวณตำแหน่ง O-H Stretch และ Alkyl C-H Stretch

**ภาคผนวก ข.**

**DMTA, DSC เทอร์โมแกรมและภาพถ่ายการละลายของ TPS และ MTPS**



รูปที่ ข.1 DMTA เทอร์โมแกรมของ TPS และ MTPS ที่ผ่านการดัดแปลงด้วยมาเลอิกแอนไฮไดรด์ ปริมาณ 1.0 pph (MTPS-1.0) และ 2.5 pph (MTPS-2.5)




รูปที่ ข.2 DSC เทอร์โมแกรมของ TPS และ MTPS ที่ดัดแปลงด้วยมาเลอิกแอนไฮไดรด์ปริมาณ 2.5 pph (MTPS-2.5) และ 10.0 pph (MTPS-10.0)




**ภาคผนวก ค.**


**กราฟความเค้นแรงดึงกับความเครียดดึงของพอลิเมอร์ผสม PLA/MTPS**




รูปที่ ค.1 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นแรงดึงกับความเครียดคืบดึงของพอลิเมอร์ผสม PLA/MTPS-2.5 ที่อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียส เวลา 12 นาที สัดส่วนการผสม MTPS ร้อยละ 20 - 40 โดยน้ำหนัก



รูปที่ ค.2 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นแรงดึงกับความเครียดคืบดึงของพอลิเมอร์ผสม PLA/MTPS-2.5 (สัดส่วนการผสม 70/30) ที่เวลา 12 นาที โดยศึกษาผลของอุณหภูมิ ในการผสมที่ 170 และ 190 องศาเซลเซียส



รูปที่ 3 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นแรงดึงกับความเครียดยืดดึงของพอลิเมอร์ผสม PLA/MTPS-2.5 (สัดส่วนการผสม 70/30) ที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียส โดยศึกษาผลของเวลาในการผสมที่ 7 และ 12 นาที



รูปที่ 4 ความเค้นแรงดึงกับความเครียดยืดดึงของพอลิเมอร์ผสม PLA/MTPS-2.5, PLA/MTPS-1.0 และ PLA/TPS (สัดส่วน 70/30)

**ภาคผนวก ง.**

**การวิเคราะห์ราคาของ MTPS และราคาพอลิเมอร์ผสม**

### ราคาของวัสดุที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต

1. แป้งมันสำปะหลัง	กิโลกรัมละ	50	บาท
2. PLA	กิโลกรัมละ	200	บาท
3. กลิเซอรอล	กิโลกรัมละ	200	บาท
4. กลิเซอรอลไตรอะซิเตต	กิโลกรัมละ	700	บาท
5. มาเลอิกแอนไฮไดรด์	กิโลกรัมละ	1,750	บาท
6. Luperox peroxide (L231)	กิโลกรัมละ	n/a	บาท

หมายเหตุ n/a หาไม่ซื้อไม่ได้ เนื่องจากไม่มีการผลิตใช้งานแล้ว (ขอความอนุเคราะห์  
จาก Arkema Co.Ltd.)

#### 1.1 PLA มาตรฐานแบบ

- ผสมด้วยเครื่องผสมระบบปิด (โดย 1 batch สามารถบรรจุได้ 390 กรัม)
- เติมหลิเซอรอลไตรอะซิเตต 50 pph  
ดังนั้น จะใช้ PLA 260 กรัม และกลีเซอรอลไตรอะซิเตต 130 กรัม

##### คำนวณ

PLA	1,000	กรัม	ราคา	200	บาท
PLA	260	กรัม	ราคา	<u>52</u>	บาท

กลีเซอรอลไตรอะซิเตต 1,000 กรัม ราคา 700 บาท

กลีเซอรอลไตรอะซิเตต 130 กรัม ราคา 91 บาท

ดังนั้น PLA มาตรฐานแบบ 350 กรัม ราคา  $52 + 91 = 143$  บาท

**PLA มาตรฐานแบบ 1,000 กรัม ราคา 409 บาท**

#### 1.2 PLA คอมปาวด์

- ผสมด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ (คำนวณจากแบบละ 1,000 กรัม)
- ทำการเจือจาง PLA มาตรฐานแบบ ให้มีความเข้มข้นเป็น 15 pph และเติม Luperox peroxide (L231) 0.75 pph  
ดังนั้น ใน 1,000 กรัม จะต้องใช้ PLA 700 กรัม PLA มาตรฐานแบบ 450 กรัม และ Luperox peroxide (L231) 7.5 กรัม

##### คำนวณ

PLA	1,000	กรัม	ราคา	200	บาท
PLA	700	กรัม	ราคา	<u>140</u>	บาท

PLA มาสเตอร์แบช	1,000	กรัม	ราคา	409	บาท
PLA มาสเตอร์แบช	450	กรัม	ราคา	<u>184</u>	บาท
Luperox peroxide (L231)	1,000	กรัม	ราคา	n/a	บาท
เนื่องจากใช้ในการผสมจำนวนน้อยจึงไม่นำมาคำนวณราคา					
ดังนั้น PLA คอมปาวด์	1,000	กรัม	ราคา	140 + 184	= 327 บาท
<b>PLA คอมปาวด์</b>	<b>1,000</b>	<b>กรัม</b>	<b>ราคา</b>	<b><u>327</u></b>	<b>บาท</b>

### 1.3 MTPS-2.5

- ผสมด้วยเครื่องผสมระบบปิด (โดย 1 batch สามารถบรรจุได้ 350 กรัม)
- สัดส่วนผสมระหว่างแป้งกับกลีเซอรอลเท่ากับ 75 : 25  
ดังนั้น จะใช้แป้ง 262.5 กรัม และมีกลีเซอรอล 87.5 กรัม

#### คำนวณ

แป้ง	1,000	กรัม	ราคา	50	บาท
แป้ง	262.5	กรัม	ราคา	<u>13.125</u>	บาท
กลีเซอรอล	1,000	กรัม	ราคา	200	บาท
กลีเซอรอล	87.5	กรัม	ราคา	<u>17.5</u>	บาท
มาเลอิกแอนไฮไดรด์	1,000	กรัม	ราคา	1,750	บาท
มาเลอิกแอนไฮไดรด์ (2.5 pph)	6.56	กรัม	ราคา	<u>11.48</u>	บาท
ดังนั้น MTPS-2.5	350	กรัม	ราคา	13.125 + 17.5 + 11.48	= 42.105 บาท
<b>MTPS-2.5</b>	<b>1,000</b>	<b>กรัม</b>	<b>ราคา</b>	<b><u>120</u></b>	<b>บาท</b>

### 1.4 พอลิเมอร์ผสมระหว่าง PLA คอมปาวด์กับ MTPS-2.5

- ผสมด้วยเครื่องผสมระบบปิด (โดย 1 batch สามารถบรรจุได้ 350 กรัม)
- สัดส่วนผสมระหว่างแป้งกับกลีเซอรอลเท่ากับ 70 : 30  
ดังนั้น จะใช้แป้ง 245 กรัม และมีกลีเซอรอล 105 กรัม

#### คำนวณ

PLA คอมปาวด์	1,000	กรัม	ราคา	327	บาท
PLA คอมปาวด์	245	กรัม	ราคา	<u>80</u>	บาท

MTPS-2.5	1,000	กรัม	ราคา	120.0	บาท
MTPS-2.5	105	กรัม	<u>ราคา</u>	<u>12.6</u>	<u>บาท</u>

ดังนั้น	พอลิเมอร์ผสม PLA/MTPS-2.5	350	กรัม	ราคา	$80 + 12.6 = 92.6$	บาท
	พอลิเมอร์ผสม PLA/MTPS-2.5	1,000	กรัม	<u>ราคา</u>	<u>265</u>	<u>บาท</u>

### สรุปราคาของวัสดุที่ทำการคัดแปลง

1. PLA คอมปาวด์	กิโลกรัมละ	327	บาท
2. MTPS-2.5	กิโลกรัมละ	120	บาท
3. PLA/MTPS-2.5	กิโลกรัมละ	265	บาท

พอลิเมอร์ผสม PLA/MTPS-2.5 ในอัตราส่วนผสมระหว่าง PLA คอมปาวด์กับ MTPS (70:30) ราคา กิโลกรัมละ 265 บาท จะเห็นว่าเมื่อเทียบกับ PLA คอมปาวด์ ราคา กิโลกรัมละ 327 บาท พอลิเมอร์ผสมดังกล่าวจะมีราคาต่ำกว่าแต่ยังมีสมบัติการทนแรงดึงที่สูง อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับ PLA พบว่าราคาสูงกว่าเล็กน้อย แต่มีสมบัติทนแรงดึงที่ดีกว่า

### ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-นามสกุล	นายนัตตุลา วงศ์ดี๊ะ
วัน เดือน ปีเกิด	11 ตุลาคม 2529
ประวัติการศึกษา	
ระดับมัธยมศึกษา	โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พ.ศ. 2547
ระดับปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2551
ระดับปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2554
ทุนวิจัย	ทุนโครงการจากสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์	นัตตุลา วงศ์ดี๊ะ ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ อภิสัทธี โมฆิตชัยขงค์ และจตุพร วุฒิกนกกาญจน์, 2554, “ผลของเวลาและอุณหภูมิใน การผสมที่มีต่อสมบัติและความเข้ากันได้ของพอลิเมอร์ผสมพอลิ แลคติกแอซิดกับแป้งเทอร์โมพลาสติกมาลิเอต”, การประชุม วิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 9 “วิทยาศาสตร์และ วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ”, 30 ก.ย. – 1 ต.ค. 2554, จังหวัดกรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ข้อตกลงว่าด้วยการโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 25 ตุลาคม 2554

ข้าพเจ้า นายนิตตลา วงศ์ตะ

รหัสประจำตัว 52401008

เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระดับปริญญา  โท  ปร.ค.

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

อยู่บ้านเลขที่ A95 หมู่ 11 ตระกอก/ซอย รามพฤกษ์ ถนน สีลมราช-เทเวศ

ตำบล/แขวง สีลมทอง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด 16 กรุงเทพฯ

รหัสไปรษณีย์ 57000 เป็น "ผู้โอน" ขอโอนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้ไว้กับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี ดร. พัฒนะ รักความสุข ตำแหน่ง คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

เป็นตัวแทน "ผู้รับโอน" สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและมีข้อตกลง ดังนี้

1. ข้าพเจ้าได้จัดทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติของพอลิเมอร์ผสม พอลิแลคติกแอซิดกับแป้งเทอร์โมพลาสติกมาลิเอต"

ซึ่งอยู่ในความควบคุมของ รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์, ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. ข้าพเจ้าตกลงโอนลิขสิทธิ์จากผลงานทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าในวิทยานิพนธ์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัย

3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะนำวิทยานิพนธ์ไปใช้ในการเผยแพร่ในสื่อใดๆ ก็ตาม ข้าพเจ้าจะต้องระบุว่าวิทยานิพนธ์เป็นผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีทุกครั้งที่มีการเผยแพร่

4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะนำวิทยานิพนธ์ไปเผยแพร่ หรือให้ผู้อื่นทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือกระทำการอื่นใด ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 โดยมีค่าตอบแทนในเชิงธุรกิจ ข้าพเจ้าจะกระทำได้เมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีก่อน

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าประสงค์จะนำข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ไปประดิษฐ์หรือพัฒนาต่อยอดเป็นสิ่งประดิษฐ์หรืองานทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ภายในระยะเวลาสิบ (10) ปีนับจากวันลงนามในข้อตกลงฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะกระทำได้เมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น พร้อมกับได้รับชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าว รวมถึงการจัดสรรผลประโยชน์อันพึงเกิดจากส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของวิทยานิพนธ์ในอนาคต โดยให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการบริหารผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2538

6. ในกรณีที่มีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากวิทยานิพนธ์หรืองานทรัพย์สินทางปัญญาอื่นที่ข้าพเจ้าทำขึ้น โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นเจ้าของ ข้าพเจ้าจะมีสิทธิได้รับการจัดสรรผลประโยชน์อันเกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวตามอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการบริหารผลประโยชน์อันเกิดทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2538

ได้ทุนวิจัยจากพอลิแลกติกเอเชีย แปซิฟิค และสารเคมี (ปต.ท.)

ลงชื่อ.....ผู้โอนลิขสิทธิ์

(นายนัดตูลา วงศ์ดี)

ลงชื่อ.....ผู้รับโอนลิขสิทธิ์

(ดร. พันนะ รักความสุข)

ลงชื่อ.....พยาน

(รศ.ดร. จตุพร วุฒินันท์กกาญจน์)

ลงชื่อ.....พยาน

(ศ.ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ)



