

บทที่ 5

สรุปผลการทดลอง

งานวิจัยนี้ศึกษาการสังเคราะห์ amorphous TiO₂ photocatalyst โดยวิธีโซล-เจล และการสังเคราะห์ natural dye-sensitized amorphous TiO₂ photocatalysts ที่เตรียมจากสารสกัดจากครั่ง แก่นฝาง แก่นขนุนและรงทอง จากนั้นนำสารที่สังเคราะห์ได้ทดสอบสมบัติทางกายภาพ ด้วยเทคนิค XRD, SEM, FT-IR, UV-Vis DRS, BET (surface area และทดสอบความสามารถในการเป็น photocatalyst เพื่อสลาย สีย้อมเมทิลีนบลู ภายใต้แสงวิซิเบิล โดยผลการทดลองสรุปได้ดังนี้

1. ผงไทเทเนียมไดออกไซด์ และ natural dye-sensitized amorphous TiO₂ photocatalyst ที่สังเคราะห์ได้มีโครงสร้างที่ไม่เป็นผลึก เป็นเฟสอสัณฐาน (amorphous)

2. การวิเคราะห์ลักษณะของตัวอย่างที่สังเคราะห์ได้พบว่า ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่สังเคราะห์จาก Titanium (IV) isopropoxide ใน EtOH มีลักษณะอนุภาคเป็นเม็ดกลมเล็กๆมาเกาะกัน และมีขนาดอนุภาคเฉลี่ย ประมาณ 80 – 150 นาโนเมตร

3. การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของตัวอย่างที่สังเคราะห์ได้พบว่าเป็น amorphous TiO₂ และ natural dye-sensitized amorphous TiO₂ photocatalyst

4. การวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสงของตัวอย่างพบว่า ปริมาณสารสกัดจากครั่ง แก่นฝาง แก่นขนุน และรงทอง ที่มาเกาะบนผิวของ amorphous TiO₂

5. natural dye-sensitized amorphous TiO₂ photocatalyst ที่สังเคราะห์ได้นั้นสามารถย่อยสลายสีย้อมเมทิลีนบลูได้มากกว่า amorphous TiO₂ photocatalyst จากการศึกษaprสิทธิภาพการสลายเมทิลีนบลูด้วย brazilin-amorphous TiO₂ มีประสิทธิภาพดีกว่า laccaic acid-amorphous TiO₂ , gambogic-amorphous TiO₂, morin-amorphous TiO₂ ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก brazilin-amorphous TiO₂ ดูดกลืนพลังงานช่วงวิซิเบิลได้มากกว่า laccaic acid-amorphous TiO₂ , gambogic-amorphous TiO₂, morin-amorphous TiO₂ จึงส่งผลให้มีประสิทธิภาพการสลายเมทิลีนบลูสูงสุด

■ ข้อเสนอแนะ

1. นำ natural dye-sensitized amorphous TiO₂ photocatalyst ไปสลายสีย้อมตัวอื่น
2. ศึกษาระดับของ natural dye-sensitized amorphous TiO₂ photocatalyst เพิ่มเติมด้วยเทคนิค N₂ adsorption, TEM, XPS, •OH radical test และ การนำกลับมาใช้งานซ้ำ
3. ค้นหา dye ทั้ง natural dye หรือ synthetic inorganic dye เพื่อใช้เป็น sensitizer ต่อไป เพื่อว่าจะได้ visible photocatalyst ที่มีประสิทธิภาพดีกว่า