


## บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


### ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติก

ปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติกถูกค้นพบโดย Fujishima เมื่อปี ค.ศ. 1967 เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการกระตุ้นด้วยแสง ซึ่งกลไกของปฏิกิริยาโฟโตคะตะไลติกของไทเทเนียมไดออกไซด์แสดงดังรูปที่ 1




รูปที่ 1 Photocatalytic process using  $\text{TiO}_2$  as photocatalyst

เมื่อมีแสงมากระทบกับไทเทเนียมไดออกไซด์ทำให้อิเล็กตรอนถูกกระตุ้นจากแถบเวเลนซ์ (Valence Band, VB) ไปยังแถบการนำ (Conduction Band, CB) ส่งผลให้โมเลกุลของออกซิเจนมีพลังงานเพิ่มขึ้น และเรียกออกซิเจนนี้ว่า ซุปเปอร์ออกไซด์เรดิคัลแอนไอออน ( $\text{O}_2^-$ ) กระบวนการที่ถูกกระตุ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากเกิดช่องว่าง (Vacancy) เมื่อประจุบวกหลุดออกไปหรือที่เรียกว่า hole ( $\text{h}^+$ ) และ  $\text{h}^+$  นี้ทำให้เกิดการ oxidizing อย่างรุนแรงหรือทำให้เกิดไฮดรอกซิลเรดิคัล ( $\text{OH}^\bullet$ ) ทำให้สารพิษต่างๆ น้ำ และออกซิเจนเกิดปฏิกิริยา รีดอกซ์กับ  $\text{e}_{\text{c.b.}}^- - \text{h}_{\text{v.b.}}^+$  pair ที่ดูดซับอยู่บนผิวของเซมิคอนดักเตอร์ทำให้สารพิษเกิดการสลายตัวได้ [1,2] ซึ่งกลไกในการสลายสารพิษ [3] แสดงดังสมการต่อไปนี้




## ไทเทเนียมไดออกไซด์


ไทเทเนียมไดออกไซด์ ( $\text{TiO}_2$ ) หรือ ไทเทเนียม นิยมใช้เป็นสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงการสลายสารพิษทั้งในน้ำเสียและอากาศ เนื่องจากเป็นสารเคมีที่เสถียรต่อปฏิกิริยาเคมี ไม่เป็นพิษ และราคาไม่แพง ไทเทเนียมไดออกไซด์มีผลึก 3 แบบคือ อนาเทส (anatase) รูไทล์ (rutile) และบรูไคท์ (brookite) โดยผลึกแต่ละแบบมีความสามารถในการเป็นสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงแตกต่างกัน โดยอนาเทสมีความสามารถในการเป็นคะตะลิสต์ดีกว่ารูไทล์และบรูไคท์ แสดงให้เห็นว่าความเป็นผลึกมีผลต่อความสามารถในการเป็น คะตะลิสต์ และนอกจากนี้การสังเคราะห์ที่สภาวะต่างกัน ขนาดอนุภาค พื้นที่ผิว อัตราส่วนระหว่างผลึก แบบอนาเทสและรูไทล์ ความเข้มแสง และสารที่ต้องการสลาย ก็มีผลต่อความสามารถในการเป็นคะตะลิสต์ด้วย [4]



รูปที่ 2  $\text{TiO}_2$  structure (<http://ruby.colorado.edu>)


การใช้สีย้อมเป็นตัวเซนซิไทซ์-ไทเทเนียมไดออกไซด์ (Dye sensitized- $\text{TiO}_2$ ) เป็นวิธีการหนึ่ง que เพิ่มประสิทธิภาพการเป็นโฟโตคะตะลิสต์ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นภายใต้แสงวิชิเบิล สีย้อมที่นิยมใช้ได้แก่ erythrosine B [5], rose Bengal [6], porphyrin [7], xanthenes [8], phycocyanin [9], ruthenium dye [10], curcumin [11], anthocyanin [12], Benzimidazolone Yellow H3G [13] และอื่นๆ [14-16] โดยกลไกการทำงานของ Dye sensitized- $\text{TiO}_2$  แสดงดังรูปที่ 3 และ 4



รูปที่ 3 Dye-sensitized TiO<sub>2</sub> mechanism [12]รูปที่ 4 Proposed mechanism for methylene blue photodegradation catalyzed by Dye-sensitized TiO<sub>2</sub> [12]

### วิธีการจุ่มซุบ (Impregnation method)

เป็นวิธีการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดที่มีตัวรองรับที่นิยมใช้กันมาก โดยแช่ตัวรองรับลงในสารละลายเกลือของตัวเร่งปฏิกิริยา หรือ การทำให้ตัวรองรับดูดซับไอออนของโลหะลงบนรูพรุนของตัวรองรับ ซึ่งพบว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายและสามารถควบคุมปริมาณของสารที่ต้องการจุ่มซุบได้


รูปที่ 5 แบบจำลองกระบวนการจุ่มซุบ (Impregnation method)  
([https://en.wikipedia.org/wiki/Incipient\\_wetness\\_impregnation](https://en.wikipedia.org/wiki/Incipient_wetness_impregnation))

### สีธรรมชาติ

สีธรรมชาติส่วนใหญ่จะได้มาจากทั้งพืชและสัตว์ ได้แก่ สีแดง มาจากวัตถุดิบจากพืชหลายชนิด เช่น ยอป่า เปลือกต้นสะเดา ไม้ฝาง เมล็ดคำแสด โดยส่วนใหญ่มีโครงสร้างโมเลกุลเป็นแอนทราควิโนน (anthraquinone) และ ฟลาโวนอยด์ (flavonoid) นอกจากนี้ยังได้จากสัตว์ที่เป็นตัวเบียนของพืช เช่น ครั่ง (lac) เป็นต้น โดยในงานวิจัยนี้สนใจศึกษาสีแดงจากครั่งและไม้ฝาง สีเหลืองจากรงทองและแก่นขนุน

แก่นฝาง (*Caesalpinia sappan*)


แก่นฝางเป็นพืชสมุนไพร มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Caesalpinia sappan* Linn. มีคุณสมบัติเป็นช่วยบำรุงโลหิต ขับเสมหะ ใช้เป็นยาแก้ไอเสบ สิวผสมอาหาร เครื่องดื่มและเครื่องสำอางและเป็นสาร antioxidant ที่ดีมาก สำหรับสารให้สีแดงในฝาง คือ brazilin เป็นสารกลุ่ม flavonoid



รูปที่ 6 โครงสร้างของ brazilin ในแก่นฝาง (<https://en.wikipedia.org/wiki/Brazilin>)

### ครั่ง (Lac)


ครั่ง คือ ยางหรือชันชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นสารที่ขับถ่ายออกจากตัวแมลงครั่ง แมลงครั่งจะอาศัยอยู่ตามกิ่งไม้ที่ใช้เลี้ยงครั่ง และใช้ปากซึ่งมีลักษณะเป็นปากดูดเจาะเข้าไปในกิ่งของต้นไม้เพื่อดูดน้ำเลี้ยงมาเป็นอาหารและขับถ่ายครั่งออกมาจากภายในตัวครั่งตลอดเวลาเพื่อหล่อลื่นตัวเป็นเกราะป้องกันอันตรายจากสิ่งภายนอก มีลักษณะนิ่มเหนียวสีเหลืองทอง เมื่อถูกอากาศนานเข้าจะแข็งและมีสีน้ำตาล ครั่งที่เก็บได้จากต้นไม้เรียกว่าครั่งดิบ สีแดงจากครั่งใช้เป็นสีย้อมผ้า ตกแต่งเครื่องใช้ตกแต่งบ้าน สำหรับสารให้สีแดงในครั่ง คือ laccaic acid เป็นสารกลุ่ม anthraquinone



รูปที่ 7 โครงสร้างของ laccaic acid ในครั่ง (<http://stainsfile.info/StainsFile/dyes/75450.htm>)

### รงทอง (Gamboge tree)


ยางจากลำต้นเป็นยางเหนียวสีเหลือง นำมาใช้ทำเป็นสีย้อมผ้า และมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง สำหรับสารให้สีเหลืองในรงทอง คือ gambogic acid เป็นสารกลุ่ม xanthonoid



รูปที่ 8 โครงสร้างของ gambogic acid ในรงทอง([https://en.wikipedia.org/wiki/Gambogic\\_acid](https://en.wikipedia.org/wiki/Gambogic_acid))

### แก่นขนุน

แก่นขนุน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Artocarpus heterophyllus* Lamk ใช้ทำสีย้อมผ้าและมีสมบัติเป็นสาร antioxidant สำหรับสารให้สีเหลืองในแก่นขนุน คือ morin เป็นสารกลุ่ม flavonoid



รูปที่ 9 โครงสร้างของ morin ในแก่นขนุน ([https://en.wikipedia.org/wiki/Morin\\_\(flavonol\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Morin_(flavonol)))

### การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

การใช้สีธรรมชาติเป็นตัวเซนซิไทซ์-ไทเทเนียมไดออกไซด์ (natural dye sensitized-TiO<sub>2</sub>) ที่ใช้สำหรับการสลายมลพิษทางน้ำได้รับการศึกษาตามข้อมูลดังต่อไปนี้

Zyoud และคณะ [12] ได้สังเคราะห์ TiO<sub>2</sub>/anthocyanin บนตัวรองรับถ่านกัมมันต์ (activated carbon, AC) โดยสกัดสาร anthocyanin จาก dark red Karkade flowers ใช้เอทานอลเป็นตัวทำละลาย และใช้ anatase TiO<sub>2</sub> เป็นสารตั้งต้น พบว่า TiO<sub>2</sub>/anthocyanin บนตัวรองรับ AC สามารถสลาย methyl orange ได้








Fig. 10. Electronic absorption spectra showing continued mineralization of methyl orange under photo-degradation conditions using AC/TiO<sub>2</sub>/anthocyanin under acidic

รูปที่ 10 Photodegradation of methyl orange by TiO<sub>2</sub>/anthocyanin บนตัวรองรับ AC [12]


Buddee และคณะ [12] ได้สังเคราะห์ curcumin-TiO<sub>2</sub> ด้วยวิธี impregnation โดยใช้ commercial curcumin บน anatase TiO<sub>2</sub>, rutile TiO<sub>2</sub> และ Degussa P25 TiO<sub>2</sub> พบว่า curcumin-TiO<sub>2</sub> สามารถดูดกลืนแสงช่วงวิชิเบิลเพิ่มขึ้น และสามารถสลายสีย้อม MB, CV, and Oil dyes ได้



รูปที่ 11 UV-Vis DRS of curcumin, uncoated TiO<sub>2</sub>, and coated TiO<sub>2</sub> at various curcumin contents, a Cur-TiO<sub>2</sub>-P25, b Cur-TiO<sub>2</sub>-an, and c Cur-TiO<sub>2</sub>-ru




รูปที่ 12 Probable inte




รูปที่ 13 Degradation efficiencies under visible light irradiation (9 h) by uncoated and coated P25-TiO<sub>2</sub> samples for three dyes a MB, b CV, and c OII

Buddee และคณะ [17] ได้สังเคราะห์ curcumin-TiO<sub>2</sub> ด้วยวิธี impregnation โดยใช้ commercial curcumin บน amorphous TiO<sub>2</sub> พบว่า curcumin-TiO<sub>2</sub> สามารถดูดกลืนแสงช่วงวิชิเบิลเพิ่มขึ้น และสามารถสลายสีย้อม MB, OII dyes ได้ดีและสามารถใช้งานซ้ำได้




รูปที่ 14 Possible r



รูปที่ 15 Photoreactivit reused

Shang และคณะ [13] ได้สังเคราะห์ Benzimidazolone Yellow H3G -sensitized TiO<sub>2</sub> และศึกษาสมบัติด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น FT-IR, UV-Vis, XRD, SEM, BET พบว่า Benzimidazolone Yellow H3G -sensitized TiO<sub>2</sub> สามารถดูดกลืนแสงช่วงวิชิเบิลเพิ่มขึ้น และผล FT-IR ช่วยยืนยันว่ามี Benzimidazolone

Yellow H3G เกาะบนพื้นผิวของ  $\text{TiO}_2$  และสามารถสลายสีย้อม Methyl Orange, Rhodamine B and Acid Chrome Blue K ได้ดีและสามารถใช้งานซ้ำได้



รูปที่ 16 FT-IR spectra of Benzimidazolone Yellow H3G –sensitized  $\text{TiO}_2$  and  $\text{TiO}_2$





Fig. 1. Molecular structure of BYH3G and several representative dyes.

liation (90 min) with three dyes



รูปที่ 18 Possible mechanism pathways of Benzimidazolone Yellow H3G –sensitized TiO<sub>2</sub> under UV and visible irradiation

Ananth และคณะ [18] ได้สังเคราะห์ betanin-sensitized TiO<sub>2</sub> โดยสกัดสาร betanin จาก red beetroot ใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย และใช้ titanium isopropoxide เป็นสารตั้งต้น และศึกษาสมบัติด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น XRD, UV-Vis, SEM, EDS พบว่า betanin-sensitized TiO<sub>2</sub> มีโครงสร้างเป็นอนาเทส และสามารถดูดกลืนแสงช่วงวิชิเบิลเพิ่มขึ้น และผล EDS ช่วยยืนยันว่ามี betanin เกาะบนพื้นผิวของ TiO<sub>2</sub> นั่นคือพบ C element บนพื้นผิวของ betanin-sensitized TiO<sub>2</sub>




Fig. 3. SEM image of (a) pure TiO<sub>2</sub> and (b) dyed TiO<sub>2</sub>.

รูปที่ 19 Absorption spectra and SEM images of betanin-sensitized TiO<sub>2</sub>

จากข้อมูลข้างต้นมีการนำสารให้สีที่สกัดจากธรรมชาติและสารสังเคราะห์มาใช้เป็นตัวเซนซิไทเซอร์ได้ จึงเป็นที่มาของการดำเนินโครงการวิจัยในครั้งนี้ ในการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่ใช้สีธรรมชาติเป็นตัวเซนซิไทเซอร์ (natural dye sensitized- TiO<sub>2</sub>) ซึ่งสีธรรมชาติที่เลือกใช้ในงานนี้เป็นสารสกัดจากครั่ง แก่นฝาง แก่นขนุนและรงทอง ซึ่งเหตุผลที่เลือกสารทั้ง 4 ชนิดในการศึกษาครั้งนี้เนื่องจากโครงสร้างของสารให้สีทั้ง 4 ตัว สามารถเพิ่มความสามารถในการดูดกลืนแสงช่วงวิชิเบิลได้เพิ่มขึ้น คาดว่าจะช่วยรับพลังงานแสงช่วงวิชิเบิลได้แล้วส่งอิเล็กตรอนให้ TiO<sub>2</sub> ได้ ผู้วิจัยคาดว่าพื้นผิวของ TiO<sub>2</sub> ที่มีสารธรรมชาติทั้ง 4 ชนิดนี้ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงภายใต้แสงวิชิเบิลได้เพิ่มขึ้น โดยทำการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมจะใช้เป็นคะตะลิสต์ รวมทั้งยังนำผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปทดสอบสมบัติทางเคมีด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น XRD, SEM, FTIR, DRS และความสามารถในการเป็นโฟโตคะตะลิสต์ในการสลายเมทิลลีนบลู เป็นตัวแทนของน้ำเสีย ภายใต้แสงวิชิเบิล