

## บทที่ 4 ผลการทดลอง

จากการนำกระดาษจากเยื่อเปลือกสอยดาวและเยื่อคราฟท์มาศึกษา และทดสอบสมบัติ เพื่อทำกระดาษเหนียว โดยนำเปลือกต้นสอยดาวมาต้มด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วนำมาผสมกับเยื่อคราฟท์ตามอัตราส่วนต่างๆ และนำเยื่อเปลือกต้นสอยดาวไปฟอกขาวด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เพื่อคุณสมบัติด้านเชิงกลของกระดาษ ซึ่งให้ผลการทดลองดังนี้

4.1 การเตรียมเปลือกต้นสอยดาว

4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเปลือกต้นสอยดาว

4.3 การหาปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เหมาะสมในการต้มเปลือกต้นสอยดาว

4.4 การศึกษาสมบัติของแผ่นกระดาษทดสอบที่ผลิตจากเยื่อเปลือกต้นสอยดาวกับเยื่อคราฟท์

ในอัตราส่วนต่างๆ

4.5 การศึกษาสมบัติของแผ่นกระดาษทดสอบที่ผลิตจากเยื่อเปลือกต้นสอยดาวที่ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ปริมาณต่าง ๆ

### 4.1 การเตรียมเปลือกต้นสอยดาว

จากการเตรียมเปลือกต้นสอยดาวพบว่า เปลือกต้นสอยดาวมีลักษณะสีน้ำตาล บาง สามารถฉีกขาดได้ ไม่ย่อย เปลือกด้านนอกมีผิวขรุขระสีน้ำตาลออกดำ เปลือกด้านในมีผิวเรียบกว่าด้านนอกมีสีน้ำตาลเข้ม

### 4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเปลือกต้นสอยดาว

จากการนำเปลือกต้นสอยดาวมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ได้ผลดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ผลวิเคราะห์หองค์ประกอบทางเคมีของเปลือกต้นสอยดาว

รายการวิเคราะห์	ร้อยละของน้ำหนักเปลือกต้น สอยดาว
ปริมาณเถ้า	10.5
การละลายในน้ำร้อน	9.8
การละลายในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 1	51.3
การละลายแอลกอฮอล์และเบนซิน	3.7
ปริมาณเพนโทซาน	11.1
ปริมาณลิกนิน	28.0
ไฮโลเซลลูโลส	46.8
อัลฟาเซลลูโลส	36.0
เบต้าเซลลูโลส	3.6
แกมมาเซลลูโลส	7.2

จากตารางที่ 4.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีพบว่าเปลือกต้นสอยดาวมีปริมาณเถ้าร้อยละ 10.5 ปริมาณเถ้าในไม้ทำให้ทราบปริมาณแร่ธาตุที่มีอยู่ในไม้ ถ้าปริมาณเถ้าสูงก็มีแร่ธาตุในไม้สูง และแร่ธาตุในเถ้าบางตัวก็ทำให้เกิดปัญหาในการผลิตอีกด้วย เปลือกต้นสอยดาวมีปริมาณเถ้าในไม้ต่ำเหมาะสมสำหรับการนำมาผลิตเชื้อกระดาษ ปริมาณละลายในน้ำร้อนร้อยละ 9.8 ปริมาณการละลายในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นร้อยละ 1 หรือค่าการละลายในด่างร้อยละ 51.3 การละลายในด่างนี้เป็นการวัดการผูกเปื่อยของไม้ต่อเชื้อเห็ดรา ดังนั้นเปอร์เซ็นต์การละลายในด่างของไม้ทำให้ทราบว่ามีความคงทนต่อเชื้อเห็ดรามากน้อยเพียงใด เปลือกต้นสอยดาวมีปริมาณการละลายในด่างมีเปอร์เซ็นต์สูง แสดงว่าไม้มีความคงทนต่อเชื้อเห็ดราต่ำ ปริมาณการละลายแอลกอฮอล์และเบนซินร้อยละ 3.7 ปริมาณเพนโทซานร้อยละ 11.1 ในทางทฤษฎีเพนโทซานมีส่วนในการต้านทานแรงดันทะลุและต้านทานต่อแรงดึง ถ้ามีปริมาณเพนโทซานสูงการต้านทานแรงดันทะลุและการต้านทานแรงดึงจะสูงขึ้น ปริมาณลิกนินร้อยละ 28 ปริมาณลิกนินในไม้ช่วยให้เราพิจารณาวิธีการผลิตเชื้อและสถานะการต้มเชื้อที่เหมาะสมได้ ถ้าไม้มีปริมาณลิกนินน้อยย่อมใช้สารเคมีในการแยกลิกนินออก

เพื่อผลิตเยื่อปริมาณน้อยด้วยปริมาณโซลเซลลูโลสร้อยละ 46.8 ปริมาณอัลฟาเซลลูโลสร้อยละ 36 ปริมาณเบต้าเซลลูโลสร้อยละ 3.6 และปริมาณแกมมาเซลลูโลสร้อยละ 7.2 ของน้ำนักเปลือกต้นสอยดาว ไม้ที่มีปริมาณเซลลูโลสในไม้สูงจะให้ผลผลิตเยื่อกระดาษสูง

#### 4.3 การหาปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เหมาะสมในการต้มเปลือกต้นสอยดาว


จากการนำเยื่อเปลือกต้นสอยดาวมาต้ม โดยใช้ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ปริมาณร้อยละ 9, 12, 15 และ 18 ของน้ำนักเยื่ออบแห้ง ทำการต้มด้วยระบบปิด ที่อุณหภูมิ 170 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 ชั่วโมง ในการผลิตแผ่นกระดาษทดสอบที่มีน้ำหนักมาตรฐาน 60 กรัมต่อตารางเมตร ทำการขึ้นแผ่นทดสอบคุณสมบัติวัดค่าต่างๆ ผลการผลิตเยื่อและสมบัติทางกายภาพของเยื่อแสดงดังตารางที่ 4.2 และ ตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.2 แสดงผลผลิตเยื่อเปลือกต้นสอยดาวและความสิ้นเปลืองของปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้

สมบัติของเยื่อเปลือกต้นสอยดาว	ปริมาณของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ต้มเยื่อ ร้อยละ ของน้ำนักอบแห้ง			
	9	12	15	18
ผลผลิตเยื่อ (ร้อยละของน้ำนักแห้ง)	31.34	31.83	36.33	27.14
ปริมาณ โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ถูกใช้ไป (ร้อยละของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เติม)	99.10	94.70	87.80	60.50
Kappa number (%)	150	102	87.80	60.50

จากตารางที่ 4.2 สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการทดลองไปทำการแปรผลข้อมูลแสดงออกมาในรูปของกราฟแท่งที่แสดงค่าผลผลิตเยื่อ, ปริมาณ โซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ถูกใช้ไป (ร้อยละของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เติม) และ Kappa number (%) ของเยื่อเปลือกต้นสอยดาวที่ได้จากการต้มด้วยปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 9, 12, 15 และ 18 ของน้ำนักเยื่ออบแห้ง


4.3.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตเยื่อ (Yield) ของเยื่อเปลือกสอยดาวที่ได้จากการต้มด้วยปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 9, 12, 15 และ 18 ของน้ำหนักเยื่ออบแห้ง ดังรูปที่ 4.1



รูปที่ 4.1 แสดงค่าผลผลิตเยื่อ (Yield) ของเปลือกต้นสอยดาวที่ได้จากการต้มด้วยปริมาณ โซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 9, 12, 15 และ 18 ของน้ำหนักเยื่ออบแห้ง

จากการวิเคราะห์รูปที่ 4.1 พบว่าผลผลิตเยื่อเปลือกต้นสอยดาวที่ได้เท่ากับร้อยละ 31.34, 31.83, 36.33 และ 27.14 ของน้ำหนักเยื่อเปลือกต้นสอยดาวอบแห้ง ตามลำดับ ปริมาณ โซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 15 เป็นปริมาณที่เหมาะสมที่สุดในการผลิตเยื่อ เนื่องจากได้ผลผลิตเยื่อปริมาณมากที่สุดร้อยละ 36.33 ปริมาณ โซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 9 และ 12 ได้ปริมาณผลผลิตเยื่อปริมาณ 31.34 และ 31.83 ตามลำดับ ซึ่งได้ผลผลิตเยื่อน้อยกว่าปริมาณ โซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 15 เนื่องจากปริมาณสารที่ใช้ต้มเพื่อแยกเส้นใยน้อยเกินไปทำให้แยกเส้นใยได้ไม่ดีพอจึงได้ปริมาณผลผลิตเยื่อน้อย และปริมาณ โซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 18 ได้ผลผลิตเยื่อน้อยที่สุดคือร้อยละ 27.14 เนื่องจากปริมาณสารที่ใช้ต้มเพื่อแยกเส้นใยใช้มากเกินไปทำให้เส้นใยเยื่อถูกทำลายจึงได้ผลผลิตเยื่อปริมาณน้อย


4.3.2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ถูกใช้ไป (ร้อยละของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เติม) ในการต้มโดยปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 9, 12, 15 และ 18 ของน้ำหนักเชื้ออบแห้ง



รูปที่ 4.2 แสดงปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ถูกใช้ไป (ร้อยละของโซเดียมไฮดรอกไซด์) ในการต้มเชื้อเปลือกต้นสอยดาวโดยปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 9, 12, 15 และ 18 ของน้ำหนักเชื้ออบแห้ง

จากการวิเคราะห์รูปที่ 4.2 พบว่าปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ถูกใช้ไป (ร้อยละของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เติม) เท่ากับ 99.1, 94.7, 87.8 และ 60.5 ร้อยละของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่เติม ตามลำดับ ซึ่งปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ถูกใช้ไปลดลงเมื่อปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์เพิ่มมากขึ้น

4.3.3 การศึกษาความสัมพันธ์ค่า Kappa number ระหว่างปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 9, 12, 15 และ 18 ของน้ำหนักร้อยละที่ใช้ในการต้ม



รูปที่ 4.3 แสดงค่า Kappa number ของเยื่อเปลือกต้นสอยดาวที่ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 9, 12, 15 และ 18 ของน้ำหนักร้อยละ


จากการวิเคราะห์รูปที่ 4.3 พบว่าค่า Kappa number ของเยื่อที่ได้ เท่ากับ 150, 102, 87.80 และ 60.50 ตามลำดับ ซึ่งผล ค่า Kappa number จะลดลงเมื่อมีการใช้ปริมาณของโซเดียมไฮดรอกไซด์ในการต้ม เยื่อมากขึ้น

ตารางที่ 4.3 แสดงสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของเยื่อเปลือกต้นสอยดาวที่ต้มด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ปริมาณต่างๆ

สมบัติของเยื่อเปลือกต้นสอยดาว	ปริมาณของโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ต้มเยื่อร้อยละของน้ำหนักอบแห้ง			
	9	12	15	18
น้ำหนักมาตรฐาน $g/m^2$	67.60	68.60	71.60	71.10
ความหนา mm	0.147	0.152	0.153	0.150
ดัชนีความต้านแรงดึงขาด $kN.m/kg$	21.53	26.60	31.40	38.30
ดัชนีความต้านแรงฉีกขาด $mN.m^2/g$	4.94	5.34	6.46	6.70
ดัชนีความต้านแรงดันทะลุ $kPa.m^2/g$	1.27	1.68	2.11	2.64
ฟรีเนส (มิลลิลิตร) ml.csf	470	446	359	188

จากตารางที่ 4.3 สามารถนำข้อมูลที่ได้ออกมาทำการแปรผลข้อมูลแสดงออกมาในรูปแบบของกราฟแท่งที่แสดงค่าน้ำหนักมาตรฐาน, ความหนา, ดัชนีความต้านทานแรงดึงขาด, ดัชนีความต้านแรงฉีกขาด, ดัชนีความต้านแรงดันทะลุ และ ค่าฟรีเนส ของเยื่อเปลือกต้นสอยดาวที่ได้จากการต้มด้วยปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 9, 12, 15 และ 18 ของน้ำหนักเยื่ออบแห้ง


4.3.4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักมาตรฐานของแผ่นกระดาษทดสอบ จากเชื้อเปลือกคั้นสอยดาวที่ได้จากการต้มด้วยปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 9, 12, 15 และ 18 ของน้ำหนักเยื่ออบแห้ง



รูปที่ 4.4 แสดงค่าน้ำหนักมาตรฐานของแผ่นกระดาษทดสอบจากเชื้อเปลือกคั้นสอยดาวที่ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 9, 12, 15 และ 18 ของน้ำหนักเยื่ออบแห้ง

จากการวิเคราะห์รูปที่ 4.4 พบว่าค่าน้ำหนักมาตรฐานของเชื้อเปลือกคั้นสอยดาวที่ได้เท่ากับ 67.6, 68.6, 71.6 และ 71.1 กรัมต่อตารางเมตร ตามลำดับ


**4.3.5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของแผ่นกระดาษทดสอบ จากเยื่อเปลือกต้นสอยดาว ที่ได้จากการต้มด้วยปริมาณ โซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 9, 12, 15 และ 18 ของน้ำหนักเยื่อแห้ง**



**รูปที่ 4.5** แสดงค่าความหนาของแผ่นกระดาษทดสอบจากเยื่อเปลือกต้นสอยดาวที่ปริมาณ โซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 9, 12, 15 และ 18 ของน้ำหนักเยื่อแห้ง

จากการวิเคราะห์รูปที่ 4.5 พบว่าค่าความหนาของเยื่อเปลือกต้นสอยดาวที่ได้เท่ากับ 0.147, 0.152, 0.153 และ 0.15 มิลลิเมตร ตามลำดับ


4.3.6 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความต้านแรงดึงขาดของแผ่นกระดาษทดสอบ จากเยื่อเปลือกต้นสอยดาวที่ได้จากการต้มด้วยปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 9, 12, 15 และ 18 ของน้ำหนักเยื่ออบแห้ง



รูปที่ 4.6 แสดงค่าดัชนีความต้านแรงดึงขาดของแผ่นกระดาษทดสอบจากเยื่อเปลือกต้นสอยดาวที่ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 9, 12, 15 และ 18 ของน้ำหนักเยื่ออบแห้ง

จากการวิเคราะห์รูปที่ 4.6 พบว่าค่าดัชนีความต้านแรงดึงขาดของเยื่อเปลือกต้นสอยดาวที่ได้เท่ากับ 21.53, 26.60, 31.40 และ 38.30 กิโลนิวตัน.เมตร/กรัม ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า เมื่อปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์เพิ่มขึ้นค่าดัชนีความต้านแรงดึงขาดของแผ่นกระดาษทดสอบที่ได้เพิ่มขึ้นตามลำดับ สรุปได้ว่าปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์มากจะทำให้ความสามารถในการแยกเส้นใยดีขึ้นทำให้ได้เยื่อเปลือกต้นสอยดาวที่มีคุณภาพดีขึ้นและมีดัชนีความต้านทานแรงดึงขาดเพิ่มมากขึ้น


4.3.7 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีดัชนีความต้านแรงฉีกขาดของแผ่นกระดาษทดสอบ จากเยื่อเปลือกต้นสอยดาวที่ได้จากการต้มด้วยปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 9, 12, 15 และ 18 ของน้ำหนักเยื่อแห้ง



รูปที่ 4.7 แสดงค่าดัชนีความต้านแรงฉีกขาดของแผ่นกระดาษทดสอบจากเยื่อเปลือกต้นสอยดาวที่ปริมาณ โซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 9, 12, 15 และ 18 ของน้ำหนักเยื่อแห้ง

จากการวิเคราะห์รูปที่ 4.7 พบว่าค่าดัชนีความต้านแรงฉีกขาดของเยื่อเปลือกต้นสอยดาวที่ได้เท่ากับ 4.94, 5.34, 6.64 และ 6.70 กิโลนิวตัน.เมตร/กรัม ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า เมื่อปริมาณ โซเดียมไฮดรอกไซด์เพิ่มขึ้นค่าดัชนีความต้านแรงฉีกขาดของแผ่นกระดาษทดสอบที่ได้เพิ่มขึ้นตามลำดับ สรุปได้ว่าปริมาณ โซเดียมไฮดรอกไซด์มากทำให้ความสามารถในการแยกเส้นใยดีขึ้นทำให้ได้เยื่อเปลือกต้นสอยดาวที่มีคุณภาพดีขึ้นจะทำให้เยื่อเปลือกต้นสอยดาวมีดัชนีความต้านทานแรงฉีกขาดเพิ่มมากขึ้น


4.3.8 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความต้านแรงดันทะลุของแผ่นกระดาษทดสอบ จากเชื้อเพลิงถ่านสอยดาวที่ได้จากการต้มด้วยปริมาณ โซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 9, 12, 15 และ 18 ของน้ำหนักเยื่อแห้ง



รูปที่ 4.8 แสดงค่าดัชนีความต้านแรงดันทะลุของแผ่นกระดาษทดสอบจากเชื้อเพลิงถ่านสอยดาวที่ ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 9, 12, 15 และ 18 ของน้ำหนักเยื่อแห้ง

จากการวิเคราะห์รูปที่ 4.8 พบว่าค่าดัชนีความต้านแรงดันทะลุของเชื้อเพลิงถ่านสอยดาวที่ได้เท่ากับ 1.27, 1.68, 2.11 และ 2.64 กิโลปาสกาล.ตารางเมตร/กรัม ตามลำดับ สรุปได้ว่าปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์มากจะทำให้ความสามารถในการแยกเส้นใยดีขึ้นจะทำให้ได้เชื้อเพลิงถ่านสอยดาวที่มีคุณภาพดีขึ้นเชื้อเพลิงถ่านสอยดาวมีดัชนีความต้านทานแรงดันทะลุเพิ่มมากขึ้น

**4.3.9** การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าฟรินสของเยื่อเปลือกต้นสอยดาวที่ได้จากการต้มด้วย ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 9, 12, 15 และ 18 ของน้ำหนักเยื่อแห้ง



**รูปที่ 4.9** แสดงค่าฟรินสของแผ่นกระดาษทดสอบจากเยื่อเปลือกต้นสอยดาวที่ปริมาณ โซเดียมไฮดรอกไซด์ร้อยละ 9, 12, 15 และ 18 ของน้ำหนักเยื่อแห้ง

จากการวิเคราะห์รูปที่ 4.9 พบว่าค่าฟรินสของเยื่อเปลือกต้นสอยดาวที่ได้เท่ากับ 470, 446, 359 และ 188 มิลลิลิตร (ml.csf) ตามลำดับ สรุปได้ว่าปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์มากจะทำให้เยื่อเปลือกต้นสอยดาวมีค่าฟรินสลดลง

#### **4.4 การศึกษาสมบัติของแผ่นกระดาษทดสอบที่ผลิตจากเยื่อเปลือกต้นสอยดาวกับเยื่อกราฟที่ในอัตราส่วนต่างๆ**

จากการนำเยื่อเปลือกต้นสอยดาวผสมกับเยื่อกราฟที่ในอัตราส่วนต่างกันคือ 100 : 0, 75 : 25, 50 : 50, 25 : 75 และ 0 : 100 ได้มีการเติมสารต้านทานการซึมน้ำ(Sizing Agent) ได้แก่ อัลคิลคีทีนไดเมอร์ (Alkly Ketene Dimer) 1% ในการผลิตกระดาษแผ่นทดสอบที่มีน้ำหนักมาตรฐาน 120 กรัมต่อตาราง


เมตร เพื่อเพิ่มคุณสมบัติกระดาษแผ่นทดสอบ ทำการขึ้นแผ่นทดสอบและวัดค่าคุณสมบัติต่างๆ ผลจากการทดสอบได้ดังตารางที่ 4.4

ตารางที่ 4.4 แสดงสมบัติของกระดาษทดสอบที่ผลิตจากเยื่อเปลือกต้นสอยดาวที่ผสมกับเยื่อกราฟท์ ในอัตราส่วนต่างๆ เปรียบเทียบมาตรฐานอุตสาหกรรมกระดาษเหนียว ประเภทถุงชั้นเดียว

สมบัติของเยื่อเปลือกต้นสอยดาว	ค่ามาตรฐานอุตสาหกรรมกระดาษเหนียว ประเภทถุงชั้นเดียว	อัตราส่วนเยื่อเปลือกต้นสอยดาว : เยื่อกราฟท์				
		100:0	75:25	50:50	25:75	0:100
น้ำหนักมาตรฐาน	120 g/m <sup>2</sup> ± ไม่เกิน 5%	133.00	132.00	134.70	132.70	132.00
ปริมาณความชื้น	น้อยกว่า 10%	9.84	9.59	9.63	9.53	9.68
ความต้านทานการดูดซึมน้ำแบบคอบบี้	น้อยกว่า 36 g/m <sup>2</sup>	28.74	37.64	42.26	56.88	45.94
ความต้านแรงฉีกขาด	มากกว่า 830 mN	1093.32	1002.40	894.92	598.68	414.76
ความต้านแรงดันทะลุ	มากกว่า 230 kPa	325.5	245.6	223.5	158.6	146.1

จากตารางที่ 4.4 สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ไปทำการแปรผลข้อมูลแสดงออกมาในรูปของกราฟแท่งที่แสดงค่าน้ำหนักมาตรฐาน, ปริมาณความชื้น, ความต้านทานการดูดซึมน้ำแบบคอบบี้, ความต้านแรงฉีกขาด, ความต้านแรงดันทะลุ เพื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานอุตสาหกรรม กระดาษเหนียว ประเภทถุงชั้นเดียว


4.4.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักมาตรฐานของแผ่นกระดาษทดสอบ กับ อัตราส่วนเยื่อเปลือกต้นสอยดาวและ เยื่อกราฟท์ ที่อัตราส่วนต่างๆ กัน ดังรูปที่ 4.10



รูปที่ 4.10 แสดงค่าน้ำหนักมาตรฐานของแผ่นกระดาษทดสอบที่ผลิตจากการผสมระหว่างเยื่อเปลือกต้นสอยดาวและเยื่อกราฟท์ที่อัตราส่วนต่างๆ

จากการวิเคราะห์รูปที่ 4.10 พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณเยื่อกราฟท์ในการขึ้นแผ่นกระดาษทดสอบต่ออัตราส่วนของเยื่อเปลือกต้นสอยดาวที่ 100 : 0, 75 : 25, 50 : 50, 25 : 75 และ 0 : 100 ค่าน้ำหนักมาตรฐานของแผ่นกระดาษทดสอบที่ได้เท่ากับ 133, 132, 134.7, 132.7 และ 132 กรัมต่อตารางเมตรตามลำดับ ซึ่งค่าน้ำหนักมาตรฐานที่มาตรฐานอุตสาหกรรมกระดาษเหนียว ประเภทสูงชั้นเดียวกำหนดคือ 120 กรัมต่อตารางเมตร  $\pm 5\%$  น้ำหนักมาตรฐานของอัตราส่วนทั้ง 5 อัตราส่วนนั้นมีน้ำหนักเกินที่มาตรฐานกำหนด


4.4.2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความชื้นของแผ่นกระดาษทดสอบ กับ อัตราส่วนเยื่อเปลือกต้นสอยดาวและ เยื่อกราฟท์ ที่อัตราส่วนต่างๆ กัน ดังรูปที่ 4.11



รูปที่ 4.11 แสดงปริมาณความชื้นของแผ่นกระดาษทดสอบที่ผลิตจากการผสมระหว่างเยื่อเปลือกต้นสอยดาวและเยื่อกราฟท์ที่อัตราส่วนต่างๆ

จากการวิเคราะห์รูปที่ 4.11 พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณอัตราส่วนของเยื่อกราฟท์ในการขึ้นแผ่นกระดาษทดสอบต่ออัตราส่วนของเยื่อเปลือกต้นสอยดาวที่ 100 : 0, 75 : 25, 50 : 50, 25 : 75 และ 0 : 100 ปริมาณความชื้นของแผ่นกระดาษทดสอบที่ได้เท่ากับ 9.84, 9.59, 9.63, 9.53 และ 9.68 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ซึ่งค่าปริมาณความชื้นที่มาตรฐานอุตสาหกรรมกระดาษเหนียว ประเภทสูงชั้นเดียว กำหนดคือไม่เกิน 10% ซึ่งค่าปริมาณความชื้นของอัตราส่วนทั้ง 5 อัตราส่วนนั้นไม่เกินที่มาตรฐานกำหนด ถือว่าผ่านมาตรฐาน


4.4.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานการดูดซึมน้ำของแผ่นกระดาษทดสอบ กับ อัตราส่วนเยื่อเปลือกต้นสอยดาวและ เยื่อคราฟท์ ที่อัตราส่วนต่างๆ กัน ดังรูปที่ 4.12



รูปที่ 4.12 แสดงค่าความต้านทานการดูดซึมน้ำของแผ่นกระดาษทดสอบที่ผลิตจากการผสมระหว่างเยื่อเปลือกต้นสอยดาวและเยื่อคราฟท์ที่อัตราส่วนต่างๆ

จากการวิเคราะห์รูปที่ 4.12 พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณอัตราส่วนของเยื่อคราฟท์ในการขึ้นแผ่นกระดาษทดสอบต่ออัตราส่วนของเยื่อเปลือกต้นสอยดาวที่ 100 : 0, 75 : 25, 50 : 50, 25 : 75 และ 0 : 100 ความต้านแรงดันทะเลของแผ่นกระดาษทดสอบที่ได้เท่ากับ 28.74, 37.64, 42.26, 45.94 และ 56.88 กรัมต่อตารางเมตร ตามลำดับ ซึ่งค่าความต้านทานการดูดซึมน้ำที่มาตรฐานอุตสาหกรรมกระดาษเหนียว ประเภทถุงชั้นเดียว กำหนดคือ ไม่เกิน 36 กรัม/ตารางเมตร ซึ่งมีเพียงอัตราส่วน เยื่อเปลือกต้นสอยดาว 100 : เยื่อคราฟท์ 0 อัตราส่วนเดียวเท่านั้นที่มีค่าผ่านตามาตรฐานกำหนด คือ 28.7 กรัม/ตารางเมตร สรุปได้ว่าเมื่อปริมาณเยื่อคราฟท์เพิ่มมากขึ้นค่าความต้านทานการดูดซึมน้ำเพิ่มขึ้น เยื่อคราฟท์มีคุณสมบัติอุ้มน้ำมากกว่าเยื่อเปลือกต้นสอยดาว


4.4.4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านแรงฉีกขาดของแผ่นกระดาษทดสอบ กับ อัตราส่วนเยื่อเปลือกต้นสอยดาวและ เยื่อคราฟท์ ที่อัตราส่วนต่างๆ กัน ดังรูปที่ 4.13



รูปที่ 4.13 แสดงค่าความต้านแรงฉีกขาดของแผ่นกระดาษทดสอบที่ผลิตจากการผสมระหว่างเยื่อเปลือกต้นสอยดาวและเยื่อคราฟท์ที่อัตราส่วนต่างๆ

จากการวิเคราะห์รูปที่ 4.13 พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณอัตราส่วนของเยื่อคราฟท์ในการขึ้นแผ่นกระดาษทดสอบที่อัตราส่วนของเยื่อเปลือกต้นสอยดาวที่ 100 : 0, 75 : 25, 50 : 50, 25 : 75 และ 0 : 100 ความต้านแรงฉีกขาดของแผ่นกระดาษทดสอบที่ได้เท่ากับ 1093.32, 1002.40, 894.92, 598.68 และ 414.76 เมตรนิวตัน ตามลำดับ ซึ่งค่าความต้านแรงฉีกขาดที่มาตรฐานอุตสาหกรรมกระดาษเหนียว ประเภทสูง ชั้นเดียว กำหนดคือไม่น้อยกว่า 830 นิวตันเมตร ซึ่งมีอัตราส่วนเยื่อเปลือกต้นสอยดาว : เยื่อคราฟท์ที่ผ่านมาตรฐานคือ 100 : 0, 75 : 25 และ 50 : 50 มีค่าผลการทดสอบคือ 1093.32 ,1002.4 และ 894.92 นิวตันเมตร ตามลำดับ สรุปได้ว่าเมื่อปริมาณเยื่อคราฟท์เพิ่มมากขึ้นค่าความต้านแรงฉีกขาดลดลง

4.4.5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านแรงดันทะเลของแผ่นกระดาษทดสอบ กับ อัตราส่วนเยื่อเปลือกต้นสอยดาวและ เยื่อกราฟท์ ที่อัตราส่วนต่างๆ กัน ดังรูปที่ 4.14



รูปที่ 4.14 แสดงค่าความต้านแรงดันทะเลของแผ่นกระดาษทดสอบที่ผลิตจากการผสมระหว่างเยื่อเปลือกต้นสอยดาวและเยื่อกราฟท์ที่อัตราส่วนต่างๆ

จากการวิเคราะห์รูปที่ 4.14 พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณอัตราส่วนของเยื่อกราฟท์ในการขึ้นแผ่นกระดาษทดสอบต่ออัตราส่วนของเยื่อเปลือกต้นสอยดาวค่าความต้านทานแรงดันทะเลที่ได้เท่ากับ 100 : 0, 75 : 25, 50 : 50, 25 : 75 และ 0 : 100 ปริมาณความชื้นของแผ่นกระดาษทดสอบที่ได้เท่ากับ 325.5, 245.6, 223.5, 158.6 และ 146.1 กิโลปาสกาล ตามลำดับ ซึ่งค่าความต้านแรงดันทะเลที่มาตรฐานอุตสาหกรรมกระดาษเหนียว ประเภทสูงชั้นเดียว กำหนด คือ ไม่น้อยกว่า 230 กิโลปาสกาล ซึ่งมีอัตราส่วนเยื่อเปลือกต้นสอยดาว : เยื่อกราฟท์ที่ผ่านมาตรฐานคือ 100 : 0 และ 75 : 25 มีค่าผลการทดสอบคือ 325.5 และ 245.6 กิโลปาสกาล ตามลำดับ สรุปได้ว่าเมื่อปริมาณเยื่อกราฟท์เพิ่มมากขึ้นค่าความต้านแรงดันทะเลลดลง

#### 4.5 การศึกษาสมบัติของแผ่นกระดาษทดสอบที่ผลิตจากเยื่อเปลือกต้นสอยดาวที่ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ปริมาณต่าง ๆ


จากการนำเยื่อเปลือกต้นสอยดาวมาทำการฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยปริมาณที่แตกต่างกัน คือ ร้อยละ 10, 15 และ 20 ของน้ำหนักเยื่ออบแห้ง มาผสมกับเยื่อเปลือกต้นสอยดาวและเติมโซเดียมซิลิเกต (Sodium silicate) ร้อยละ 2 ของน้ำหนักเยื่ออบแห้ง เติมแมกนีเซียมซัลเฟต (Magnesium sulphate) ร้อยละ 0.05 ของน้ำหนักเยื่ออบแห้ง แล้วทำการปรับค่า pH ให้อยู่ระหว่าง 10.5-11 ด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide) โดยปริมาณร้อยละของน้ำหนักเยื่อที่ทำกรฟอกเท่ากับร้อยละ 10 ในอุณหภูมิ 95 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชม. แล้วจึงนำเยื่อมาศึกษาคุณสมบัติด้านเชิงกล ได้ผลดังตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 แสดงสมบัติของกระดาษทดสอบที่ผลิตจากเยื่อเปลือกต้นสอยดาวที่ทำการฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

สมบัติของเยื่อเปลือกต้นสอยดาว	ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ : น้ำหนักร้อยละของเยื่ออบแห้ง		
	10	15	20
น้ำหนักมาตรฐาน g/m <sup>2</sup>	128	131.50	134.50
ค่าความหนา mm	0.29	0.28	0.29
ดัชนีความต้านแรงฉีกขาด N.m <sup>2</sup> /kg	9.73	956	9.09
ดัชนีความต้านแรงดันทะลุ kPa.m <sup>2</sup> /g	2.96	2.89	2.80
ความขาวสว่าง %	18	21.87	29.11

จากตารางที่ 4.5 สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการทดลอง ไปทำการแปรผลข้อมูลแสดงออกมาในรูปของกราฟแท่งที่แสดงค่าน้ำหนักมาตรฐาน, ค่าความหนา, ดัชนีความต้านแรงฉีกขาด, ดัชนีความต้านแรงดันทะลุ, ความขาวสว่าง ของเยื่อเปลือกต้นสอยดาวที่ต้มด้วยปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ ร้อยละ 15 ของน้ำหนักเยื่ออบแห้งและฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 10, 15 และ 20 ของน้ำหนักเยื่อ


4.5.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักมาตรฐานของแผ่นกระดาษทดสอบ จากเชื้อเพลิงถ่านสอยดาวที่ได้จากการฟอกด้วยปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 10, 15 และ 20 ของน้ำหนักเยื่ออบแห้ง



รูปที่ 4.15 แสดงน้ำหนักมาตรฐานของแผ่นกระดาษทดสอบที่ผลิตจากเชื้อเพลิงถ่านสอยดาวที่ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ปริมาณ 10, 15 และ 20 ของน้ำหนักเยื่ออบแห้ง

จากการวิเคราะห์รูปที่ 4.15 พบว่าค่าน้ำหนักมาตรฐานของเชื้อเพลิงถ่านสอยดาวที่ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ปริมาณ 10, 15 และ 20 ของน้ำหนักเยื่ออบแห้งได้เท่ากับ 128, 131.5 และ 134.5 กรัมต่อตารางเมตร ตามลำดับ


4.5.2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาของแผ่นกระดาษทดสอบ จากเยื่อเปลือกต้นสอยดาว ที่ได้จากการฟอกด้วยปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 10, 15 และ 20 ของน้ำหนักเยื่อแห้ง



รูปที่ 4.16 แสดงค่าความหนาของแผ่นกระดาษทดสอบที่ผลิตจากเยื่อเปลือกต้นสอยดาวที่ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ปริมาณ 10, 15 และ 20 ของน้ำหนักเยื่อแห้ง

จากการวิเคราะห์รูปที่ 4.16 พบว่าค่าความหนาของเยื่อเปลือกต้นสอยดาวที่ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ปริมาณ 10, 15 และ 20 ของน้ำหนักเยื่อแห้งได้เท่ากับ 0.29, 0.28 และ 0.29 มิลลิเมตรตามลำดับ

4.5.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความต้านแรงฉีกขาดของแผ่นกระดาษทดสอบ จากเชื้อเพลิงถ่านสอยดาวที่ได้จากการฟอกด้วยปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 10, 15 และ 20 ของน้ำหนักเยื่ออบแห้ง




รูปที่ 4.17 แสดงค่าดัชนีความต้านแรงฉีกขาดของแผ่นกระดาษทดสอบที่ผลิตจากเชื้อเพลิงถ่านสอยดาวที่ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ปริมาณ 10, 15 และ 20 ของน้ำหนักเยื่ออบแห้ง

จากการวิเคราะห์รูปที่ 4.17 พบว่าค่าดัชนีความต้านแรงฉีกขาดของเชื้อเพลิงถ่านสอยดาวที่ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ปริมาณ 10, 15 และ 20 ของน้ำหนักเยื่ออบแห้งได้เท่ากับ 9.73, 9.70 และ 8.89 นิวตัน.ตารางเมตร/กรัม ตามลำดับ สรุปได้ว่าปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เพิ่มมากขึ้นทำให้เชื้อเพลิงถ่านสอยดาวมีค่าดัชนีความต้านแรงฉีกขาดลดลงตามลำดับ




4.5.4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความต้านแรงดันทะลุของแผ่นกระดาษทดสอบ จากเยื่อเปลือกต้นสอยดาวที่ได้จากการฟอกด้วยปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 10, 15 และ 20 ของน้ำหนักเยื่ออบแห้ง



รูปที่ 4.18 แสดงค่าดัชนีความต้านแรงดันทะลุของแผ่นกระดาษทดสอบที่ผลิตจากเยื่อเปลือกต้นสอยดาวที่ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ปริมาณ 10, 15 และ 20 ของน้ำหนักเยื่ออบแห้ง

จากการวิเคราะห์รูปที่ 4.18 พบว่าค่าน้ำหนักมาตรฐานของเยื่อเปลือกต้นสอยดาวที่ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ปริมาณ 10, 15 และ 20 ของน้ำหนักเยื่ออบแห้งได้เท่ากับ 2.96, 2.89 และ 2.80 กิโลปาสกาล.ตารางเมตร/กรัม ตามลำดับ สรุปได้ว่าปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เพิ่มมากขึ้นทำให้เยื่อเปลือกต้นสอยดาวมีค่าดัชนีความต้านแรงดันทะลุลดลงตามลำดับ

4.5.5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความขาวสว่างของแผ่นกระดาษทดสอบ จากเชื้อเปลือกต้นสอยดาวที่ได้จากการฟอกด้วยปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ร้อยละ 10, 15 และ 20 ของน้ำหนักเยื่ออบแห้ง



รูปที่ 4.19 แสดงค่าความขาวสว่างของแผ่นกระดาษทดสอบที่ผลิตจากเชื้อเปลือกต้นสอยดาวที่ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ปริมาณ 10, 15 และ 20 ของน้ำหนักเยื่ออบแห้ง

จากรูปที่ 4.19 พบว่าค่าความขาวสว่างของเชื้อเปลือกต้นสอยดาวที่ฟอกด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ปริมาณ 10, 15 และ 20 ของน้ำหนักเยื่ออบแห้งได้เท่ากับ 18, 21.87 และ 29.11 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับสรุปได้ว่าปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เพิ่มมากขึ้นทำให้เชื้อเปลือกต้นสอยดาวมีค่าความขาวสว่างเพิ่มมากขึ้น