



245891



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการ ผลการเจือร่วมของอินเดียมและอลูมิเนียมที่มีต่อ
ฟิล์มบางโปร่งใสหน้าไฟฟ้าเชิงค้ออกไซด์

Effect of In and Al co-doping on transparent conductive
zinc oxide films

โดย อ.ดร.ธนภรณ์ โตโสภณ

ธันวาคม 2553



245891

b00251925

สัญญาเลขที่ MRG5180203



รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการ ผลการเจือร่วมของอินเดียมและอลูมิเนียมที่มีต่อ
ฟิล์มบางโปร่งใสนำไฟฟ้าเชิงค่ออกไซด์

Effect of In and Al co-doping on transparent conductive
zinc oxide films

อ.ดร.ธนภรณ์ โตโสภณ

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยครั้งนี้ไม่อาจสำเร็จลงได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆดังนี้

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผศ.บัญชา ศิลปสกุลสุข รศ.ดร.ณสรณ์ ผลโคก อ.ดร.ภูนิศรา ลีมนนทกุล คุณธัญนพ นิลกำจร คุณเสริมสุข รัตเร่ง คุณวิวัฒน์ เครือวงศ์ รวมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในภาควิชาที่ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆตลอดมา ขอขอบคุณนางสาวนันท์นัช วัฒนสุภิญญา และนางสาวอ้อมตะวัน แสงจักรวาล นักศึกษาปริญญาโท ที่เป็นแรงสำคัญทำให้งานวิจัยสำเร็จด้วยดี

หน่วยวิจัยและนักวิจัยของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (MTEC) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดร.พงศ์พันธ์ จินดาอุดม คุณมติ ห่อประทุม และสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (SOLARTEC) ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการใช้เครื่องมือ ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC) ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวอย่างด้วยเครื่องไอเจย์ อิเล็กตรอน ผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Dr. Kah-Yoong Chan, Faculty of Engineering, Multimedia University, Malaysia ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างด้วยเทคนิคอะตอมมิก ฟอซ ไมโครสโคป ผู้วิจัยขอขอบคุณอย่างสูง

ขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสำนักงานการอุดมศึกษาที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและขอขอบคุณ รศ.ดร.นรินทร์ สิริกุลรัตน์ นักวิจัยที่ปรึกษา ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่กรุณาให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์มาโดยตลอด

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณบุพการีและครอบครัวที่เป็นกำลังใจให้เสมอมา

ธนภรณ์ โตโสภณ

30 ธันวาคม 2553

บทคัดย่อ

รหัสโครงการ	MRG5180203
ชื่อโครงการ	ผลการเจือร่วมของอินเดียมและอลูมิเนียมที่มีต่อฟิล์มบางโปร่งใสไฟฟ้าเชิงค่ออกไซด์
ชื่อนักวิจัย	อ.ดร.ชนภรณ์ โตโสภณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
E-mail address	thanapor@swu.ac.th
ระยะเวลาโครงการ	15 พฤษภาคม 51 ถึง 15 ตุลาคม 53

245891

ได้เตรียมฟิล์มเชิงค่ออกไซด์เจือด้วยอลูมิเนียมและอินเดียม (AIZO) โดยเทคนิค ดีซี แมกนีตรอน สเปดเตอร์ริง บนแผ่นรองรับที่เป็นกระจกในบรรยากาศอาร์กอนบริสุทธิ์ ณ อุณหภูมิห้อง โดยใช้เซรามิกส์เชิงค่ออกไซด์เจือด้วยอลูมิเนียมและอินเดียมในปริมาณ 0.5 wt% ขนาด 3 นิ้วเป็นเป้าหมายพบว่าโครงสร้างของฟิล์ม AIZO ที่เตรียมได้นี้เป็นโครงสร้างเฮกซะโกนอล มีค่าแกนผลึก a เป็น 3.251 Å ค่าแกนผลึก c เป็น 5.214 Å และมีขนาดของผลึกเป็น 48-53 nm ฟิล์มมีองค์ประกอบเป็น Zn : O เท่ากับ 1:1 โดยฟิล์มมีสภาพต้านทานไฟฟ้าอยู่ในช่วง $2.57 \times 10^{-4} - 3 \Omega\text{cm}$ การส่งผ่านแสงอยู่ในช่วง 70-90 % และค่าช่องว่างแถบพลังงานในช่วง 3.3-3.65 eV ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการเตรียมฟิล์ม ระยะห่างระหว่างเป้าหมายกับแผ่นรองรับ ความดัน และกำลังไฟฟ้า มีผลต่อการทับถมของฟิล์มสมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแสง และโครงสร้างพื้นผิวของฟิล์ม AIZO โดยเงื่อนไขการเตรียมฟิล์มที่ระยะห่างระหว่างเป้าหมายกับแผ่นรองรับเป็น 7 cm จะให้ฟิล์มที่มีอัตราการทับถมดีที่สุด มีความหนาสูงสุดในช่วง 750-900 nm โดยไม่ขึ้นกับความดันขณะสเปดเตอร์ และสภาพต้านทานไฟฟ้ามีแนวโน้มต่ำลงเมื่อมีการเพิ่มความดัน ขณะที่ระยะห่างระหว่างเป้าหมายกับแผ่นรองรับที่เพิ่มขึ้น อัตราการทับถมของฟิล์มจะลดลงและขึ้นกับความดันอย่างชัดเจน โดยการเตรียมฟิล์มที่ความดันต่ำกว่าจะให้อัตราทับถมของฟิล์มสูงกว่าและฟิล์มมีโครงสร้างแบบเกรนคอลลัมน์าร์ ส่งผลให้มีสภาพต้านทานไฟฟ้าต่ำกว่า การเพิ่มกำลังไฟฟ้าทำให้ฟิล์มมีอัตราการทับถมสูงขึ้นและเกรนมีขนาดใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลของพลังงานของอะตอมขณะทับถม เงื่อนไขในการเตรียมฟิล์มที่ดีที่สุดคือระยะห่างระหว่างเป้าหมายกับแผ่นรองรับเป็น 10 cm กำลังไฟฟ้า 50 W ความดัน 0.03 mbar และไม่ให้ความร้อนกับแผ่นรองรับ โดยฟิล์มมีสภาพต้านทานไฟฟ้าเป็น $2.57 \times 10^{-4} \Omega\text{cm}$ ค่าการส่งผ่านแสง 81% ซึ่งให้ลักษณะพื้นผิวฟิล์มที่ขรุขระและค่าเฮชที่มีความเหมาะสมสำหรับใช้งานเป็นฟิล์มบางโปร่งใสไฟฟ้าในเซลล์แสงอาทิตย์แม้จะไม่กัดฟิล์มด้วยกรดก็ตาม

คำหลัก ฟิล์มบางโปร่งใสไฟฟ้า ฟิล์มเชิงค่ออกไซด์ ดีซี แมกนีตรอนสเปดเตอร์ริง

Abstract

Project Code : MRG5180203
Project Title : Effect of In and Al co-doping on transparent conductive zinc oxide films
Investigator : Dr.Thanaporn Tohsophon, Physics department, Faculty of Science, Srinakharinwirot university
E-mail Address : thanapor@swu.ac.th
Project Period : May 15,2008 - October 15,2010

245891

Aluminum and indium doped zinc oxide (AlZO) films were prepared by direct current (dc) magnetron sputtering on glass substrate in pure argon atmosphere at room temperature. Three inches of home made zinc oxide ceramic with 0.5 wt% of aluminum and indium doping was used as a target. AlZO films deposited by this technique has hexagonal structure with a axis of 3.251 Å, c axis of 5.214 Å and the crystal size between 48-53 nm. In addition, the film shows the ratio of Zn:O as 1:1. Film resistivity of $2.57 \times 10^{-4} - 3 \Omega\text{cm}$ and transmittance of 70-90 % with band gap energy of 3.3-3.65 eV are obtained, depending on the deposited conditions. At the target-substrate distance of 7 cm, the films show optimum deposition rate with the thickness of 750-900 nm throughout the deposition pressure, indicating that the deposition rate is not dependent upon variations in the pressure. The increasing pressure tends to decrease the films resistivity. While at higher target-substrate distance, the lower deposition rate which is dependent on the pressure has been observed. The lower the pressure, the higher the deposition rate with columnar grain structure is achieved. This leads to obtain lower resistivity films. In addition, as increasing the power, the deposition rate and the grain size increase. This is due to the influence of the energy of sputtered atom during deposition. The optimum condition is found at the target – substrate distance of 10 cm, the power of 50 W and the pressure of 0.03 mbar without heating substrate, which give the lowest resistivity of $2.57 \times 10^{-4} \Omega\text{cm}$ and average transmittance of 81%. Its surface morphology and haze property is appropriate as TCO films in solar cells, without HCl etching required.

Keywords: TCO films, ZnO films, dc magnetron sputtering

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อ	ข
บัญชีตาราง	ฅ
บัญชีภาพประกอบ	ช
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องและทฤษฎี	
2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง	3
2.2 ทฤษฎี	4
2.2.1 ชิงค์ออกไซด์	4
2.2.2 สารกึ่งตัวนำ	6
2.2.2 การนำไฟฟ้าของชิงค์ออกไซด์เจือด้วยอลูมิเนียมและอินเดียม (AIZO)	10
2.2.4 กระบวนการเคลือบฟิล์มบาง	10
2.2.5 การสเป็คเตอรืง	15
2.2.6 ระบบการเคลือบฟิล์มแบบ ดีซี แมกนีตรอนสเป็คเตอรืง	17
2.3 การวิเคราะห์สมบัติของฟิล์ม	
2.3.1 สมบัติทางไฟฟ้า	22
2.3.2. สมบัติทางแสง	25
2.3.3 สมบัติเฮซ	30
บทที่ 3 วิธีดำเนินงานวิจัย	
3.1 สารเคมีที่ใช้ในการทดลอง	31
3.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง	31
3.3 สถานที่ดำเนินงานวิจัย	32
3.4 ขั้นตอนการทดลอง	33
3.4.1 การเตรียมเซรามิกส์ AIZO เพื่อใช้เป็นเป้าในระบบดีซี แมกนีตรอนสเป็คเตอรืง	33
3.4.2 การใช้เซรามิกส์ AIZO เป็นเป้าเพื่อเตรียมฟิล์มบาง AIZO ด้วยเทคนิค ดีซี แมกนีตรอน สเป็คเตอรืง	34
3.4.3 การวัดสมบัติของฟิล์ม AIZO	37

บทที่ 4 ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผล

4.1 ระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับ ความดัน และกำลังไฟฟ้าที่มีต่อความหนาของฟิล์ม	41
4.1.1 ผลของระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับและความดันที่มีต่อความหนาของฟิล์ม	41
4.1.2 ผลของกำลังไฟฟ้าและความดันที่มีต่อความหนาของฟิล์ม	42
4.2 สมบัติทางไฟฟ้า	44
4.2.1 ผลของระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับและความดันที่มีต่อสภาพต้านทานไฟฟ้า ความคล่องตัวของพาหะ และความหนาแน่นของพาหะ	44
4.2.2 ผลของกำลังไฟฟ้าและความดันที่มีต่อสภาพต้านทานไฟฟ้า ความคล่องตัวของพาหะ และความหนาแน่นของพาหะ	50
4.3 สมบัติทางแสง	54
4.4 ลักษณะโครงสร้างและพื้นผิวของฟิล์ม	60
4.5 คุณสมบัติของฟิล์มหลังกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริก	65
4.5.1 คุณสมบัติทางไฟฟ้า	65
4.5.2 คุณสมบัติทางแสง	65
4.5.3 ลักษณะพื้นผิวของฟิล์ม	65
4.6 โครงสร้างผลึกของฟิล์ม AIZO	72
4.7 การวิเคราะห์องค์ประกอบของฟิล์ม AIZO โดยเทคนิคไอजेย์ อีเล็กตรอน (AES)	76
บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง	78
บรรณานุกรม	80
Out put	84
ภาคผนวก	85

บัญชีตาราง

ภาพประกอบ	หน้า
2.1 คุณสมบัติของซิงค์ออกไซด์	5
4.1 แสดงค่าแกนผลึก a ค่าแกนผลึก c และ ขนาดของผลึกของฟิล์มที่เตรียมด้วยเงื่อนไขต่างๆ	75
4.2 แสดงองค์ประกอบของฟิล์ม AIZO	77

บัญชีภาพประกอบ

ภาพประกอบ	หน้า
2.1 โครงสร้างแบบ เวิร์ตไฮต์ของ ZnO	4
2.2 แสดงการเกิดอิเล็กตรอนอิสระซึ่งเป็นพาหะนำไฟฟ้าในซิงค์ออกไซด์	5
2.3 แสดงคู่อิเล็กตรอนและโฮลในพันธะโควาเลนต์ของผลึกซิลิกอน	7
2.4 แถบพลังงานสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ (Intrinsic semiconductor)	7
2.5 แสดงตัวให้และตัวรับอิเล็กตรอนในพันธะโควาเลนต์ของผลึกซิลิกอน	9
2.6 แถบพลังงานสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น	9
2.7 แถบพลังงานสารกึ่งตัวนำชนิดพี	9
2.8 แสดงการเกิดฟิล์มบาง	11
2.9 โมเดลของทอมสันแสดงอิทธิพลของอุณหภูมิของแผ่นรองรับและความดันก๊าซอาร์กอนที่มีต่อฟิล์มในระบบสปีดเตอริง	14
2.10 อันตรกิริยาระหว่างไอออนและผิวเป้าสารเคลือบ	17
2.11 การเคลื่อนที่ของอนุภาคอิเล็กตรอนในสนามแม่เหล็ก	18
2.12 การเคลื่อนที่ของอนุภาคในสนามต่างๆโดยที่ภาพ (a) (b) และ (c) เป็นการเคลื่อนที่ของอนุภาคประจุในสนามแม่เหล็กอย่างเดียว ส่วน (d) และ (e) เป็นการเคลื่อนที่ของอนุภาคประจุในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าร่วมกัน ในลักษณะต่างๆ	18
2.13 การจัดสนามแม่เหล็กและแนวการกัดกร่อนของเป้าสารเคลือบในระบบพลาสมาแมกนีตรอน สปีดเตอริง	22
2.14 การวัดสภาพการนำไฟฟ้าของตัวอย่างที่มีพื้นที่ภาคตัดขวาง A	23
2.15 ลักษณะของการย้ายสถานะพลังงานของสาร (a) การย้ายสถานะแบบตรง (Direct transition) และ (b) การย้ายสถานะแบบไม่ตรง (Indirect transition)	27
2.16 แสดงการทดลองวัดสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง	28
2.17 สเปกตรัมการส่งผ่านแสงของฟิล์ม ZnO (a) สเปกตรัมการส่งผ่านแสงของฟิล์ม ZnO (b) กราฟความสัมพันธ์ของ $(\alpha h\nu)^2$ และ $(h\nu)$ ซึ่งจะหาค่าช่องว่างแถบพลังงานจาก ส่วนตัดแกนของพลังงานโฟตอนโดยการประมาณ	29

3.1	เป่าเซรามิกส์นำไฟฟ้าซึ่งคือออกไซด์เจือด้วยอลูมิเนียมและอินเดียม	34
3.2	แผนผังระบบ ดีซี แมกนีตรอน สเปคเตอรืง โดยใช้เป่าเซรามิกส์ AIZO เป็นหัวคาโทด และแผ่นรองรับซึ่งเป็นกระจกคอร์นนิ่งเป็นหัวอานอด	36
3.3	ระบบการวัดของเครื่องโพรมอยท์โพรบ	37
3.4	เชื่อมคอนแทคกับชิ้นงาน	38
3.5	การวัดสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง	38
3.6	แสดงการเตรียมชิ้นงานวัดค่าเฮซ (Haze)	39
4.1	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันขณะสเปคเตอรืงที่มีต่อความหนาของฟิล์ม AIZO เตรียมที่กัลังไฟฟ้า 40 W โดยมีระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับเป็น 7 10 13 และ 16 cm ตามลำดับ	43
4.2	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันขณะสเปคเตอรืงที่มีต่อความหนาของฟิล์ม AIZO เตรียมที่กัลังไฟฟ้า 30 40 และ 50 W โดยมีระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับเป็น 10 cm	43
4.3	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันขณะสเปคเตอรืงที่มีต่อสภาพด้านทานไฟฟ้า ความคล่องตัวของพาหะ และความหนาแน่นของพาหะของฟิล์ม AIZO เตรียมที่กัลังไฟฟ้า 40 W โดยมีระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับเป็น 7 cm	45
4.4	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันขณะสเปคเตอรืงที่มีต่อสภาพด้านทานไฟฟ้า ความคล่องตัวของพาหะ และความหนาแน่นของพาหะของฟิล์ม AIZO เตรียมที่กัลังไฟฟ้า 40 W โดยมีระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับเป็น 10 cm	45
4.5	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันขณะสเปคเตอรืงที่มีต่อสภาพด้านทานไฟฟ้า ความคล่องตัวของพาหะ และความหนาแน่นของพาหะของฟิล์ม AIZO เตรียมที่กัลังไฟฟ้า 40 W โดยมีระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับเป็น 13 cm	46
4.6	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันขณะสเปคเตอรืงที่มีต่อสภาพด้านทานไฟฟ้า ความคล่องตัวของพาหะ และความหนาแน่นของพาหะของฟิล์ม AIZO เตรียมที่กัลังไฟฟ้า 40 W โดยมีระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับเป็น 16 cm	46
4.7	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันขณะสเปคเตอรืงและระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับที่มีต่อสภาพด้านทานไฟฟ้าของฟิล์ม AIZO เตรียมที่กัลังไฟฟ้า 40W	48
4.8	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันขณะสเปคเตอรืงและระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับที่มีต่อความคล่องตัวของพาหะของฟิล์ม AIZO เตรียมที่กัลังไฟฟ้า 40 W	48

4.9	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันขณะสเป็คเตอรืงและระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่น รองรับที่มีต่อความหนาแน่นของพาหะของฟิล์ม AIZO เตรียมที่กำลังไฟฟ้า 40 W	49
4.10	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันขณะสเป็คเตอรืงที่มีต่อสภาพด้านทานไฟฟ้า ความคล่องตัวของพาหะและความหนาแน่นของพาหะของฟิล์ม AIZO เตรียมที่กำลัง ไฟฟ้า 30 W โดยมีระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับเป็น 10 cm	51
4.11	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันขณะสเป็คเตอรืงที่มีต่อสภาพด้านทานไฟฟ้า ความคล่องตัวของพาหะ และความหนาแน่นของพาหะของฟิล์ม AIZO เตรียมที่กำลัง ไฟฟ้า 40 W โดยมีระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับเป็น 10 cm	51
4.12	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันขณะสเป็คเตอรืงที่มีต่อสภาพด้านทานไฟฟ้า ความคล่องตัวของพาหะ และความหนาแน่นของพาหะของฟิล์ม AIZO เตรียมที่กำลัง ไฟฟ้า 50 W โดยมีระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับเป็น 10 cm	52
4.13	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันขณะสเป็คเตอรืงและกำลังไฟฟ้าที่มีต่อสภาพ ด้านทานไฟฟ้าของฟิล์ม AIZO โดยมีระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับเป็น 10 cm	52
4.14	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันขณะสเป็คเตอรืงและกำลังไฟฟ้าที่มีต่อความ คล่องตัวของพาหะของฟิล์ม AIZO โดยมีระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับเป็น 10 cm	53
4.15	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันขณะสเป็คเตอรืงและกำลังไฟฟ้าที่มีต่อความ หนาแน่นของพาหะของฟิล์ม AIZO โดยมีระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับเป็น 10 cm	53
4.16	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นและค่าการส่งผ่านแสงของฟิล์ม AIZO เตรียมที่ความดัน 0.03 mbar	56
4.17	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นและค่าการส่งผ่านแสงของฟิล์ม AIZO เตรียมที่ความดัน 0.05 mbar	56
4.18	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นและค่าการส่งผ่านแสงของฟิล์ม AIZO เตรียมที่ความดัน 0.07 mbar	57
4.19	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นและค่าการส่งผ่านแสงของฟิล์ม AIZO เตรียมที่ความดัน 0.09 mbar	57
4.20	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นและค่าการส่งผ่านแสงของฟิล์ม AIZO เตรียมที่ความดัน 0.10 mbar	58

- 4.21 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันและค่าช่องว่างแถบพลังงานของฟิล์มบาง AIZO เตรียมที่เงื่อนไขต่างๆ 58
- 4.22 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันและค่าเฉลี่ยการส่งผ่านแสงของฟิล์ม AIZO ในช่วงความยาวคลื่น 400-1100 nm 59
- 4.23 แสดงภาพถ่าย SEM ของภาพตัดขวางและพื้นผิวฟิล์มบาง AIZO ที่เตรียมด้วยกำลังไฟฟ้า 50 W ระยะห่างระหว่างเป้ากับ แผ่นรองรับ 10 cm ที่ความดัน (a) (b) 3×10^{-2} mbar (c)(d) 7×10^{-2} mbar (e) (f) 1×10^{-1} mbar ตามลำดับ 62
- 4.24 แสดงภาพถ่าย SEM ของภาพโครงสร้างพื้นผิวฟิล์มบาง AIZO ที่เตรียมด้วยระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับ 10 cm ความดันเป็น 3×10^{-2} ด้วยกำลังไฟฟ้า (a)(b) 30 (c)(d) 40 และ (e)(f) 50 W ตามลำดับ 63
- 4.25 แสดงพื้นผิวและความขรุขระของฟิล์ม AIZO ที่เตรียมด้วยเงื่อนไข (a) (b) กำลัง 40 W ระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับ 7 cm ความดัน 0.07 mbar (c) (d) กำลัง 50 W ระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับ 10 cm ความดัน 0.03 mbar (e) (f) กำลัง 50 W ระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับ 10 cm ความดัน 0.05 mbar 64
- 4.26 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่กักด้วยกรดไฮโดรคลอริกที่มีต่อสภาพต้านทานไฟฟ้า ความคล่องตัวของพาหะ และความหนาแน่นของพาหะของฟิล์ม AIZO ที่เตรียมด้วยระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับ 10 cm ความดัน 3×10^{-2} mbar ด้วยกำลังไฟฟ้า 50 W หลังจากกักด้วยกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% 66
- 4.27 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่กักด้วยกรดไฮโดรคลอริกที่มีต่อสภาพต้านทานไฟฟ้าความคล่องตัวของพาหะ และความหนาแน่นของพาหะของฟิล์ม AIZO ที่เตรียมด้วยระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับ 10 cm ความดัน 3×10^{-2} mbar ด้วยกำลังไฟฟ้า 50 W หลังจากกักด้วยกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.05% 66
- 4.28 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่กักด้วยกรดไฮโดรคลอริกที่มีต่อความหนาของฟิล์ม AIZO ที่เตรียมด้วยระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับ 10 cm ความดัน 3×10^{-2} mbar ด้วยกำลังไฟฟ้า 50 W หลังจากกักด้วยกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% และ 0.05% 67
- 4.29 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่กักด้วยกรดไฮโดรคลอริกที่มีต่ออัตราการกัดกร่อนของฟิล์ม AIZO ที่เตรียมด้วยระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับ 10 cm ความดัน 3×10^{-2} mbar ด้วยกำลังไฟฟ้า 50 W หลังจากกักด้วยกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% และ 0.05% 67

- 4.30 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นที่มีต่อค่าเฮซของฟิล์ม AIZO ที่เตรียมด้วยระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับ 10 cm ความดัน 3×10^{-2} mbar ด้วยกำลังไฟฟ้า 50 W หลังจากกั้ดด้วยกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% ด้วยระยะเวลา 5 15 30 45 และ 60 s 68
- 4.31 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นที่มีต่อค่าเฮซของฟิล์ม AIZO ที่เตรียมด้วยระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับ 10 cm ความดัน 3×10^{-2} mbar ด้วยกำลังไฟฟ้า 50 W หลังจากกั้ดด้วยกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.05% ด้วยระยะเวลา 5 15 30 45 และ 60 s 68
- 4.32 แสดงภาพถ่าย SEM ของภาพโครงสร้างพื้นผิวฟิล์มบาง AIZO ที่เตรียมด้วยระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับ 10 cm ความดัน 3×10^{-2} mbar ด้วยกำลังไฟฟ้า 50 W หลังจากกั้ดด้วยกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.1% ระยะเวลา (a) 5 s (b) 15 s (c) 30 s (d) 45 s (e) 60 s 70
- 4.33 แสดงภาพถ่าย SEM ของภาพโครงสร้างพื้นผิวฟิล์มบาง AIZO ที่เตรียมด้วยระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับ 10 cm ความดัน 3×10^{-2} mbar ด้วยกำลังไฟฟ้า 50 W หลังจากกั้ดด้วยกรดไฮโดรคลอริกความเข้มข้น 0.05% ระยะเวลา (a) 5 s (b) 15 s (c) 30 s (d) 45 s (e) 60 s 71
- 4.34 แสดงสเปกตรัมของการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์สำหรับฟิล์มที่เตรียมด้วยกำลังไฟฟ้า 40 W ระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับเป็น 7 cm ที่ความดัน 0.03-0.10 mbar 73
- 4.35 แสดงสเปกตรัมของการเลี้ยวเบนรังสีเอ็กซ์สำหรับฟิล์มที่เตรียมด้วยกำลังไฟฟ้า 50 W ระยะห่างระหว่างเป้ากับแผ่นรองรับเป็น 10 cm ที่ความดัน 0.03-0.10 mbar 74
- 4.36 แสดงดิฟเฟอเรนเชียลสเปกตรัมของไอเจย์ สำหรับ AIZO (a) ก่อนการกั้ดกร่อนผิวหน้าด้วยการสั้ดเตอริง (b) หลังการกั้ดกร่อนผิวหน้าด้วยการสั้ดเตอริงด้วย Ar 77