

บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผล

งานวิจัยนี้ได้ทำการเตรียมผงแม่เหล็กสตรอนเทียมเฮกซะเฟอร์ไรท์ ($\text{SrFe}_{12}\text{O}_{19}$) โดยวิธีโซล เจลได้สำเร็จที่อุณหภูมิการเผาแคลไซน์ตั้งแต่ 700°C เป็นต้นไป เมื่ออุณหภูมิการเผาแคลไซน์เพิ่มขึ้น โครงสร้างของผงตัวอย่างที่ได้จะมีการเปลี่ยนแปลงจากโครงสร้างของแม่เหล็กแบบฮีมาไทต์ ($\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$) ซึ่งเป็นโครงสร้างแม่เหล็กชั่วคราวเปลี่ยนแปลงเป็นโครงสร้างแม่เหล็กแบบถาวรสตรอนเทียม เฮกซะเฟอร์ไรท์ ($\text{SrFe}_{12}\text{O}_{19}$) ขนาดเกรนของผงตัวอย่างที่ได้มีแนวโน้มใหญ่ขึ้นตามอุณหภูมิการเผา แคลไซน์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งขนาดเกรนที่ใหญ่ขึ้นสัมพันธ์กับโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงจากโครงสร้าง แม่เหล็กแบบฮีมาไทต์เป็น โครงสร้างแบบแม่เหล็กแบบถาวรสตรอนเทียมเฮกซะเฟอร์ไรท์ การ เปลี่ยนแปลงของวงฮิสเทอรีซิสเมื่อเพิ่มอุณหภูมิการเผาแคลไซน์ จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก สภาพแม่เหล็กแบบชั่วคราวที่มีค่าแมกเนไต์เซชันสูงและค่าสภาพลบด่างแม่เหล็กมีค่าต่ำมีแนวโน้ม เปลี่ยนเป็นสภาพแม่เหล็กแบบถาวรที่มีค่าแมกเนไต์เซชันมีค่าต่ำและค่าสภาพลบด่างแม่เหล็กที่สูงขึ้น ซึ่งสมบัติทางแม่เหล็กที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับการเกิดโครงสร้างของผงตัวอย่าง

อัตราส่วนโมลระหว่างเหล็กไนเตรดต่อสตรอนเทียมไนเตรดในเจลตั้งแต่ 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 สามารถเตรียมผงแม่เหล็กที่มีโครงสร้างของสตรอนเทียมเฮกซะเฟอร์ไรท์ ($\text{SrFe}_{12}\text{O}_{19}$) ได้แต่ยังมี โครงสร้างของแม่เหล็กฮีมาไทต์ ($\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$) ซึ่งเป็นแม่เหล็กแบบชั่วคราวปนอยู่ด้วย อัตราส่วนโมล ระหว่างเหล็กไนเตรดต่อสตรอนเทียมไนเตรดในเจลเป็นมีค่าเป็น 6 เกิดลักษณะของเกรนเป็นแท่งผลึก ซึ่งเป็นลักษณะของอนุภาคที่มีโครงสร้างเป็นแม่เหล็กสตรอนเทียมเฮกซะเฟอร์ไรท์ ($\text{SrFe}_{12}\text{O}_{19}$) ค่า สภาพลบด่างแม่เหล็กสูงสุดของผงตัวอย่างที่เตรียมได้มีค่า 4.9 kOe ที่อัตราส่วนโมลระหว่างเหล็กไนเตรดต่อสตรอนเทียมไนเตรดในเจลมีค่าเป็น 10 เผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 1000°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เมื่อเพิ่มอุณหภูมิการเผาแคลไซน์จาก $1,000^{\circ}\text{C}$ เป็น $1,200^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 2 ชั่วโมงพบการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างของฟิล์มจากเดิมที่มีโครงสร้างแม่เหล็กสตรอนเทียมเฮกซะเฟอร์ไรท์ร่วมกับแม่เหล็ก ฮีมาไทต์ ($\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$) เปลี่ยนเป็นโครงสร้างของฮีมาไทต์ ($\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$) ร่วมกับเฟสไม่ทราบชนิด เมื่อ วัดผลทางแม่เหล็กไม่พบลักษณะของวงฮิสเทอรีซิส

การเตรียมฟิล์มบางสตรอนเทียมเฟอร์ไรท์เฮกซะเฟอร์ไรท์ประสบความสำเร็จที่อัตราส่วน โมลระหว่างเหล็กไนเตรดต่อสตรอนเทียมไนเตรดในเจลมีค่าเป็น 6 ที่มีการเติมกรดซิตริกในปฏิกิริยา โซลและการเพิ่มเวลาในการเกิดเจลจาก 24 ชั่วโมงเป็น 48 ชั่วโมง การเคลือบฟิล์มด้วยวิธีการเคลือบ แบบจุ่มเคลือบ ที่อัตราเร็ว 1.0 มิลลิเมตรต่อวินาที วัสดุรองรับเป็นควอตซ์และเผาแคลไซน์ที่อุณหภูมิ $1,000^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ฟิล์มที่ได้มีความสม่ำเสมอของเนื้อฟิล์ม เกิดลักษณะของวงฮิสเทอรีซิส

ของวัสดุแม่เหล็กเฟอร์ริแมกเนติก แบบถาวร สนามแม่เหล็กภายนอกที่ให้อย่างน้อยยังทำให้เกิดการ
 อิ่มตัวทางแม่เหล็กได้ งานวิจัยที่ผ่านมาได้มีการให้สนามแม่เหล็กภายนอกสูง 17 kOe แต่ยังไม่สามารถทำ
 ให้เกิดการอิ่มตัวของฟิล์มแม่เหล็กได้ ในงานวิจัยนี้สนามแม่เหล็กภายนอกสูงสุดที่ให้มามีค่า 7.6 kOe วัด
 ค่าสภาพลบล้างแม่เหล็กได้สูงถึง 6 kOe ซึ่งสูงกว่าสภาพแม่เหล็กในรูปแบบผง ซึ่งในงานวิจัยนี้มีค่า
 สภาพลบล้างแม่เหล็กของผงสูงสุดมีค่าเป็น 4.9 kOe และค่าสภาพลบล้างทางแม่เหล็กของฟิล์ม
 ตัวอย่างในงานวิจัยนี้ยังมีค่าสูงกว่างานวิจัยอื่นๆที่ใช้วิธีโซลเจล

5.2 ข้อเสนอแนะ

- 1) การสังเคราะห์ผงแม่เหล็กสตรอนเทียมเฮกซะเฟอร์ไรต์ด้วยวิธีโซลเจลมีตัวแปรที่ส่งผลต่อการเกิด
 เป็นโซลเจlnั้น ได้แก่ พีเอช อุณหภูมิ ระยะเวลาการเกิดปฏิกิริยา ความเข้มข้นของสารตั้งต้น ตัว
 เปรียงปฏิกิริยา อัตราส่วนโดยมวลของน้ำต่อสารตั้งต้น อุณหภูมิและระยะเวลาการเกิดเจล เหล่านี้ ล้วนมี
 ผลต่อการเกิดโครงสร้างของแม่เหล็กสตรอนเทียมเฮกซะเฟอร์ไรต์ ($\text{SrFe}_{12}\text{O}_{19}$) ซึ่งต้องมีการ
 ควบคุมและออกแบบการทดลองให้เหมาะสมต่อไป
- 2) การสังเคราะห์ผงแม่เหล็กสตรอนเทียมเฮกซะเฟอร์ไรต์ด้วยวิธีโซลเจลควรเผาที่อุณหภูมิสูงกว่า
 900°C เพื่อให้ผงแม่เหล็กที่สังเคราะห์ขึ้นเกิดโครงสร้างของเหล็กฮีมาไทต์และแมกนีไทต์น้อยที่สุด
- 3) การสังเคราะห์ฟิล์มแม่เหล็กสตรอนเทียมเฮกซะเฟอร์ไรต์ด้วยวิธีโซลเจลควรหาสภาวะการเกิดเจล
 ที่เหมาะสมให้ได้โดยการศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเกิดเจลก่อนเพื่อป้องกันการตกตะกอน
 ของสารที่เตรียมสำหรับการสังเคราะห์ฟิล์มที่จะนำไปสู่การเกิดโครงสร้างที่ไม่เสถียรของฟิล์มได้
- 4) การวัดผลทางแม่เหล็กควรใช้เครื่องมือที่สามารถจ่ายสนามแม่เหล็กภายนอกได้สูงกว่านี้เพื่อทำให้
 เกิดสภาวะอิ่มตัวของแม่เหล็ก และการเพิ่มเวลาในการวัดเพื่อเพิ่มความละเอียดของค่าทางแม่เหล็ก
 สำหรับงานที่มีค่าความเป็นแม่เหล็กต่ำและทำการหักลบค่าที่เกิดจากวัสดุรองรับออกด้วยเพื่อจะได้
 ค่าที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้น