

บทที่ 5 สรุปผลการทดสอบและข้อเสนอแนะ

ในบทนี้กล่าวถึงผลสรุปของการศึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวัสดุอีโพลิเมอร์เพื่อใช้เป็นวัสดุยึดประสานในงานซ่อมแซมโครงสร้างต่อไปในอนาคต

5.1 สรุปผลการทดสอบ

5.1.1 วัสดุยึดประสานอีโพลิเมอร์เฟสอัตราส่วนเถ้านห็นต่อชลลลกาพุม 60:40 ใช้ความเข้มขั่นโซเคียมไฮดรอกไซด์ 18 โมลาร์ พฒนากำลังยัดเหนียวได้อย่างรวดเร็วโดยมีกำลังยัดเหนียวเทียบเท่าคอนกรีตควบคุมภายในระยะเวลา 1 วัน และมีการพฒนากำลังยัดเหนียวอย่างต่อเนื่องจนมีค่าสูงสุดที่อายุ 7 วัน เท่ากับ 19.7 MPa และมีค่าลดต่ำลงเล็กน้อยที่อายุ 28 และ 90 วัน โดยให้ค่ากำลังยัดเหนียวเท่ากับ 18.7 และ 18.5 MPa ตามลำดับ

5.1.2 การพฒนากำลังยัดเหนียวของวัสดุอีโพลิเมอร์เฟสอัตราส่วนเถ้านห็นต่อเถ้าเกลบ-เปลลอกไม้ 60:40 และเถ้านห็นล้วน ต้องอาศัยระยะเวลาการบ่ม 7 วัน เพื่อให้ได้ค่ากำลังยัดเหนียวมากกว่าคอนกรีตควบคุม และเมื่อบ่มนานขึ้นที่อายุ 28 วัน กำลังยัดเหนียวจะเข้าใกล้วัสดุอีโพลิเมอร์เฟสอัตราส่วนเถ้านห็นต่อชลลลกาพุม 60:40 และกำลังยัดเหนียวมีแนวโนม้คงที่เมื่ออายุการบ่ม 90 วัน

5.1.3 วัสดุอีโพลิเมอร์เฟสเมื่อรับแรงกระทำคงค้ำเป็นเวลา 1,000 ชั่วโมง ความคงทนของกำลังยัดเหนียวจะมีค่าต่ำกว่าคอนกรีตควบคุม โดยที่แรงกระทำคงค้ำร้อยละ 40 และ 50 ของกำลังยัดเหนียวสูงสุดค่า Slip Displacement สูงกว่าคอนกรีตควบคุมอย่างเห็นได้ชัด

5.1.4 วัสดุอีโพลิเมอร์เฟสอัตราส่วนเถ้านห็นต่อชลลลกาพุม 60:40 และ อีโพลิเมอร์เฟสอัตราส่วนเถ้านห็นต่อเถ้าเกลบ-เปลลอกไม้ 60:40 มีความคงทนของกำลังยัดเหนียวต่อแรงกระทำคงค้ำใกล้เคียงกัน ในขณะที่อีโพลิเมอร์เฟสอัตราส่วนเถ้านห็นล้วนความคงทนจะต่ำที่สุด อย่างไรก็ตาม ถ้าให้วัสดุอีโพลิเมอร์เฟสรับแรงกระทำคงค้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำลังยัดเหนียวสูงสุด ความคงทนต่อแรงกระทำคงค้ำจะเทียบเท่ากับคอนกรีตควบคุม

5.1.5 เมื่อรับแรงกระทำเข้าไปเข้ามาวัสดุยึดประสานจีโอ โพลีเมอร์เพสต์จะให้ค่ากำลังยึดเหนี่ยวลดลงถึงขีดจำกัดการด้อย่างรวดเร็วคือประมาณร้อยละ 35-45 ของกำลังยึดเหนี่ยวสูงสุด ในขณะที่คอนกรีตควบคุมจะอยู่ประมาณร้อยละ 50-60 ของกำลังยึดเหนี่ยวสูงสุด แสดงให้เห็นว่าวัสดุยึดประสานที่ทำจากจีโอ โพลีเมอร์เพสต์มีความเปราะสูง ทำให้มีความคงทนต่อแรงกระทำเข้าไปเข้ามาต่ำกว่าคอนกรีตควบคุม

5.1.6 กำลังยึดเหนี่ยวของวัสดุจีโอ โพลีเมอร์เพสต์ที่สูญเสียหลังรับแรงกระทำเข้าไปเข้ามาจะแปรผันโดยตรงกับระยะแอมพลิจูดและความถี่ของแรงกระทำเข้าไปเข้ามา โดยกำลังยึดเหนี่ยวที่สูญเสียของวัสดุจีโอ โพลีเมอร์เพสต์มากกว่าคอนกรีตควบคุมในทุกความถี่การสั่น โดยวัสดุจีโอ โพลีเมอร์เพสต์อัตราส่วนถ้ำถ้ำนหินต่อซิลิกาฟุ่ม 60:40 มีการสูญเสียของกำลังยึดเหนี่ยวน้อยกว่าจีโอ โพลีเมอร์เพสต์ส่วนผสมอื่นๆ

5.1.7 เมื่อพิจารณาผลของการคืบและการล้าในวัสดุยึดประสานจีโอ โพลีเมอร์เพสต์ควรออกแบบให้รับกำลังยึดเหนี่ยวปลอดภัยไม่เกินร้อยละ 30 ของกำลังยึดเหนี่ยวสูงสุด

5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1 ควรศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของการทดสอบการล้า โดยอาจจะทำการทดสอบในลักษณะของการใช้งานจริง เช่น ทดสอบการล้าของคานคอนกรีตโดยทำการฝังเหล็กโดยใช้จีโอโพลิเมอร์เพสต์เป็นวัสดุเชื่อมประสานหรือบริเวณจุดเชื่อมต่อของ โครงข้อแข็งคอนกรีตที่ยึดประสานด้วยจีโอโพลิเมอร์เพสต์จากนั้นนำไปทดสอบแรงกระทำซ้ำไปซ้ำมาเพื่อศึกษาพฤติกรรมการล้าที่เกิดขึ้น

5.2.2 ควรศึกษาเพิ่มเติมด้านความคงทนของวัสดุจีโอโพลิเมอร์เพสต์อื่นๆ เช่น ความสามารถทนไฟหรืออัตราการเกิดสนิมในเหล็กเมื่อใช้จีโอโพลิเมอร์เพสต์เป็นวัสดุเชื่อมประสานระหว่างคอนกรีตกับเหล็กเสริมพร้อมทั้งควรทำการพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์เพสต์ให้สามารถใช้ในสภาวะแวดล้อมอื่นๆ ได้ด้วยตัวอย่างเช่นในงานยึดประสานได้น้ำ

5.2.3 ควรจะมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยนำเอาวัสดุตัวอื่นที่มีปริมาณซิลิกอนออกไซด์ที่สูงกว่านี้มาใช้พัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์ เช่น นาโนซิลิกา และศึกษาถึงผลกระทบทางเคมีและทางกายภาพที่มีผลต่อจีโอโพลิเมอร์เพสต์นาโนซิลิกา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวัสดุจีโอโพลิเมอร์เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในงานซ่อมแซมในอนาคต