



242476



เทคนิคการเตรียมซีไอโอด์ SUZ-4 จากขี้เถ้าขานอ้อย

นางสาวคุณฤทัย ไตรสุวรรณ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีการศึกษา 2553

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ



ใบรับรองวิทยานิพนธ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เรื่อง เทคนิคการเตรียมซีโอไลต์ SUZ-4 จากซีเถ้าชานอ้อย

โดย นางสาวศุภฎี ไตรสุวรรณ

ได้รับอนุมัติให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

(อาจารย์ ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์)

18 พฤษภาคม 2554

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ประธานกรรมการ

(อาจารย์ ดร.หาญพล พึ่งรัมย์)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ วรรณกุล)

กรรมการ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล คงกาญจนาย)

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำชัย นุ้ยศิริกุล)



เทคนิคการเตรียมซีโอไลต์ SUZ-4 จากขี้เถ้าชานอ้อย



นางสาวดุขฎิ ไตรสุวรรณ

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีการศึกษา 2553

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชื่อ : นางสาวศุภฎี ไตรสุวรรณ
ชื่อวิทยานิพนธ์ : เทคนิคการเตรียมซีโอไลต์ SUZ-4 จากซีเถ้าขานอ้อย
สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ วรรณกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม : รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล คงกาญจนาย
ปีการศึกษา : 2553


242476

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการสังเคราะห์ซีโอไลต์ SUZ-4 โดยแหล่งซิลิกาเตรียมได้จากซีเถ้าขานอ้อยที่เหลือทิ้งจากโรงงานน้ำตาล 2 วิธี ในวิธีที่ 1 การปรับปรุงคุณภาพของซีเถ้าด้วยกรดไฮโดรคลอริก และเผาในสถานะที่มีออกซิเจน ส่วนในวิธีที่ 2 การนำซีเถ้าขานอ้อยให้ความร้อนกับโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วไตเตรตด้วยกรดไฮโดรคลอริกจากนั้นนำซิลิกาที่เตรียมได้ทั้งสองวิธีมาสังเคราะห์ซีโอไลต์ SUZ-4 โดยปรับอัตราส่วนซิลิกาจากซีเถ้าขานอ้อย:ซิลิกาโซล เป็น 0:100 25:75 50:50 75:25 และ 100:0 และศึกษาคุณลักษณะของซีโอไลต์ SUZ-4 ที่สังเคราะห์ได้ รวมทั้งศึกษาการแลกเปลี่ยนไอออนระหว่าง K/SUZ-4 กับโลหะคอปเปอร์ (Cu) เพื่อปรับปรุงสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยา และนำตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้ทั้งหมดทำปฏิกิริยารีดักชันก๊าซไนตริกออกไซด์โดยใช้ก๊าซไฮโดรเจนเป็นตัวรีดิวซ์ พบว่าเมื่อใช้ K/SUZ-4 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของก๊าซไนตริกออกไซด์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิ และเมื่อใช้ Cu/SUZ-4 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา พบว่าการใช้ 2.3 และ 2.8 wt.% Cu/SUZ-4 ที่อุณหภูมิ 500-700 องศาเซลเซียส จะให้ค่าเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงก๊าซไนตริกออกไซด์อยู่ที่ประมาณ 40-70 ส่วนที่อุณหภูมิต่ำตัวเร่งปฏิกิริยา Cu/SUZ-4 จะให้ค่าการเปลี่ยนแปลงก๊าซไนตริกออกไซด์ที่ใกล้เคียงกันคืออยู่ที่ประมาณ 10-30 เปอร์เซ็นต์

(วิทยานิพนธ์มีจำนวนทั้งสิ้น 125 หน้า)

คำสำคัญ : ซีเถ้าขานอ้อย, ซิลิกา, ซีโอไลต์ SUZ-4, รีดักชันไนตริกออกไซด์, การแลกเปลี่ยนไอออนคอปเปอร์



อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก

Name : Miss Dusadee Trisuwan
Thesis Title : Technique for SUZ-4 zeolite Powder Synthesis Derived from
Bagasse Ash
Major Field : Chemical Engineering
King Mongkut's University of Technology North Bangkok
Thesis Advisor : Assistant Professor Dr.Patcharin Worathanakul
Co-Advisor : Associate Professor Dr.Paisan Kongkachuichay
Academic Year : 2010

242476

Abstract

The purpose of this research was to synthesize SUZ-4 zeolite from bagasse ash which is one of the agricultural wastes from a sugar producing company. Two different methods for silica source preparation were studied for SUZ-4 zeolite synthesis 1) pretreatment of bagasse ash with hydrochloric acid and burning with oxygen and 2) preparation of sodium silicate and titration with hydrochloric acid. The silica sources with different bagasse ash:silica sol ratios were adjusted at 0:100, 25:75, 50:50, 75:25 and 100:0 and the physical properties were characterized. Different weight percentages of 2.3, 2.8, 3.3 and 5.5 copper were loaded in K/SUZ-4. K/SUZ-4 and Cu/SUZ-4 were used as a catalyst for nitric oxide reduction by hydrogen. K/SUZ-4 catalyst is active for NO conversion with 86.62 % at 700 °C. Using 2.3 and 2.8 wt.% Cu/SUZ-4 as a catalyst, NO conversion was 40-70 %.

(Total 125 pages)

Keywords : Bagasse Ash, Silica, SUZ-4 zeolite, NO Reduction, Copper Ion Exchange



Advisor

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีด้วยความช่วยเหลือของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ วรรณกุล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและรองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล คงกาญจนาย อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆ ของการวิจัยมาโดยตลอด รวมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำชัย นุ้ยศิริกุลและอาจารย์ ดร.หาญพล พึ่งศรีมี อาจารย์ผู้ร่วมประเมินงานวิจัย

การวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริษัทน้ำตาลครบุรี จำกัด ภายใต้โครงการเชื่อมโยงภาคการผลิตกับงานวิจัย ทุน สกว. - อุดสาหกรรม (MRG-WI525E092)

การวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนบางส่วนจากทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอขอบคุณ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด สำหรับตัวอย่างจีเอ็มโอชาอ้อยและขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับสถานที่ในการทำวิจัยและวัสดุอุปกรณ์งานวิจัย

ขอขอบคุณครอบครัว บุคคลใกล้ชิด และเพื่อน ๆ พี่ๆ น้องๆ ที่คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจมาโดยตลอด

ศุภณีย์ ไตรสุวรรณ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ค
กิตติกรรมประกาศ	ง
สารบัญตาราง	ช
สารบัญภาพ	ซ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย	2
1.3 ขอบเขตของการวิจัย	2
1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย	3
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	5
2.1 ชีลิกอนไดออกไซด์	5
2.2 ซีโอไลต์	5
2.3 ซีโอไลต์ SUZ-4	15
2.4 แก๊ซออกไซด์ของไนโตรเจน	19
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ	35
3.1 วัสดุคิบและสารเคมี	35
3.2 อุปกรณ์	36
3.3 เครื่องมือวิเคราะห์	38
3.4 ขั้นตอนการทดลอง	42
บทที่ 4 ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง	47
4.1 ผลของการเตรียมชีลิกาจากซีโอไลต์	47
4.2 ผลของการสังเคราะห์ซีโอไลต์ SUZ-4	51

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.3 ผลการแลกเปลี่ยนไอออนของ K/SUZ-4 กับโลหะคอปเปอร์ โดยใช้ซีโอไลต์ ที่สังเคราะห์จาก BA:silica sol เท่ากับ 0:100	58
4.4 ผลการแลกเปลี่ยนไอออนของ K/SUZ-4 กับโลหะคอปเปอร์ โดยใช้ซีโอไลต์ ที่สังเคราะห์จาก BA:silica sol เท่ากับ 25:75	65
4.5 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการลดก๊าซไนตริกออกไซด์	67
บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ	85
5.1 สรุปผลการทดลอง	85
5.2 ข้อเสนอแนะ	86
บรรณานุกรม	89
ภาคผนวก ก	97
องค์ประกอบทางเคมีของซีโอไลต์ธรรมชาติ	97
ภาคผนวก ข	99
การคำนวณปริมาณสารตั้งต้นที่ใช้ในการสังเคราะห์ซีโอไลต์ชนิด SUZ-4 จากซีโอไลต์ธรรมชาติ	99
ภาคผนวก ค	105
การคำนวณการแลกเปลี่ยนไอออน	105
ภาคผนวก ง	107
XRD pattern มาตรฐานของซีโอไลต์	107
ภาคผนวก จ	111
ผลการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเครื่อง XRD	111
ภาคผนวก ฉ	121
การวิเคราะห์องค์ประกอบของธาตุด้วยเครื่อง EDS	121
ประวัติผู้วิจัย	125

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2-1 มาตรฐานการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากยานพาหนะ	20
2-2 ผลของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ต่อมนุษย์	22
2-3 ตัวเร่งปฏิกิริยาและ Reducing Agent ที่ใช้ในการลดก๊าซไนตริกออกไซด์	32
4-1 องค์ประกอบทางเคมีของซีเถ้าซานอ้อย	48
4-2 ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง BET ของซีโอไลต์ SUZ-4 ที่อัตราส่วนซิลิกาจากซีเถ้าซานอ้อย:ซิลิกาโซล ต่างๆ	55
4-3 องค์ประกอบธาตุของซีโอไลต์ SUZ-4 ที่สังเคราะห์จากซีเถ้าซานอ้อย	58
4-4 สัดส่วนธาตุของ Cu/SUZ-4 (ใช้ K/SUZ-4 ที่สังเคราะห์จาก BA:silica sol เท่ากับ 0:100)	60
4-5 ผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง BET ของ Cu/SUZ-4 (ใช้ K/SUZ-4 ที่สังเคราะห์จาก BA:silica sol เท่ากับ 0:100)	63
4-6 สัดส่วนธาตุของ Cu/SUZ-4 (ใช้ K/SUZ-4 ที่สังเคราะห์จาก BA:silica sol เท่ากับ 25:75)	67
4-7 สภาวะที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาที่สังเคราะห์จากซีเถ้าซานอ้อย	68
4-8 สภาวะที่ใช้ในการศึกษาปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยา K/SUZ-4	69
4-9 สภาวะที่ใช้ในการศึกษาผลของอุณหภูมิ	71
4-10 สภาวะที่ใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยา Cu/SUZ-4	74
ก-1 องค์ประกอบทางเคมีของซีเถ้าซานอ้อย	98
ข-1 สูตร โมเลกุล ความบริสุทธิ์ และน้ำหนักโมเลกุลของสารตั้งต้นที่ใช้ในการสังเคราะห์ซีโอไลต์ชนิด SUZ-4	100

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2-1 โครงสร้างแบบทรงสี่หน้าของซิลิเกต $[\text{SiO}_4]^{4-}$ หรืออลูมินต $[\text{AlO}_4]^{5-}$	6
2-2 โครงสร้างทุติยภูมิของซีโอไลต์	7
2-3 โครงสร้าง 3 มิติของตัวอย่างซีโอไลต์ชนิดต่างๆ	9
2-4 แผนผังลำดับขั้นในการสังเคราะห์ซีโอไลต์	11
2-5 โครงสร้างของซีโอไลต์ SUZ-4	16
2-6 ปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนจากสาเหตุต่างๆ	19
3-1 ขี้เถ้าขานอ้อยจากบริษัทน้ำตาลครบุรี จำกัด	36
3-2 เครื่องปฏิกรณ์ไฮโดรเทอร์มัล (Autoclave) รุ่น Parr 4841	37
3-3 เครื่องปฏิกรณ์ไฮโดรเทอร์มัล (Autoclave) ผลิตโดยบริษัท AMAR EQUIPMENTS PVT. LTD	37
3-4 ชุดทดสอบปฏิกิริยาและเตาเผา	38
3-5 เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี (XRF)	38
3-6 เครื่องวัดการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (XRD)	39
3-7 เครื่องฟูเรียร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรมิเตอร์ (FT-IR)	40
3-8 เครื่องวิเคราะห์พื้นผิวและปริมาตรรูพรุน (BET)	40
3-9 เครื่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM)	41
3-10 เครื่องวัดความเข้มข้นของก๊าซ	42
3-11 แผนภาพชุดอุปกรณ์ทดสอบปฏิกิริยาไนตริกออกไซด์รีดักชัน	45
4-1 XRD pattern ของขี้เถ้าขานอ้อย	49
4-2 FT-IR spectra ของขี้เถ้าขานอ้อย	50
4-3 XRD pattern ของผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ได้จากการใช้ซิลิกาที่เตรียมจากวิธีที่ 1	52
4-4 XRD pattern ของผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ได้จากการใช้ซิลิกาที่เตรียมจากวิธีที่ 2	53
4-5 FT-IR spectra ของซีโอไลต์ SUZ-4 ที่สังเคราะห์ได้โดยใช้ซิลิกาที่เตรียมได้จากวิธีที่ 2	54

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4-6 การกระจายตัวของรูพรุนของ SUZ-4 ที่สังเคราะห์โดยใช้ซิลิกาที่เตรียมด้วยวิธีที่ 2 และใช้ BA:silica sol เท่ากับ 0:100 25:75 และ 50:50	56
4-7 ลักษณะรูปร่างของซีโอไลต์ SUZ-4	57
4-8 ลักษณะรูปร่างของซีโอไลต์เมอร์โนไท์ (Merinoite)	57
4-9 XRD pattern ของ Cu/SUZ-4 ที่ปริมาณการโหลดคอปเปอร์ต่างๆ	61
4-10 FTIR spectra ของ Cu/SUZ-4 ที่ปริมาณการโหลดคอปเปอร์ต่างๆ	62
4-11 การกระจายตัวของรูพรุนของ Cu/SUZ-4 (ใช้ K/SUZ-4 ที่สังเคราะห์จาก BA:silica sol เท่ากับ 0:100)	63
4-12 ลักษณะรูปร่างของ K/SUZ-4 และ Cu/SUZ-4 (ใช้ K/SUZ-4 ที่สังเคราะห์จาก BA:silica sol เท่ากับ 0:100)	64
4-13 การกระจายอนุภาคของธาตุของ Cu/SUZ-4 (ใช้ K/SUZ-4 ที่สังเคราะห์จาก BA:silica sol เท่ากับ 25:75)	66
4-14 เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงก๊าซไนตริกออกไซด์ โดยใช้ K/SUZ-4 ที่สังเคราะห์จาก BA:silica sol เท่ากับ 25:75 และ 0:100 เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา	69
4-15 ผลของปริมาณตัวเร่งปฏิกิริยาต่อเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงก๊าซไนตริกออกไซด์	70
4-16 ผลของอุณหภูมิต่อเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงก๊าซไนตริกออกไซด์	72
4-17 FT-IR spectra ของ K/SUZ-4 ที่ผ่านการทำปฏิกิริยารีดักชันก๊าซไนตริกออกไซด์ แล้วที่อุณหภูมิ 500 600 และ 700 องศาเซลเซียส	73
4-18 ผลของปริมาณคอปเปอร์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงก๊าซไนตริกออกไซด์ที่ทำปฏิกิริยา ที่ 600 องศาเซลเซียส	75
4-19 ผลของปริมาณคอปเปอร์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงก๊าซไนตริกออกไซด์ที่ทำปฏิกิริยา ที่ 500 องศาเซลเซียส	76
4-20 ผลของปริมาณคอปเปอร์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงก๊าซไนตริกออกไซด์ที่ทำปฏิกิริยา ที่ 700 องศาเซลเซียส	77

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4-21 ผลของปริมาณคอปเปอร์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงก๊าซไนตริกออกไซด์ที่ทำปฏิกิริยา ที่ 100 องศาเซลเซียส	77
4-22 ผลของปริมาณคอปเปอร์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงก๊าซไนตริกออกไซด์ที่ทำปฏิกิริยา ที่ 300 องศาเซลเซียส	78
4-23 ผลของอุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาของ 2.3 wt.% Cu/SUZ-4	79
4-24 ผลของอุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาของ 2.8 wt.% Cu/SUZ-4	79
4-25 ผลของอุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาของ 3.3 wt.% Cu/SUZ-4	80
4-26 ผลของอุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาของ 5.5 wt.% Cu/SUZ-4	80
4-27 ผลของอุณหภูมิในการทำปฏิกิริยาของ Cu/SUZ-4 ที่อุณหภูมิต่าง ๆ	81
4-28 FT-IR spectra ของ Cu/SUZ-4 ที่ทำปฏิกิริยาแล้ว	82
จ-1 XRD pattern มาตรฐานของซีโอไลต์ SUZ-4	108
จ-2 XRD pattern มาตรฐานของซีโอไลต์ Merlinoite	108
จ-3 XRD pattern มาตรฐานของ Alpha Quartz	109
จ-4 XRD pattern มาตรฐานของซีโอไลต์ Philipsite	109
จ-5 XRD pattern มาตรฐานของซีโอไลต์ Linde Type F	110
จ-1 XRD pattern ของผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์จากการใช้สารเคมี 100 เปอร์เซนต์ (BA:silica sol เท่ากับ 0:100)	112
จ-2 XRD pattern ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ BA:silica sol เท่ากับ 25:75 (จี๊ด้าชานอ้อยเตรียมจากวิธีที่ 1)	113
จ-3 XRD pattern ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ BA:silica sol เท่ากับ 50:50 (จี๊ด้าชานอ้อยเตรียมจากวิธีที่ 1)	113
จ-4 XRD pattern ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ BA:silica sol เท่ากับ 75:25 (จี๊ด้าชานอ้อยเตรียมจากวิธีที่ 1)	114
จ-5 XRD pattern ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ BA:silica sol เท่ากับ 100:0 (จี๊ด้าชานอ้อยเตรียมจากวิธีที่ 1)	114
จ-6 XRD pattern ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ BA:silica sol เท่ากับ 25:75 (จี๊ด้าชานอ้อยเตรียมจากวิธีที่ 2)	115

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
จ-7 XRD pattern ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ BA:silica sol เท่ากับ 50:50 (ใช้เก้าชานอ้อยเตรียมจากวิธีที่ 2)	116
จ-8 XRD pattern ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ BA:silica sol เท่ากับ 75:25 (ใช้เก้าชานอ้อยเตรียมจากวิธีที่ 2)	116
จ-9 XRD pattern ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ BA:silica sol เท่ากับ 100:0 (ใช้เก้าชานอ้อยเตรียมจากวิธีที่ 2)	117
จ-10 XRD pattern ของ 2.3 wt.% Cu/SUZ-4	118
จ-11 XRD pattern ของ 2.8 wt.% Cu/SUZ-4	118
จ-12 XRD pattern ของ 3.3 wt.% Cu/SUZ-4	119
จ-13 XRD pattern ของ 5.5 wt.% Cu/SUZ-4	119
ฉ-1 สเปกตรัมของซีโอไลต์ SUZ-4 ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ BA:silica sol เท่ากับ 25:75 (เตรียมใช้เก้าชานอ้อยด้วยวิธีที่ 2)	122
ฉ-2 สเปกตรัมของซีโอไลต์ SUZ-4 ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ BA:silica sol เท่ากับ 50:50 (เตรียมใช้เก้าชานอ้อยด้วยวิธีที่ 2)	122
ฉ-3 สเปกตรัมของ 2.3 wt.% Cu/ SUZ-4 (K/SUZ-4 สังเคราะห์จาก BA:silica sol เท่ากับ 25:75)	123
ฉ-4 สเปกตรัมของ 2.8 wt.% Cu/SUZ-4 (K/SUZ-4 สังเคราะห์จาก BA:silica sol เท่ากับ 25:75)	123
ฉ-5 สเปกตรัมของ 3.3 wt.% Cu/ SUZ-4 (K/SUZ-4 สังเคราะห์จาก BA:silica sol เท่ากับ 25:75)	124
ฉ-6 สเปกตรัมของ 5.5 wt.% Cu/ SUZ-4 (K/SUZ-4 สังเคราะห์จาก BA:silica sol เท่ากับ 25:75)	124