

บทที่ 4


ผลการดำเนินการและการวิเคราะห์

ผลการวิเคราะห์และทดสอบแผ่นบางนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้จากกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ 1. ลักษณะทางกายภาพของแผ่นบางนาโนที่สังเคราะห์ได้และที่ผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 300-800 °C 2. การนำแผ่นบางนาโนที่สังเคราะห์ได้และที่ผ่านการให้ความร้อนที่ไปใช้เป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยาโดยใช้แสงร่วม (Photocatalytic activity) และ 3. ปริมาณตัวอย่างแผ่นบางนาโนที่สังเคราะห์ได้


4.1 ลักษณะทางกายภาพ

4.1.1 โครงสร้างผลึก

ผลการศึกษาทดสอบหาโครงสร้างผลึกของแผ่นบางนาโนที่สังเคราะห์ได้และแผ่นบางนาโนที่สังเคราะห์ได้ที่ผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 300-800 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยใช้เทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ (XRD) แสดงดังรูปที่ 4.1 แผ่นบางนาโนที่สังเคราะห์ได้นี้มีโครงสร้างผลึกเป็นแบบอะมอร์ฟัส (Amorphous) เมื่อผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 300-800 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โครงสร้างผลึกมีการเปลี่ยนแปลงจากแบบอะมอร์ฟัสเป็นแบบออร์ทอโรอมบิก (Orthorhombic) รูไทล์ (Titanium Dioxide) และรูไทล์ ตามลำดับ (โครงสร้างผลึกของไททาเนียมไดออกไซด์โดยทั่วไป มีด้วยกัน 4 แบบ คือ ออร์ทอโรอมบิก (Orthorhombic) รูไทล์ (Titanium Dioxide) และไททาเนียมไดออกไซด์ (B) (Monoclinic) แสดงดังรูปที่ 4.2) ที่อุณหภูมิการให้ความร้อน 300-600 °C แผ่นบางนาโนมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผลึกจากแบบอะมอร์ฟัสเป็นแบบออร์ทอโรอมบิก และมีความเป็นโครงสร้างผลึกแบบออร์ทอโรอมบิกเพิ่มมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิที่ใช้ในการให้ความร้อนสูงขึ้น ซึ่งสามารถอธิบายได้จากความเข้มของพีคที่สูงขึ้นและฐานของพีคที่แคบลง เมื่อแผ่นบางนาโนที่สังเคราะห์ได้ผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 700 °C โครงสร้างผลึกแบบออร์ทอโรอมบิกบางส่วนจะเปลี่ยนแปลงเป็นแบบรูไทล์ และเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นโครงสร้างผลึกแบบรูไทล์อย่างสมบูรณ์เมื่ออุณหภูมิที่ใช้ในการให้ความร้อนคือ 800 °C



รูปที่ 4.1 ผลวิเคราะห์ XRD ของแผ่นบางนาโนที่ได้จากการสังเคราะห์และที่ผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 300-800 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง




รูปที่ 4.2 โครงสร้างผลึกของไททานเนียมไดออกไซด์ [27, 54]

a) อนาเทส, b) รูไทล์, c) บรูกไคท์ และ (d) TiO₂ (B)


4.1.2 ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission electron microscopy, TEM)

ในส่วน of โครงสร้างทางจุลภาคพบว่า วัสดุนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้มีลักษณะ เป็นแผ่นบางนาโน โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของรูพรุน และปริมาตรรูพรุนอยู่ที่ประมาณ 3 nm และ 0.275 cm³/g ตามลำดับ และมีลักษณะเป็นแผ่นม้วน บิดงอ และจับรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน ดังแสดงในรูปที่ 4.3 เมื่อนำมาให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 300-800 °C แผ่นบางนาโนที่สังเคราะห์ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นอนุภาคนาโนขนาดเล็กๆ ดังแสดงในรูปที่ 4.4 (a) และเมื่ออุณหภูมิการให้ความร้อนสูงขึ้น ส่งผลให้ขนาดของอนุภาคเพิ่มขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 4.4 (b)-(f) ซึ่งอาจเนื่องมาจากการเติบโตของผลึก TiO₂ [54]




รูปที่ 4.3 ภาพถ่าย TEM ของแผ่นบางนาโนที่สังเคราะห์ได้

a) กำลังขยาย 40,000 เท่า และ b) กำลังขยาย 130,000 เท่า




รูปที่ 4.4 ภาพถ่าย TEM ของแผ่นบางนาโนที่ให้ความร้อนที่อุณหภูมิต่างๆ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

(a) 300 °C, (b) 400 °C, (c) 500 °C, (d) 600 °C, (e) 700 °C และ (f) 800 °C



รูปที่ 4.4 (ต่อ) ภาพถ่าย TEM ของแผ่นบางนาโนที่ให้ความร้อนที่อุณหภูมิต่างๆ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง


(a) 300 °C, (b) 400 °C, (c) 500 °C, (d) 600 °C, (e) 700 °C และ (f) 800 °C



รูปที่ 4.4 (ต่อ) ภาพถ่าย TEM ของแผ่นบางนาโนที่ให้ความร้อนที่อุณหภูมิต่างๆ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง
(a) 300 °C, (b) 400 °C, (c) 500 °C, (d) 600 °C, (e) 700 °C และ (f) 800 °C

4.1.3 พื้นที่ผิวจำเพาะ

ค่าพื้นที่ผิวจำเพาะของแผ่นบางนาโนที่สังเคราะห์ได้กับแผ่นบางนาโนที่สังเคราะห์ได้ที่ผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 300-500 °C แสดงดังรูปที่ 4.5 จากรูปพบว่าแผ่นบางนาโนที่สังเคราะห์ได้นั้นมีค่าพื้นที่ผิวจำเพาะสูงที่สุด (BET surface area) คือ 360.28 m²/g เมื่อเปรียบเทียบกับค่าพื้นที่ผิวจำเพาะของแผ่นบางนาโนที่สังเคราะห์ได้ที่ผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 300, 400 และ 500 °C คือ 108.93, 71.24 และ 46.77 m²/g ตามลำดับ ค่าพื้นที่ผิวจำเพาะที่ลดลงสามารถอธิบายได้จากลักษณะทางกายภาพของ แผ่นบางนาโนที่สังเคราะห์ได้นั้นมีการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างและขนาด กล่าวคือ แผ่นบางนาโนที่สังเคราะห์ได้เกิดการเปลี่ยนรูปร่างจากแผ่นบางเป็นอนุภาคนาโนขนาดเล็กๆ และมีขนาดใหญ่มากขึ้นตามอุณหภูมิที่ใช้ในการให้ความร้อนที่สูงขึ้น ซึ่งทำให้พื้นที่ผิวจำเพาะน้อยลง [54]




รูปที่ 4.5 ค่าพื้นที่ผิวจำเพาะของแผ่นบางนาโนที่สังเคราะห์ได้กับแผ่นบางนาโนที่สังเคราะห์ได้ที่ผ่านการให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 300-500 °C

4.2 การกระตุ้นปฏิกิริยาโดยใช้แสงร่วม

ในการทดลองการกระตุ้นปฏิกิริยาโดยใช้แสง (Photocatalytic activity) การวัดค่าการกระตุ้นปฏิกิริยาแบบใช้แสงจะวัดจากค่าความเข้มข้นของ I_3^- ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาโฟโต้ออกซิเดชันของ I^- เป็น I_2 ในสถานะที่มี I^- มากเกินพอ ดังสมการที่ (1) และ (2)




กราฟแสดงความเข้มข้นของ I_3^- กับเวลาที่ใช้ในการฉายแสงอุลตราไวโอเลต จากการใช้แผ่นบางนาโนที่สังเคราะห์ได้กับแผ่นบางนาโนที่สังเคราะห์ได้ผ่านการให้ความร้อนมาเป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยาโดยใช้แสงร่วมแสดงดังรูปที่ 4.6 จากรูปพบว่า เมื่อใช้แผ่นบางนาโนที่สังเคราะห์ได้เป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยาโดยใช้แสงร่วม ค่าความเข้มข้นของ I_3^- มีค่าน้อยกว่าการใช้แผ่นบางนาโนที่สังเคราะห์ผ่านการให้ความร้อนเป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยา ยกเว้นที่อุณหภูมิการให้ความร้อน 800 °C ที่อุณหภูมิการให้ความร้อน 300 °C จะให้ค่าความเข้มข้นของ I_3^- สูงสุด และมีค่าสูงกว่านาโน TiO_2 เซิงพาณิชย์ (P-25, JRC-01 และ JRC-03) เนื่องจากการที่มีโครงสร้างผลึกแบบอนาเทส และรูพรุนนาโนที่มีพื้นที่ผิวจำเพาะสูง [16, 32-34] และเมื่ออุณหภูมิที่ใช้ในการให้ความร้อนสูงขึ้น ค่าความเข้มข้นของ I_3^- มีค่าลดลงตามอุณหภูมิที่สูงขึ้น ผลของค่าความเข้มข้นของ I_3^- ที่ลดลงนี้สามารถอธิบายได้จากการขนาดของวัสดุนาโนทรงกลมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้พื้นที่ผิวสัมผัสต่อการเกิดปฏิกิริยาแบบใช้แสงน้อยลง



รูปที่ 4.6 กราฟเปรียบเทียบปริมาณค่าความเข้มข้นของ I_3^- กับเวลาที่ใช้ในการฉายแสง
 อุลตราไวโอเลต เมื่อใช้แผ่นบางนาโนที่สังเคราะห์ได้กับแผ่นบางนาโนที่
 สังเคราะห์ได้ที่ผ่านการให้ความร้อนประมาณ 2 ชั่วโมง มาเป็นตัวกระตุ้นปฏิกิริยา
 โดยใช้แสงร่วม

4.3 ปริมาณตัวอย่างแผ่นบางนาโนที่สังเคราะห์ได้

ในงานวิจัยนี้ได้ทำการออกแบบและสร้างชุดถังปฏิกรณ์ ดังรูปที่ 3.1 เพื่อใช้ในการสังเคราะห์วัสดุนาโน โดยทำการปรับปรุงและพัฒนาจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ [17-25, 31] ซึ่งมีขนาดปริมาตรประมาณ 80 ลูกบาศก์เซนติเมตร ดังรูปที่ 4.7 จากการสังเคราะห์แผ่นบางนาโนด้วยถังปฏิกรณ์ทั้ง 2 ขนาดที่สร้างขึ้นเอง คือ ขนาดเล็กมีปริมาตรประมาณ 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร และขนาดใหญ่มีปริมาตรประมาณ 4,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ดังรูปที่ 4.8 หลังจากการเตรียมโดยวิธีนี้พบว่า เมื่อใช้ถังปฏิกรณ์ขนาดใหญ่ในการสังเคราะห์ ทำให้ได้ปริมาณสารละลายที่สังเคราะห์ได้มีปริมาตรประมาณ 4,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ซึ่งมีปริมาณของสารละลาย เพิ่มขึ้นมากกว่างานวิจัยก่อนหน้านี้ [17-25, 31] นี้ประมาณ 40-50 เท่า ดังรูปที่ 4.9




รูปที่ 4.7 (a) รูปด้านบน และ (b) รูปด้านข้างของถังปฏิกรณ์ซึ่งมีปริมาตรประมาณ 80 ลูกบาศก์เซนติเมตร



รูปที่ 4.8 เปรียบเทียบขนาดของถังปฏิกรณ์ที่ใช้ในการสังเคราะห์แผ่นบางนาโน

(a): ขนาดเล็กปริมาตรประมาณ 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร และ

(b): ขนาดใหญ่ปริมาตรประมาณ 4,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร



รูปที่ 4.9 เปรียบเทียบปริมาณสารละลายที่สังเคราะห์ได้จากถังปฏิกรณ์ขนาดต่างๆ

(a): ขนาดเล็กปริมาตรประมาณ 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร และ

(b): ขนาดใหญ่ปริมาตรประมาณ 4,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร